



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Sikafloor®-2350 ESD

Marzo de 2023, Versión 03.02

Revestimiento de piso de resina epoxi autonivelante disipativo de carga estática de dos componentes

DESCRIPCIÓN

Sikafloor®-2350 ESD es un revestimiento de piso de resina epoxi autonivelante de dos componentes con propiedades electroestáticas disipativas de color.

USOS

Sikafloor®-2350 ESD solo puede ser utilizado por profesionales experimentados.

El producto se utiliza como:

- Revestimiento de piso eléctricamente conductivo liso

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Conductividad confiable a largo plazo
- Cumple con los requisitos ESD
- Emisiones bajas de COV
- Buena resistencia a la abrasión
- Bajo olor durante la aplicación
- Excelente resistencia mecánica

SOSTENIBILIDAD

- Contribuye a satisfacer el Crédito de Materiales y Recursos (MR): Divulgación de Productos de Construcción y Optimización - Declaraciones de Productos Ambientales bajo LEED® v4
- Contribuye a satisfacer el Crédito de Materiales y Recursos (MR): Divulgación de Productos de Construcción y Optimización - Ingredientes Materiales bajo LEED® v4
- Contribuye a satisfacer el Crédito de Calidad Ambiental Interior (EQ): Materiales de Bajas Emisiones bajo LEED® v4
- Declaración de Producto Ambiental (DPA) de conformidad con EN 15804. DPA verificada independientemente por Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Cumple con los requisitos de AgBB incluyendo los valores de ICV (agosto de 2018) para uso en el ambiente interior
- Regulación francesa sobre emisiones de COV en interiores clase A+

APROBACIONES / CERTIFICADOS

- Marcado CE y declaración de prestaciones basada en EN 13813:2002

- Marcado CE y declaración de prestaciones basada en EN 1504-2:2004
- Aprobación para productos de protección ESD de acuerdo con IEC 61340-5-1, Instituto RISE, No. ESD-20-0023
- Emisión de partículas ISO 14644-1, Sikafloor®-2350 ESD, CSM Fraunhofer, SI 2011-1195
- Resistencia de Aislamiento DIN VDE 0100-600, kiwa, Informe de Prueba No. P 12819-E
- Comportamiento de Desgasificación ISO 14644-15, Declaración de Calificación de CSM, Fraunhofer IPA
- Comportamiento de Desgasificación, COV/SVOC, CSM Fraunhofer, Certificado No. SI 2011-1195

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Parámetro	Especificación
Composición	Epoxi
Empaque	Contenedor Parte A: 24,6 kg Contenedor Parte B: 5,4 kg Contenedor Parte A + Parte B: 30 kg
Vida útil en almacenamiento	18 meses desde la fecha de fabricación
Condiciones de almacenamiento	Almacenar en empaque sellado original, sin abrir, entre +5 °C y +30 °C
Apariencia y color	Parte A: líquido de color Parte B: líquido transparente
Color después del curado	RAL 1014, 3012, 5024, 6010, 6020, 6021, 6027, 6033, 6034, 7005, 7015, 7016, 7030, 7032, 7035, 7040, 7047
Densidad	Parte A: ~1,70 kg/l Parte B: ~1,00 kg/l Mezcla A+B: ~1,5 kg/l
Contenido de sólidos	~100 % (por masa y por volumen)

INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedad	Valor	Estándar
Dureza Shore D	~74 (14 días a +23 °C)	ASTM D2240
Resistencia a la abrasión	~120 mg (14 días a +23 °C)	ASTM D4060
Resistencia al impacto	1 kg-m (14 días a +23 °C)	ASTM D2794
Resistencia a la tracción en flexión	~40 N/mm² (14 días a +23 °C)	ASTM C580
Resistencia a la tracción	~20 N/mm² (14 días a +23 °C)	ASTM C307
Resistencia de adherencia a la tracción	> 1,5 N/mm²	EN 1542

COMPORTAMIENTO ELECTROESTÁTICO

Parámetro	Valor	Estándar
Resistencia a tierra Rg	< 10⁹ Ω	IEC 61340-4-1
Resistencia promedio típica a tierra Rg	≤ 10⁵ Ω a 10⁷ Ω	EN 1081
Generación de voltaje corporal	< 100 V	IEC 61340-4-5
Resistencia del sistema	< 10⁹ Ω	IEC 61340-4-5

TEMPERATURA DE SERVICIO

Corto plazo, máximo 7 días: +60 °C

⚠ IMPORTANTE - Tensión mecánica y química simultánea

Mientras el producto está expuesto a temperaturas de hasta +60 °C, la tensión mecánica o química simultánea puede causar daño al producto. No exponga el producto a tensión química o mecánica a temperaturas elevadas.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Proporción de Mezcla

Parte A : Parte B (por peso) = 82 : 18

Consumo

Sistema de Revestimiento	Producto	Consumo
Capa de desgaste	Sikafloor®-2350 ESD + 20% arena de cuarzo	1,5 - 2,5 kg/m²
Capa texturizada	Sikafloor®-2350 ESD con ~2% Sika® Extender T	0,7 - 0,8 kg/m²

Condiciones de Aplicación

Parámetro	Valor
Temperatura del material	+15 °C a +30 °C
Temperatura del aire ambiente	+15 °C a +30 °C
Humedad relativa del aire	Máximo 80% HR
Temperatura del sustrato	+15 °C a +30 °C

Tiempo de Reacción (Pot Life)

Temperatura	Tiempo Aproximado
+15 °C	~40 minutos
+20 °C	~25 minutos
+30 °C	~15 minutos

Producto Aplicado Listo para Usar

Temperatura	Tráfico Peatonal	Tráfico Ligero	Curado Completo
+30 °C	~16 horas	~36 horas	~3 días
+20 °C	~24 horas	~48 horas	~4 días
+15 °C	~48 horas	~3 días	~7 días

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Calidad del Sustrato

Los sustratos cementosos (hormigón / solera) deben ser estructuralmente sólidos y tener una resistencia a la compresión suficiente (mínimo 25 N/mm²) con una resistencia a la tracción mínima de 1,5 N/mm².

Los sustratos deben estar limpios, secos y libres de todos los contaminantes.

⚠ IMPORTANTE - Tratamiento incorrecto de grietas

La evaluación y el tratamiento incorrectos de grietas pueden conducir a una vida útil reducida y

agrietamiento reflectivo. Las juntas de construcción y las grietas de superficie estática existentes en el sustrato requieren pre-tratamiento antes de la aplicación de capa completa.

Procedimiento de Mezcla

1. Mezcle la Parte A (resina) hasta que el pigmento se disperse completamente
2. Agregue la Parte B (endurecedor) a la Parte A
3. **NO mezcle excesivamente.** Mezcle continuamente durante ~3 minutos hasta lograr una mezcla uniforme
4. Vierta en otro recipiente y mezcle nuevamente para asegurar homogeneidad
5. Raspe los lados y fondo del recipiente de mezcla al menos una vez

Aplicación - Capa de Desgaste Lisa

1. Vierta el producto mezclado sobre el sustrato
2. Aplique uniformemente con una llana dentada
3. Alise la superficie con el lado plano de la llana
4. Realice acabado con rodillo de púas de acero en dos direcciones en ángulos rectos

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie todas las herramientas y equipos de aplicación con **Sika® Thinner C** inmediatamente después de su uso. El material endurecido solo se puede remover mecánicamente.

RESTRICCIONES LOCALES

Los datos declarados y los usos recomendados para este producto pueden variar de un país a otro según regulaciones locales específicas. Consulte la Hoja Técnica del Producto local para datos exactos.

ECOLOGÍA, SALUD Y SEGURIDAD

El usuario debe leer las **Hojas de Datos de Seguridad (SDS)** correspondientes más recientes antes de usar cualquier producto. La SDS proporciona información y recomendaciones sobre manipulación segura, almacenamiento y disposición de productos químicos.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SIKA GOLF NORTE

Bahrein / Kuwait
Tel: +973 177 38188
info@bh.sika.com

SIKA GOLF SUR

EAU / Omán
Tel: +971 4 439 8200
info@ae.sika.com

Sika Arabia Saudita

Riyadh / Jeddah / Dammam
Tel: +966 11 217 6532
info@sa.sika.com