

1. COMPOSICIÓN / INFORMACION

1.1 **Nombre de proveedor de la hoja de seguridad:** OIL TECH LUBRICANTES Y DESENGRASANTES DE COLOMBIA S.A.S.

NOMBRE DE LOS PRODUCTOS: OIL DIELECTRIC II
CATEGORÍA: ACEITE DIELECTRICO TIPO II
TIPO DE BASE: NAFTÉNICO CON INHIBIDORES DE OXIDACIÓN

Composición:

- Este producto se fabrica a partir de bases minerales derivadas de la refinación del petróleo, las cuales se equilibran para asegurar una estabilidad prolongada.
- Según las especificaciones del cliente, estos aceites contienen inhibidores de oxidación.

Propiedades y Beneficios:

- Tiene una alta rigidez dieléctrica.
- Absorción de gases generados por el estrés eléctrico.
- Gran estabilidad frente a la oxidación.
- Bajo contenido de partículas y humedad, proporcionando un excelente aislamiento térmico.
- Resistente a la acción del oxígeno y catalizadores metálicos, evitando la formación de compuestos polares que afectan el factor de potencia del aceite.

Aplicaciones Recomendadas: Los lubricantes OIL DIELECTRIC II son usados en transformadores de potencia y distribución.

Presentaciones Disponibles

TAMBOR
55 Galones

Análisis	Unidad	Resultado	Especificación	Método ASTM
Viscosidad cinemática a 0°C	mm2⁄s	66.5	Máximo 76.0	D445
Viscosidad cinemática a 40°C	mm2⁄s	9.3	Máximo 12.0	D445
Viscosidad cinemática a 100°C	mm2⁄s	2.4	Máximo 3.0	D445
Densidad relativa a 15.6°C	-----	0.8783	Reportar	D2270
Flash Point COC	°C	157	Mínimo 145	D92
Flash Point - Method A	°C	152	Mínimo 143	D93-16a
Color ASTM	-----	0.1	Máximo 0.5	D6045
Pour Point	°C	-64	Máximo -40.0	D5950
Tensión Interfacial, 25°C, dyn/cm	-----	49	Mínimo 40	D971
Punto de Anilina	°C	82.2	Mínimo 63.0	D611
Factor de potencia a 60Hz, 25°C	%	0.01	Máximo 0.05	D924
Factor de potencia a 60Hz,100°C NOTA: Temperatura de laboratorio, 27.5°C , humedad relativa de laboratorio, 63.6 %	%	0.045	Máximo 0.3	D924-15
Estabilidad de Oxidación Vaso de Presión	min.	312	Mínimo 195	D2112
Contenido de inhibidor de oxidación	% wt.	0.28	0.15-0.3	D2668
Contenido de agua	ppm	19	Máximo 35.0	D1533-12

Número de neutralización	Mg KOH/g	0.01	Máximo 0.03	D974
PCB contenido	ppm	No detectado	No detectado	D4059
Apariencia	-----	Claro y brillante	Reportar	D1524
Dielectric Brakdown a 60Hz	kV	47	Mínimo 30	D877
Dielectric Breakdown a 60Hz, 25°C	kV	40.8	Mínimo 35	D1816-12

* Los datos anteriores son típicos en valores de tolerancia normales de producción y no constituyen especificación