

FICHA TÉCNICA

CWS ADMIX®

¡Sistema de Impermeabilización por Capilaridad!

DESCRIÇÃO

CWS ADMIX es un aditivo cristalizante para impermeabilización permanente. Cuando se ha añadido a un concreto o una argamasa, las crestas insolubles están formadas en los capítulos del sustrato, bloqueando una vía de entrada de agua de forma eficaz y garantizando la impermeabilización permanente por toda la vida de la estructura.

CWS ADMIX también puede ser utilizado en la producción de argamassas impermeables y aplicado en una superficie como una pinura.

APLICACIONES TÍPICAS

CWS ADMIX tiene un amplio uso, incluyendo:

- Tanque y depósitos de agua
- Estaciones de tratamiento
- Piscinas
- Represas
- Canales
- Áreas marítimas
- Puertos
- Tubos de hormigón
- Pozos de ascensores
- Subsuelo

COMO FUNCIONA

La humedad y el calcio libre en el hormigón se combinan con los productos químicos activos presentes en el CWS ADMIX para crear una barrera continua de cristales insolubles que penetran profundamente en la estructura capilar del hormigón. Estos capilares y poros son bloqueados para el paso del agua, mientras posibilitan el paso del vapor de agua, permitiendo que la estructura respire.

La tasa de desarrollo de los cristales varía con el trazado del concreto y el régimen de curación. Sin embargo, el desarrollo de los cristales es generalmente suficiente para proporcionar capacidades de impermeabilización aproximadamente entre 7-10 días después del lanzamiento.

CWS ADMIX es igualmente eficaz en presiones hidrostáticas positivas o negativas.

Una vez que la cristalización inicial del CWS ADMIX haya impermeabilizado con éxito la estructura, los productos químicos activos del producto permanecen durmientes en el concreto para proporcionar protección a largo plazo. Cualquier contacto con el agua reactivará el proceso de crecimiento de los cristales.

DATOS TÉCNICOS / PROPIEDADES

Composición: Una mezcla entre componentes químicos activados, sílica de alta granulometría y cementos seleccionados.

Forma: Polvo

VENTAJAS

- Proporciona excelentes propiedades impermeabilizantes, por convertirse en una parte integral de la estructura en la que está incluido.
- Protege el hormigón y las armaduras de la acción de sustancias corrosivas disueltas en agua.
- Acción cristalizante reactivada por el contacto con el agua, proporcionando una protección adicional a largo plazo.
- Eficaz en presiones hidrostáticas positivas o negativas.
- Atóxico
- Permite reaterros precoces, sin la necesidad de protección de las cortinas de hormigón.
- Sin mantenimiento
- Utilizado alrededor del mundo
- Impermeabiliza micro-fisuras con hasta 0.40 mm.

NORMAS APLICABLES: Como aditivo de hormigón:

EN 934 - 2 Table 9 (Water Resisting Admixture)

Agua potable

Resultados probados de acuerdo con la Norma Británica BS6920:2000 Testing of Non-Metallic Materials for Drinking Water

Olor y sabor del agua

Extract	Test	Water	Test	Descriptors
Final	Chlorine	Libre	Olor Sabor	Ninguno Ninguno

Apariencia del agua

Temperatura de extracción 25 + -2 grados Celcius

	Color Hazen Units	Turbidez
	First Extract	First Extract
Controle	<0.4	<0.6
Reagente	<0.4	<0.6
Amostra ensaiada	<0.4	<0.6

Atributo	Amostra Extraída	Controle puro	Solução de Sulfato de Zinco
Morfologia Celular (Microscopy)	Satisfatória	Satisfatória	Morte Celular
Culture Medium (color)	Normal	Normal	Abnormal (Alkaline)

FICHA TÉCNICA

Atributo	Amostra Extraída	Controle puro	Solução de Sulfato de Zinco
Monolayer confluence (approx. %)	100%	100%	0%

Con base en estos resultados, la muestra extraída del cuerpo de prueba tratado con CWS Admix fue considerada como no responsiva a la citotoxicidad, y por lo tanto conforme establecen los requerimientos de la BS 6920-1 clauses 7 cuando se extraen a 22 grados Celsius.

Crecimiento de microorganismos acuáticos

Temperatura de extracción 30 grados Celsius

Extracción de metales

Temperatura de extracción: 22 grúas Celsius

Análisis de la extracción

Los resultados de la extracción utilizando los métodos establecidos por norma, comprueban que el producto está dentro de los límites establecidos y requeridos por el BS 6921-1: Clause 8 cuando se extraen a 22 grados Celsius.

Aplicación

Como un aditivo al concreto

Dosificación

CWS ADMIX puede añadirse al hormigón tanto en la usina como en el camión hormigonera en la obra.

Sin embargo, CWS ADMIX se debe agregar preferentemente a la mezcla seca para que la distribución sea la mejor, antes de la adición de agua.

Si el CWS ADMIX se añade después de la adición de agua, la mezcla debe continuar parpadeando durante otros 10 minutos antes de la descarga del camión.

Dosificación: 800 gramos por metro cúbico de hormigón (0.80 kg / m³)

TRAZO DEL CONCRETO

Como todo cristalizante, el CWS ADMIX puede tener un efecto plastificante junto con una extensión del tiempo de agarre. El impacto de estas propiedades variará según el trazo, las condiciones climáticas, etc ...

La eliminación de los aditivos retardantes del tiempo de toma debe ser considerada y las muestras de prueba se deben realizar para establecer el trazo óptimo para cada proyecto específico.

PROCEDIMIENTOS DE CURA

El concreto que contiene CWS ADMIX debe mantenerse húmedo y la pérdida de humedad rápida debe evitarse durante un mínimo de 7 días.

Los agentes de curación química no son recomendables.

Proteger del viento, el sol, la intemperie por un período mínimo similar (como en cualquier hormigón - Buenas prácticas de Ingeniería).

NOTA:

CWS ADMIX no es adecuado para impermeabilizar trincas activas o juntas de movimiento. CWS ADMIX no garantiza la curación para fisuras que ocurran después del hormigado superior a 0,40 mm.

EMBALAJES

CWS ADMIX se suministra en tambores de 180 kg. En bolsas hidrosolubles con 800 gramos, bajo consulta.

INFORMACIÓN PARA ALMACENAMIENTO

Almacenar como cemento, en condiciones secas, sobreadas, frescas.

VALIDEZ

ILIMITADA, si se almacena de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.

SALUD Y SEGURIDAD

Ver SDS.

*CWS busca asegurarse de que cualquier consejo, recomendación o información proporcionada en la literatura del producto es precisa y correcta. Sin embargo, no tenemos control sobre el uso y las circunstancias que nuestro producto está siendo utilizado y por eso es importante que el usuario final pruebe previamente el sistema y verifique que el producto es adecuado para el uso previsto y que las condiciones son adecuadas. **DISCLAIMER:** Concrete Waterproofing Systems Pty Ltd garantiza que el producto ha sido fabricado conforme a las formulaciones establecidas y contiene todos los componentes en sus proporciones adecuadas y está libre de defectos de materiales. Si alguno de los productos se detecta como defectuoso, la responsabilidad de CWS concrete Waterproofing Systems Pte Ltd debe limitarse únicamente a la sustitución del material comprobadamente defectuoso. CWS Concrete Waterproofing Systems Pty Ltd no deben ser responsables de cualquier otra reclamación o daño incidental o daños consecuentes que puedan surgir directa o indirectamente con dicho producto defectuoso. CWS Concrete Waterproofing Systems Pte Ltd no otorgan ninguna garantía en cuanto a la idoneidad para un propósito, salvo lo expresamente descrito en la información técnica suministrada por Concrete Waterproofing Systems Pty Ltd. Esta garantía excluye todas las demás garantías expresas o implícitas. El usuario debe determinar la idoneidad del producto para el uso previsto. No nos responsabilizamos por las aplicaciones que no hayan seguido las instrucciones descritas en esta ficha técnica.*