
Test 4, BLo, Kussner
AeroBeams
Mallik & Raveh (2019)
Δc_l
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0
20
40
60
80
τ [semichords]