

ЗАВОД «БЫТХИМИСКИНДЕТАЛЬ»

Центральная заводская лаборатория

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗЦА ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА № 84-14

Дата: 14 января 2120 г.

Объект исследования: образец лакокрасочного покрытия, снятый с кирпичной кладки проходной завода (проба № П-2120-07).

Цель исследования: определить компонентный состав покрытия для подбора средства его удаления.

Методы анализа

- ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием (FTIR);
- хромато-масс-спектрометрия (ГХ-МС);
- рентгенофлуоресцентный элементный анализ (РФА).

Результаты: компонентный состав покрытия

№	Компонент	Массовая доля, %	Роль в покрытии
1	Акриловая смола (полиметилметакрилат)	42	плёнкообразователь
2	Диоксид титана	18	белый пигмент
3	Сажа техническая	4	чёрный пигмент
4	Ксилол (смесь изомеров)	20	растворитель в составе краски
5	Бутилацетат	12	растворитель в составе краски
6	Присадки (диспергаторы, антиоксиданты)	4	стабилизация
	ИТОГО	100	—

Заключение

Покрытие на акриловой основе. Растворители из ассортимента местного магазина (уайт-спирит, вода, мыло) на плёнкообразователь не воздействуют. Требуется подбор растворителя, совместимого с акриловыми смолами.

Исполнитель: ведущий инженер-химик заводской лаборатории

Утверждаю: прораб В. В. Васильев