

# Projekt 1 – Jacobi- und Gauß-Seidel-Verfahren

Sarah Lutteropp und Johannes Sailer



## Gliederung



Aufgabenstellung

Mathematischer Hintergrund

Parallelisierung

Experimentelle Auswertung

Fazit

# Approximation von Stoffkonzentrationen




**TODO: Mehr Motivation** 

## Aufgabenstellung



### Approximation von Stoffkonzentrationen



$$u_{i-1,j}$$
  $u_{i,j+1}$   $u_{i,j}$   $u_{i+1,j}$ 

Löse Au = b

# **Aufgabenstellung**



TODO: Mehr Mathe

## Herleitung der Verfahren



TODO

## Unsere Lösungsmatrix U



TODO

#### **Unser Abbruchkriterium**



$$rac{\sum_{i,j}|u_{i,j}^{(k)}-u_{i,j}^{(k-1)}|}{\mathit{size}*\mathit{size}} \leq \mathtt{TOL}$$

#### Vorteile

- Sprunglos
- Implementierung mit #pragma omp reduce


### Nachteile


 Maximum der Differenzen wäre exakter

#### **Unser Abbruchkriterium**



### Beide Verfahren konvergieren.





#### Parallele Ansätze – Jacobi-Verfahren




#### Keine Abhängigkeiten innerhalb einer Iteration

#### Parallele Ansätze – Jacobi-Verfahren



### Zusätzliche Optimierung: SSE-Vektorinstruktionen



## Parallele Ansätze – Gauß-Seidel-Wavefront



Abhängigkeiten innerhalb einer Iteration:

$$u_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4}u_{i,j-1}^{(k+1)} + u_{i-1,j}^{(k+1)} + u_{i,j+1}^{(k)} + u_{i+1,j}^{(k)} + h^2f(x_i, y_j)$$

1. Möglichkeit: Wavefront



### Parallele Ansätze – Gauß-Seidel-Wavefront



#### Nachteile Wavefront

Schlecht f
ür Cache

0	1	2	3
4	5	6	7
8	9	10	11
12	13	14	15

0			
4	1		
8	5	2	
12	9	6	3
13	10	7	
14	11		
15			

- Aufwändige Berechnung der Indizes
- Geringe Parallelität bei kleinen Diagonalen
- Allgemein großer Overhead


13

### Parallele Ansätze – Gauß-Seidel-RotSchwarz



## Zweite Möglichkeit: Rot-Schwarz-Iteration

Färben der Matrixeinträge nach folgendem Schema:



- 1. Berechnen aller roten Einträge
- 2. Berechnen aller schwarzen Einträge

## Parallele Ansätze – Gauß-Seidel-RotSchwarz



TODO: Berechnung der Indizes, Optimierungen

## Auswertung ohne Abbruchkriterium




		Thread Zahl =4		Thread Zahl = 8	
		Zeit in Sekunden	Speedup	Zeit in Sekunden	Speedup
GCC	Jacobi Sequential	70,5	1	47,9	1
	Jacobi	19	3,71	9,5	5,04
	Jacobi SSE	10,6	6,65	5,4	8,87
	Gaus-Seidel	135	1	133	1
	Gaus-Seidel Naiv	32,1	4,21	16	8,31
	Gaus-Seidel RS	16,3	8,28	8,2	16,22
	Gaus-Seidel RS SSE	13,4	10,07	6,9	19,28
	Wavefront	98	1,38	113	1,18
	Wavefront Cache	77	1,75	113	1,18
ICC	Jacobi Sequential	72	1	49	1
	Jacobi	125	0,58	62	0,79
	Jacobi SSE	9,4	7,66	4,7	10,43
	Gaus-Seidel	135	1	136	1
	Gaus-Seidel Naiv	125	1,08	62	2,19
	Gaus-Seidel RS	13	10,38	6,7	20,3
	Gaus-Seidel RS SSE	12	11,25	6,4	21,25
	Wavefront	116	1,16	160	0,85
	Wavefront Cache	94	1,44	157	0,87




	size=128					
	Thread Zahl=1		Thread Zahl=4		Thread Zahl=8	
	Zeit in Sekunden	Speedup	Zeit in Sekunden	Speedup	Zeit in Sekunden	Speedup
Jacobi Sequential	2,150	1,000	2,150	1,000	2,150	1,000
Jacobi	4,000	0,538	1,100	1,955	0,730	2,945
Jacobi SSE	2,150	1,000	0,670	3,209	0,550	3,909
Gaus-Seidel	3,200	1,000	3,200	1,000	3,200	1,000
Gaus-Seidel Naiv	3,200	1,000	0,900	3,556	0,550	5,818
Gaus-Seidel RS	1,640	1,951	0,500	6,400	0,410	7,805
Gaus-Seidel RS SSE	1,354	2,363	0,440	7,273	0,400	8,000
Wavefront	2,600	1,231	11,500	0,278	22,000	0,145
Wavefront Cache	2,470	1,296	12,500	0,256	27,000	0,119











	1 Thread		4 Threads		8 Threads	
	Laufzeit	Speedup	Laufzeit	Speedup	Laufzeit	Speedup
Sequentiell	25.765  s	-	24.8 s	-	26.605  s	-
OpenMP	43.427 s	0.593	10.714 s	2.315	$6.867 \mathrm{\ s}$	3.874
OpenMP	22.424 s	1.149	$5.655 { m s}$	4.385	3.593  s	7.405
+ SSE						
	1 Thread		4 Threads		8 Threads	
	Laufzeit	Speedup	Laufzeit	Speedup	Laufzeit	Speedup
Sequentiell	$15,\!179 \mathrm{\ s}$	-	14,963  s	-	15,036  s	-
Rot-	7,371  s	2,059	1,973 s	7,584	1,118 s	13,449
Schwarz						
OpenMP						
Rot-	4,303 s	3,528	1,196 s	12,511	0,782  s	19,228
Schwarz						
OpenMP						
+ SSE						

## **Fazit**



- Gauß-Seidel konvergiert doppelt so schnell
- Rot-Schwarz-Iteration liefert den besten Speedup

Sarah Lutteropp und Johannes Sailer - Projekt 1 - Jacobi- und Gauß-Seidel-Verfahren

21