LUVINA

دليل التعامل مع التل

إزاي تكوي وتقص التل صح، عشان يفضل شكله زي ما اتشرى

تحميل الدليل PDF

---

١ الكوي: بالبخار مش بالحرارة

التل لوفينا **نايلون 100%**. النايلون قوي وبيقاوم القطع، بس بيتأثر بالحرارة الجافة العالية. الكوي الصح يكون بالبخار.



قماش التل

✓ بخار · حرارة متوسطة أو منخفضة · بدون ضغط قوي

المكواة فوق التل بخار، من غير ما تقف في مكان واحد.


- **استخدم البخار، وحط المكواة على حرارة منخفضة لمتوسطة.**
- **متحطش المكواة على أقصى حرارة بالجاف، عشان التل ممكن يتغير شكله أو يلمع.**

- لو محتاج تضغط، حط قماشة قطن بينك وبين التل.

---

٢ القص: للكورساجات

عشان الكورساج يفضل ثابت ومايمطش، القص لازم يكون على الاتجاه الصح للخامة.



حط القالب على طرف القماش (البورسل)، واقص عمودي عليه بزاوية 90 درجة.

- **القص بزاوية 90° على البورسل.**
- **تجنب القص العرضي، ومتقصش بزاوية 45 درجة.**
- الكورساج بالقص ده بيفضل ثابت، ومش بيمط بعد الشد.

---

٣ نصايح عامة

- خزّن التل مفرود أو ملفوف بعيد عن الرطوبة والشمس.
- اشتغل بالقماش على سطح نظيف، وخليه مفرود قبل ما تقصه.
- لو عندك سؤال عن نوع معين من التل، ابعتلنا على واتساب **01270455444**.

الدليل ده للاستخدام العام. لو عندك حالة مختلفة، ابعتلنا قبل ما تبدأ.

LUVINA · Swiss Made · luvinatex.com 2026 ©