5621D

应用:	
 挤出吹塑 小中空 工程零件 简便油桶 食品包装 日用品包装 注吹吹塑 小中空 	
	 挤出吹塑 小中空 工程零件 简便油桶 食品包装 日用品包装

性能 ⁽¹⁾	方法	单位	数值	
密度 (23℃)	ISO 1183-2	g/cm ³	0.954	
熔融指数 (190℃/2.16kg)	ISO 1133-1	g/10min	0.37	
拉伸屈服强度	ISO 527-2	MPa	27	
屈服伸长率	ISO 527-2	%	10	
拉伸断裂强度	ISO 527-2	MPa	15	
断裂伸长率	ISO 527-2	%	640	
弹性模量	ISO 527-2	MPa	1160	
弯曲模量	ISO 178	MPa	1310	
IZOD 缺口冲击强度 (23℃)	ISO 180	kJ/m ²	13	
熔点	ISO 11357-3	°C	134	
维卡软化温度, A/50	ISO 306	°C	129	
耐环境应力开裂性,F50	ISO 7765-1	hrs	40	

(1) 典型值:并非产品规格

建议加工温度:

熔融温度: 180-210℃