

PROTEXSA · PRUEBA DE ENCOGIMIENTO POR CALOR

Heat Shrinkage Programa 2

MUESTRAS POR ESTILO
6 piezas

SWATCH	NO.	ESTILO	CONTENIDO	CUELLO	GRUPO IL	IL CUELLO + BANDA	IL PARCHE	DIRECCIÓN DE CORTE
	1	**50T5S00125** Navy Hermano: -	66% BCI Cotton 29% Polyester 5% Spandex	Kenneth (Egara)	**Dress** Wendler	**WE84MS**	**WE66S**	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	2	**51J5S41595** Light Purple Hermano: -	98% BCI Cotton 2% Spandex	BD (Trad & TF)	**OPP (BD)** Freudenberg	**3755**	—	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	3	**51J5S41597** Pink Hermano: -	98% BCI Cotton 2% Spandex	BD (Trad & TF)	**OPP (BD)** Freudenberg	**3755**	—	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	4	**51J5S41611** Pink Hermano: -	98% BCI Cotton 2% Spandex	BD (Trad & TF)	**OPP (BD)** Freudenberg	**3755**	—	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp

Heat Shrinkage Programa 2 · Entretela e instrucciones

ENTRETELA A CORTAR

Pieza	Entretela	Proveedor	Debe cortar	Piezas por capa	Capas	Solicitar (yd)	Puede cortar
Cuello (skin)	**WE84MS**	Wendler	6	10 por 0.6 yd	1	**0.6**	**10**
Banda	**WE84MS**	Wendler	6	18 por 0.6 yd	1	**0.6**	**18**
Parche	**WE66S**	Wendler	6	14 por 0.5 yd	1	**0.5**	**14**
Cuello (skin)	**3755**	Freudenberg	18	15 por 0.6 yd	2	**1.2**	**30**
Banda	**3755**	Freudenberg	18	25 por 0.6 yd	1	**0.6**	**25**

Debe cortar = muestras que usan esa entretela. Capas = Debe cortar ÷ piezas por capa, redondeado hacia arriba. Solicitar = capas × yardas por capa. Puede cortar = capas × piezas por capa.

SETTINGS DE FUSIONADO (SEGÚN LA FICHA DEL PROVEEDOR)

WE84MS
Wendler

Temperatura **165-175°C / 329-347°F**	Presión **20 N/cm² / 29 PSI**	Tiempo **12-18 seg**
Peso 145 g/m²	Material base 100% CO	Adhesivo HDPE en polvo
Tacto Medio suave	Ancho 109 cm / 42"	Colores Blanco, negro

WE66S
Wendler

Temperatura **165-175°C / 329-347°F**	Presión **20 N/cm² / 29 PSI**	Tiempo **12-18 seg**
Peso 110 g/m²	Material base 100% CO	Adhesivo HDPE en polvo
Tacto Suave	Ancho 109 cm / 42"	Colores Blanco, negro

3755
Freudenberg

Temperatura **132-143°C / 270-289°F**	Presión **15-35 N/cm² / 22-51 PSI**	Tiempo **12-25 seg**
Peso 165 g/m²	Material base 100% PES	Adhesivo HDPE
Tacto Medio	Ancho 150 cm / 58"	Colores Blanco, negro

INSTRUCCIONES

1. Cortar las 6 muestras de cada estilo con los moldes de la prueba de Heat Shrinkage, siguiendo la dirección de corte de cada pieza.
2. Se puede cortar en pastel (varias capas). No hay que casar: solo se revisa el encogimiento.
3. Después de cortar telas y entretelas, llevarlas a fusionado.
4. Revisar contra el patrón que las piezas tengan las medidas correctas. Si no las tienen, informar y parar el proceso.
5. Fusionar con la temperatura, presión y tiempo de cada entretela (ver Settings). 1 pieza es el testigo y no se fusiona.
6. Poner 2 piezas en el lado derecho de la banda, 1 en el centro y 2 en el lado izquierdo. Marcar cada pieza con su posición.
7. Documentar los settings usados, medir cada pieza y anotar en la tabla.
8. Comparar contra el testigo para ver si cambió el color de la tela.
9. Prueba de lavado con 3 piezas (izquierda, centro, derecha). Documentar resultados.
10. Compartir los resultados con Jaime Turcios: tabla, testigo y las 2 piezas no lavadas.


Tabla Heat Shrinkage Programa 2

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



1 **50T5S00125**
Navy · Hermano: -

CONTENIDO
66% BCI Cotton 29% / Polyester 5% Spandex

CUELLO
Kenneth (Egara)

ENTRETELA
WE84MS · parche WE66S

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
1.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
1.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES

Tabla Heat Shrinkage Programa 2

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona

2 **51J5S41595**
Light Purple · Hermano: -

CONTENIDO: **98% BCI Cotton / 2% Spandex**
CUELLO: **BD (Trad & TF)**
ENTRETELA: **3755**

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
2.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
2.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES

Tabla Heat Shrinkage Programa 2

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



3 **51J5S41597**
Pink · Hermano: -

CONTENIDO
98% BCI Cotton / 2% Spandex

CUELLO
BD (Trad & TF)

ENTRETELA
3755

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
3.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
3.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES

Tabla Heat Shrinkage Programa 2

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona

4 **51J5S41611**
Pink · Hermano: -

CONTENIDO	CUELLO	ENTRETELA
98% BCI Cotton / 2% Spandex	BD (Trad & TF)	3755

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
4.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
4.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES