



PROTEXSA · PRUEBA DE ENCOGIMIENTO POR CALOR

Heat Shrinkage Programa 3

MUESTRAS POR ESTILO
6 piezas

SWATCH	NO.	ESTILO	CONTENIDO	CUELLO	GRUPO IL	IL CUELLO + BANDA	IL PARCHE	DIRECCIÓN DE CORTE
	1	**51J5S41610** Blue Hermano: -	100% Egyptian Cotton	Bedford	**Dress** Wendler	**WE84MS**	**WE66S**	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	2	**51T5S00376** Blue Hermano: 51M5S00311	100% BCI Cotton	JAB Spread	**Dress** Wendler	**WE84MS**	**WE66S**	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	3	**51T5S00377** Lavender Hermano: 51M5S00312	100% BCI Cotton	JAB Spread	**Dress** Wendler	**WE84MS**	**WE66S**	Cuello: Warp Banda: Warp Entretela: Warp
	4	**51M5S00314** Blue Hermano: 51T5S00390	96% BCI Cotton 4% Spandex	Kenneth (Stretch Collar)	**Dress (Stretch IL)** Wendler	**3630 REL**	**3620 REL**	Cuello: Weft Banda: Weft Entretela: Weft

Heat Shrinkage Programa 3 · Entretela e instrucciones

ENTRETELA A CORTAR

Pieza	Entretela	Proveedor	Debe cortar	Piezas por capa	Capas	Solicitar (yd)	Puede cortar
Cuello (skin)	**WE84MS**	Wendler	18	10 por 0.6 yd	2	**1.2**	**20**
Banda	**WE84MS**	Wendler	18	18 por 0.6 yd	1	**0.6**	**18**
Parche	**WE66S**	Wendler	18	14 por 0.5 yd	2	**1.0**	**28**
Cuello (skin)	**3630 REL**	Wendler	6	10 por 0.6 yd	1	**0.6**	**10**
Banda	**3630 REL**	Wendler	6	16 por 0.6 yd	1	**0.6**	**16**
Parche	**3620 REL**	Wendler	6	12 por 0.5 yd	1	**0.5**	**12**

Debe cortar = muestras que usan esa entretela. Capas = Debe cortar ÷ piezas por capa, redondeado hacia arriba. Solicitar = capas × yardas por capa. Puede cortar = capas × piezas por capa.

SETTINGS DE FUSIONADO (SEGÚN LA FICHA DEL PROVEEDOR)

WE84MS
Wendler

- Temperatura: **165-175°C / 329-347°F**
- Presión: **20 N/cm² / 29 PSI**
- Tiempo: **12-18 seg**
- Peso: 145 g/m²
- Material base: 100% CO
- Adhesivo: HDPE en polvo
- Tacto: Medio suave
- Ancho: 109 cm / 42"
- Colores: Blanco, negro

WE66S
Wendler

- Temperatura: **165-175°C / 329-347°F**
- Presión: **20 N/cm² / 29 PSI**
- Tiempo: **12-18 seg**
- Peso: 110 g/m²
- Material base: 100% CO
- Adhesivo: HDPE en polvo
- Tacto: Suave
- Ancho: 109 cm / 42"
- Colores: Blanco, negro

3630 REL
Wendler

- Temperatura: **165-170°C / 329-338°F**
- Presión: **20 N/cm² / 29 PSI**
- Tiempo: **12-18 seg**
- Peso: 155 g/m²
- Material base: 100% CO
- Adhesivo: HDPE en polvo
- Tacto: Extra suave, perchado
- Ancho: 102 cm / 39"
- Colores: Blanco, gris

3620 REL
Wendler

- Temperatura: **165-170°C / 329-338°F**
- Presión: **20 N/cm² / 29 PSI**
- Tiempo: **12-18 seg**
- Peso: 110 g/m²
- Material base: 100% CO
- Adhesivo: HDPE en polvo
- Tacto: Extra suave, perchado
- Ancho: 102 cm / 39"
- Colores: Blanco, gris

INSTRUCCIONES

1. Cortar las 6 muestras de cada estilo con los moldes de la prueba de Heat Shrinkage, siguiendo la dirección de corte de cada pieza.
2. Se puede cortar en pastel (varias capas). No hay que casar: solo se revisa el encogimiento.
3. Después de cortar telas y entretelas, llevarlas a fusionado.
4. Revisar contra el patrón que las piezas tengan las medidas correctas. Si no las tienen, informar y parar el proceso.
5. Fusionar con la temperatura, presión y tiempo de cada entretela (ver Settings). 1 pieza es el testigo y no se fusiona.
6. Poner 2 piezas en el lado derecho de la banda, 1 en el centro y 2 en el lado izquierdo. Marcar cada pieza con su posición.
7. Documentar los settings usados, medir cada pieza y anotar en la tabla.
8. Comparar contra el testigo para ver si cambió el color de la tela.
9. Prueba de lavado con 3 piezas (izquierda, centro, derecha). Documentar resultados.
10. Compartir los resultados con Jaime Turcios: tabla, testigo y las 2 piezas no lavadas.

Tabla Heat Shrinkage Programa 3

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



1 **51J5S41610**
Blue · Hermano: -

CONTENIDO
100% Egyptian Cotton

CUELLO
Bedford

ENTRETELA
WE84MS · parche WE66S

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
1.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
1.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
1.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES


Tabla Heat Shrinkage Programa 3

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



2 **51T5S00376**
Blue · Hermano: 51M5S00311

CONTENIDO
100% BCI Cotton

CUELLO
JAB Spread

ENTRETELA
WE84MS · parche WE66S

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
2.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
2.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
2.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES


Tabla Heat Shrinkage Programa 3

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



3 **51T5S00377**
Lavender · Hermano: 51M5S00312

CONTENIDO
100% BCI Cotton

CUELLO
JAB Spread

ENTRETELA
WE84MS · parche WE66S

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
3.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
3.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
3.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES

Tabla Heat Shrinkage Programa 3

Medidas en pulgadas · llenar a mano





Posición en banda
.1–.2 Derecha · .3 Centro
.4–.5 Izquierda
Testigo: no se fusiona



4 **51M5S00314**
Blue · Hermano: 51T5S00390

CONTENIDO
96% BCI Cotton / 4% Spandex

CUELLO
Kenneth (Stretch Collar)

ENTRETELA
3630 REL · parche 3620 REL

No.	Temp	Presión	Tiempo	Posición	A spec	A real	Dif	B spec	B real	Dif	C spec	C real	Dif	Lavado
4.1				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.2				Derecha	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar
4.3				Centro	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.4				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			☐ Pasa ☐ No pasa
4.5				Izquierda	15 3/4			17 5/16			19 3/16			sin lavar

Color vs testigo: ☐ Sin cambio ☐ Cambió

OBSERVACIONES