THERMOLOCK®

INSULATING EXTERIOR FACADE PLASTER

DESCRIZIONE:

Intonaco isolante monocomponente biologico multiuso, idoneo per applicazioni interne ed esterne. Il prodotto si presenta in polvere granulare di colore bianco e grigio, confezionata in sacchi da 12 kg. È progettato per fornire elevate prestazioni di isolamento termico, acustico e resistenza all'umidità, mantenendo un'elevata traspirabilità del supporto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Biologico
- Reazione al fuoco: Classe A1
- Resistenza al fuoco: REI 240
- Elevata traspirabilità
- Isolamento termico, acustico e dall'umidità
- Assorbimento acustico fino al 30%
- Applicabile manualmente o con la macchina intonacatrice

COMPOSIZIONE:

- Perlite
- Aggregati di argilla espansa
- Pomice ed altri inerti naturali organici

CAMPI D'IMPIEGO:

Rivestimenti interni e esterni di edifici nuovi o esistenti. Applicabile su laterizio, calcestruzzo, gazbeton e superfici analoghe.
Può sostituire i sistemi di isolamento a cappotto riducendo tempi e costi di posa.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

Applicazione manuale o meccanizzata.
Dopo l'indurimento il prodotto può essere lasciato a vista oppure rivestito con vernici traspiranti.

Resa
1'87mq per sacco da 12kg (spessore applicativo 2cm)

Note
I dati riportati si riferiscono ai campioni utilizzati per le prove di laboratorio.

DATI TECNICI

Reazione al fuoco	Classe A1
Massa volumica indurita essiccata	586 kg/m3 (LW)
Resistenza a compressione (28 gg)	CS 1
Adesione	≥ 0,2 N/mm2
Adesione dopo cicli gelo-disgelo	≥ 0,16 N/mm2
Assorbimento d'acqua per capillarità	WC 0
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (μ)	13,2
Conducibilità termica (λ)	0,047 W/mk (valori riferiti a campioni da 2 cm)
Sostanze pericolose	Assenti

CE

EN998-1:2016
Malte per intonaci interni ed esterni