FICHA TÉCNICA

ESPUMA DE POLIURETANO CÁNULA

ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE APLICACIÓN CON CÁNULA

CARACTERÍSTICAS

▸ Espuma de poliuretano monocomponente lista para usar para diversas aplicaciones en la construcción, por ejemplo, relleno de huecos, instalación de marcos de ventanas y puertas, sellado de juntas y penetraciones, aislamiento térmico y acústico. La espuma tiene una buena expansión de volumen para un relleno eficaz. La baja presión de curado evita la deformación de los elementos de construcción. La espuma no se contrae después del curado, lo que minimiza el riesgo de deformación de las juntas y la separación de la superficie. Se adhiere bien a la mayoría de los materiales, como madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno.

▸ Buena expansión volumétrica para un relleno eficaz.

▸ La baja presión de curado evita la deformación de los elementos constructivos.

▸ Sin contracción.

▸ Alto valor de aislamiento térmico y acústico.

Tecnología:	Poliuretano
Componentes:	Monocomponente
Aplicación:	Con cánula
Sustratos principales:	Madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno

ÁREAS DE APLICACIÓN

▸ Relleno de huecos.

▸ Aislamiento de penetraciones.

▸ Instalación de marcos de ventanas y puertas.

▸ Sellado de paneles de aislamiento térmico y acústico.

▸ Sellado y conexión de juntas.

▸ Reducción del impacto de los puentes térmicos.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS

▸ EMICODE® EC 1 Plus: emisiones muy bajas.

▸ M1: bajas emisiones y olores.

▸ Clase francesa de COV A+.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades	Valor	Unidad
Tiempo de secado al tacto (EN 17333-3)	8...12	min
Tiempo para cortar (cordón de 30 mm, EN 17333-3)	<60	min
Completamente curado en junta, 3x5 cm (+23 ºC)	<16	h
Presión de curado (EN 17333-2, superficies humedecidas)	<1,5	kPa
Post expansión (EN 17333-2)	<150	%
Densidad en junta, 3x10 cm (WGM106)	21...25	kg/m^3
Estabilidad dimensional (EN 17333-2, superficies humedecidas)	<2	%
Resistencia a la temperatura de la espuma curada	-50...+90	ºC
Clasificación de reacción al fuego (EN 13501-1)	F	-
Clase de inflamabilidad de la espuma curada (DIN 4102-1)	B3	-
Resistencia a la tracción / elongación (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>30/8	kPa / %
Resistencia a la compresión (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>10	kPa

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com

FICHA TÉCNICA

Propiedades	Valor	Unidad
Resistencia al cizallamiento (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>35	kPa
Conductividad térmica (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)
Índice de reducción del sonido $R_{st,w}$ (EN ISO 10140)	62	dB
Permeabilidad al vapor de agua (EN 12086)	<0,04	mg/(m·h·Pa)
Rendimiento de la espuma en junta, 3x5 cm (WGM107), para 750 ml de volumen de llenado	9	m
Rendimiento de la espuma (EN 17333-1), para 750 ml de volumen de llenado	28	l

Los valores especificados se obtuvieron a +23 ºC y 50 % de humedad relativa, salvo que se indique lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

▸ Temperatura del aire durante el uso: +5 ºC a +30 ºC. Asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga dentro de este rango hasta que la espuma se haya curado por completo.

▸ Temperatura del envase durante la aplicación: +5 ºC a +25 ºC; los mejores resultados se obtienen a +20 ºC.

Preparación de las superficies

▸ Elimine el polvo, las partículas sueltas y las manchas de aceite de las superficies. Humedezca el sustrato seco para garantizar mejores resultados. Proteja las superficies adyacentes con papel, plástico u otro material adecuado. Si fuera necesario, añada una protección adicional en el exterior para protegerlo de las inclemencias meteorológicas (lluvia, viento, etc.).

Aplicación

▸ Agite enérgicamente el aerosol al menos 20 veces. Retire la tapa. Mantenga el aerosol de espuma en posición vertical con la válvula hacia arriba.

▸ Enrosque firmemente la cánula a la válvula del aerosol de espuma. Mantenga el aerosol boca abajo al extruir la espuma. La salida de espuma se puede ajustar con el gatillo de la cánula.

▸ Rellene las juntas hasta aproximadamente el 50 %, ya que la espuma se expande. En caso de juntas más grandes, aplique la espuma en varias capas y humedezca ligeramente entre cada capa para garantizar mejores resultados.

▸ El exceso de espuma puede cortarse una vez que se haya curado por completo.

Limpieza

▸ La espuma sin curar se puede eliminar con acetona. La espuma curada se puede eliminar mecánicamente.

INFORMACIÓN GENERAL

▸ La espuma de poliuretano carece de adherencia a superficies de teflón, polietileno y silicona.

▸ La espuma curada es sensible a la luz ultravioleta y a la luz directa del sol, por lo que debe cubrirse con un sellador opaco adecuado, masilla, pintura u otro material. No cubra antes de que la espuma se haya curado por completo.

▸ Los elementos de construcción más ligeros deben fijarse firmemente antes de aplicar la espuma debido a la alta expansión posterior de la fórmula.

▸ ¡Tenga en cuenta la fecha de caducidad!

ALMACENAMIENTO

▸ La vida útil garantizada es de 12 meses a partir de la fecha de producción si se almacena en un envase sin abrir, en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5 ºC y +30 ºC.

▸ No exponer a temperaturas superiores a +50 ºC, no mantener cerca de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol. Almacenar y transportar en posición vertical. Asegurar los aerosoles antes del transporte.

SEGURIDAD

▸ Envase a presión. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. ¡No fumar durante la aplicación! Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de los niños.

▸ Consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener más información.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com

FICHA TÉCNICA

NOTA

▶ Las instrucciones que figuran en la presente documentación se basan en pruebas realizadas por el fabricante y se presentan de buena fe. Debido a las variaciones en los materiales y sustratos, así como a las diversas posibilidades de aplicación que escapan a nuestro control, no se asume responsabilidad sobre los resultados obtenidos. En cualquier caso, se recomienda comprobar la idoneidad del producto en el lugar de aplicación. Se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

▶ Esta ficha técnica sustituye y reemplaza todas las fichas técnicas anteriores sobre el mismo producto.

PRESENTACIÓN

▶ Color: consultar opciones disponibles con el departamento comercial.

▶ Envase: consultar formatos disponibles con el departamento comercial.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com