FICHA TÉCNICA

ESPUMA DE POLIURETANO PISTOLA

ESPUMA DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE APLICACIÓN CON PISTOLA

CARACTERÍSTICAS

- Espuma de poliuretano monocomponente lista para usar para diversas aplicaciones en la construcción, por ejemplo, sellado de juntas y penetraciones, aislamiento térmico y acústico, instalación de marcos de ventanas y puertas. La presión de curado muy baja y la post-expansión moderada evitan la deformación de los elementos de construcción. Se adhiere bien a la mayoría de los materiales, como madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno.
- La presión de curado muy baja y la post-expansión moderada evitan la deformación de los elementos constructivos.
- Sin contracción.
- Alto valor de aislamiento térmico y acústico.

Tecnología:	Poliuretano
Componentes:	Monocomponente
Aplicación:	Con pistola
Sustratos principales:	Madera, hormigón, piedra, yeso, metal, PVC y poliestireno

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Aislamiento de penetraciones.
- Sellado y conexión de juntas.
- Sellado de paneles de aislamiento térmico y acústico.
- Instalación de marcos de ventanas y puertas.
- Reducción del impacto de los puentes térmicos.

CLASIFICACIONES Y CERTIFICADOS

- EMICODE® EC 1 Plus: emisiones muy bajas.
- M1: bajas emisiones y olores.
- Clase francesa de COV A+.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Propiedades	Valor	Unidad
Tiempo de secado al tacto (EN 17333-3)	6...10	min
Tiempo para cortar (cordón de 30 mm, EN 17333-3)	<30	min
Completamente curado en junta, 3x5 cm (+23 ºC)	<8	h
Presión de curado (EN 17333-2, superficies humedecidas)	<1	kPa
Post expansión (EN 17333-2)	<80	%
Densidad en junta, 3x10 cm (WGM106)	15...19	kg/m^3
Estabilidad dimensional (EN 17333-2, superficies humedecidas)	<1	%
Resistencia a la temperatura de la espuma curada	-50...+90	ºC
Clasificación de reacción al fuego (EN 13501-1)	F	-
Clase de inflamabilidad de la espuma curada (DIN 4102-1)	B3	-
Resistencia a la tracción / elongación (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>60/22	kPa / %
Resistencia a la compresión (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>5	kPa
Resistencia al cizallamiento (EN 17333-4, superficies humedecidas)	>20	kPa
Conductividad térmica (EN 12667, EN 17333-5)	0,033	W/(m·K)

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com

FICHA TÉCNICA

Propiedades	Valor	Unidad
Índice de reducción del sonido $R_{st,w}$ (EN ISO 10140)	62	dB
Permeabilidad al vapor de agua (EN 12086)	<0,06	mg/(m·h·Pa)
Rendimiento de la espuma en junta, 3x5 cm (WGM107), para 750 ml de volumen de llenado	15	m
Rendimiento de la espuma (EN 17333-1), para 750 ml de volumen de llenado	37	l

Los valores especificados se obtuvieron a +23 ºC y 50 % de humedad relativa, salvo que se indique lo contrario. Estos valores pueden variar en función de factores ambientales como la temperatura, la humedad y el tipo de sustrato.

MODO DE EMPLEO

Condiciones de aplicación

▸ Temperatura del aire durante el uso: +5 ºC a +30 ºC. Asegúrese de que la temperatura ambiente se mantenga dentro de este rango hasta que la espuma se haya curado por completo.

▸ Temperatura del envase durante la aplicación: +5 ºC a +25 ºC; los mejores resultados se obtienen a +20 ºC.

Preparación de las superficies

▸ Elimine el polvo, las partículas sueltas y las manchas de aceite de las superficies. Humedezca el sustrato seco para garantizar mejores resultados. Proteja las superficies adyacentes con papel, plástico u otro material adecuado. Si fuera necesario, añada una protección adicional en el exterior para protegerlo de las inclemencias meteorológicas (lluvia, viento, etc.).

Aplicación

▸ Agite enérgicamente el aerosol de espuma al menos 20 veces. Retire la tapa. Sujete el aerosol en posición vertical con la válvula hacia arriba.

▸ Atornille el aerosol firmemente a la pistola sujetando el mango de la pistola con una mano y girando el aerosol con la otra. No apunte con la pistola a personas. Evite atornillar el aerosol a la pistola con la válvula boca abajo. No atornille la pistola al aerosol. No doble ni gire el aerosol mientras lo atornilla.

▸ Sujete el aerosol boca abajo cuando extruya la espuma. La salida de espuma se puede ajustar con el gatillo de la pistola y el tornillo de ajuste.

▸ Rellene las juntas hasta aproximadamente el 65 %, ya que la espuma se expande. En caso de juntas más grandes, aplique la espuma en varias capas y humedezca ligeramente entre cada capa para garantizar mejores resultados.

▸ El exceso de espuma puede cortarse una vez que se haya curado por completo.

Limpieza

▸ La espuma sin curar se puede eliminar con acetona. La espuma curada se puede eliminar mecánicamente.

INFORMACIÓN GENERAL

▸ La espuma de PU carece de adherencia a superficies de teflón, polietileno, polipropileno y silicona.

▸ No es aconsejable desenroscar la pistola del bote de espuma de forma intermitente. La espuma debe utilizarse de manera que la pistola se enrosque una sola vez.

▸ La espuma curada es sensible a la luz ultravioleta y a la luz directa del sol, por lo que debe cubrirse con un sellador opaco adecuado, masilla, pintura u otro material. No cubra la espuma antes de que se haya curado por completo.

▸ ¡Respete la fecha de caducidad!

ALMACENAMIENTO

▸ La vida útil garantizada es de 12 meses a partir de la fecha de producción si se almacena en un envase sin abrir, en un lugar fresco y seco, a una temperatura entre +5 ºC y +30 ºC.

▸ No exponer a temperaturas superiores a +50 ºC, no mantener cerca de fuentes de calor ni bajo la luz directa del sol. Almacenar y transportar en posición vertical. Asegurar los aerosoles antes del transporte.

SEGURIDAD

▸ Envase a presión. Utilizar únicamente en zonas bien ventiladas. ¡No fumar durante la aplicación! Utilizar equipo de protección cuando sea necesario. Mantener fuera del alcance de los niños.

▸ Consulte la etiqueta y la ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener más información.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com

FICHA TÉCNICA

NOTA

▶ Las instrucciones que figuran en la presente documentación se basan en pruebas realizadas por el fabricante y se presentan de buena fe. Debido a las variaciones en los materiales y sustratos, así como a las diversas posibilidades de aplicación que escapan a nuestro control, no se asume responsabilidad sobre los resultados obtenidos. En cualquier caso, se recomienda comprobar la idoneidad del producto en el lugar de aplicación. Se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.

▶ Esta ficha técnica sustituye y reemplaza todas las fichas técnicas anteriores sobre el mismo producto.

PRESENTACIÓN

▶ Color: consultar opciones disponibles con el departamento comercial.

▶ Envase: consultar formatos disponibles con el departamento comercial.

TOOLMASTER EUROPE, S.L. - C/Paris, 45-47 Entresuelo 3ª - 08029 Barcelona - Telf: (+34) 666 347 607 - info@toolmaster.com