

**PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH**  
**LABORATORY TEST PROTOCOL**  
**No.30/2022**

<b>Označení vzorku</b> Sample				
<b>Carpet JA6 380</b>				
<b>Šarže</b> Batch				
220354000251				
<b>PN</b> Part number				
1535658-1800JA				
<b>Druh zkoušky</b> Type of test	<b>Měrná jednotka</b> Unit of measure	<b>Zkušební metoda</b> Test method	<b>Stanovené hodnoty</b> Required value	<b>Zjištěné hodnoty</b> Ascertained value
<b>PLOŠNÁ HMOTNOST</b> SQUARE WEIGHT	g.m <sup>-2</sup>	ČSN EN 29073-1	300,00 ±38,00	399,7
<b>TLOUŠŤKA</b> přtlak 0,5 kPa THICKNESS      by pressure 0,5 kPa	mm	ČSN EN ISO 9073-2	2,50 ±0,50	2,97
<b>PEVNOST</b> <b>podélný s.</b> (Length) TENSILE STRENGTH <b>příčný s.</b> (Width)	N.50 mm <sup>-1</sup>	ČSN EN 29073-3	min. 450 min. 550	390,43 509,29
<b>TAŽNOST</b> <b>podélný s.</b> (Length) ELONGATION <b>příčný s.</b> (Width)	%	ČSN EN 29073-3	min. 50 min. 50	59,8 84,5
<b>HOŘLAVOST</b> <b>podélný s.</b> (Length) FLAMMABILITY <b>příčný s.</b> (Width)	mm.min <sup>-1</sup>	TL 1010	≤ 100	0 NBR 0 NBR
<b>DALŠÍ TRHÁNÍ</b> <b>podélný s.</b> (Length) <b>příčný s.</b> (Width)	N	NESM 0076/12	min. 90	203,39 209,46

Datum vystavení (Date of delivery): 10.1.2022

Zapsal (Testing person): Kalinová Lucie

Podpis (Signature): -

Jakostní atest je zpracován na počítači a proto není podepsán.  
Laboratory test protocol is made by PC, isn't signed.