





## TEST REPORT - QUALITY CERTIFICATE DINAMICA AUTO LAMINATED

DELIVERY NOTE: 23/0994

		TEST METHOD	TOTAL THICKNESS	TOTAL WEIGHT	USABLE WIDTH	ADHESION STRENGTH		FLAMMABILITY (maximum value)
			DIN EN ISO 5084	ISO 9037/1	UNI EN 1773	DIN EN ISO 2411		DBL 5307
		UNIT	mm	g/m2	mm	N/5cm Dinamica - Foam		mm/min.
			4mm +/- 10%	590 +/- 50	≥ 1400	≥ 10	≥ 10	B stat < 100
COLOUR	PN	LOT N°				L	T	
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2320F151A	3,65	585	1400	20,12	15,62	30,26
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2319F151A	3,65	593	1400	17,87	13,68	0,00
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2322F151A	3,74	607	1400	17,85	15,76	39,78
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2321F152A	3,71	596	1400	16,57	15,33	33,17
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2321F151A	3,66	598	1400	16,78	15,47	0,00
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2304I152A	3,6	584	1400	18,10	16,75	39,10
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2304I151A	3,7	586	1400	17,93	15,26	34,57
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2302I152A	3,61	582	1400	17,21	16,64	33,04
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2305I151A	3,65	588	1400	17,49	16,12	46,15
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2306I151A	3,80	610	1400	18,92	16,67	44,44
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2307I151A	3,74	601	1400	15,88	15,38	0,00
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2310I172B	3,64	590	1400	18,16	15,69	39,01
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2310I172A	3,64	590	1400	18,16	15,69	39,01
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2311I171B	3,72	584	1400	16,90	16,56	0,00
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2311I171A	3,72	584	1400	16,90	16,56	0,00
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2312I171B	3,8	597	1400	18,75	17,80	38,41
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2312I171A	3,8	597	1400	18,75	17,80	38,41
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2312I172A	3,74	592	1400	16,24	16,26	28,02
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2312I172B	3,74	592	1400	16,24	16,26	28,02
Schwarz	6013014-1400ZW_D	2313I171B	3,76	576	1400	18,81	16,70	32,05

Laboratory Manager	Signature	Date
		03.10.2023