

ACINDAR Industria Argentina de Aceros S.A.
Dr. Ignacio Arieta 4936
(1766) Tablada. Pdo. de La Matanza
Pcia. Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54-11) 5077-5000

IVA Responsable Inscripto

Tipo de Transporte:	Depósito: V900	Firma	Sello
Empresa de Transporte: 100234	Remito: R0361		
	O.V.: 200447776	Fecha: 10.09.2024	

Matias Marabiti
Legale 29192977
Documentador
ArcelorMittal Actiada

O.T.Nº: 0150209

S.E.Nº: 05393

Fecha: 15-Mayo-2025.

Cliente: JGK ACCESORIOS S.R.L.

Dirección: San Cayetano 1860 | José León Suárez (Bs. As.).

CERTIFICADO DE ANALISIS

Muestra Recibida: RDO. 76,20 mm. - COLADA N°.30046

Cantidad: 1 Muestra.

Solicitado por: Sra. Daniela Kolman.

ENSAYO DE TRACCION

Equipo Utilizado: Máquina Universal de Ensayos - Tag 001.

Marca: CIFIC.

Modelo: UF-30 / 660930.

Calibración: Externa.

Certificado: L.M.D. (OAA) - A-07355-A-B.

Método Utilizado: ASTM-A 370.

Diámetro Inicial	mm	12.59
Sección Inicial	mm ²	124.49
Carga de Rotura	daN	7000
Resistencia a la Tracción	MPa	562.3
Carga de Fluencia	daN	5050
Tensión de Fluencia	MPa	405.6
Longitud Inicial	mm	50.00
Longitud Final	mm	64.52
Alargamiento	%	29.04
Estricción	%	50.31


DIEGO ANDRÉS KLACIK.
Dto. de CONTROL de CALIDAD.

Los valores expresados en este informe, corresponden a las muestras enviadas por el cliente

O.T.Nº: 0150210

S.E.Nº: 05393

Fecha: 15-Mayo-2025.

Cliente: **JGK ACCESORIOS S.R.L.**

Dirección: San Cayetano 1860 || José León Suárez (Bs. As.).

CERTIFICADO DE ANALISIS

Muestra Recibida: RDO. 76,20 mm. - COLADA N°.30046

Cantidad: 1 Muestra.

Solicitado por: Sra. Daniela Kolman.

ENSAYO DE DUREZA

Equipo Utilizado: Durómetro Brinell - Tag 086.

Marca: Petri.

Modelo: P 15 N.º 319.

Calibración: Certif. N.º D-050-23.

Método Empleado: IRAM IAS N M ISO 6506-1/4.

Dureza Brinell: **161 - 161 - 161 HB.**
(10/3000/15).


DIEGO ANDRÉS KLACIK.
Dto. de CONTROL de CALIDAD.

Los valores expresados en este informe, corresponden a las muestras enviadas por el cliente