



N°: 16042026		CERTIFICADO DE CALIDAD				16 de abril de 2026					
Cliente:		OIL METAL SA			OC.	6709					
ITEM.	CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	NORMA DE APLICACION	MATERIAL	PARTIDA	COLADA	LOTE	MUESTRA		
1	-	1	TAPÓN 2" NPT B.16.11 A105	B.16.11	ASTM A105	NZ	25373	4			
ANALISIS QUIMICO %											
C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V	Cu	Ceq FC	
≤ 0.35	0.10 - 0.35	0.60 - 1.05	≤ 0.035	≤ 0.040	≤ 0.40	≤ 0.30	≤ 0.12	≤ 0.05	≤ 0.40		
0.240	0.260	0.720	0.006	0.012	0.040	0.060	0.010	0.001	0.100	0.384	
PROPIEDADES MECANICAS											
TRACCION		FLUENCIA		ALARGAMIENTO		ESTRICCION		DUREZA			
≥ 485 Mpa		≥ 250 Mpa		≥ 22%		≥ 30%		≤ 187 HB			
550.8		389.5		29.92		57.11		159			
INSPECCION Y PRUEBAS											
INSPECCION GENERAL		Control visual:		OK		PRUEBAS Y ENSAYOS		Tratamiento térmico:		-	
		Control dimensional (Largo, rosca, espesor, diametro):		OK							
		Terminación:		OK							
		Pulido:		-				Prueba hidráulica:		-	
		Marcado:		OK							
		Zincado electrolítico:		-							
Galvanizado en caliente:		-									
Observaciones:					Responsable de Calidad:						
					 Intervino Nicolas Kolman						

CERTIFICADO N° 0000003174540

H 1/ 1

Cliente:	99117824 ACEROS FB SRL
Orden:	840328913
Material / Tipo:	140536 BLR 1026X UMN-50,60MM x6000 C 2T
Grado / Tamaño:	
Norma:	

Destino: 99117824 ACEROS FB SRL
CPO: oc 604

PO 278465
Parte N°:

[illegible][illegible]

Relación de compactación: 12,63 : 1

Certificado de Inspección según BS EN 10204:2004 Type 3.1.

Tipo de Transporte:

Empresa de Transporte: 112059

Depósito: R310

Remito: 0355R00180015

O.V.: 198779858

Firma

Fecha:	22.07.2023
--------	------------

Plantas Terminadoras Rosari
Grupo ArcelorMittal

O.T.Nº: 0152059

S.E.Nº: 05733

Fecha: 23-Julio-2025.

Cliente: JGK ACCESORIOS S.R.L.

Dirección: San Cayetano 1860 | José León Suárez (Bs. As.).

CERTIFICADO DE ANALISIS

Muestra Recibida: RDO. 50,8 - SAE 1026 - COLADA N.º 25373.

Cantidad: 1 Muestra.

Solicitado por: Sra. Daniela Kolman.

ENSAYO DE TRACCION

Equipo Utilizado: Máquina Universal de Ensayos - Tag 001.

Marca: CIFIC.

Modelo: UF-30 / 660930.

Calibración: Externa.

Certificado: L.M.D. (OAA) - A-07355-A-B.

Método Utilizado: ASTM-A 370.

Diámetro Inicial	mm	12.72
Sección Inicial	mm ²	127.08
Carga de Rotura	daN	7000
Resistencia a la Tracción	MPa	550.8
Carga al Límite Proporcional	daN	4950
Tensión al Límite Proporcional	MPa	389.5
Longitud Inicial	mm	50.00
Longitud Final	mm	64.96
Alargamiento	%	29.92
Estricción	%	57.11

NOTA: Los valores obtenidos cumplen con lo requerido en la norma ASTM-A 105.


DIEGO ANDRÉS KLACIK.
Dto. de CONTROL de CALIDAD.

Los valores expresados en este informe, corresponden a las muestras enviadas por el cliente

O.T.Nº: 0152060

S.E.Nº: 05733

Fecha: 23-Julio-2025.

Cliente: JGK ACCESORIOS S.R.L.

Dirección: San Cayetano 1860 || José León Suárez (Bs. As.).

CERTIFICADO DE ANALISIS

Muestra Recibida: RDO. 50,8 - SAE 1026 - COLADA N.º 25373.

Cantidad: 1 Muestra.

Solicitado por: Sra. Daniela Kolman.

ENSAYO DE DUREZA

Equipo Utilizado: Durómetro Brinell - Tag 086.

Marca: Petri.

Modelo: P 15 N.º 319.

Calibración: Certif. N.º D-050-23.

Método Empleado: IRAM IAS N M ISO 6506-1/4.

Dureza Brinell: **159 - 159 - 159 HB.**
(10/3000/15).

NOTA: Los valores obtenidos cumplen con lo requerido en la norma ASTM-A 150.



DIEGO ANDRÉS KLACIK.
Dto. de CONTROL de CALIDAD.

Los valores expresados en este informe, corresponden a las muestras enviadas por el cliente