

### Gebrauchsfertige Dispersionsgrundierung

# UZIN PE 355

#### Grundierung für saugfähige Estriche, Betonböden, Spachtelmassen und bauübliche Untergründe

#### HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

▶ Haftgrundierung im Bodenbereich vor Spachtelarbeiten.

#### GEEIGNET AUF / FÜR:

- auf saugfähigen Untergründen (z.B. Zementestrichen, Zementspachtelmassen, Gipsspachtelmassen, Beton)
- ► Calciumsulfatestrichen / Calciumsulfatfließestrichen, Gipsfaserplatten
- ► Zementputzen, Kalkputzen und Gipskartonplatten
- vor Spachtelarbeiten mit UZIN Zement- oder Calciumsulfatspachtelmassen
- vor Estricharbeiten mit UZIN Schnellzementen und UZIN Estrichzusatzmitteln
- ▶ Warmwasser-Fußbodenheizung
- für die Beanspruchung mit Stuhlrollen nach DIN EN 12 529
- starke Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich



#### PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

UZIN PE 355 ist eine schnell trocknende, gebrauchsfertig eingestellte Grundierung, die vor Spachtelarbeiten auf saugfähigen, mineralischen Untergründen eingesetzt wird. Die Grundierung bindet Oberflächenstaub, reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes und bietet eine hervorragende Haftbasis für nachfolgende Spachtelmassen. Für den Innenbereich.

- ▶ gebrauchsfertig
- sprühfähig
- sehr ergiebig
- ▶ schnelle Trocknung
- ▶ reduziert die Saugfähigkeit des Untergrundes







#### **TECHNISCHE DATEN:**

Gebindeart	KU-Kanister	
Gebindegröße	10 kg	
Lagerfähigkeit	mind. 12 Monate	
Farbe nass	blau	
Farbe trocken	blau transparent	
Verbrauch	80 - 150 g/m²	
Trocknungszeit	30 - 60 Minuten*	
Mindestverarbeitungstemperatur	10 °C am Boden	

\*Bei 20 °C und 65 % relativer Lufteuchte. Siehe "Anwendungstabelle"



#### **ERWEITERTER ANWENDUNGSBEREICH:**

▶ Haftgrundierung im Wandbereich

#### **UNTERGRUNDVORBEREITUNG:**

Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissefrei, sauber und frei von Stoffen sein (Schmutz, Öl, Fett), die die Haftung beeinträchtigen. Zement- und Calciumsulfatestriche müssen geschliffen und gründlich abgesaugt werden. Untergrund entsprechend mitgeltender Normen und Merkblätter prüfen und bei Mängeln Bedenken anmelden. Haftungsmindernde oder labile Schichten, z. B. Trennmittel, lose Klebstoff-, Spachtelmassen-, Belags- oder Anstrichreste u. ä. entfernen, z. B. durch Abbürsten, Abschleifen, Abfräsen oder Kugelstrahlen. Lose Teile und Staub gründlich absaugen. Aufgetragene Grundierung gut durchtrocknen lassen.

Es sind die Produktdatenblätter der mitverwendeten Produkte zu beachten.

#### **VERARBEITUNG:**

- Gebinde vor Gebrauch auf Raumtemperatur kommen lassen und gründlich aufschütteln.
- Grundierung mit der UZIN Nylon-Plüsch-Rolle gleichmäßig satt und vollfächig auf den Untergrund auftragen. Pfützenbildung vermeiden.
- 3. Auf sehr stark saugfähigen Untergründen prüfen, ob ein zweiter Auftrag notwendig ist.
- 4. Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

#### ANWENDUNGSTABELLE:

Untergrund / Anwendung	Verbrauch	Trocknungszeit
Zementspachtelmasse auf		
Zementestrichen, Zementspachtelmassen oder Beton	80 - 150 g/m²	ca. 30 Minuten*
Calciumsulfatestrichen, gipsbasierten Fertigteilestrichen, Gipsuntergründen, Putzen	80 - 120 g/m²	ca. 60 Minuten*
Schwach saugfähigen, eher dichten Untergründen	80 - 100 g/m²	
Gipsspachtelmasse auf		
Calciumsulfatestrichen, gipsbasierten Fertigteilestrichen	80 - 120 g/m²	ca. 60 Minuten*

<sup>\*</sup> Bei 20 °C und 65 % relativer Luftfeuchte.

#### **WICHTIGE HINWEISE:**

- ▶ Originalgebinde bei mäßig kühler Lagerung mindestens 12 Monate lagerfähig. Frostbeständig bis – 2 °C. Angebrochene Gebinde dicht verschließen und Inhalt rasch aufbrauchen. Grundierung vor Verarbeitung auf Raumtemperatur kommen lassen.
- ➤ Am besten verarbeitbar bei 15 25 °C, Untergrundtemperatur über 15 °C und rel. Luftfeuchte unter 65 %. Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlängern, hohe Temperaturen und niedrige Luftfeuchte verkürzen die Trocknungszeit.
- ▶ Bei mehrschichtigem Spachteln zuvor verarbeitete Spachtelmasse komplett trocknen lassen, mit UZIN PE 355 zwischengrundieren und nach ausreichender Trocknungszeit Folgespachtelung aufbringen. Die Zweitspachtelung darf die Schichtdicke der Ersten nicht überschreiten.
- Bei nachfolgenden Spachtelarbeiten über 10 mm sind Reaktionsharzgrundierungen, wie z. B. UZIN PE 460 abgesandet, einzusetzen.
- ▶ Nicht geeignet auf wasserlöslichen Klebstoffresten (z. B. Sulfit-Ablaugeklebstoffe) oder Fixierungen sowie auf alten Bitumenklebstoffresten. Hierzu geeignete Produkte bitte der UZIN Produktübersicht entnehmen.
- Nicht geeignet vor Direktverklebung mit 1-K STP/PUR-Klebstoffen.
- Berücksichtigen Sie die allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Bodenbelagsverlegung der jeweils gültigen, nationalen Normen (z. B. EN, DIN, ÖNORM, SIA, usw.).
- ▶ Mitgeltend bzw. zur besonderen Beachtung empfohlen sind u. a. folgende Normen und Merkblätter:
  - DIN 18 365 "Bodenbelagsarbeiten", ÖNORM B 5236
  - DIN 18 356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten", ÖNORM B 5236
  - TKB/FCIÖ-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten"
  - BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen"
  - Merkblatt des Zentralverbandes des deutschen Baugewerbes (ZDB) "Elastische Bodenbeläge, textile Bodenbeläge und Parkett auf beheizten Fußbodenkonstruktionen"

#### GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

- ► GISCODE D 1 / Lösemittelfrei
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm
- ▶ DE-UZ 113 / Umweltfreundlich, weil emissionsarm

#### **ZUSAMMENSETZUNG:**

Polymerdispersionen, Konservierungsmittel, Additive und Wasser.

#### ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

GISCODE D1 – lösemittelfrei nach TRGS 610. Die Verwendung einer Hautschutzcreme wird grundsätzlich empfohlen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung /Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produkts vermeiden. Bei der

## UZIN PE 355



Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Nach Durchtrocknung ökologisch und physiologisch unbedenklich. Grundvoraussetzungen für bestmögliche Raumluftqualität nach Bodenbelagsarbeiten sind normgerechte Verlegebedingungen und gut durchgetrocknete Untergründe, Grundierungen und Spachtelmassen. Produkt enthält Isothiazolinone, Bronopol. Informationen für Allergiker unter +49 731 4097-0.

#### **ENTSORGUNG:**

Produktreste möglichst sammeln und weiter verwenden. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Restentleerte, ausgekratzte bzw. tropffreie Gebinde sind recyclingfähig. Gebinde mit flüssigem Restinhalt sowie gesammelte, flüssige Produktreste sind Sonderabfall. Gebinde mit ausgehärtetem Restinhalt sind Baustellenabfall.