TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE A e C

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	
Código:	Nº de Série:
Fabricante:	Nº de Patrimônio:
Modelo:	Nº da OS:
Tipo:	Erro Admissível:
Escala: Unidade:	Periodicidade:
Resolução:	Local:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: °C Umidade: %	Temperatura: °C Umidade: %
Local de Calibração:	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Medições

Testado (Shore A ou C)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore	Leit. 2 Shore	Leit. 3 Shore
10						
20						
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						

Medições

Testado (Shore A ou C)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore	Leit. 2 Shore	Leit. 3 Shore
10						
20						
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						

Conversão de (g) para (Shore A e C):

$$ShoreAeC = \frac{(g.0{,}0098066\overset{5}{5} - 0{,}55}{0{,}075}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

Método de Calibração:

Calibração por comparação indireta conforme procedimento técnico PTDU.

Padrões Utilizados:

☐ IP 76 - Balança Semi-Analítica Padrão

Observações:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE D

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	
Código:	Nº de Série:
Fabricante:	Nº de Patrimônio:
Modelo:	Nº da OS:
Tipo:	Erro Admissível:
Escala: Unidade:	Periodicidade:
Resolução:	Local:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: °C Umidade: %	Temperatura: °C Umidade: %
Local de Calibração:	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Medições | **Medições**

Testado (Shore D)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore	Leit. 2 Shore	Leit. 3 Shore	Testado (Shore D)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore	Leit. 2 Shore	Leit. 3 Shore
10							**10**						
20							**20**						
30							**30**						
40							**40**						
50							**50**						
60							**60**						
70							**70**						
80							**80**						
90							**90**						

Conversão de (g) para (Shore D):

$$ShoreD = \frac{g}{44,45}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

Calibração por comparação indireta conforme procedimento técnico PTDU.

Padrões Utilizados:

☐ IP 76 - Balança Semi-Analítica Padrão

Observações:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE A e C

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste — **Medições**

Testado (Shore A)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore A	Leit. 2 Shore A	Leit. 3 Shore A
10	132.50			**10.0**		
20	209.00			**20.0**		
30	285.50			**30.0**		
40	362.00			**40.0**		
50	438.50			**50.0**		
60	515.00			**60.0**		
70	591.50			**70.0**		
80	668.00			**80.0**		
90	744.50			**90.0**		

Calibração Após Ajuste — **Medições**

Testado (Shore A)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore A	Leit. 2 Shore A	Leit. 3 Shore A
10						
20						
30						
40						
50						
60						
70						
80						
90						

Conversão de (g) para (Shore A e C):

$$ShoreA = \frac{(g.0{,}00980665) - 0{,}55}{0{,}075}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE D

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste — Calibração A

Medições — **Mediç**

Testado (Shore D)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore D	Leit. 2 Shore D	Leit. 3 Shore D	Testado (Shore D)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)
10	442.50			**10.0**			**10**		
20	887.00			**20.0**			**20**		
30	1331.50			**30.0**			**30**		
40	1776.50			**40.0**			**40**		
50	2224.50			**50.0**			**50**		
60	2668.00			**60.0**			**60**		
70	3113.00			**70.0**			**70**		
80	3558.00			**80.0**			**80**		
90	4002.00			**90.0**			**90**		

Conversão de (g) para (Shore D):

$$ShoreD = \frac{g}{44,45}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

pós Ajuste

:ões

Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore D	Leit. 2 Shore D	Leit. 3 Shore D

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE A e C

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste — **Medições**

Calibração Após Ajuste — **Medições**

Testado (Shore OO)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore OO	Leit. 2 Shore OO	Leit. 3 Shore OO	Testado (Shore OO)	Leit. 1 em (g)	Leit. 2 em (g)	Leit. 3 em (g)	Leit. 1 Shore OO
10	29.979			**10.0**			**10**				
20	39.259			**20.0**			**20**				
30	48.5			**30.0**			**30**				
40	57.715			**40.0**			**40**				
50	66.995			**50.0**			**50**				
60	76.274			**60.0**			**60**				
70	85.554			**70.0**			**70**				
80	94.833			**80.1**			**80**				
90	104.011			**90.0**			**90**				

Conversão de (g) para (Shore OO):

$$ShoreA = \frac{(g.0{,}00980665) - 0{,}203}{0{,}00908}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

Leit. 2 Shore OO	Leit. 3 Shore OO

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE DUREZA SHORE F0 - M

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste							Calibração Após Ajuste				
		Medições							**Medições**		
Testado (Shore OO)	**Leit. 1 em (g)**	**Leit. 2 em (g)**	**Leit. 3 em (g)**	**Leit. 1 Shore F0 - M**	**Leit. 2 Shore F0 - M**	**Leit. 3 Shore F0 - M**	**Testado (Shore OO)**	**Leit. 1 em (g)**	**Leit. 2 em (g)**	**Leit. 3 em (g)**	**Leit. 1 Shore F0 - M**
10	78			**10.0**			**10**	85	96.00		**11.6**
20	122.6			**20.0**			**20**	128	130.00		**21.2**
30	167.5			**30.0**			**30**	165	166.00		**29.4**
40	212.5			**40.0**			**40**	209	208.00		**39.2**
50	257.6			**50.0**			**50**	256	249.00		**49.7**
60	302.4			**60.0**			**60**	296	288.00		**58.6**
70	347			**70.0**			**70**	337	333.00		**67.7**
80	392			**80.0**			**80**	375	371.00		**76.2**
90	437			**90.0**			**90**	431	425.00		**88.7**

Conversão de (g) para (Shore F0 - M):

$$ShoreF0(M) = \frac{(g.0{,}00980665) - 0{,}324}{0{,}044}$$

g = valor lido em (g) na balança padrão

Leit. 2 Shore F0 - M	Leit. 3 Shore F0 - M
14.0	
21.6	
29.6	
39.0	
48.1	
56.8	
66.9	
75.3	
87.4	