CORPOELEC

Informe Técnico

Fecha: 03/07/2024 **De:** Lab. De Pruebas de Aislamiento **Para:** Sampieri & Fortunato S.A.

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico: A guante de goma para trabajar en líneas energizadas.

No.: PA – G A – 0106/ 24 **Archivo No.:** --- **C.C.:** ---

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

o Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento CORPOELEC REGION ZULIA
o Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
o Fecha de realización	03/07/2024
o Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	TSU Franklyn Rubio
o Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca E.I.L. Modelo OG100 serial 750830

2. Características del Equipo Probado:

o Tipo:	Guante de Goma para Baja Tensión
o Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para 1000 V.
o Marca:	SALISBURY
o N° de Identificación:	**SAM – GT- PB - 004/4096511**

3. Inspección Visual:

o Condiciones Operativas:	Apto
o Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
o Otros:	Ninguna

Escaneado con CamScanner

CORPOELEC

Informe Técnico

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes Dieléctricos de Goma.

Identificación de Guante:	Guante Probado	Voltaje Aplicado (Kv)	Tiempo de Aplicación (min.)	OBSERVACIONES
Guante para baja tensión.	Derecho	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar
	Izquierdo	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna

6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado.
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona.
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado.

7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Guante de goma para Baja tensión	Apto:	X	No apto:	

Nota: Este informe no corresponde a una Certificación, sólo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 761-97; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y califican para trabajar en líneas energizadas, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

TSU. Franklin Rubio	Ing. Ángel Duarte
Realizado por:	Aprobado por:
Firma:	Firma:
	C.I. 9.718.732 C.I.V.

Seguridad e Higiene Ocupacional – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento Eléctrico
CORPOELEC - Región Zulia: Costa Occidental

CORPOELEC

CS Escaneado con CamScanner