PRUEBA DE AISLAMIENTO A GUANTES
NORMA PDVSA No. EM-36-01/03 – COVENIN 761-80

(1)AVISO	902020-1	(2)USUARIO:	ANGEL MARQUEZ	(3)INDICADOR:		(4)TLF-EXT:	0412-5144270
(5)MARCA:	Salisbury	(6)CLASE:	0	(7)TIPO:	I	(8)TAMAÑO:	10
(9)SERIAL:	S/Serial	(10)UNIDAD:	SAMFOR	(11) NORMA PDVSA:	36.01/03	(12)APLICACION:	1000 v

LONGITUD DEL GUANTE IZQUIERDO

	(13)LONGITUD MEDIDA (mm)	(14)LONGITUD REQUERIDA (mm)	(15)RESULTADO
LONGITUD TOTAL	290mm	279mm	PASO
DIFERENCIA DE LONGITUD	11mm	+/- 13	

PRUEBA DE AISLAMIENTO DEL GUANTE IZQUIERDO

(16)TENSION DE ENSAYO kV	TIEMPO DE PRUEBA	(17)CORRIENTE DE ENSAYO (mA)	(18)MAXIMA CORRIENTE (mA)	(19)RESULTADO
5 kV	1 min.	2 mA	8	PASO

LONGITUD DEL GUANTE DERECHO

	(20)LONGITUD MEDIDA (mm)	(21)LONGITUD REQUERIDA (mm)	(22)RESULTADO
LONGITUD TOTAL	280mm	279mm	PASO
DIFERENCIA DE LONGITUD	1mm	+/- 13	

PRUEBA DE AISLAMIENTO DEL GUANTE DERECHO

(23)TENSION DE ENSAYO kV	TIEMPO DE PRUEBA	(24)CORRIENTE DE ENSAYO (mA)	(25)MAXIMA CORRIENTE (mA)	(26)RESULTADO
5 kV	1 min	2 mA	8 mA	PASO

(27)**OBSERVACIONES:** Guantes recibidos por parte de contratista SAMFOR, los cuales cuentan con una protección mecánica compuesta por una bolsa de cuero para su traslado

---

(28)**¿APTO PARA TRABAJO ELÉCTRICO?** SI [X] NO [ ]

(29) **NOTA IMPORTANTE:** Guantes Dieléctrico enviados por SAMFOR S,A para realizar pruebas de aislamiento. Este informe no corresponde a una certificación, solo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que posee los implementos antes mencionados, basado en la exigencia de la **NORMA COVENIN: 761-1980- PDVSA No. EM-36-01/03, IEC609003**. Lo que indica que en estos momentos los valores de la inspección visual y pruebas de potencial de ensayo son satisfactorios y califican para trabajar, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y procedimientos operacionales respectivos. **PDVSA.SI-S-29**. Las pruebas se realizaron mediante el Método para determinar la Rigidez Dieléctrica del Material a frecuencia Industrial de 60Hz Voltaje Alterno de 5 kVac, tiempo de exposición: 1 minutos. **COVENIN 1109:82**

(30)**EQUIPO UTILIZADO: Hipotronics OC51MG**

(31) **REALIZADO POR:** ROMERO, Víctor/RODRIGUEZ, Wilfredo	FIRMA:	FECHA: 12/08/2025
(32) **REVISADO POR:** GONZALEZ, Luis	FIRMA:	FECHA:
(33) **RECIBIDO POR:** ANGEL MARQUEZ	FIRMA:	FECHA: 12-08-25

Escaneado con CamScanner

CORPOELEC

Informe Técnico

Fecha: 07/02/2025 **De:** Lab. De Pruebas de Aislamiento **Para:** Sampieri & Fortunato S.A.

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico: A guante de goma para trabajar en líneas energizadas.

No.: PA – G B– 050/ 25 **Archivo No.:** --- **C.C.:** ---

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

○ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento CORPOELEC REGION ZULIA
○ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
○ Fecha de realización	07/02/2025
○ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	TSU Franklyn Rubio
○ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca E.I.L. Modelo OG100 serial 750830

2. Características del Equipo Probado:

○ Tipo:	Guante de Goma para Baja Tensión
○ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para 1000 V.
○ Marca:	SALISBURY
○ N° de Identificación:	**4096511**

3. Inspección Visual:

○ Condiciones Operativas:	Apto
○ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
○ Otros:	Ninguna

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes Dieléctricos de Goma.

Identificación de Guante:	Guante Probado	Voltaje Aplicado (Kv)	Tiempo de Aplicación (min.)	OBSERVACIONES
Guante para baja tensión.	**Derecho**	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar
	Izquierdo	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna


6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado.
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona.
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado.

7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición			
Guante de goma para Baja tensión	Apto:	**X**	No apto:	

Nota: Este informe no corresponde a una Certificación, sólo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 761-97; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y califican para trabajar en líneas energizadas, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Realizado por: TSU. Franklin Rubio

Firma: 

Aprobado por: Ing. Ángel Duarte

Firma: 