CORPOELEC

Informe Técnico

Fecha: 07/02/2025 **De:** Lab. De Pruebas de Aislamiento **Para:** Sampieri & Fortunato S.A.

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico: A guante de goma para trabajar en líneas energizadas.

No.: PA – G B– 048/ 25 **Archivo No.:** --- **C.C.:** ---

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

○ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento CORPOELEC REGION ZULIA
○ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
○ Fecha de realización	07/02/2025
○ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	TSU Franklyn Rubio
○ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca E.I.L. Modelo OG100 serial 750830

2. Características del Equipo Probado:

○ Tipo:	Guante de Goma para Baja Tensión
○ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para 1000 V.
○ Marca:	SALISBURY
○ N° de Identificación:	**4095607 A**

3. Inspección Visual:

○ Condiciones Operativas:	Apto
○ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
○ Otros:	Ninguna

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes Dieléctricos de Goma.

Identificación de Guante:	Guante Probado	Voltaje Aplicado (Kv)	Tiempo de Aplicación (min.)	OBSERVACIONES
Guante para baja tensión.	**Derecho**	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar
	Izquierdo	1	3	Este equipo de medición no arroja corriente de fuga solo indica el voltaje aplicar

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna


6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado.
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona.
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado.

7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**


Equipo Probado	Condición			
Guante de goma para Baja tensión	Apto:	**X**	No apto:	

Nota: Este informe no corresponde a una Certificación, sólo corresponde a una prueba de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 761-97; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y califican para trabajar en líneas energizadas, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Realizado por: TSU. Franklin Rubio

Firma: 

Aprobado por: Ing. Ángel Duarte

Firma: 



SEINCA
Seinca Industrial Group C.A
J-50626962-7

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE BAJA TESION.

Fecha: 10/03/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Baja Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0043 / 03-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	10//03/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Baja Tensión
◆ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para1000V..
◆ Marca:	SALISBURY
◆ N° de Identificación:	Serial: 4122176

Seinca Industrial
RIF: J50626962

Escaneado con CamScanner

SEINCA
Seinca Industrial Group C.A

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

3. Inspección Visual:

- Condiciones Operativas: Apto
- Presencia de Grietas, Agujeros, otros: Ninguna
- Otros: Ninguna

4. Resultados de Prueba de Aislamiento: Guantes de Goma Para Baja Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Baja Tensión Serial: 4122176	Derecho	1000	0.01 ma	0.08 ma
	Izquierdo	1000	0.01 ma	0.08 ma

5. Defectos o fallas que presenta el material ensayado:

- Ninguna

6. Recomendaciones:

- Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
- Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
- Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
- Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
- Verificar con aire que la goma o guante no este perforado

7. Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:

Equipo Probado	Condición			
Guante de Goma de Baja Tensión	Apto:	X	No apto:	

Escaneado con CamScanner

SEINCA
Seinca Industrial Group C.A
J-50626962-7

LABORATORIO DE PRUEBAS DE AISLAMIENTO

SEINCA INDUSTRIAL GROUP

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge L. Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	10//03/2026	Fecha:	10//03/2026

Seinca Industrial
RIF: J50626962

Escaneado con CamScanner

Seinca Industrial

Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL.

INFORME DE PRUEBA DE GUATES DE BAJA TESION.

Fecha: 05/02/2026

De: Laboratorio De Pruebas de Aislamiento Eléctrico SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Cliente: SAMFOR

Asunto: Informe de resultados de prueba de aislamiento eléctrico a: Guantes de Gomas Baja Tensión, para trabajos en líneas energizadas.

Registro: SEINCA - 0034 / 02-2026

1. Referencia de Prueba de Aislamiento Eléctrico:

◆ Instalación donde se realizó la Pruebas de Aislamiento Eléctrico:	Laboratorio de pruebas de Aislamiento SEINCA INDUSTRIAL. C A.
◆ Norma bajo la cual se realizaron las pruebas	COVENIN 761-97
◆ Fecha de realización	05/02/2026
◆ Equipo de trabajo que realizó la prueba de Aislamiento Eléctrico:	Especialista: Franklin Rubio.
◆ Equipos Utilizados:	Equipo e instrumento de prueba marca ZHUHAI HENGTAI. ELECTRIC POWER.. MOD. GD-HTJY506C 5 KV A 60 KV.

2. Características del Equipo Probado:

◆ Tipo:	Guantes de Goma para Baja Tensión
◆ Modelo:	Clase cero (0) Tipo Uno (1) para 1 kV.
◆ Marca:	SALISBURY
◆ N° de Identificación:	Serial: 4122575

3. Inspección Visual:

◆ Condiciones Operativas:	Apto
◆ Presencia de Grietas, Agujeros, otros:	Ninguna
◆ Otros:	Ninguna

Seinca Industrial
RIF: J506269627

4. **Resultados de Prueba de Aislamiento:** Guantes de Goma Para Baja Tensión.

Identificación del guante	Guante Probado	Voltaje Aplicado	Corriente de Fuga	Máxima Corriente De Fuga Permitida.
Guante de goma para Baja Tensión 4122575	Derecho	1.000	0.02 ma	0.08 ma
	Izquierdo	1.000	0.02 ma	0.08 ma

5. **Defectos o fallas que presenta el material ensayado:**
   - Ninguna
6. **Recomendaciones:**
   - Realizar las pruebas de aislamiento eléctrico cada seis (6) meses.
   - Lavar frecuente con agua y jabón según su uso.
   - Colocar talco en poca cantidad después de lavado y secado
   - Mantener el guante de goma en lugar fresco en su bolsa de lona
   - Verificar con aire que la goma o guante no este perforado
7. **Condiciones del (los) equipo (s) para trabajar:**

Equipo Probado	Condición		
Guante de Goma de Baja Tensión	Apto:	X	No apto:

Nota: Este informe corresponde a una Certificación, la cual contempla pruebas de la capacidad de aislamiento que poseen los equipos antes mencionados, basado en la exigencia de la norma COVENIN 2167 - 1999; lo que garantiza que en estos momentos los valores son satisfactorios y por ende califican para trabajar en líneas energizada, tomando en cuenta el uso de los equipos de protección personal y operacionales respectivos.

Seinca Industrial
RIF: J506259627

Seguridad – Laboratorio de Pruebas de Aislamiento
SEINCA INDUSTRIAL, C A.

Realizado por:	Especialista .Franklin Rubio	Aprobado por:	Ing. Jorge L. Soto.
Firma:		Firma:	
Fecha:	05/02/2026	Fecha:	05/02/2026

RIF: J506269627