BONNEY FORGE

MILL TEST REPORTS

Bonney Forge
14496 Croghan Pike
Mt. Union, PA 17066

)NOW 9/10/2026

52494

3/4-36 X 1/2" 3M A105 Thredolet™ Threaded

C	0.190	MN	0.960	P	0.010	S	0.020	SI	0.270
NI	0.040	CR	0.110	MO	0.020	CU	0.090	CO	0.010
V	0.002	AL	0.020	Nb	0.002				

CE(LONG FORMULA) = 0.385

T/S(PSI) 75575 Y/S(PSI) 47517 EL(%) 33.350 RA(%) 69.040

BRINELL HARDNESS 141, 141

Click here for Original Steel Mill Certification

1. CERTIFYING ASTM A105-24 / ASME SA105-25 EDITION.
2. THE MATERIAL SUPPLIED MEETS THE REQUIREMENTS OF NACE MR0175/ISO 15156-2.
3. THE MATERIAL SUPPLIED WAS INSPECTED AND MANUFACTURED IN ACCORDANCE WITH EN DIN 10204:2004 EDITION TYPE 3.1 INSPECTION DOCUMENT.
4. THE ELONGATION TEST RESULTS ARE OBTAINED USING STANDARD ROUND SPECIMEN, 2 INCH OR 50 MM GAGE LENGTH.

'HIS DOCUMENT HAS BEEN ELECTRONICALLY SUBMITTED.

Cancel | Logout