tecnoforge
FITTINGS & FLANGES
VALVITALIA S.p.A. - Tecnoforge Division
Plants and Offices:
Via Emilia Pavese, 38 • 29015 Castel S. Giovanni (PC) - Italy
Ph. +39 0523 889811 • Fax. +39 0523 889881
Via Stazione • 27040 Arena Po (PV)
Ph. +39 0523 889811 • Fax. +39 0385 70450
e-mail: info.tecnoforge@valvitalia.com • www.valvitalia.com

Headquarters and Administrative Office:
Via Tortona, 69 • 27055 Rivanazzano Terme (PV) - Italy
Ph. +39 0383 945911 • Fax. +39 0383 9459962
e-mail: info@valvitalia.com • www.valvitalia.com
Registered Office:
Via del Lauro, 7 • 20121 Milano (MI) - Italy
e-mail (PEC): valvitalia@pec.valvitalia.com • www.valvitalia.com
Cap. Soc. € 10.000.000,00 i.v.
C.F./P.IVA/n. Registro Imprese 05962420963 - R.E.A. 1992445 - Milano

VALVITALIA GROUP

Doc.: INSP.REPORT Rev. 1

Inspection Certificate 192221

BS - EN 10204-2004 3.1

Rev 00
Date 29/07/2026

Job TF	:	V26-000032
Purchaser	:	MAVERICK INTERNATIONAL EST.1999
Order	:	4062164
Specification	:	ASTM A860/25
Construction Standard	:	MSS-SP-75 Ed.2025

Item Y/R	Item O/R	Quantity	Descriptions	Heat	Lot
		60	ELB. 16" XS LR 90 API 5L Y65	961386	S323S
	1		ITEM: MVH1160000009801200 32TCN		

Type of Construction	:	SEAMLESS PRODUCED BY PIPE
Method of Fabrication	:	HOT FORMING BETWEEN 780°-980° COOLING IN STILL AIR
Heat Treatment	:	QUENCHING 920°C AND TEMPERING 680°C
Mill Test Report N.	:	01-26-08105
Supplier	:	DALMINE S.P.A.

Ladle Analysis

Item Y/R	Item O/R	Heat	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Mo %	Ni %	Cu %	Al %	V %	Nb %	B %	Ti %
	1	961386	0.130	1.240	0.320	0.015	0.0030	0.150	0.050	0.130	0.170	0.031	0.070	0.0160	0.0001	0.0020
	Product		0.130	1.180	0.300	0.014	0.0020	0.160	0.060	0.160	0.200	0.029	0.070	0.0160	0.0001	0.0010

$CE1 = C + \frac{MN}{6} = 0{,}34$ $\quad CE2 = C + \frac{MN}{6} + 0.04 = 0{,}38$ $\quad CE3 = C + \frac{MN}{6} + \frac{CR + V + MO}{5} + \frac{CU + NI}{15} = 0{,}41$

CE1 - CE2 Ladle Analysis (%) CE3 : _____ Product (if applicable) _____

Tensile Test Base Material Direction: TRANSVERSAL Weld Direction:

Item Y/R	Item O/R	Test	Heat	Y.S. MPA	T.S. MPA	Elongation % (Lo=50mm)	Y.S. MPA	T.S. MPA	Elongation % (Lo=50mm)
	1	469932	961386	541	694	29.8	0	0	0.0

Impact Test Direction: TRANSVERSAL Temp.: -46 °C Type: KCV

Item Y/R	Item O/R	Test	Size MM.	Section CM2		Impact Value (J) - Avg (1)	(2)	(3)		Shear Area (%) - Avg (1)	(2)	(3)	Lat. Expansion (mm) - Avg (1)	(2)	(3)	
		469932	10 X 10	0,800	Base Mat. :	125	138	141	135				1.61	1.90	1.93	1.81
	1				H.A.Z. :	0	0	0	0							
					Weld :	0	0	0	0							

Bending Test

Hardness Test Base Mat. 235 HBW MAX H.A.Z. Weld

Note

We certify that the items comply with order requirements and above mentioned specifications.
All items are marked with low stress die stamps or interrupted dot stamps.
Visual and dimensional inspection: SATISFACTORY Mechanical test carried out on finished items - (YES/ ■)

Trade Mark	Mfr Authorized Inspector	Official Designated Inspector	Purchaser Authorized Inspector

On the original certificate the Tecnoforge trade-mark grey coloured is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subject to the law.If you need to verify the authenticity of the document, please contact info.tecnoforge@valvitalia.com

VALVITALIA S.p.A.
GLORIA DACREMA
QUALITY CONTROL DEPARTMENT
TECNOFORGE DIVISION

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**1 / 10**

Date / Data: **June 04, 2026**

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - It: **A26-000066**	Customer´s Reference / Posizione Cliente: **1**	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione: **1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

DELIVERY NOTES / AVVISI DI SPEDIZIONE

Delivery Notes Avvisi di spedizione
Job Number: 0031433980 / 000010 Shipping note: 0108682467 - 04/06/2026 Address: Via del Lauro 7

Delivery Notes Avvisi di spedizione
Town: 20122 MILANO Country: Italy

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° Colata N°	Sample N° Prova N°	Lot N° Lotto N°	Specimen condition Condizioni della provetta Ls	Sc	Type Tipo	Ori	Specimen dimensions Dimensioni della provetta Size Dimensioni mm	Area Area mm2	Test temp Temp. di prova °C	Y.S. EUL 0.5% Min: 360.00 Max: -- N/MM2	U.T.S. Req. Min: 460.00 Max: -- N/MM2	Y.S./U.T.S Req. Max. 0.80	Elongation / Allungamento Lo cal.	mm	Min. %	Obt. %
956204	Q8746/C	5	B	AM	Ss	L	37.85 x 15.01	569.60	+20	381.00	524.00	0.73	2"	50.0	23.0%	43.5%
956204	Q8747	5	B	AM	Ss	L	37.91 x 14.96	568.60	+20	407.00	554.00	0.73	2"	50.0	23.0%	42.0%
→ 961386	Q8740	4	B	AM	Ss	L	37.89 x 14.02	532.60	+20	395.00	549.00	0.72	2"	50.8	23.0%	41.5%
961386	Q8741/C	4	B	AM	Ss	L	37.91 x 14.11	536.30	+20	407.00	553.00	0.74	2"	50.0	23.0%	41.0%

Q.C.D. CODE S323S

AM: As manufactured / Come fabbricato	Ls: Location of sample / Ubicazione provetta	Ori: Orientation / Orientamento	Ss: Strip specimen / Rettangolare
B: Body / Corpo	Max: Maximum / Massimo	Req. Max: Required maximum / Massimo richiesto	U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura
L: Longitudinal / Longitudinale	Min: Minimum / Minimo	Req: Required / Richiesto	Y.S: Yield Strength / Snervamento
Lo: Initial length / Lunghezza iniziale	Obt: Obtained / Ottenuto	Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**2 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
	A26-000066	**1**	**1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

TENSILE TEST / PROVA DI TRAZIONE

Heat N° / Colata N°	Sample N° / Prova N°	Lot N° / Lotto N°	Specimen condition / Condizioni della provetta				Specimen dimensions / Dimensioni della provetta		Test temp / Temp. di prova	Y.S. EUL 0.5% Min: 485.00 Max: --	U.T.S. Req. Min: 570.00 Max: --	Elongation / Allungamento			
			Ls	Sc	Type / Tipo	Ori	Size / Dimensioni	Area / Area				Lo		Min.	Obt.
							mm	mm2	°C	N/MM2	N/MM2	cal.	mm	%	%
956204	Q8746/C	5	B	QT	Ss	L	37.79 x 14.34	543.30	+20	568.00	655.00	2"	50.8	22.1%	34.0%
961386	Q8740	4	B	QT	Ss	L	37.83 x 14.76	559.80	+20	612.00	699.00	2"	50.8	22.1%	32.0%

B: Body / Corpo
L: Longitudinal / Longitudinale
Lo: Initial length / Lunghezza iniziale
Ls: Location of sample / Ubicazione provetta
Max: Maximum / Massimo
Min: Minimum / Minimo
Obt: Obtained / Ottenuto
Ori: Orientation / Orientamento
QT: Quenched and tempered / Bonificato
Req: Required / Richiesto
Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
Ss: Strip specimen / Rettangolare
U.T.S: Ultimate Tensile Strength / Rottura
Y.S: Yield Strength / Snervamento

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

				Composition % / Composizione %																												
				X 100															X 1000								X 10000				
				C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	Ce LF	PCM	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	P	S	Sn	Al	Ti	Nb	V	As	N	B	Pb	Ca
			H Max	15	135	35	20	25	12	25	42	25	--	15	5	32	60	40	32	20	3	20	45	20	20	80	80	120	5	--	--
			Min	--	100	15	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--
Heat N°	Sample N°	Lot N°	P Max	15	135	35	20	25	12	25	42	25	--	15	5	32	60	40	32	20	3	20	45	20	20	80	80	120	5	--	--
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Min	--	100	15	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--
956204			H	12	128	32	10	11	8	10	40	22	434.21	8.6	0.9	14.8	39	20	19	13	1	8	33	2	14	70	6	76	1	13	17

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**3 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - It: **A26-000066**	Customer´s Reference / Posizione Cliente: **1**	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione: **1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSIZIONE CHIMICA

				Composition % / Composizione %																										
				X 100														X 1000								X 10000			
				C	Mn	Si	Ni	Cr	Mo	Cu	Ce LF	PCM	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	P	S	Sn	Al	Ti	Nb	V	As	N	B	Pb	Ca
			H Max	15	135	35	20	25	12	25	42	25	--	15	5	32	60	40	32	20	3	20	45	20	20	80	80	120	5	--	--
			Min	--	100	15	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--
Heat N°	Sample N°	Lot N°	P Max	15	135	35	20	25	12	25	42	25	--	15	5	32	60	40	32	20	3	20	45	20	20	80	80	120	5	--	--
Colata N°	Prova N°	Lotto N°	Min	--	100	15	--	--	--	--	--	--	200	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20	--	--	--	--	--	--	--	--
956204	Q8746/C	5	P	12	124	30	10	11	7	10	39	22	372.09	8.6	0.9	14.8	38	20	18	13	1	8	32	2	14	70	6	86	1	10	16
956204	Q8747	5	P	13	119	30	15	16	6	17	41	23	400	8.6	1.2	23.6	54	32	22	13	2	11	28	1	15	70	5	70	1	9	13
961386			H	13	124	32	13	15	5	17	41	23	392.41	8.8	1.2	23	50	30	20	15	3	10	31	2	16	70	6	79	1	20	16
961386	Q8740	4	P	13	118	30	16	16	6	20	41	23	500	8.7	1.2	26.6	58	36	22	14	2	11	29	1	16	70	5	58	1	10	14
961386	Q8741/C	4	P	13	119	30	16	16	6	20	41	23	549.02	8.8	1.2	26.6	58	36	22	14	2	11	28	1	17	70	5	51	1	9	11

Ce LF: C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
F1: (Al/N)
F2: (V +Nb+Ti)
F3: (Sn+Pb)
F4: (06*Sn+Cu)
F5: (Cr+Cu+Ni+Mo)
F6: (Ni+Cu)
F7: (Cr+Mo)
H: Heat / Colata
Max: Maximum / Massimo
Min: Minimum / Minimo
P: Product / Prodotto
PCM: C+V/10+Mo/15+(Mn+Cu+Cr)/20+Si/30+Ni/60+5B

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**4 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - It: **A26-000066**	Customer´s Reference / Posizione Cliente: **1**	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione: **1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

THROUGH WALL HARDNESS / DUREZZA ATTRAVERSO LO SPESSORE

Required values / Valori richiesti	Individuals / Individuali Min: –	Max: 248.0	Var: –	Average / Media Min: –	Max: –	Var: –	Hardness type/Tipo de dureza:vickers

Heat N° / Colata N°	Sample N° / Prova N°	Lot N° / Lotto N°	Specimen condition Ls	Sc	Quad.	Scale / Scala	OD 1	OD Dist. (mm)	OD Avg.
956204	Q8746/C	5	B	AM	1	HV10	163.0	- 1.50	163.0
961386	Q8740	4	B	AM	1	HV10	–	- 1.50	–

AM: As manufactured / Come fabbricato
Avg: Average / Media
B: Body / Corpo
Dist: Distance from outer diameter / Distanza dal diametro esterno
Ls: Location of sample / Ubicazione provetta
Max: Maximum / Massimo
Min: Minimum / Minimo
OD: Outside Diameter / Diametro esterno
Quad: Quadrant / Quadrante
Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
Var: Variation / Variazione

IMPACT TEST / PROVA DI RESILIENZA

Type/Tipo: **CVN8** | Orientation/Direzione: **T** | Unit / Unità: **JOULE**
Position/Posizione: | Temp: **- 50** Unit/Unità: **°C** | Ind.Min.Req: **32.0** Req.Min.Avg: **42.0**

Heat N° / Colata N°	Sample N° / Prova N°	Zone / Zona	Lot N° / Lotto N°	Ls	Sc	Size / Dimensioni mm	Results / Risultato 1	2	3	Avg.
956204	Q8746/C	M	5	B	AM	10 x 10.00	183.0	223.0	274.0	227.0

Type/Tipo: **CVN8** | Orientation/Direzione: **T** | Unit / Unità: **JOULE**
Position/Posizione: | Temp: **- 50** Unit/Unità: **°C** | Ind.Min.Req: **32.0** Req.Min.Avg: **42.0**

Heat N° / Colata N°	Sample N° / Prova N°	Zone / Zona	Lot N° / Lotto N°	Ls	Sc	Size / Dimensioni mm	Results / Risultato 1	2	3	Avg.
961386	Q8740	M	4	B	AM	10 x 10.00	169.0	173.0	207.0	183.0

AM: As manufactured / Come fabbricato
Avg: Average / Media
B: Body / Corpo
Ind. Min. Req: Individual Minimum Required / Minimo singolo richiesto
Ls: Location of sample / Ubicazione provetta
M: Middle / Medio
Req. Min. Avg: Required minimum average / Minima media richiesta
Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta
T: Transversal / Trasversale
Temp: Temperature / Temperatura

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**5 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - It: **A26-000066**	Customer´s Reference / Posizione Cliente: **1**	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione: **1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

FLATTENING TEST / PROVA DI SCHIACCIAMENTO

Standard / Norma:

Heat N° / Colata N°	Lot N° / Lotto N°	Sample N° / Prova N°	Zone / Zona	Sc	Test Frequency / Frequenza prova	Result / Esito
961386	4	Q8738	E1	AM	5% of the lot	Good /Buono
961386	4	Q8739/C	E1	AM	5% of the lot	Good /Buono

Standard / Norma:

Heat N° / Colata N°	Lot N° / Lotto N°	Sample N° / Prova N°	Zone / Zona	Sc	Test Frequency / Frequenza prova	Result / Esito
956204	5	Q8744/C	E1	AM	5% of the lot	Good /Buono
956204	5	Q8745	E1	AM	5% of the lot	Good /Buono

AM: As manufactured / Come fabbricato E1 / E2: Ends of Sampling / Estremità della provetta Sc: Specimen condition / Condizioni Provetta

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**6 / 10**

Date / Data: **June 04, 2026**

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
	A26-000066	**1**	**1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

HYDROSTATIC TEST / PROVA IDRAULICA

Pressure / Pressione		Time / Tempo	Results / Risultato
Unit / Unità.	Value / Valore	Seconds / Secondi	
MPa	20.5	5	Satisfactory / Soddisfacente

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

STANDARD EDITIONS
EDIZIONI NORME

Standard:API 5L Year:2018 Revision:46^ Revision year:....	Norma:API 5L Anno:2018 Revisione:46^ Anno della revisione:....
Standard:ASTM A 333 Year:2024	Norma:ASTM A 333 Anno:2024
Standard:ASME BPVC SEC II PART A ASME SA 333/999 Year:2023	Norma:ASME BPVC SEC II PART A ASME SA 333/999 Anno:2023

PRODUCT DESCRIPTION NOTES
NOTE DI DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Note 1 is the full description of the 'Product type'	La nota 1 è la descrizione completa del 'Tipo prodotto'
SS STEEL HOLLOWS FOR MANUFACTURE OF BENDS AND FITTINGS (WITH SUPPLEMENTARY REQUESTS)	SEMILAVORATI S.S. A CALDO PER RICAVO CURVE E RACCORDERIA (CON RICHIESTE SUPPLEMENTARI)
Note 2 is the full description of the 'Standard or specification'	La nota 2 è la descrizione completa delle 'Norme o specifiche'
ACC. TO THE NORM API 5L PSL1 46TH ED., ASTM A 333/ASME SA 333, SPEC.S016 REV.16 + TEMP-VALVITALIA-002 REV.6	NORMA API 5L PSL1 46A EDIZ., ASTM A 333/ASME SA 333, SPEC.S016 REV.16 + TEMP-VALVITALIA-002 REV.6
Note 3 is the full description of the 'Steel grade'	La nota 3 è la descrizione completa del 'Grado acciaio'
STEEL GR. X52 PSL1 AND GR. 6 ASTM/ASME A/SA 333 NDE	ACCIAIO GR. X52 PSL1 E GR. 6 ASTM/ASME A/SA 333 NDE

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**7 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**			Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
			A26-000066	**1**	**1211071/001**
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:		Product Type / Tipo di prodotto:			Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**		**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**			**BARE** **GREZZI**
Standard or Specification / Norme o specifica:			Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**			**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**		**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**
Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**		Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft**	**45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt**	**20604 kg**	**114.28 Kg/m**

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

Supplementary Information Informazioni supplementari	
Steel melted, poured and manufactured in ITALY	Acciaio fuso, colato e prodottto ITALIA
Continuous casting and Fully killed	Colaggio continuo ed acciaio di tipo calmato
The coupon sampling zone is defined by the suffix of the sample N°, following the legend: no suffix or /01 /02 /03 for head, /C (including /C1 /C2 /C3) for tail, /M for center, if applicable.	La zona di prelievo del provino è definita dal suffisso del numero di prova, secondo questa legenda: nessun suffisso o /01/02/03 per la testa, /C (inclusi /C1/C2/C3) per la coda, /M per il centro del tubo, se applicabile.

Supplementary Information Informazioni supplementari	
MATERIAL ACCORDING TO ASME II PART. D TAB. Y1	MATERIALE IN ACCORDO ALLA SPEC. ASME II PART. D TAB. Y1
AFTER INSPECTION OPERATION, THE MATERIAL HAS NOT A RESIDUAL MAGNETISM GREATER THAN 020 GAUSS	DOPO LE OPERAZIONI DI CONTROLLO, IL MATERIALE NON PRESENTA UN MAGNETISMO RESIDUO SUPERIORE A 020 GAUSS
ALL PIPES HAVE BEEN NORMALIZED AT 900 ^C FOR 15 MINS. AND COOLED IN STILL AIR	I TUBI SONO STATI NORMALIZZATI A 900 ^C PER 15 MINS E RAFFREDDATI IN ARIA CALMA
We guarantee steel meets mechanical properties of API 5L PSL 1 X60/X65/X70, after proper Q&T heat treatment under customer responsibility only	
We guarantee of non metallic inclusions according to ASTM E-45/A as statistical process control	
We guarantee ferritic grain=>8 Tab 2 ASTM E112	
SEAMLESS HOT FINISHED PIPES	TUBI SENZA SALDATURA FINITI A CALDO
VISUAL AND DIMENSIONAL CONTROL HAS BEEN CARRIED OUT WITH SATISFACTORY RESULT	IL CONTROLLO VISIVO E DIMENSIONALE HA DATO ESITO SODDISFACENTE
STEEL IS FULLY KILLED AND PRODUCED BY ELECTRIC FURNACE TO A FINE GRAIN PRACTICE	L'ACCIAIO E' DI TIPO CALMATO, A GRANO FINE, PRODOTTO AL FORNO ELETTRICO

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**8 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
	A26-000066	**1**	**1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMAZIONI SUPPLEMENTARIE

Supplementary Information	Informazioni supplementari
THE PRODUCT SUPPLIED IS IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE ORDER.	IL MATERIALE FORNITO E' IN ACCORDO AI REQUISITI DELL'ORDINE.
Manufactured by Tenaris Dalmine - Italy	Fabbricato da Tenaris Dalmine - Italia
NO WELD REPAIR, MERCURY AND RADIATION FREE	NON RIPARATO MEDIANTE SALDATURA, ESENTE DA MERCURIO E RADIAZIONI
AS PER STANDARD, PIPES CAN BE REPAIRED; MANUFACTURER SHOULD DECIDE TO GRIND THE	COME DA PROCEDURA STANDARD, I TUBI POSSONO ESSERE RIPARATI; IL COSTRUTTORE DOVREBBE
SURFACE OF THE PIPES WHEN, DURING FINAL VISUAL INSPECTION, SOME IMPERFECTIONS	PROCEDERE ALLA RETTIFICA DELLA LORO SUPERFICIE QUANDO DURANTE L'ISPEZIONE VISIVA
ARE DETECTED. THE RESULTED SURFACE AREAS, AFTER GRINDING, HAS DIFFERENT	FINALE VENGONO RILEVATE DELLE IMPERFEZIONI. DOPO LA RETTIFICA, LE AREE SUPERFICIALI
COLORATION COMPARED WITH USUAL ONE AS MANUFACTURED. THE RESIDUAL WALL THICKNESS	INTERESSATE PRESENTANO UNA COLORAZIONE DIVERSA RISPETTO A QUELLA ORIGINALE. LO
AFTER GRINDING HAS BEEN CHECKED RESULTING IN TOLERANCE WITH STANDARD.	SPESSORE RESIDUO DELLE PARETI RIENTRA NELLA SOGLIA DI TOLLERANZA.
Tenaris IT identification number for MTC: 5:OL>Sff	Numero Identificativo Tenaris IT per MTC: 5:OL>Sff

MARKING / MARCATURA

Marking	Marcatura
STENCILING	VERNICIATURA
_T API Spec 5L 0038.1 _API _DATA ASTM/ASME A/SA 333 323,90 15,00 X52 PSL 1 SMLS	_T API Spec 5L 0038.1 _API _DATA ASTM/ASME A/SA 333 323,90 15,00 X52 PSL 1 SMLS
HEAT: _COLATA TESTED MPA:20,5/NDE 6 HOT FINISHED SEAMLESS - LT-50C S016 R.16 MT	HEAT: _COLATA TESTED MPA:20,5/NDE 6 HOT FINISHED SEAMLESS - LT-50C S016 R.16 MT
_MT KG _KG NR. _NR 1211071/001 MADE INITALY	_MT KG _KG NR. _NR 1211071/001 MADE INITALY
LEGEND	LEGENDA
_T = TENARIS Logo	_T = Logo TENARIS
_API = API Logo	_API = Logo API
_DATA = Marking Date	_DATA = Data di marcatura

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**9 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**	Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
	A26-000066	**1**	**1211071/001**

Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:	Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**	**BARE** **GREZZI**

Standard or Specification / Norme o specifica:	Steel Grade / Grado dell'Acciaio:	Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**	**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**	**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**

Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

MARKING / MARCATURA

Marking Marcatura	
_COLATA = Heat Number	_COLATA = Numero di colata
_MT = Pipe/Tube Length in meters	_MT = Lunghezza del tubo in metri
_KG = Pipe/Tube Weight in kilograms	_KG = Peso del tubo in chilogrammi
_NR = Pipe/Tube identifier	_NR = Identificativo numerico del tubo

SUMMARY REPORT / SOMMARIO

Heat N° Colata N°	Melt & Pour in	Quantity Quantità			
		(Pieces)	(ft)	(m)	(kg)
956204/005	Italy	1	36.38	11.09	1 225

Heat N° Colata N°	Melt & Pour in	Quantity Quantità			
		(Pieces)	(ft)	(m)	(kg)
961386/004	Italy	16	559.94	170.67	19 379

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.

Tenaris

INSPECTION CERTIFICATE
CERTIFICATO DI COLLAUDO
(UNI EN 10204 3.1 / ISO 10474 3.1)

Number / Numero:	Page / Pagina:
01-26-08105	**10 / 10**
Date / Data: **June 04, 2026**	

Dalmine S.p.A. – Dalmine plant
Piazza Caduti 6 Luglio 1944, 1
24044 Dalmine (BG) – Italy
+39 035 560 111 tel
+39 035 560 3827 fax

Customer / Cliente: **VALVITALIA SPA DIVISIONE TECNOFORGE**		Customer´s Order Item / Rifer. Ordine Cliente - I	Customer´s Reference / Posizione Cliente:	Manufacturer´s Works Order N° / Conferma-Posizione:
		A26-000066	1	**1211071/001**
Manufacture Process / Processo di fabbricazione:	Product Type / Tipo di prodotto:			Surface / Superficie:
NORMALIZED **NORMALIZZATI**	**See note nr.1** **Vedi nota nr.1**			**BARE** **GREZZI**
Standard or Specification / Norme o specifica:		Steel Grade / Grado dell'Acciaio:		Ends / Estremità:
See note nr.2 **Vedi nota nr.2**		**See note nr.3** **Vedi nota nr.3**		**SQUARE CUT** **LISCI ALLE ESTREMITA'**
Dimensions / Dimensioni:	Schedule / Schedula:	Length / Lunghezza:	Quantity / Quantità: **17Pcs/Pz**	Nominal Weight / Peso nominale:
ø12.752" O.D. x .591" W.T.	.	**26.247 ft ÷ 39.370 ft**	**596'04" ft** **45423,9 lb**	**76.79 lb/ft**
ø323.90mm O.D. x 15.00mm W.T	.	**8000 mm ÷ 12000 mm**	**181.76 mt** **20604 kg**	**114.28 Kg/m**

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.

Il prodotto qui certificato è stato fabbricato, provato, testato e controllato in conformità alle specifiche indicate ed è risultato conforme ai requisiti.

We, Tenaris, hereby acknowledge the restrictions as per article 3g(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended, and confirm that our company is compliant with this legislation.
Consequently, we: Tenaris, hereby represent and warrant that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, do not originate from Russia.
Furthermore, we confirm that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, as required under article 3g(1)(d) (as amended) and related guidelines do not incorporate any steel or iron products as listed in the same Annex XVII originating in Russia when having been processed in a third country.
We also acknowledge the equivalent restrictions as per Clause 17e of Norway's Russia Regulations of 15 August 2014 No. 1076 (FOR-2014-08-15-1076) and Regulations 46lA and 46lB of the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and confirm that our company is compliant with these laws as well.

	CUSTOMER / THIRD PARTY	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
	INSPECTION COMPANY COMPAGNIA D'ISPEZIONE	QUALITY CERTIFICATION DEPT. UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' SIGOLI Gianluca	CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABILE DELL'UFFICIO CERTIFICAZIONE QUALITA' TREVISAN Alberto

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Questo certificato è emesso da un sistema computerizzato ed è valido con firma elettronica. Il certificato originale riporta il marchio "Tenaris" in colore verde. Il possessore dell'originale, qualora rilasci copia, deve attestarne a suo nome la conformità all'originale, assumendosi ogni responsabilità per usi illeciti o non. Qualunque alterazione e/o falsificazione sarà perseguita a norma di legge.