



6600 South Harlem Avenue
Argo, IL 60501-1930

Material Test Report

WELDBEND CORPORATION
P O BOX 945650
MAITLAND, FL
PO: S014201970

<u>Quantity</u>		<u>Product</u>								<u>Heat Code</u>				<u>Heat Treatment</u>				<u>Steel Mill</u>			
6		4" x 2" XS Concentric Reducer								928BN				Heat Treat: Normalized				V & M STAR			
																		A 234-23A			
																		Dimensional Specification: B16.9			
<u>C</u>	<u>Mn</u>	<u>P</u>	<u>S</u>	<u>Si</u>	<u>Cu</u>	<u>Ni</u>	<u>Cr</u>	<u>Mo</u>	<u>V</u>	<u>Al</u>	<u>Ti</u>	<u>B</u>	<u>Cb</u>	<u>CE (IIW)</u>	<u>Tens.</u>	<u>Yield</u>	<u>Elong</u>	<u>ROA</u>	<u>BHN</u>	<u>BHN2</u>	WPB
1.20	0.68	0.009	0.004	0.21	0.17	0.07	0.11	0.020	0.00	0.031	0.002	0.0002	0.000	0.356	71,400	50,000†	27.10	-	150	147	