


ISO 11820 不燃性试验报告

一、试验概要

样品编号	SP-20260629-001
试验ID	20260629-130802
试验日期	2026-06-29
操作员	admin
环境温度	25.0 °C
环境湿度	50.0 %
设备	一号试验炉
试验前质量	50.00 g
试验后质量	48.00 g
失重量	2.00 g
失重率	4.00 %
样品温升(ΔT)	0.30 °C
炉温1温升	-0.40 °C
炉温2温升	0.40 °C
表面温升	0.30 °C
中心温升	0.10 °C
试验时长	12 秒
火焰持续时间	0 秒

二、温度曲线



三、判定结论

结论：通过

判定标准： $\Delta T \leq 50^{\circ}\text{C}$ | 失重率 $\leq 50\%$ | 火焰持续时间 $< 5\text{s}$