

Parámetro	Valor bajo	Valor medio	Valor alto	Efecto principal
Soporte	árbol	normal	normal	Más soportes mayor soporte de la pieza, mayor masa y tiempo.
Altura de capa	0.1 mm	0.2 mm	0.3 mm	A mayor altura de capa menor tiempo pero menos detallada. A menor altura menos detallada.
Densidad de relleno	10%	20%	30%	Menor relleno, las piezas son menos pesadas, pero poco resistentes. A mayor, son más pesadas, pero más resistentes.
Velocidad de impresión (capa inicial)	30 mm/s	40 mm/s	60 mm/s	Menor velocidad, mejor calidad. Y a mayor velocidad menor calidad.
Patrón de relleno	Rectilíneo	Monotónico	Espiral de arquímedes	Modifica el tiempo, pero no el peso si no se modifica la densidad de relleno.
Adhesión a la cama	3	5	8	A mayor adhesión a la cama mayor tiempo y mayor peso.
Temperatura de filamento	30°C	35°C	45°C	A mayor temperatura, cambia la adhesión y hay mejor agarre.

Tiempo	2h 15m	1h 21m	58m 20s	
Peso	19 g	19.43 g	20 g	

VALOR BAJO

Resultado del corte

Esquema de colores
Resumen

Total: 6.27 m / 19.00 g
Coste: 0.47
Tiempo total: 2h15m

VALOR MEDIO

Resultado del corte

Esquema de colores
Resumen

Total: 6.41 m / 19.43 g
Coste: 0.49
Tiempo total: 1h21m

VALOR ALTO

Resultado del corte

Esquema de colores
Resumen

Total: 6.60 m / 20.00 g
Coste: 0.50
Tiempo total: 58m20s