

Au_Ag_144A_cuboid
AuNR_144
Buffer Solution (2.5mM CTAC)
Cuboid: Regrowth with 8 Ag equivalent
Au NRs
Intensity / a.u.
Scattering vector Q / Å⁻¹
10⁶
10⁵
10⁴
10³
10²
10¹
10⁰
10⁻¹
10⁻²
10⁻³
0,0001
0,001
0,01
0,1

Au NR 144 data after buffer subtraction

Buffer subtraction

Cut to get:
qmin close to 0.002 A-1
qmax close to 0.3 A-1

Slicing step: 4

Errors bars changed to
10% of intensity



https://github.com/marimperorclerc/rods-2d

Au NR 144 fit with new model nanoprisms.py





n=8 (octogonal cross-section)

R_ave=8.1 nm
Polydispersity on R: 0.08

L=48 nm
Polydispersity on L: 0.06

```
         L ....|.....      483.04 in (400,600)
      L_pd ..|.......   0.0584778 in (0.02,0.2)
     R_ave ......|...     81.1095 in (50,100)
  R_ave_pd .......|..   0.0838476 in (0.02,0.1)
     scale .|........ 9.51542e-16 in (5e-16,5e-15)
```

AuAg cuboids 144A data after buffer subtraction

Buffer subtraction

Cut to get:
qmin close to 0.002 A-1
qmax close to 0.3 A-1

Slicing step: 4

Errors bars changed to
10% of intensity



Regrowth adding Ag to 144 Au NRs
with 8 Ag equivalent

https://github.com/marimperorclerc/rods-2d