


LeierPLAN 44 iSO

Termék rendeltetése		P-elem védett falazatok építésére					
Falazóelem-kategória		I. falazóelem-kategória					
Gyártóhely		Devecser					
Műszaki előírás: EN 771-1				hosszúság	szélesség	magassá	
Méretek és mérettűrések	Névleges méret		mm	250	440	249	
	A középérték tűrése	Tm	mm	±4	±5	±0,5	
	Mérettartomány	R2+	mm	5	6	1	
	Fekvő felületek síktól való eltérése		mm		1		
	Fekvő felületek párhuzamossága		mm	1			
Tömeg, testsűrűség	Tömeg		kg/db	17,6			
	Falazat m²-tömege vakolat nélkül		kg/m²	287			
	Bruttó száraz testsűrűség		kg/m³	645			
	Nettó száraz testsűrűség		kg/m³	NPD			
	Tűrés		kategória	Dm ± 8%			
Beépítési adatok	Raklapmennyiség	falazóelem	db/raklap	40			
	Anyagszükséglet		db/m²	16			
	Vékonyhabarcs-igény		I/m²	4,8			
Tartószerkezeti adatok	Falazóelem-csoport (EN 1996-1-1)		-	-			
	Deklarált nyomószilárdság (felfekvő felületre merőleges)		N/mm²	11			
	Szabványos nyomószilárdság (felfekvő felületre merőleges)		N/mm²	12,64			
	Deklarált nyomószilárdság (oldalirányú)		N/mm²	NPD			
	Szabványos nyomószilárdság (oldalirányú)		N/mm²	NPD			
	Tapadószilárdság (EN 998-2)		N/mm²	0,15			
	Üregek százalékos aránya		%	NPD			
	Bemélyedések aránya		%	NPD			
Hőtech- nika	Hővezetési tényező (mért)	λ _{10,száraz,tégla}	W/mK	0,0706			
	Hővezetési tényező	$\lambda_{\text{terv,fal}}$	W/mK	0,073			
	Hőátbocsátási tényező	U	W/m²K	0,16			
Egyéb adatok	Tűzvédelmi osztály		osztály	A1			
	Tűzállósági határérték		-	REI 90			
	Páradiffúziós ellenállási szám (EN 1745)	μ	-	5/10			
	Súlyozott léghanggátlási szám	$R_w(C,C_{tr})$	dB	48 (-2, -3) (kétoldali 1,5 cm-es mészcement vakolattal)			
	Fagyállóság		-	nem védett helyen nem használható fel			
	Kezdeti vízfelvétel		kg/m²min	NPD			
	Vízfelvétel		-	NPD, nem védett helyen nem használható fel			
	Nedvesség okozta alakváltozás		mm/m		NPD		
	Aktív oldható sótartalom		kategória	S0			
	Veszélyes anyagok		_	NPD			





Kapcsolódó termékek

LeierPLAN vékonyágyas falazóhabarcs LeierFIX univerzális építési ragasztó bekötőszalag Leier MDE nyílásáthidaló Leier MDA nyílásáthidaló

Termékmeghatározás

Elsősorban családi házak építésére ajánljuk, nem igényel utólagos hőszigetelést. Az ásványgyapottal töltött falazórendszer az országban elérhető egyik legkedvezőbb hőszigetelési értékkel rendelkezik (U=0,16 W/m²K), így nincs szükség további hőszigetelésre, teljesíti a szigorodó előírásokat. A csiszolt technológia lehetővé teszi a gyors, precíz falazást.

Alkalmazási területek

Védett teherhordó falakhoz, LeierPLAN vékonyágyas falazóhabarccsal vagy LeierFIX univerzális építési ragasztóval falazva.