


## **KLIMAMAT**

# Alufólia kasírozású kőzetgyapot lamell

Szellőző és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigetelése













### Felhasználás

A KLIMAMAT szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga. A felületére merőleges szálelrendezésnek köszönhetően viszonylag alacsony testsűrűség mellett is igen jó nyomószilárdságú, és kiválóan hajlítható, akár a szellőzőcsatorna sarokéleire is.

Az alufólia felőli oldal maximális üzemi hőmérséklete 80 °C. A lamell illesztési vonalait öntapadó alufólia csíkkal leragasztva az alufólia borítás kiváló párafékező tulajdonságú réteget képez a lamell külső felületén.

### **KLIMAMAT**

### Szellőző és klímacsatornák, épületgépészeti vezetékek hőszigetelése

### A ROCKWOOL kőzetgyapot tulajdonságai

A KLIMAMAT különleges szálrendezési technológiával gyártott, teljes keresztmetszetében víztaszító, egyik oldalán üvegszálháló erősítésű alumínium fóliával kasírozott kőzetgyapot lamell. A termék kőzetgyapot alapanyaga kiváló hőszigetelő. Nem éghető, hő hatására füstöt nem fejleszt, nincs égve csepegése, a tűzterjedést megakadályozza. Nemcsak jól hőszigetel, hanem hangelnyelő képessége is kiemelkedő. Teljes keresztmetszetében víztaszító, felületéről a vízcseppek leperegnek, de ugyanakkor páraáteresztő képessége szinte a levegőével megegyező. Nem zsugorodik, hőtágulása nincs. Az egészségre nem káros: magas biológiai oldódóképességű, EUCEB minősítésű kőzetgyapot alapanyagból készül.

#### Csomagolás

A KLIMAMAT lamell ROCKWOOL feliratos polietilén zsugorfóliába csomagolva, henger alakú bálában kerül forgalomba. A termék legfontosabb tulajdonságai a csomagolóanyagra ragasztott kísérőcímkén is olvashatók. A méretek, termékválaszték, csomagolási egységek az érvényes árlistában találhatók (www.rockwool.hu).

#### Általános tudnivalók

Termékeink előállítása az ISO 9001 és ISO 14001 Integrált Minőség- és Környezetirányítási Rendszer keretein belül történik.

A termékek és csomagoló anyagaik életciklus végi kezelésével, ártalmatlanításával kapcsolatos további információk érdekében kérem, látogassa meg honlapunkat. Termékeinkkel kapcsolatos további információért látogassa meg honlapunkat: www.rockwool.hu

A közölt műszaki információk a nyomtatás időpontjáig megszerzett legjobb szaktudásunkat és tapasztalatainkat tükrözik. Kérjük, győződjön meg arról, hogy ennek a prospektuslapnak a legfrissebb változatát használja-e, mivel szaktudásunk és tapasztalatunk is folyamatosan gyarapodik.



### A bazaltkő természetes erejével

A bazaltkőben rejlő egyedülálló tulajdonságokat, unikális jellemzőket sikerült átmentenünk a ROCKWOOL kőzetgyapottermékeibe. Egyedülállóan értékes és kiválóan hasznosítható megoldásokat kínálunk vevőinknek, melyeket az alábbi 7 érv is megerősít.

### 

### Tűzvédelem

Ellenáll akár 1000°C-os hőmérsékletnek.



### Hőszigetelés

Energiamegtakarítás és optimális belső hőmérsékle



### **Hangszigetelés**

Elnyeli a nemkívánatos külső zajokat



### **Tartósság**

Alak- és mérettartó évtizedeken át



#### Esztétika

sztétikus homlokzatok és épületek



### Páraáteresztés

A kőzetgyapot kiváló páraáteresztő, alkalmazásáva megelőzhető a lakások penészesedése.



### Újrahasznosítás

Újrafelhasználható anyag.

Tulajdonság	Jel	Érték				Mértékegység	Vonatkozó szabvány
Tűzvédelmi osztály	_	A1				_	EN 13501-1
Alkalmazási hőmérséklethatár	_	250				°C	EN 14706
Olvadáspont	t <sub>t</sub>	>1000				°C	DIN 4102
Hővezetési tényező a közép- hőmérséklettől függően, sík felületen	$\overset{t_{m}}{\lambda}$	10 0,039	50 0,050	150 0,083	250 0,134	$^{\circ}C$ W $\cdot$ m <sup>-1</sup> $\cdot$ K <sup>-1</sup>	EN 12667
Névleges testsűrűség	ρsm	37 kg				$kg \cdot m^{-3}$	EN 1602
Termékjelölés	MW-EN 14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2						EN 14303
CE tanúsítvány száma:	1390-CPR-0342/12/P						