


Durisol falazóelem DSi 30/20

Műszaki				1461464			
Termék rendeltetése		teherhordó fal építése					
Gyártóhely		Szlovákia: Pozsony; Ausztria: Achau, Mautern					
Műszaki előírás: EN 15498				hosszúság	szélesség	magasság	
Méretek	Névleges méret		mm	500	300	250	
	Betonmag vastagsága		mm	200			
	Belső bordaáttörés keresztmetszete legalább		cm ²	2×50			
	Magbeton felülete falazati rétegben		cm²/m	1431			
	Magbeton felülete falazati rétegek között (25 cm-es eltolás esetén)		cm²/m	1275			
Tömeg, testsűrűség	Tömeg		kg/db	15,0			
	Falazat m²-tömege (2200 kg/m³ kitöltőbetonnal) vakolat nélkül		kg/m²	458			
	Bruttó száraz testsűrűség		kg/m³	≤ 600			
Beépítési adatok	Anyagszükséglet		db/m²	8			
	Kitöltőbeton-szükséglet		liter/elem	19,2			
	Kitöltőbeton-szükséglet		liter/m²	154			
	Betonacél-szükséglet		kg/m²	0,25			
	Egységrakat-mennyiség (normál elem)		db/rakat	32			
Hő- tech- nika	Hővezetési ellenállás	R	m²K/W	1,18			
	Hőátbocsátási tényező (vakolt falra)	U	W/m²K	0,67			
Egyéb adatok	Tűzvédelmi osztály		osztály	A2-s1, d0			
	Tűzállósági határérték (vakolt falra)		_	REI 180			
	Külső borda hajlítószilárdsága		N/mm²	≥ 0,25			
	Súlyozott léghanggátlási szám	$R_w(C,C_{tr})$	dB		61 (-3, -6)		
	Fagyállóság		-	nem védett helyen nem alkalmazható			
	Nedvesség okozta alakváltozás		mm/m	NPD			
	Munkaidőigény betonbedolgozással együtt		óra/m²	0,5-0,7 (alaprajztól függően)			






Normál elem

Kiegészítőelemek

Univerzális elem



Kapcsolódó termékek

Durisol falazóelem DM 15/9 Durisol hőszigetelt koszorúelem DM 15/9 Dr Durisol falazóelemek Durisol hanggátló falazóelemek

Termékmeghatározás

A falszerkezetek bennmaradó zsaluzatát képező falazóelem. A beton-/vasbeton maggal együtt képez teljes értékű falszerkezetet.

Alkalmazási területek

Védett teherhordó falakhoz. Családi házak, többszintes lakóépületek, ipari épületek falszerkezeteihez, illetve fokozott zajvédelmi követelménnyel rendelkező falszerkezetek építésére. Külső falszerkezetként homlokzati hőszigeteléssel alkalmazható.