2026-10-20 会議引き継ぎメモ

最初に伝えること

> 前回は硬度、伸び、脆化温度、比重をすべて同じ候補スコアと合否に使っていました。今回は、脆化温度を最適化、硬度を管理目標、伸びを制約、比重・100%M・引張強さを監視に分けました。さらに、材料数と主材料の特定可否を確認し、暫定10材料以下で試作候補を5材料系列まで絞りました。

今回の進捗はモデル精度の向上ではなく、**候補選定ロジックと試作判断の改善**である。新しい実測データはまだ追加されていない。

3分で説明する場合

1. 従来方式は上位5件中2件だけが全目標内だった。
2. 役割分離方式は上位5件すべてが脆化温度、硬度、伸びの条件内になった。
3. ただし、制限なしでは上位候補が12〜18材料になった。
4. 暫定10材料以下を適用すると、5系列・16候補が残り、8〜10材料の5候補を提示できた。
5. 比重、100%M、引張強さには参考範囲外があるため、会議で必須条件か監視項目かを決めてほしい。

試作案

試作が最大5配合なら、企業側の基準品1件と候補A、C、D、Eを推奨する。候補Bは予備とする。

候補	材料数	硬度	伸び	脆化温度	比重	位置づけ
A	9	70.93	418.95	-55.17	1.180	低温性能重視。低比重を許容できるか確認
B	10	69.80	417.00	-48.21	1.234	予備。監視3項目が参考範囲外
C	8	66.30	427.94	-46.09	1.292	単純処方、比重参考範囲内
D	8	71.94	427.97	-44.26	1.259	PVC1300系列、8材料
E	10	71.03	421.51	-43.72	1.314	比重参考範囲内、バランス比較

必ず確認してほしい質問

1. 脆化温度を柔軟・低温用途の主目的としてよいですか。
2. 比重は必須条件ですか、監視項目ですか。
3. 100%Mと引張強さに最低条件はありますか。
4. 候補A〜Eの親配合や原料に、使用不可・併用不可はありますか。
5. 材料数はどの単位で数え、上限はいくつですか。
6. 基準品を含め、初回に何配合を試作できますか。
7. 測定項目、データ形式、結果共有時期はどうしますか。

避ける表現

「AIが最適配合を決めた」「製品化できる」「比重は不要」「精度が上がった」とは表現しない。**試作候補の順位付け、実測が必要、比重は監視する暫定案、候補選定ロジックの改善**と説明する。会議後は、回答、候補の採否理由、試作条件、担当者、予定日を記録する。