UFR

de **mathématique** 

et d'**informatique** 

Université de Strasbourg UFR de Mathématiques et Informatique Departement de Mathématiques

Université de Strasbourg



## MODELES REDUITS POUR LA CONSTRUCTION D'UN JUMEAU NUMERIQUE DE L'EXTRUSION DE POLYMERES

## Master de Calcul Scientifique et Mathématiques de l'Innovation (CSMI)

Encadré par: Dr. Pascal TREMBLAY Présenté par: Chahid RAHOUTI

27 août 2025



on Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique Outils open-source Méthodes de modèle réduit Résultats

#### **CONTENTS**

- 1 Introduction
  - Contexte
  - Objectifs
- 2 Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique
  - Extrusion de polymères
  - Rhéologie des polymères
  - Modélisation mathématique des écoulements de polymères
- Outils open-source
- 4 Méthodes de modèle réduit
  - Paramétrisation de problème
  - POD
  - Autoencodeur
- 6 Résultats
  - Cavity 2D
  - Cas simple de profilé
  - Profilé axisymétrique
- 6 Conclusion et perspectives



#### CONTEXTE

ACOME est un leader mondial dans la conception et la fabrication de câbles. La production de ces câbles repose sur l'extrusion de polymères, un procédé de mise en forme de matériaux plastiques qui implique un ensemble d'étapes de transformation complexes. Parmi ces étapes, le flux de matière dans l'outillage constitue un phénomène physique important qui peut être modélisé par les équations de la mécanique des fluides.




## Objectifs


- Explorer la littérature sur l'extrusion de polymères et la modélisation mathématique des écoulements non linéaires.
- Comprendre les outils d'OpenFOAM pour la simulation de l'extrusion de polymères
- Développer un algorithme de simulation numérique pour l'extrusion de polymères, en tenant compte des interactions thermiques et mécaniques.
- Appliquer des méthodes de réduction (POD, AE).
- Analyser et discuter des résultats obtenus, en mettant en évidence les avantages et les limites des modèles réduits par rapport aux simulations complètes.

00000

#### EXTRUSION DE POLYMÈRES

L'extrusion de polymères est un procédé industriel où des granulés de polymère sont chauffés et fondus par une vis d'extrusion pour être ensuite poussés à travers une filière, formant ainsi des produits en continu (câbles, tubes, etc).





Extrudeuse monovis

L'intérieur de la tête d'extrusion



#### RHÉOLOGIE DES POLYMÈRES

La rhéologie est définie comme "l'étude de la déformation et de l'écoulement de la matière".

$$\tau = \mu \frac{\partial u}{\partial y} = \mu \dot{\gamma},\tag{2.1}$$




Figure: Dépendance de la contrainte de cisaillement par rapport au taux de cisaillement pour différents fluides



#### Loi de Carreau-Yasuda

#### Loi de Carreau-Yasuda

La loi de Carreau-Yasuda est un modèle rhéologique couramment utilisé pour décrire le comportement des fluides non-Newtoniens, en particulier les polymères.

$$\mu(\dot{\gamma}, T) = \mu_{\infty} \alpha_T + \alpha_T (\mu_0 - \mu_{\infty}) \left[ 1 + (\lambda \alpha_T \dot{\gamma})^a \right]^{\frac{n-1}{a}}. \tag{2.2}$$

où *n* est l'indice de puissance qui distingue le genre de comportement du fluide.

#### MODÉLISATION MATHÉMATIQUE DES ÉCOULEMENTS DE POLYMÈRES

Dans le cadre de l'extrusion de polymère, nous faisons un couplage entre la mécanique des fluides et la thermodynamique. Elles se composent de trois équations principales:

Équation de continuité (conservation de la masse)

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{2.3}$$

Équation de Navier-Stokes (conservation de la quantité de mouvement)

$$\frac{\partial(\rho\mathbf{u})}{\partial t} + \rho\mathbf{u} \cdot \nabla(\mathbf{u}) = -\nabla p + \rho\mathbf{g} + \nabla \cdot \bar{\tau}$$
 (2.4)

Équation de l'énergie (conservation de l'énergie thermique)

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} + \rho C_p \mathbf{u} \cdot \nabla T = \nabla \cdot (\kappa \nabla T) + \hat{\Phi}$$
 (2.5)

#### Nombre de Reynolds et simplification des équations

Le nombre de Reynolds est un paramètre sans dimension qui caractérise le régime d'écoulement. Dans l'extrusion de polymères, il est faible, ce qui implique un écoulement laminaire. On peut alors simplifier les équations de Navier-Stokes en l'équation de Stokes.

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0. \tag{2.6}$$

$$\nabla p = \nabla \cdot \left( \mu(\dot{\gamma}, T) (\nabla \mathbf{u} + (\nabla \mathbf{u})^T) \right). \tag{2.7}$$

$$\mathbf{u} \cdot \nabla T = \alpha \Delta T + \frac{\mu(\dot{\gamma}, T)}{\rho C_p} \dot{\gamma}^2, \tag{2.8}$$

- OpenFOAM : simulation numérique (MVF)
- SimpleFoam : écoulements incompressibles
- Gmsh : génération de maillages
- EZyRB : réduction de modèle
- ParaView: visualisation des résultats
- GitHub : partage de code et collaboration












#### PARAMÉTRISATION DU PROBLÈME

Nous considérons les équations 2.3, 2.4, 2.5, et la loi de 2.2 qui modélise notre problème d'extrusion de polymères, telle que

$$F(U(\mu), \mu) = 0$$

avec  $U(\mu)$  un snapshot et  $\mu = (v, T, \mu_0, \mu_\infty, \lambda, n, a, b)$ 

Multi-simulations avec modèle haute fidélité:



Multi-simulations avec modèle réduit:



Figure: Gain de temps du modèle RB dans les scénarios multi-requêtes.



$$A = \begin{bmatrix} u^{(1)} & u^{(2)} & \cdots & u^{(N)} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times N}$$

$$(4.1)$$

On peut appliquer la SVD sur la matrice des snapshots *A* pour obtenir sa factorisation

$$A = U\Sigma V^T \tag{4.2}$$

où  $U = [\phi_1, \phi_2, \cdots, \phi_n]$  et  $V = [\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_N]$  sont des matrices orthogonales. La base de POD,  $Z \in \mathbb{R}^{n \times m}$  de dimension m est construite en prenant les *m* premiers vecteurs singuliers droits de *U*  L'idée générale est d'apprendre simultanément un opérateur de compression (encodeur) et un opérateur de reconstruction (décodeur) de sorte que leur composition soit la plus proche possible de l'identité, sous contrainte de réduction de dimension.





Figure: Schéma d'un autoencodeur.

#### SIMULATION DE LA CAVITÉ 2D

On commence par une simulation de la cavité 2D afin de tester notre solveur développé sous OpenFOAM. Le fluide est mis en mouvement par le déplacement horizontal de la paroi supérieure de la cavité, ce qui induit une rotation dans le domaine. Les paramètres d'entrée sont  $\mu = (U, T, A, k)$ , où U est la vitesse, T la température,  $A = \mu_0$  et  $k = \lambda$  sont des paramètres de la loi de Carreau-Yasuda. La plage des valeurs utilisées pour ces paramètres est présentée dans le tableau suivant


Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
U	0.9	1.1	m/s
T	443.15	463.15	K
A	14000	16000	Pa∙s
k	0.10	0.14	s



Simulation de la cavité 2D pour les trois variables U en m/s, P en Pa et T en K.

#### RÉSULTATS DE POD


La prédiction de la solution avec la méthode POD est réalisée pour les mêmes paramètres, afin de réduire la dimensionnalité du problème.



Solution prédite par la méthode POD

#### RÉSULTATS DE AE

La prédiction de la solution avec la méthode AE est réalisée pour les mêmes paramètres, afin de réduire la dimensionnalité du problème.



Solution prédite par la méthode AE

#### COMPARAISON DES RESULTATS

Table: Comparaison des erreurs entre POD et AE (U = 1.0, T = 450.0,A = 15000, k = 0.12), l'erreur est calculée entre la solution obtenue sous OpenFOAM et la prédiction du modéle réduit avec EZyRB.


Variable	<b>Erreur relative L2 POD</b>	Erreur relative L2 AE	
U (vitesse)	0.1060	0.1060	
P (pression)	0.0198	0.0210	
T (température)	0.0026	0.0393	

#### SIMULATION DE PROFILÉ

Simulation de profilé sous OpenFOAM. Les paramètres d'entrée sont  $\mu=(U,T,A,k,n,a,b)$ , où U est la vitesse de câble, T la température du câble et les autres sont des paramètres de la loi de Carreau-Yasuda. La plage des valeurs utilisées pour ces paramètres est présentée dans le tableau suivant


Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
U	12	18	m/s
T	443.15	463.15	K
A	1687.88	17111.9	Pa⋅s
k	0.03003	0.18211	s
а	0.50188	3.9756	-
n	0.1	0.3323	-
b	0.01776	0.03370	$k^{-1}$

## SOLUTION DE HAUTE FIDÉLITÉ




Introduction Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique Outils open-source Méthodes de modèle réduit Résultats Cas simple de profilé

#### RÉSULTATS DE POD



Introduction Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique Outils open-source Méthodes de modèle réduit Résultats Cas simple de profilé

#### RÉSULTATS DE AE



#### COMPARAISON DES RESULTATS

Table: Comparaison des erreurs entre POD et AE pour deux cas différents

Variable	<b>Erreur relative L2 POD</b>	Erreur relative L2 AE
U (vitesse)	0.083	0.0831
P (pression)	0.497	0.4978
T (température)	0.0350	0.03507
U (vitesse)	0.0837	0.08308
P (pression)	0.497	0.4978
T (température)	0.03506	0.03506


#### SIMULATION DE PROFILÉ AXISYMÉTRIQUE

Nous avons construit une base de 50 snapshots sous OpenFOAM. Pour la prédiction, quatre matériaux différents sont considérés, ce qui permet une diversité des paramètres  $\mu=(A,k,n,a,b)$ , où tous sont des paramètres de la loi de Carreau-Yasuda. La plage des valeurs utilisées pour ces paramètres est présentée dans le tableau suivant

Paramètre	Minimum	Maximum	Unité
A	1687.88	17111.9	Pa⋅s
k	0.03003	0.18211	s
a	0.50188	3.9756	-
n	0.1	0.3323	-
b	0.01776	0.03370	$k^{-1}$

Introduction Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique Outils open-source Méthodes de modèle réduit Résultats
000
Profilé axisymétrique


#### SOLUTION DE HAUTE FIDÉLITÉ



Introduction | Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique | Outils open-source | Méthodes de modèle réduit | Résultats | Octobre | Oc


Profilé axisymétrique

#### RÉSULTATS DE POD



Introduction Extrusion et rhéologie de polymères et modélisation mathématique Outils open-source Méthodes de modèle réduit Résultats Profilé axisymétrique

#### RÉSULTATS DE AE



#### COMPARAISON DES RESULTATS

Table: Comparaison des erreurs L2 et relatives pour POD et AE sur les quatre matériaux étudiés

Cas	Variable	Erreur L2 POD	Erreur relative POD (%)	Erreur L2 AE	Erreur relative AE (%)
	U	0.657774	8.21	0.646653	8.08
1	T	16.992360	3.24	16.523888	3.15
İ	P	26735.1749	5.35	498857.481	99.77
	U	0.530335	6.71	0.320795	4.06
2	T	23.237770	4.30	25.272972	4.68
	P	124534.4436	21.66	573805.267	99.80
	U	0.642740	7.98	0.888022	11.03
3	T	16.626969	3.38	42.995214	8.75
	P	147487.2626	59.88	245133.010	99.52
	U	0.695092	8.82	0.303387	3.85
4	T	39.909667	7.25	35.961548	6.53
	P	215460.6236	34.66	620481.148	99.81

### COMPARAISON DES RESULTATS

Table: Comparaison des temps de calcul pour les quatre matériaux étudiés, et accélération obtenue par POD et AE

Cas	Haute Fidélité (s)	POD (s)	AE (s)	Accélération POD	Accélération AE
Cas 1	130	0.0463	0.0093	2808	13978
Cas 2	130	0.0265	0.0091	4906	14286
Cas 3	134	0.0351	0.0088	3818	15227
Cas 4	136	0.0206	0.0097	6602	14021

#### CONCLUSION ET PERSPECTIVES

- Développement d'un modèle Carreau-Yasuda dépendant de la température dans OpenFOAM et automatisation de la construction des modèles réduits POD/AE.
- Les méthodes POD et AE permettent de réduire fortement les temps de calcul, avec une meilleure précision pour la POD, notamment sur la vitesse et la température.
- Améliorer la précision des modèles réduits en élargissant le nombre de paramètres, en optimisant le nombre de snapshots et les réglages des méthodes POD/AE, ainsi qu'en affinant les maillages.
- Enrichir la physique des simulations, notamment par le transfert de chaleur conjugué et l'utilisation de solveurs directs, pour mieux anticiper l'extrudabilité des polymères fondus.

# Merci pour votre attention Des questions ?