



TABELA PADRÃO DE MISTURAS

DS142 REV00
06/09/2024

Item	Código Mistura	Código Padrão	Descrição da Mistura	Ilum/Obs	L*	a*	b*	0	h*	Bri. 60°	Temperatura
1	MP1043	.02	MISTURA PRETA EXTRUSADA EXTERNAMENTE (SOMENTE EXTRUSADO) CLASSE A	D65/10°	19,94	0,40	0,66	0,78	58,93	14,58	23,00
2	MP1044	.03	MISTURA VERMELHA COD R-3259 MULTICEL	D65/10°	66,73	37,72	22,62	43,98	30,95	11,96	18,10
3	MP1045	.04	MISTURA AZUL COD AZ-2445 COLORFIX	D65/10°	80,51	-7,96	-15,41	17,34	242,68	15,72	18,50
4	MP1046	.05	MISTURA AMARELA COD Y-1081 MULTICEL	D65/10°	92,16	-1,71	55,71	55,73	91,75	14,58	18,60
5	MP1047	.06	MISTURA A2 LARANJA EXP-9810/A MULTICEL	D65/10°	77,23	35,45	47,23	59,06	53,11	19,51	22,00
6	MP1048	.07	MISTURA VERDE COD VD80306 MULTICEL	D65/10°	75,60	-24,96	29,66	38,77	130,09	12,56	21,90
7	MP1049	.09	MISTURA CINZA FUMACA COD 01807150000 MUL	D65/10°	88,53	0,34	2,93	2,95	83,46	20,67	23,50
8	MP1050	.12	MISTURA BRANCA COD 000.62 CLASSE A	D65/10°	97,31	-0,21	1,45	1,47	98,07	13,42	18,30
9	MP1052	.14	MISTURA AMARELO MÉDIO COD 34030-PY LD	D65/10°	88,90	9,34	57,96	58,71	80,84	14,58	18,70
10	MP1053	.15	MISTURA A2 CINZA CHASSI COD 01833900000 MUL	D65/10°	69,03	0,76	6,29	6,34	83,15	12,56	21,60
11	MP1586	.16	MISTURA RENODUR SL CINZA N6	D65/10°	92,53	0,26	1,65	1,67	80,93	18,44	18,70
12	MP1943	.17	MISTURA A2 VERDE COL VD - EXP-9809 MULTICEL	D65/10°	71,63	-20,83	21,43	29,89	134,19	13,96	18,70
13	MP1055	.18	MISTURA LARANJA 2377 MULTICEL	D65/10°	75,07	37,73	34,85	51,36	42,73	13,96	18,70
14	MP1861	.20	MISTURA AMARELO ALTA DENSIDADE -Y 14143 C/METAIS 312040	D65/10°	83,40	18,47	65,98	68,52	74,36	12,56	18,70
15	MP1862	.21	MISTURA VERMELHO ALTA DENSIDADE -40125 C/METAIS -31109	D65/10°	58,81	46,63	22,13	51,62	25,38	12,23	18,80
16	MP1056	.22	MISTURA CINZA CLARO COD 09838510000 MULT	D65/10°	76,66	0,64	4,83	4,87	82,50	11,44	18,40
17	MP2916	.25	MISTURA CINZA DARK RAL7021 - 7343304	D65/10°	51,50	-1,29	4,65	4,82	105,49	12,56	21,80
18	MP1058	.26	MISTURA AMARELO CHALLENGER 09245950000 M	D65/10°							
19	MP1059	.27	MISTURA E2 LARANJA EXP-9810/A MULTICEL	D65/10°	79,26	32,87	45,85	56,42	54,37	15,27	18,60
20	MP2529	.28	MISTURA AZUL BIC 14.0372.00 - CLASSE E	D65/10°	66,78	-13,31	-34,81	37,26	249,08	12,56	18,50
21	MP1060	.32	MISTURA AZUL COD 3383705 COLORFIX	D65/10°	72,05	-6,27	-30,41	31,05	258,36	13,96	18,50
22	MP1061	.33	MISTURA MARROM 8412- MULTICEL	D65/10°	65,24	7,49	11,73	13,92	57,43	12,23	23,40
23	MP1063	.35	MISTURA AZUL- MULTICEL- EXP 8437	D65/10°	73,12	-14,67	-29,91	33,32	243,88	11,44	18,60
24	MP2681	.36	MISTURA AMARELO COD EXP-9956 MULTICEL	D65/10°	94,10	-5,63	48,23	48,55	96,66	18,44	18,40
25	MP2689	.39	MISTURA E2 VERDE COL VD - 80395 MULTICEL	D65/10°	70,68	-22,18	28,42	36,05	127,97	13,96	18,50
26	MP1064	.41	MISTURA VERDE LIMÃO COD VD80351 MULTICEL	D65/10°	89,26	-10,36	57,74	58,66	100,17	11,74	18,50
27	MP1065	.42	MISTURA VERDE MUSGO COD VD80352 MULTICEL	D65/10°	58,42	-7,00	18,27	19,57	110,97	13,42	18,50
28	MP1072	.45	MIST. LARANJA EQUIVALENTE .06	D65/10°	76,23	36,50	46,85	59,39	52,08	13,78	18,60
29	MP1066	.46	MISTURA AMARELO -Y 14143 C/METAIS 312040	D65/10°	83,68	17,13	59,04	61,48	73,82	13,96	18,30
30	MP1067	.47	MISTURA VERMELHO-40125 C/ METAIS -311091	D65/10°	57,60	43,64	18,38	47,35	22,84	11,57	18,40
31	MP2714	.48	MISTURA COLORMATCH VERMELHO CASE - CLASSE A	D65/10°	57,88	53,48	36,60	64,80	34,39	14,58	23,40
32	MP1068	.49	PIGMENTO PRETO C0D 1700/04 - CLASSE E	D65/10°	22,92	0,61	1,35	1,48	65,65	13,96	23,40
33	MP1069	.50	MISTURA PRETO 1700/04 HD4600U CLASSE C	D65/10°							
34	MP0999	.51	MISTURA PRETA COM ADITIVO ROTOMOLD PE H 110	D65/10°	41,71	0,85	2,93	3,05	73,75	13,42	23,10
35	MP1075	.54	MIST. CINZA EQUIVALENTE .56	D65/10°	76,61	0,12	5,51	5,51	88,80	15,72	21,00
36	MP2847	.55	MISTURA E2 CINZA RP COD 29818 - CLASSE E	D65/10°	73,37	1,26	5,99	6,12	78,16	19,51	22,90
37	MP0952	.56	MISTURA CINZA MEDIO COD 33008-PZ - CRISTALMASTER CLASSE E	D65/10°	77,52	0,13	4,40	4,40	88,26	18,44	23,00
38	MP2965	.57	MISTURA E2 FIAT ANTHRACITE 650 CINZA EXP-10114	D65/10°	65,23	0,54	2,49	2,55	77,69	14,58	22,90
39	MP2973	.58	MISTURA E2 VERMELHA COD R-3259 MULTICEL	D65/10°	70,37	35,23	20,56	40,79	30,26	18,44	22,80
40	MP1305	.69	MISTURA BRANCA CLASSE E	D65/10°	98,42	-0,30	1,15	1,18	104,85	16,55	18,50
41	MP1426	.73	MISTURA BRANCO RAL 9010 CLASSE C	D65/10°							
42	MP1499	.75	MISTURA A2 VERDE COL VD - 80395 MULTICEL	D65/10°	69,66	-23,73	25,67	34,96	132,75	18,44	22,40
43	MP1532	.76	MISTURA CINZA 90300	D65/10°							
44	MP2543	.77	MISTURA AMARELO ESCURO COD Y-1457 MULTI	D65/10°	88,64	12,13	70,06	71,10	80,18	15,27	18,40
45	MP1789	.78	MISTURA AZUL- MULTICEL- EXP 8437 - CLASSE E	D65/10°	76,39	-14,30	-25,82	29,52	241,02	15,27	22,90