



# TABELA PARA RECEBIMENTO DE MATERIAIS FERROSOS/ NÃO FERROSOS

DS36 REV00  
06/11/2013

Código	Descrição	Composição Química								Destino
MP0926	Barra Sextavada de Latão CLA 19,05mm 3.000/3100mm	Cobre – Cu		Chumbo – Pb		Ferro – Fe		Zinco – Zn		Sucata de Latão
		Mín. (%)	Máx. (%)	Mín. (%)	Máx. (%)	Mín. (%)	Máx. (%)	Mín. (%)	Máx. (%)	
		60	63	2,5	3	0	0,35	33,65	37,5	

Atenção: este documento deve ser consultado a cada recebimento de material. Compara-se os resultados do laudo emitido pelo fornecedor para o lote adquirido com os limites permitidos neste documento.

Aprovação