



ЭЛЕКТРОННАЯ ТАБЛИЦА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

SAT насыщенный раствор при 20 град.

ND неопределнная концентрация

DEB слабая концентрация

СО промышленный раствор

DIL разбавленный раствор

ALL любпая концентрация

ТЕСН.Р технически чистый

AQ.SOL.AC водосодержащий раствор

SUSP. суспензия

EMU.AQ. водосодержащая эмульсия

ANHYDR без содержания воды

U-PVC непластифицированный поливинилхлорид

РЕ-100 полиэтилен высокой прочности

РРН полипропилен гомополимер

PVDF поливинилиденфторид

C-PVC хлорированный поливинилхлорид

NBR бутадиенакрилатный каучук

EPN этиленпропиленовый сополимер

FPN винилденфторид

PTFE политетрафторэтилен (тефлон)

Химстойкость: 1-высокая 2-ограниченная

3-низкая

не испытано

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Aduquioga viicaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Адипиновая кислота	1				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	40	1	1	1	1		1	1	2	1

Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	60	2	1	1	1	1	1	1	1
Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	80		2	1	1		2	1	1
Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	100			1			2	1	1
Адипиновая кислота	AQ.SOL	HOOC(CH2)4COOH	SAT	120			1				2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
4					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	חדרר
Азотистая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	120									
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	20		1				3	2	1	
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	60		3							
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	100									
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	40		2							
Азотистая кислота	AQ.SOL	HNO2	10	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
A					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотистокислый натрий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	100			1					1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	120			1						1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	80			1	1		2	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	120			1						1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	60	2	1	1	1			1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	100			1					1	1
Азотистокислый натрий	AQ.SOL	NaNO2	SAT	80		2	1	2			1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Acomusamus annu Acomusa avvis					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Азотистые газы Азотная окись					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	60	2	3	1			2	1	1
Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	40	2	2	1		3	1	1	1
Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	120								
Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	20	1	1	1		2	1	1	1
Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	80			1					1
Азотистые газы Азотная окись	ANHYDR.	NOx	DIL	100			1	·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
				•	ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NIDO	50014	5514	5755
Азотная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	40	1	3	1	1			1	1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	60	2	3	1	1			2	1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	60	3		1	3				3	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	40	2		1	1				2	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	80			2						1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	20	1	2	1	1		3	1	1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	120									
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	100			2						1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	70	20	2	3	1	1		3	3	1	1
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	120									
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	100									
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	80									
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	60			3						
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	100			1					3	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	120									
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	40	1	2	1	1				1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	60	2	3	1	1				1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	80		3	1	1				1	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	40	80			1					2	1
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	120									1
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	40	3		3						
Азотная кислота	TECH.P	HNO3	100	20	3	3	2	3		3	3	2	2
Азотная кислота	AQ.SOL	HNO3	20	100		3	1				2		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Asomuovusaga nmumi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотнокислая ртуть					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	40	1	1	1						1
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	120			1						1
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	100			1						1
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	80			1						1
Азотнокислая ртуть	AQ.SOL	HgNO3	SAT	60	1	1	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Azomuovusano vinano					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотнокислое железо					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	40	1	1	1						1
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	120									
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	100									
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	60	1	1	1						1
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислое железо		Fe(NO3)3	ND	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Азотнокислый аммоний					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотнокислый иммонии					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	120			1						1
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	100			1						1
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	80		2	1	1			1		1
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	60	2	1	1	1		2	1	2	1
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	40	2	1	1	1		1	1	2	1
Азотнокислый аммоний	AQ.SOL	NH4NO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал кор	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
กวก ทบกบบตละเข้ บลสมขั					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDI//	EDN/I	DTEF

Азопінокислоїй килий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LF DIVI	I F IVI	FIIL
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	120			1						1
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	100			1					1	1
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	80			1			2	1	1	1
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый калий	AQ.SOL	KNO3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
A					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	FPM	PTFE
Азотнокислый никель					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	120									1
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	40	1	1	1			1	1	1	1
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	60	1	1	1			1	1	1	1
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	80		2	1			2	1	1	1
Азотнокислый никель	AQ.SOL	Ni(NO3)2	SAT	100		2	1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Azamuayusa ığ sayyay					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Азотнокислый свинец					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	100			1					1	1
Азотнокислый свинец	AQ.SOL	Pb(NO3)2	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	эпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
A					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	FPM	PTFE
Акрилонитрил					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	80									2
Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	100									

Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	60							3	1
Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	40		2	3			2	2	1
Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	20	3	2	2		3	2	2	1
Акрилонитрил	TECH.P	CH2=CH-CN	100	120								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Aggugoouji caupm					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Аллиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	80									1
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	20	3		1			2	3	2	1
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	60			1			2	2	3	1
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	40	3	2	1			2	2	2	1
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	20	3	1	1	3		1	2	2	1
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	120									1
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	100									1
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	80			1				3		1
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	120			2						2
Аллиловый спирт	AQ.SOL	CH2=CH-CH2OH	96	100			1						1
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	60			3					3	1
Аллиловый спирт		CH2=CHCH2CI	ND	40			2			3	3	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
A grown was a ready to					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминиевонатриевые квасцы					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	120			1						
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	100			1						
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	20	1	1	1	1			1	1	1
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	40	1	1	1	1			1	1	1
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	60	1	1	1	1				1	1
Алюминиевонатриевые квасцы	AQ.SOL	NaAl(SO4)2	SAT	80		1	1	1				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Valowininespie Asaciipi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDIV	DTEE

A)IOWURUCODIC NOULYDI					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LT DIVI	I F IVI	FIIL
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	60	2	1							1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	120									
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	80									1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	40	2	1							1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	20	1	1		1		1	1	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	120			1						1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	100			1			2	2	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	80		1	1			2	2	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	60	2	1	1			1	1	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	40	2	1	1	1		1	1	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминиевые квасцы	AQ.SOL	Al2(SO4)3K2SO4 4H	DIL	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Алюминий азотнокислый					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминии изопінокислый					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	80			1	1		2	1	1	1
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	120			3						
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	100			2				2	1	1
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий азотнокислый	AQ.SOL	AI(NO3)3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	⁄1атериал	уплотнен	ия
Алюминий бромистый					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминии оромистыи					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	100			1						1
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	20			1			1	1	1	1
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	40			1			1	1	1	1
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	60			1			1	1	1	1
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	80			1					1	1
Алюминий бромистый	AQ.SOL	AlBr3	SAT	120	·		1			·		·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Алюминий гидроксид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминии гиороксио					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	80		1	1			2	2	1	1
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	100			1	·	·	2	2	2	1
Алюминий гидроксид	AQ.SOL	AI(OH)3	ALL	120			1	·	·		·		

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
A granduri grandam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминий сульфат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	120			1						1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	100		2	1	1					1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	120			2						
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	40	1	1	1			1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	60	2	1	1			1	1	1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	80		1	1					1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	SAT	80		1	1	1				1	1
Алюминий сульфат	AQ.SOL	Al2(SO4)3	10	100		1	1	_				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		Λ	Латериал	уплотнен	ия
Алюминий фтористый					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминии фтористыи					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Алюминий фтористый	AQ.SOL	AIF3	SAT	80									
Алюминий фтористый	AQ.SOL	AIF3	SAT	120									
Алюминий фтористый	AQ.SOL	AIF3	SAT	100									
Алюминий фтористый	AQ.SOL	AIF3	SAT	60	1		1						1

Алюминий фтористый	AQ.SOL	IAIER	SAT	40	1	1				1
Алюминий фтористый	AQ.SOL	IAIER	SAT	20	1	1	1	1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Алюминий хлорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Алюминии хлорио					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	120									1
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	60	2	1	2	1		2	1	1	1
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	80		1	3	1		2		1	1
Алюминий хлорид	AQ.SOL	AICI3	ALL	100		2	3			3		1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Assugguamam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Амилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	60		3	2						2
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	120									
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	80									
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	40		3	2				3		1
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	20	3	2	1	3		3	2	3	1
Амилацетат	TECH.P	CH3COO(CH2)4CH3	100	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
A					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDM4	חדרר
Амиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	120			2						1
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	20	2	1	1	2		2	1	1	1
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	60		1	1			2	1	2	1
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	40		1	1			2	1	1	1
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	80		2	1				1	2	1
Амиловый спирт		CH3(CH2)3CH2OH	100	100			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Assurance and a succession of					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Аминоуксусная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	80			1	1					
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	120									
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	60			1	1					
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	40	1	1	1	1		2	1	1	
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	20	1	1	1	1		1	1	1	
Аминоуксусная кислота	AQ.SOL	NH2CH2COOH	10	100			1	·	·		·		

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Assaulau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Аммиак					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	80		2		3			1		
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	40	2	1		3		2	1	2	
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	60	2								
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	100									
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	80									
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	120									
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	20	1	1	3	2		2	1	2	
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	100									
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	20	1	1	3	3		2	1	2	
Аммиак	AQ.SOL	NH3	DIL	40	2				·	-	·		·
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	60	2	1		3			1	3	
Аммиак	AQ.SOL	NH3	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Augudnud wysysuoğ wysgomy					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ангидрид уксусной кислоты					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	40	,	2							1
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	120									
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	100									1
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	80									1
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	60									1

		1	•	T			1	•		•	1		1
Ангидрид уксусной кислоты	TECH.P	(CH3CO)2O	100	20	3	1	3	3		3	2	3	1
	00070611145	+00000		T ° 0		0.4							
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			ериал ко			IN.	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Анилин					ПВХ PVCU	ПП РР-Н	ПВДФ PVDF	XПBX PVCC	АБС ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	80			3		7 130				1
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	20	3	2	1	3		3	2	2	1
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	40	3	2	2	3			3	2	1
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	60		3	2				3	2	1
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	100								_	1
Анилин	TECH.P	C6H5NH2	100	120									_
	•		•										
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Антрахинонсульфокислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Антрихинонсульфокислоти					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Антрахинонсульфокислота			SUSP	20	1	1	1	1			1	1	1
Антрахинонсульфокислота			SUSP	100									
Антрахинонсульфокислота			SUSP	120									
Антрахинонсульфокислота			SUSP	80									
Антрахинонсульфокислота			SUSP	60	2	1							
Антрахинонсульфокислота			SUSP	40	2	1							
		1	•										
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			ериал ко			N	Латериал	уплотнен	ия
Ацетат аммония					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
·			Ţ		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	60	2	1	1	1		2	1	1	1
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	80		1	1	2		2	2	2	1
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	120									1
Ацетат аммония	AQ.SOL	CH3COONH4	SAT	100		2	1				2	2	1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ

Augmam yaar uua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетат кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	80		2	1	2			1	1	1
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	100	_	·	1		·		1	·	1
Ацетат кальция	AQ.SOL	Ca(CH3COO)2	SAT	120			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Augmam wwg.ga					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетат никеля					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	20						1	1	3	1
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	40									1
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	60									1
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	120									1
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	100									1
Ацетат никеля		(CH3COO)2Ni	SAT	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Augmam coulus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетат свинца					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	60	1	2	1	1		1	1	1	1
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	80			1	1		2	1	1	1
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	100	·		1	1				1	1
Ацетат свинца	AQ.SOL	Pb(CH3COO)2	SAT	120	·								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Augmam uuuva					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетат цинка					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ацетат цинка		Zn(CH3COO)2	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1

Ацетат цинка	Zn(CH3COO)2	ND	120			1						1
Ацетат цинка	Zn(CH3COO)2	ND	100			1					1	1
Ацетат цинка	Zn(CH3COO)2	ND	80		1	1	1		2	1	1	1
Ацетат цинка	Zn(CH3COO)2	ND	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Ацетат цинка	Zn(CH3COO)2	ND	40	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Augmussugmau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетилацетон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ацетилацетон		C2H2	ND	60			1			2	3	1	1
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	80									
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	120									
Ацетилацетон		C2H2	ND	20	3	1	1	3		1	2	1	1
Ацетилацетон		C2H2	ND	40		1	1			1	3	1	1
Ацетилацетон		C2H2	ND	120									
Ацетилацетон		C2H2	ND	100			1					2	1
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	100									
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	20	3		3	3					
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	40									
Ацетилацетон		CH3COCH2COCH3	ND	60					·		·		
Ацетилацетон		C2H2	ND	80			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Ацетон					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Ацетон	AQ.SOL	CH3COCH3	10	40	3	3	1	3	3		2	3	1
Ацетон	AQ.SOL	CH3COCH3	10	80			2						1
Ацетон	TECH.P.	CH3COCH3	100	60	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Ацетон	TECH.P.	CH3COCH3	100	40	3	3	3	3	3	3	2	3	1
Ацетон	TECH.P.	CH3COCH3	100	20	3	1	2	3	3	3	2	3	1
Ацетон	TECH.P.	CH3COCH3	100	120									
Ацетон	TECH.P.	CH3COCH3	100	100									
Ацетон	TECH.P	CH3COCH3	100	80		3							1
Ацетон	AQ.SOL	CH3COCH3	10	60	3	3	1	3	3		3	3	1

Ацетон	AQ.SOL	СН3СОСН3	10	20	3	1	1	3	3	3	1	3	1
Ацетон	AQ.SOL	CH3COCH3	10	120			2						1
Ацетон	AQ.SOL	CH3COCH3	10	100			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Ausmauumnus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетонитрил					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ацетонитрил		CH3CN	ND	120									
Ацетонитрил		CH3CN	ND	60			2						1
Ацетонитрил		CH3CN	ND	40			1						1
Ацетонитрил		CH3CN	ND	20		2	1			2	1		1
Ацетонитрил		CH3CN	ND	100									
Ацетонитрил		CH3CN	ND	80			3						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Ацетофенон					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ацетофенон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	40	3	2	2			3	1	3	1
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	60	3	3	3			3	1	3	1
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	100									1
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	120									
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	20	3	1	1	3	·	2	1	2	1
Ацетофенон	TECH.P.	CH3COC6H5	ND	80		3			·	3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Батиловый спирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Витиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	60	2	2	1	1		2	1	2	1
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	80		2	1	2			1		1
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	100			2						1
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	120									1
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	40	1	1	1	1	·	2	1	2	1
Батиловый спирт	TECH.P	CH3(CH2)3OH	100	20	1	1	1	1	·	2	1	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бензальдегид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензильоегио					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бензальдегид	AQ.SOL	C6H5CHO	SAT	60			2				1		1
Бензальдегид	AQ.SOL	С6Н5СНО	SAT	20	3	2	1			3	1	3	1
Бензальдегид	AQ.SOL	C6H5CHO	SAT	80									
Бензальдегид	AQ.SOL	C6H5CHO	SAT	100									
Бензальдегид	AQ.SOL	C6H5CHO	SAT	120									
Бензальдегид	AQ.SOL	C6H5CHO	SAT	40	3	3	1				1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Foundation					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	20	2	1	1			3	2	2	1
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	100			2						1
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	120			3						1
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	80			1						1
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	60		2	1				3		1
Бензиловый спирт	TECH.P	C6H5CH2OH	100	40		1	1				2		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Favour /20050 d.u. v. am v. 2002 v. v					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	PTFE
Бензин (свободный от хлора и химичес	ких отоушек)				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Бензин (свободный от хлора и													
химических отдушек)	TECH.P	C5H12÷C12H26	100	20	1	3	1		2	2	3	1	1
Бензин (свободный от хлора и													
химических отдушек)	TECH.P	C5H12÷C12H26	100	40	2	3	1		2	2		1	1
Бензин (свободный от хлора и													
химических отдушек)	TECH.P	C5H12÷C12H26	100	60	2	3	1		2			2	1
Бензин (свободный от хлора и													
химических отдушек)	TECH.P	C5H12÷C12H26	100	80			1					2	1
Бензин (свободный от хлора и													
химических отдушек)	TECH.P	C5H12÷C12H26	100	100			1						1

Бензин (свободный от хлора и								
химических отдушек)	C5H12÷C12H26	100	120		1			

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fauzoam uampua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензоат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	80			1				2	2	1
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	100			2						1
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	60	2	1	1	1			1	1	1
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бензоат натрия		C6H5COONa	SAT	120									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Foundings wissoms					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	EDM.	PTFE
Бензойная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Бензойная кислота	AQ.SOL	С6Н5СООН	SAT	40	3	1	1	3				1	1
Бензойная кислота	AQ.SOL	С6Н5СООН	SAT	100		1	1					2	1
Бензойная кислота	AQ.SOL	С6Н5СООН	SAT	80		1	1					1	1
Бензойная кислота	AQ.SOL	С6Н5СООН	SAT	20	3	1	1	3		3	3	1	1
Бензойная кислота	AQ.SOL	C6H5COOH	SAT	120									
Бензойная кислота	AQ.SOL	С6Н5СООН	SAT	60	3	1	1	3				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Бензол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Бензол	TECH.P	C6H6	100	120									
Бензол	TECH.P	C6H6	100	60		3	2		3			2	1
Бензол	TECH.P	C6H6	100	80			3					2	1
Бензол	TECH.P	C6H6	100	100								2	1
Бензол	TECH.P	C6H6	100	40	3	3	1	3	3	·		1	1
Бензол	TECH.P	C6H6	100	20	3	3	1	3	3	3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Found I Found					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензол + Бензин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бензол + Бензин			20/80	60	3	3	2						1
Бензол + Бензин			20/80	80									1
Бензол + Бензин			20/80	100									
Бензол + Бензин			20/80	120									
Бензол + Бензин			20/80	40	3	3	1	3		3	3	2	1
Бензол + Бензин			20/80	20	3	3	1	2		3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Foundamen					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бензол этила					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	120									
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	60		3	1						1
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	100									1
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	80									1
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	20	3	2	1			3	3	2	1
Бензол этила	TECH.P	C6H5C2H5	100	40		3	1				·		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Бензолсульфоновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	120									
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	80			3						
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	20	3	3	2	3		3		1	1
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	60									1
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	100									
Бензолсульфоновая кислота	AQ.SOL	C6H5SO3H	10	40			2					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Formogomoog cogs					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бертолетова соль					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	40	2	2							

Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	80		2	1	2		2	1	1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	80								
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	60	2	1	1	1	3	1	1	1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	120								
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	100			1			3		1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	120			1					1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO3	ALL	40	1	1	1	1	2	1	1	1
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	20	1	1		1				
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	60								
Бертолетова соль	AQ.SOL	NaClO2	25	100		·						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Euraphouam vagua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бикарбонат калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	80		1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	100			1					1	1
Бикарбонат калия	AQ.SOL	KHCO3	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	⁄1атериал	уплотнен	ия
Fuyanhayam yamnua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бикарбонат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	120									1
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	100		1		1					1
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	80		1	2	1			1	1	1
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Бикарбонат натрия	AQ.SOL	NaHCO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fucual ham valua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NIRR	EDUM	EDIV	DTFF

висулофині килия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	FLDIAI	I F IVI	FIIL
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	120			1						1
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	100			1					1	1
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	80		1	1	1		2	1	1	1
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Бисульфат калия	AQ.SOL	KHSO4	ND	20	1	1	1	1	•	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Francisch von von er von					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	DTEE
Бисульфит кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	120									
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	40	1	1	1	1		2		1	1
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	60	1	1	1			2		1	1
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	100		1	1						1
Бисульфит кальция	AQ.SOL	Ca(HSO3)2	SAT	80		1	1					2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Битум					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Витум					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Битум			COMM	60		1	1					1	1
Битум			COMM	20	3	1	1	3		2	3	1	1
Битум			COMM	100			1						1
Битум			COMM	40		1	1			2		1	1
Битум			COMM	80			1	-	·			1	1
Битум			COMM	120	·		1		·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Euvnomam vagua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бихромат калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	60	2	1	1	1			1	1	1
Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	40	1	1	1	1			1	1	1

Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	20	1	1	1	1	2	1	1	1
Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	100			1				1	1
Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	120			1					1
Бихромат калия	AQ.SOL	K2Cr2O7	SAT	80		2	1	1		1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
F					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	PTFE
Бихромат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	80		2	1	2		2	1	1	1
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	120			1						1
Бихромат натрия	AQ.SOL	Na2Cr2O7	SAT	100			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		Ν	1атериал	уплотнен	ия
Fanuar wiczema					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Борная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	100		1	1					2	1
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	80		1	1			2	2	1	1
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	120			1						1
Борная кислота	AQ.SOL	H3BO3	SAT	60	2	1	1	2	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fanuagaugaauğadun					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Борноамиловый эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	100			1						1
Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	20			1			1	2	3	1
Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	40			1						1
Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	60			1						1
Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	80			1	_					1

Борноамиловый эфир	TECH.P	(C5H11)3BO3	100	120			1						1				
		1															
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			гериал ко			١	Латериал	уплотнен	ия				
Борнокислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE				
•		1	1	<u> </u>	PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS								
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	100			1						1				
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	80			1	1					1				
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	60	2	1	1	1		1	1	1	1				
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1				
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1				
Борнокислый калий	AQ.SOL	K3BO3	SAT	120			1						1				
11420411145	00070311145	+00000/54	1 ,,,,,,,	I T°O		N 4				•							
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	EDV.		гериал ко		۸۵۵	IN	Латериал	уплотнен	ния				
Борнокислый натрий					ПВХ PVCU	ПП РР-Н	ПВДФ PVDF	XПBX PVCC	АБС ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	20	FVCO	1	1	FVCC	ADS	1	1	1	1				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	40		1	1				1	1	1				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	60		1	1				1	1	1				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	80		1	1					1	1				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	120			1						1				
Борнокислый натрий	AQ.SOL	Na2B4O7	SAT	100			1						1				
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			гериал ко			IN.	Латериал	уплотнен	ния 💮				
Борофторид меди					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE				
Борофторид меди	TAO SOL	CuBF4	ND	1 40	PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS		4		1				
Борофторид меди	AQ.SOL AQ.SOL	CuBF4	ND ND	40 100			1				2		1				
Борофторид меди	AQ.SOL AQ.SOL	CuBF4	ND ND	60							1		_				
	·	CuBF4	ND ND		1	1	1	1		1	_	1	1				
Борофторид меди	AQ.SOL			20	1	1	1	1		1	1	1	1				
Борофторид меди	AQ.SOL	CuBF4	ND	120			1				4		1				
Борофторид меди	AQ.SOL	CuBF4	ND	80			1				1		1				
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Mat	гериал ко	рпуса		Материал уплотнения							

Forest manuscrape de la divisa vivia anno					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NDD	EDD/4	EDM4	חדרר
Борофтористоводородная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	80		2	1	1			2	1	1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	20	1	1	1	1			1	1	1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	40	1	1	1	1			1	1	1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	60	2	1	1	1			1	1	1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	80		2	1	2			2	1	1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	100			1						1
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	60	2	1	1	1			1	1	1
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	120			1						1
Борофтористоводородная кислота	TECH.P	HBF4	100	120			1						1
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	100			1						1
Борофтористоводородная кислота		HBF4	ND	40	1	1	1	1			1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бром газообразный					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бром газоооразный					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бром газообразный		Br2	HIGH	20	3	3	1	3		3	3	1	1
Бром газообразный		Br2	HIGH	40			1						1
Бром газообразный		Br2	HIGH	60			1						1
Бром газообразный		Br2	HIGH	80			1						
Бром газообразный		Br2	HIGH	120									
Бром газообразный		Br2	HIGH	100			2						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	חדרר
Бром жидкий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	20	3	3	1			3	3	1	1
Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	40			1					1	1
Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	60			1					1	1
Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	80			1					1	1
Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	120									

Бром жидкий	TECH.P	Br2	100	100			2						
			•								ļ		
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ния
Enovem namena					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	100			1						1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	20	1	1	1			1	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	40	2	2	1			2	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	60			1			3	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	120			1						1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	100			1						1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	80			1					1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	60	2	1	1	1		3	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBr	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	120									
Бромат натрия	AQ.SOL	NaBrO3	ALL	80			1						1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ния
5					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	EDN4	DTEE
Бромидметила					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромидметила	TECH.P	CH3Br	100	20	3	3	1			3	3	1	1
Еромилмотило	TECH D	CHapr	400	100									1

	HAJDAHINE	COCTONITIVIE	ΨΟΙ WIJJIA	попц.	-			CPMan NO	oy ca			татериал	,	, , , ,
Бромиди	40muaa					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромиом	иетили					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Бромидм	иетила	TECH.P	CH3Br	100	20	3	3	1			3	3	1	1
Бромидм	етила	TECH.P	CH3Br	100	100									1
Бромидм	етила	TECH.P	CH3Br	100	120									
Бромидм	иетила	TECH.P	CH3Br	100	80									1
Бромидм	етила	TECH.P	CH3Br	100	60			1						1
Бромидм	иетила	TECH.P	CH3Br	100	40			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Enous monodonodura vusaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромистоводородная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бромистоводородная кислота		HBr	10	120									
Бромистоводородная кислота		HBr	10	20	1	1	1	1		3	1	1	2
Бромистоводородная кислота		HBr	10	40	2	1	1	1					1

Бромистоводородная кислота	HBr	48	80		3	1	3				
Бромистоводородная кислота	HBr	48	60	2	2	1	2				
Бромистоводородная кислота	HBr	48	40	2	1	1	1				
Бромистоводородная кислота	HBr	48	20	1	1	1	1	3	1	1	
Бромистоводородная кислота	HBr	10	60	2	1	1	2				1
Бромистоводородная кислота	HBr	48	100		3	1	3		3	3	
Бромистоводородная кислота	HBr	10	100		3	1	3		3		1
Бромистоводородная кислота	HBr	10	80	·	2	1	3				1
Бромистоводородная кислота	HBr	48	120	_							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бромистый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромистый калий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	100			1				1	1	1
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	120			1						1
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	80			1	1		2	1	1	1
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Бромистый калий	AQ.SOL	KBr	SAT	40	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Бромистый литий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромистый литии					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	40	1		1					1	1
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	100			1					1	1
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	80			1					1	1
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	20	1		1			1	1	1	1
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	120			1						1
Бромистый литий	AQ.SOL	LiBr	60	60	1		1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Т атериал	уплотнен	ия
Engasusmusi sagmusau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромистый метилен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Бромистый метилен	CH2Br2	100	120		1					1
Бромистый метилен	CH2Br2	100	20		1		3	3	1	1
Бромистый метилен	CH2Br2	100	100		1					1
Бромистый метилен	CH2Br2	100	40		1					1
Бромистый метилен	CH2Br2	100	60		1					1
Бромистый метилен	CH2Br2	100	80		1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бромная вода					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромния воби					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	20	2	2	1	1		3	3	1	1
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	80			2	1					
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	40	3	3	1	1				1	1
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	60			1	1					1
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	100			2	·	·		·		·
Бромная вода		Br2+H2O	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Enouge of the company					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бромноватая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бромноватая кислота		HBrO3	10	20	1		1	1					1
Бромноватая кислота		HBrO3	10	120									
Бромноватая кислота		HBrO3	10	40	1		1	1					1
Бромноватая кислота		HBrO3	10	80			1	1					1
Бромноватая кислота		HBrO3	10	60	1		1	1					1
Бромноватая кислота		HBrO3	10	100			1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Enouge and we say it was and					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	DTEE
Бромноватокислый калий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PTFE
Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	120			1						1
Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	100		2	1				1	1	1
Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1

Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	60	2	1	1	1	1	1	1	1
Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Бромноватокислый калий	AQ.SOL	KBrO3	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
[ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бура (тетраборнокислый натрий)					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	100		1	1						1
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	80		1	1	1			1	1	1
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	120			1						1
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Бура (тетраборнокислый натрий)	AQ.SOL	Na2B4O7	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бутадиен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бупиоиен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	20	1	1	1	1		2	3	1	1
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	40	1	2	1	1		3		1	1
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	80			1						1
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	100			1						1
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	120			1						1
Бутадиен	GAS	CH2=CH-CH=CH2	100	60	1	3	1	·				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Бутан					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	80			1	1				1	1
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	120			1						1
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	100			1						1
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	20	1	1	1	1		2	3	1	1
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	40	1		1	1		-		1	1
Бутан		CH3CH2CH2CH3	100	60	1		1	1				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Eumanduca					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутандиол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	100									
Бутандиол		OHCH2CH2CH2CH2C		120									
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	CONC	100									
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	20	1	1	1			1	1	1	1
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	40	2	1	1			1	1		1
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	80									
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	120									
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	CONC	40	3	2	1						1
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	CONC	60	3	2	1						1
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	CONC	80									
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	10	60	3	1	1						1
Бутандиол	AQ.SOL	OHCH2CH2CH2CH2C	CONC	20	2	2	1	·	·			1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
F					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDM4	חדרר
Бутилакрилат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	60			2						1
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	100									
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	120									
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	80			3						
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	20	3	3	1	3	_	3	1	3	1
Бутилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOC4H9	100	40			2	·		-	·		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Eumugganu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутиламин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	120									
Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	100									
Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	80									
Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	60									
Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	40			3						

Бутиламин	AQ.SOL	CH3(CH2)3NH2	SAT	20	3	3	2	3	3	3	3	
	-											

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Eumugguomam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	120									
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	40	3	3	2		3		2		1
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	20	3	2	1	2	3	3	2	3	1
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	80									2
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	100									·
Бутилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	60			3		3		3		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Eumusou					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутилен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	40			1					1	1
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	20	1	3	1	1		1	3	1	1
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	40									
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	20	1	3	1	1		1	3	1	1
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	100									
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	120									
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	60			1					1	1
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	80			1					1	1
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	80									
Бутилен	LIQUIDA	CH2=CH-CH2CH3	100	60									
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	120									
Бутилен	TECH.P	CH2=CH-CH2CH3	100	100			1	·					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Eumugauaguragu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутиленгликоль					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	120									
Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	20	1	1	1			3	1	1	1
Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	40	1	1	1				1	1	1

Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	60	2	1	1		1	2	1
Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	100							1
Бутиленгликоль	TECH.P	OHCH2-CH=CH-CH2	100	80			1				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Europe de cons					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бутил-фенол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	20	3	3	1			3	3	2	1
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	40	3		1						1
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	60			1						1
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	80			1						1
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	100									1
Бутил-фенол	TECH.P	C4H9C6H4OH	100	120									1
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4COOC4H	100	20		3	1			3	2	2	1
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4COOC4H	100	120									
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4C00C4H9	100	80									
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4COOC4H	100	40		3	2					2	1
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4COOC4H	100	60			3					3	
Бутилфталат	TECH.P	HOOCC6H4COOC4H	100	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Page autopop sagge					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Вазелиновое масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вазелиновое масло			COMM	120									
Вазелиновое масло			COMM	20	1	1	1	1	1	1	3	1	1
Вазелиновое масло			COMM	60	3	2	1		1				1
Вазелиновое масло			COMM	40	2	1	1	2	1		3		1
Вазелиновое масло			COMM	100			1						1
Вазелиновое масло			COMM	80			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
P					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	חדרר
Винилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PTFE
Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	120									

Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	100								
Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	80			1					1
Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	60		2	1	3				1
Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	40		2	1	3		3		1
Винилацетат	TECH.P	CH2=CHOOCCH3	100	20	3	1	1	3	3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Buurayaanud					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Винилхлорид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	100									
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	40			1						
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	60			1						
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	80			1						
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	120									
Винилхлорид	TECH.P	CH2=CHCI	100	20	3		1			3	2	1	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Pulling viccoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Винная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOH	ALL	100		3	1						
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOH	ALL	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOH	ALL	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOH	ALL	60	2	2	1	2	1	1	2	1	1
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOH	ALL	80		3	1	2					1
Винная кислота	AQ.SOL	COOH(CHOH)2COOF	ALL	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Вино					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Бино					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Вино			COMM	80			1				1		1
Вино			COMM	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вино			COMM	100			1						1
Вино			COMM	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Вино			COMM	120									

Вино			COMM	60	1	1	1	1	1		1		1		
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	ппуса		N	Латериал	VПЛОТНЕЬ	ІИЯ		
	COCTONITIVE	+011013717	топц.	1 0	ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС		İ				
Виноградный уксус					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE		
Виноградный уксус	TECH.P		СОММ	80			1	1			1		1		
Виноградный уксус	TECH.P		COMM	60	2	1	1	1			1		1		
Виноградный уксус	TECH.P		COMM	40	2	1	1	1		2	1		1		
Виноградный уксус	TECH.P		COMM	120											
Виноградный уксус	TECH.P		COMM	20	1	1	1	1		2	1	3	1		
Виноградный уксус	TECH.P		СОММ	100			1	1			1		1		
			•	•								•			
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		уплотнен	ия				
Ruguu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE		
Виски					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE		
Виски			COMM	120									1		
Виски			COMM	100			1						1		
Виски			COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1		
Виски			COMM	40	1	1	1			1	1	1	1		
Виски			COMM	60	2	2	1				1	1	1		
Виски			COMM	80			1				1		1		
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ		
Вода					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE		
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	LFDIVI	I F IVI	FILE		
Вода		H2O	100	60	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Вода		H2O	100	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Вода		H2O	100	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Вода		H2O	100	120			1								
Вода		H2O	100	100		1	1	1							
Вода		H2O	100	80		1	1	1					1		
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	пия		

Poda dominopagizocanna				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Вода деминерализованная				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Вода деминерализованная	H2O	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода деминерализованная	H2O	100	100		1	1	1			1	1	1
Вода деминерализованная	H2O	100	80		1	1	1			1	1	1
Вода деминерализованная	H2O	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода деминерализованная	H2O	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода деминерализованная	H2O	100	120			1	·	·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Poda duemus suno osuusa					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Вода дистиллированная					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вода дистиллированная		H2O	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода дистиллированная		H2O	100	100		1	1	1		1		1	1
Вода дистиллированная		H2O	100	80		1	1	1		1		1	1
Вода дистиллированная		H2O	100	60	1	1	1	1		1	2	1	1
Вода дистиллированная		H2O	100	120			1		·		·		1
Вода дистиллированная		H2O	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Вода дождевая					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Воой обжоевия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NDI	LFDIVI	I FIVI	FIIL
Вода дождевая		H2O	100	120			1						1
Вода дождевая		H2O	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода дождевая		H2O	100	80		1	1	1			1	1	1
Вода дождевая		H2O	100	100		1	1	1			1	1	1
Вода дождевая		H2O	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода дождевая		H2O	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Вода морская					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
воои морския					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вода морская			100	60	2	1	1	1			1	1	1

Вода морская	100	40	1	1	1	1			1	1	1
Вода морская	100	80		1	1	1			1	1	1
Вода морская	100	100		1	1	1			1	1	1
Вода морская	100	120			1						1
Вода морская	100	20	1	1	1	1	·	2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Вода питьевая					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
воой питьевия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вода питьевая		H2O	100	120			1						1
Вода питьевая		H2O	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода питьевая		H2O	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода питьевая		H2O	100	100		1	1	1				1	1
Вода питьевая		H2O	100	80		1	1	1		2		1	1
Вода питьевая		H2O	100	60	1	1	1	1		1	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Poda cyoudoucupooguuga					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Вода сконденсированная					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вода сконденсированная		H2O	100	60	2	1	1			1	2	1	1
Вода сконденсированная		H2O	100	80			1			2		1	1
Вода сконденсированная		H2O	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода сконденсированная		H2O	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Вода сконденсированная		H2O	100	100			1						1
Вода сконденсированная		H2O	100	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Вода соленая					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
						PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Вода соленая		H2O+NaCl	SAT	120			1						1
Вода соленая		H2O+NaCl	SAT	40	1	1	1			2	1	1	1
Вода соленая		H2O+NaCl	SAT	60	1	1	1			2	1	1	1
Вода соленая		H2O+NaCl	SAT	80		1	1				1	1	1

Вода соленая	H2O+NaCl	SAT	100			1					1
Вода соленая	H 7() + N 2(SAT	20	1	1	1		2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Водород					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Вооороо					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Водород		H2	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Водород		H2	100	120									1
Водород		H2	100	100		3	2				1	1	1
Водород		H2	100	80		3	1			1	1	1	1
Водород		H2	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Водород		H2	100	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
F					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	DTEE
Газ кислотными парами					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Газ кислотными парами			ND	40	1		1						
Газ с кислотными парами			ND	80									
Газ с кислотными парами			ND	60	1		1						
Газ с кислотными парами			ND	20	1		1	1			1		
Газ с кислотными парами			ND	100									
Газ с кислотными парами			ND	120									
Газ с нитрозными парами			TRACES	100									
Газ с нитрозными парами			TRACES	120									
Газ с нитрозными парами			TRACES	80									
Газ с нитрозными парами			TRACES	60	1	1	1						1
Газ с нитрозными парами			TRACES	40	1	1	1						1
Газ с нитрозными парами			TRACES	20	1	1	1	1		3	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Газообразный аммиак					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
т изоооризный иммиик					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	120									1
Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	20	1	1	1	1	·	2	1	3	1

Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	40	1	1	1	1	2	1	1
Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	60	1	2	2	2	2	2	1
Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	80		2	2				1
Газообразный аммиак	TECH.P	NH3	100	100			2				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		Λ	1атериал	уплотнен	ия
Franckingsweiß ander					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Газообразный озон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Газообразный озон		O3	>2	40		3	1						1
Газообразный озон		O3	>2	100									1
Газообразный озон		O3	>2	60			2						1
Газообразный озон		O3	>2	120									1
Газообразный озон		O3	>2	20	1	2	1			3	1	2	1
Газообразный озон		O3	>2	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Francis was was a					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Газообразный хлор					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS NBN EPDIVI FFIVI				PIFE
Газообразный хлор	WET	CI2	ALL	60			1						1
Газообразный хлор	WET	Cl2	ALL	120									
Газообразный хлор	WET	CI2	ALL	100			2						1
Газообразный хлор	WET	CI2	ALL	80			1						1
Газообразный хлор	WET	CI2	ALL	40	3		1						1
Газообразный хлор	WET	Cl2	ALL	20	2	3	1	2		3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fagguera wiczema					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Галлиевая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	120									
Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	100									1
Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	80			3						1
Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	20	·		1				1	1	1
Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	40	·		2						1

Галлиевая кислота	AQ.SOL	(OH)3C6H2COOH	SAT	60			3						1
UA 2D ALIME	COCTOGUUS	+ ODA 10/17 A	1/0///	T°C		D.4				•	A		=
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			гериал ко			IV.	Латериал	уплотнен	ия
Гексан					ПВХ PVCU	ПП РР-Н	ПВДФ PVDF	XΠBX PVCC	АБС ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гексан	TECH.P	C6H14	100	20	1	1	1	1			3		1
Гексан	TECH.P	C6H14	100	120									
ексан	TECH.P	C6H14	100	100									
ексан	TECH.P	C6H14	100	80									
⁻ ексан	TECH.P	C6H14	100	60	2	2	1						1
ексан	TECH.P	C6H14	100	40	2	2	1						1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Ma	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ИЯ
Гексацианожелезо-кислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
ексицииножелезо-кислый килии					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	100		2	1						1
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	60	1	1	1				1	1	1
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	120			1						1
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	80		1	1						1
Гексацианожелезо-кислый калий	AQ.SOL	K4Fe(CN)63H2O	SAT	40	1	1	1				1	1	1
НАЗВАНИЕ	состояние	ФОРМУЛА	I VOLILI	T °C		Mar		D = 1 4 6 6		Λ.	10700407	VERSTUSI	
пазвапие	СОСТОЯНИЕ	ΨΟΡΙΝΙΥΛΙΑ	конц.	1 C	ПВХ	ПП	гериал ко	упуса ХПВХ	АБС	IV	Латериал	уплотнен	ия
Гептан					PVCU	PP-H	ПВДФ PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	TECH.P	C7H16	100	20	2	2P-H	1	2	ABS			1	1
			100	+			_					1	1
Гептан	TECH.P	C7H16		40		3	1						1
Гептан	TECH.P	C7H16	100	60			1						1
Гептан Гептан	TECH.P TECH.P	C7H16 C7H16	100	80 100									├──
ептан ептан	TECH.P	C7H16	100	120									
	1	1=	1.00	.20			1				ı		
11425411145	COCTOGUIAE	ФОРМУЛА	конц.	T°C	Т °С Материал корпуса					N	Лэтопиэл	уплотнен	ша
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ΨΟΡΙΝΙΣΛΙΑ	копц.			ivia	сриал ко	priyea		1 1 1	патериал	yiiiioinen	IVIZI

і иоризиповоїй сиорині					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	ווטוז	FLDIAI	I F IVI	FIIL
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	120									
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	100									
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	80									
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	60		1	2						1
Гидразиновый гидрат	AQ.SOL	NH2-NH2 H2O	DIL	40		1	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Гидрат закиси железа					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
тиорат закиси железа					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	120			1						1
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	100	·		1		·			1	1
Гидрат закиси железа	TECH.P	Fe(OH)2	SAT	60	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fudnodudmonud garroung					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидродифторид аммония					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	100			2			2	2	2	1
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	80		1	1	1		2	2	2	1
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидродифторид аммония	AQ.SOL	NH4FHF	SAT	120		·			·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fudnovsud Fanus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	FPM	PTFE
Гидроксид бария					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	60	2	1	1			1	1	1	1
Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	40	1	1	1			1	1	1	1
Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	100			1						

Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	80			1			1	1	1
Гидроксид бария	AQ.SOL	Ba(OH)2	SAT	120								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Гидроксид калия Едкое					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Тиороксио калия Еокое					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	кон	<=60	120									1
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	кон	<=60	100		1							1
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	КОН	<=60	80		1	3				2		1
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	КОН	<=60	20	1	1	2			2	1	3	1
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	КОН	<=60	60	2	1	2				1		1
Гидроксид калия Едкое	AQ.SOL	КОН	<=60	40	1	1	2			3	1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Fudnovsud vaar vus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDM.	PTFE
Гидроксид кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	40	1	1	2	1		1	1	1	1
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	60	1	1	2	1		2	1	1	1
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	80		1	2	2		3	1	1	1
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	100		2						1	1
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	120									
Гидроксид кальция	AQ.SOL	Ca(OH)2	ALL	20	1	1	2	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Eudnouse gassaus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NIDD	EDD14	EDN4	DTEE
Гидроокись аммония					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	60	2	1							1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	80									
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	20	1	1	3	2		2	1	2	1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	120									
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	20	1	1	3	3		2	1	2	1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	100									
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	DIL	40	2	1							1

Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	60	2	1	3		1	3	1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	100							1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	80		1	3				1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	120							1
Гидроокись аммония	AQ.SOL	NH4OH	SAT	40	2	1	3	3	1	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Fudnoquis, Manua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидроокись магния					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	120									1
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	100			1						1
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	80			1	1				1	1
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Гидроокись магния	AQ.SOL	Mg(OH)2	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fire and a control of the control of					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EDD1/4	CDV4	PTFE
Гидроокись натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDM	FPM	PIFE
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	80		2	3	2					1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	100									1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	120									
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	20	1	1	2	1		2	1	2	1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	40	1	1	2	1		2	1	3	1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	60	2	1	2	1		2	1		1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	100		1							1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	40	1	1	2	1		3	1		1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	120									1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	60		1	2	1		3	1		1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	40	1	1	2	1		2	1		1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	30	20	1	1	2	1		2	1	3	1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	120									
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	100		3							1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	10	80	_	1	3	2		_			1

Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	60	1	2	2	1		2		1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	20	1	1	2	1	2	1	3	1
Гидроокись натрия	AQ.SOL	NaOH	50	80		2	3	2				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Full manufacture of the manufact					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидросульфат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	100			1					1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	60	2	1	1	1		3	1	1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	120									1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	80		2	1	1			2	1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	120			1						1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	40	1	1	1			3	1	1	1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	60	1	1	1				1		1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	80		2	1				2		1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO3	100	100			1				3		1
Гидросульфат натрия	AQ.SOL	NaHSO4	10	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Eu-Amagua, dum					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	DTEE
Гидросульфит					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	80									
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	20	1	1	1	1			1	1	
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	60	2	1	1						
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	100									
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	120							·	·	
Гидросульфит	AQ.SOL		<=10	40	2	1	1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fudnovinou					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	FPM	PTFE
Гидрохинон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	120			1						1

Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	20	1	1			1	1	1	1
Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	40	1	1					1	1
Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	60	1	1						1
Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	80		1						1
Гидрохинон	AQ.SOL	C6H4O2	SAT	100	·	1	_	·	_		·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fudnovaonud auriaura					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гидрохлорид анилина					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	100		3					1		
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	80		3	3				1		1
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	60	3	2	2	3			1		1
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	120									
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	40	2	2	1	3		3	1	3	1
Гидрохлорид анилина	AQ.SOL	C6H5NH2HCI	SAT	20	2	2	1	3		2	1	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Furnivacinud va qua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гипохлорид калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	40	1		1	1					1
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	80			1						1
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	100			1						1
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	20	1		1	1		2	1	1	1
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	120			1	•	·				1
Гипохлорид калия	AQ.SOL	KCIO	ND	60	1		1		·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Fuzovaonusmaa vusaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гипохлористая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	60	1	2	1	1					1
Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	120			2						1
Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	100			1						1
Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	80			1	1					1

Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	20	1	1	1	1	3	1	1	1
Гипохлористая кислота	AQ.SOL	HCIO	10	40	1	2	1	1		2	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fuzovaonum vaat uua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гипохлорит кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	40	1	1	1	1			1	1	1
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	60	2	2		2				1	1
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	80		3							1
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	100									1
Гипохлорит кальция	AQ.SOL	Ca(CIO)2	SAT	120	·			-					

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Fauro acces vucacima					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Гликолевая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	80									1
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	100									1
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	120									
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	60	1	1	1						1
Гликолевая кислота	AQ.SOL	HOCH2COOH	37	40	1	1	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Fauronuu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Глицерин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	60	1	1	1	1	1	1			1
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	80		1	1						1
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	120			1		_				1
Глицерин	AQ.SOL	C3H5(OH)3	ALL	100		1	1		_			•	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Falousage					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Глюкоза					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	60	2	1	1			1	1	1	1
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	80		1	1			1	1	1	1
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	100			1					1	1
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	120			1				·		1
Глюкоза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Same and the same					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	EDN4	DTEE
Двуокись серы					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	40	1	1	1	1			1	2	1
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	60	2	1	1	1			2	3	1
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	80		3	1	1			3		1
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	100									1
Двуокись серы	TECH.P	SO2	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		Ν	Латериал	уплотнен	ия
Toyours years					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Двуокись хлора					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	60	2		1	2					1
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	40	2	3	1	2					1
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	80									
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	120									
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	20	1	2	1	1				3	1
Двуокись хлора	TECH.P	CIO2	100	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Many sanuangs negumi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Двухлористая ртуть					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	100			1						1

Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	120			1						1
Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухлористая ртуть	AQ.SOL	HgCl2	SAT	80		1	1		-			·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Toursonusmas cons					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Двухлористая сера					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Двухлористая сера		SCI2	ND	40									
Двухлористая сера		SCI2	ND	120									
Двухлористая сера		SCI2	ND	100									
Двухлористая сера		SCI2	ND	60									
Двухлористая сера		SCI2	ND	20		3	1			3	3	1	1
Двухлористая сера		SCI2	ND	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Souvesties and a succession of the succession of	ovucaoso uamnu				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Двухосновная кислота метафосфорн	окислого натіра	1			PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Двухосновная кислота													
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухосновная кислота	10.001	N. 110DO4	0.4.7	40		4				4	4		
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухосновная кислота метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Двухосновная кислота метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	80			1	2		1	1	1	1
Двухосновная кислота метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	100			1					2	1
Двухосновная кислота метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	NaH2PO4	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Дебутисебацинат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
деоутисеоацинат 					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	100									

Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	120								
Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	20	3	1	1		3	1	1	1
Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	40			2					1
Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	60			3					1
Дебутисебацинат	TECH.P	C8H16(COOC4H9)2	100	80								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Towaru (dovasudnovadma avv)					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Декалин (декагидронафталин)					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	120									
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	100									1
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	80									1
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	60	1		1						1
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	40	1	3	1						1
Декалин (декагидронафталин)	TECH.P	C10H18	100	20	1	3	1			3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Journal					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Декстрин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Декстрин			COMM	100			1					1	1
Декстрин			COMM	80			1			2	1	1	1
Декстрин			COMM	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Декстрин			COMM	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Декстрин			COMM	20	1	1	1	1	_	1	1	1	1
Декстрин			COMM	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Поистроза					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Декстроза					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	
Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	
Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	60		1	1	1		1	1	1	
Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	80	·	1	1	2		1	1	1	
Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	100	·	1	1		·			1	

Декстроза	AQ.SOL	C6H12O6	ALL	120			1						
	,												•
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Потопосити					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Детергенты					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Детергенты	AQ.SOL		COMM	120									
Детергенты	AQ.SOL		COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Детергенты	AQ.SOL		COMM	40	1	1	1			1	1	1	1
Детергенты	AQ.SOL		COMM	60	2	1	1			1	1	1	1
Детергенты	AQ.SOL		COMM	80		1	1						
Детергенты	AQ.SOL		COMM	100			1						
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
g					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	EDA 4	DTEE
Джин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Джин			COMM	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Джин			COMM	60	2	1	1	2		1	1	1	1
Джин			COMM	100			1					1	1
Джин			COMM	120			1						1
Джин			COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Джин			СОММ	80		2	1	2		1	1	1	1
					•								
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
g					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	EDA 4	DTEE
Диамид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	60									1
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	100									1
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	120									
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	80									1
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	20	3			3		1	1	3	1
Диамид	TECH.P	NH2-NH2	100	40									1
	•												
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
	•	•	-	-									

Диацетоновый спирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
диицетоновый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	100									1
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	80			3						1
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	20		1	1			3	1	3	1
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	120									
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	60			3						1
Диацетоновый спирт	TECH.P	(CH3)2COHCH2COC	100	40		1	2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Либутивании					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дибутиламин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	80									1
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	100									
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	60			3						1
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	40			2						1
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	20		1	1			3	3	3	1
Дибутиламин	TECH.P	(C4H9)2NH	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Augumugaa vii adum					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дибутиловый эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	120	,								
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	20	3	3	1			3	3	3	1
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	40			1						1
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	60			2						1
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	80			3						
Дибутиловый эфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Tubumu ahma aam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дибутилфталат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	20	3	3	1	3		3	2	2	1
Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	100									1

Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	40		1			1
Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	80					1
Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	120					
Дибутилфталат	TECH.P	C6H4(COOC4H9)2	100	60		2			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
D. G. maria and him					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Дибутилэфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	120									
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	20	3	2	1	2		2	3	1	
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	40		3	2			2		1	
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	60		3	3			3		2	
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	80									
Дибутилэфир	TECH.P	(CH3(CH2)3)2O	100	100	·								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Пизацио вимо воора мисвория					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дигликоликолевая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	20	1	1	1			1	1	1	1
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	40	1								1
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	60	2								1
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	80									1
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	100									1
Дигликоликолевая кислота	AQ.SOL	HOOCCH2OCH2COC	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Throad too more than					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Дизельное топливо					PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE			
Дизельное топливо			100	120			1						1
Дизельное топливо			100	20	1	2	1	1	3	1	3	1	1
Дизельное топливо			100	40	2		1	2	3	1		1	1
Дизельное топливо			100	60			1		3				1
Дизельное топливо			100	100			1	_					1
Дизельное топливо			100	80			1	_					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Tu uzofumua vomou					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ди-изобутил кетон			ICHCH3COCH4400		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	20	3	1	1			3	2	3	
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	80									
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	60		3	2						
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	100									
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	120									
Ди-изобутил кетон	TECH.P	(CH3)2CHCH2COCH	100	40		2	1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Диизобутилен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
диизобутилен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	100			3						1
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	120									1
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	20			1			1	3	1	1
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	80			2						1
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	60			1		·		·	1	1
Диизобутилен	TECH.P	C8H16	100	40			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Пи изопропил комон					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ди-изопропил кетон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	60									
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	80									
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	100									
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	120									
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	40			3		·			·	
Ди-изопропил кетон	TECH.P	((CH3)2CH)2CO	100	20			2	·	·	3	2	3	1

	название состояние формула конц. 1						Мат	ериал кор	опуса		N	lатериал	уплотнен	ия
Ī	Turromus donussia					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
ľ	Диметил формамид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	120								
Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	100								
Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	80								1
Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	60		1						1
Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	40		1						1
Диметил формамид	TECH.P	HCON(CH3)2	100	20	3	1	3	3	3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
G					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	PTFE
Диметиламин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	40		2	3						1
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	120									
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	20	3	1	2	3		3	2	3	1
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	60			3						1
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	100									
Диметиламин	TECH.P	(CH3)2NH	100	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Turromus ocu vi odnum					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диметиловый эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Диметиловый эфир		СН3ОСН3	ND	120									
Диметиловый эфир		CH3OCH3	ND	40									
Диметиловый эфир		CH3OCH3	ND	80									
Диметиловый эфир		CH3OCH3	ND	60									
Диметиловый эфир		CH3OCH3	ND	20		·				3	2	3	
Диметиловый эфир		CH3OCH3	ND	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Лимотивфтавт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диметилфталат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	60			3						
Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	80									
Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	100									
Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	120									
Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	40			3						1

Диметилфталат	TECH.P	C6H4(COOCH3)2	100	20			2		3	2	2	1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	120								
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	40	3		2					1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	100								
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	20	3	2	1	2	3	2	1	1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	60								1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	40								1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	20	3	2		2	3	2	1	1
Динонилфталат	TECH.P	C6H4(COOC9H19)2	100	80								1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Through					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диоксан					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	120									
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	100									
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	80		3							
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	60		2							
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	40		2	3	·					·
Диоксан	TECH.P	(CH2)4O2	100	20	3	2	2			3	2	3	·

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
- Augustahma aam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диоктилфталат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Диоктилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	100									
Диоктилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	60			3						1
Диоктилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	80		·	3				·		1
Диоктилфталат	TECH.P	C6H4(COOC8H17)2	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Tucyal dud yamnua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дисульфид натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	120									
Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	40	1		1			3	1	1	1
Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	60	2		1	_			1	1	1

Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	80			1						1
Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	100			1						1
Дисульфид натрия	AQ.SOL	Na2S2O5	ALL	20	1	1	1	·	·	2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Tuy son found a					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	סדרר
Дихлорбензол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	60			1						1
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	120									
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	40			1						1
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	20	3	2	1			3	3	1	1
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	80			2						1
Дихлорбензол	TECH.P	C6H4Cl2	100	100			3					·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Дихлорид олова					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
дихлорио олови					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	120									1
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	100			1						1
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	80		2	1	2					1
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	60	2	1	1	1	·	2	3	1	1
Дихлорид олова	AQ.SOL	SnCl2	SAT	40	2	1	1	1	·	1	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
R. W. CO. W. W. C. C. W. C. W. C. W. C. C.					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	חדרר
Дихлоруксусная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	20	1	1	1			3	1	2	1
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	120									
Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	80			1						1
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	80			1						1
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	20	1	2	1			3	1	2	1
Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	40	1	1	1				1	2	1

Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	60	2	1	1		1	3	1
Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	120							
Дихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CI2CHCOOH	50	100			2				
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	60	2	2	1		1		1
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	40	1	2	1		1	3	2
Дихлоруксусная кислота	TECH.P	CI2CHCOOH	100	100			2				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
- Aurennamuseu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дихлорэтилен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	120									1
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	100									1
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	80									1
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	60			1						1
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	20	3	2	1			3	3	2	1
Дихлорэтилен	TECH.P	CHCI=CHCI	100	40			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Диэтиламин 					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	100									1
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	80									1
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	60			3						1
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	40		2	3						1
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	20	3	1	2	3		3	2	3	1
Диэтиламин	TECH.P	(C2H5)2NH	100	120									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Augmuse et iğ adıun					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Диэтиловый эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	40	3	3	2						1
Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	120									
Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	100									1
Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	80			_						1

Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	60			3					1
Диэтиловый эфир	TECH.P	C2H5OC2H5	100	20	3	3	1	3	3	3	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Дубильная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
дуоильния кислоти					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	80		1	1						1
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	100			1						1
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	60	1	1	1	1					1
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	40	1	1	1	1					1
Дубильная кислота	AQ.SOL	C76H52O46	ALL	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
A magua convag vucaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Дымяща серная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	100	,								
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	20	3	3	3	3		3	3	2	1
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	40									1
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	60									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	80									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	120									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	80									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	20	2	3	1	2		3	3	1	1
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	HIGH	120									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	60									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	100									
Дымяща серная кислота		H2SO4+SO3	TRACES	40			·			·			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Wasanii					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	חדרר
Желатин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PTFE
Желатин			100	120			1						1
Желатин			100	20	1	1	1	1		1	1	1	1

Желатин		100	80		1	1	1	2	1	1	1
Желатин		100	60	1	1	1	1	1	1	1	1
Желатин		100	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Желатин		100	100			1				1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
We concern a surround descent of the manual					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Железистосинеродистый натрий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	120			1						1
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	80		2	1	2					1
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	60	2	1	1	1					1
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	20	1	1	1	1			3	3	1
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	100			1						1
Железистосинеродистый натрий	AQ.SOL	Na4FeCN6	SAT	40	1	1	1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Wasaawiiiwaanaa					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	DTEE
Железный купорос					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	60	1	1	1			1	1	1	1
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	80			1			2	1	1	1
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	40	1	1	1			1	1	1	1
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	120									
Железный купорос	AQ.SOL	FeSO4	SAT	100			1				2	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Wudung dayawa san i					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	חדרר
Жидкая двуокись серы					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PTFE
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	20	3	3	3	3		3	2	2	
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	120									
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	100									
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	80									
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	60									
Жидкая двуокись серы	TECH.P	SO2	100	40									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Mar	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
				•	ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС				
Жидкий хлор					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Жидкий хлор	TECH.P	CI2	100	40									
Жидкий хлор	TECH.P	Cl2	100	60									
Жидкий хлор	TECH.P	CI2	100	100									
Жидкий хлор	TECH.P	CI2	100	120									
Жидкий хлор	TECH.P	CI2	100	20	3	3	1	3		3	3	2	1
Жидкий хлор	TECH.P	CI2	100	80									
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Жидкое стекло					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Thuorde Cillerilo					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	LFDIVI	I F IVI	F 11 L
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	100			1						1
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	120									
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	80			1						1
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	60	2	1	1			1	1	1	1
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Жидкое стекло	AQ.SOL	Na2SiO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
W					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	חדרר
Жирная эмульсия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Жирная эмульсия			COMM	100									
Жирная эмульсия			СОММ	20	1	1					1	1	
Жирная эмульсия			COMM	40	1	2							
Жирная эмульсия			COMM	60	1	2							
Жирная эмульсия			COMM	80									
Жирная эмульсия			COMM	120									
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		N 4	гериал ко				Латериал		

Жирные кислоты

ПВХ

PVCU

ПП

PP-H

ПВДФ

PVDF

ΧΠВХ

PVCC

АБС

ABS

NBR

EPDM

FPM

PTFE

Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	20	1	1	1	1		2	3	1	1
Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	80			1						
Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	60	1	1	1	1					1
Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	40	1	1	1	1					1
Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	100									
Жирные кислоты	TECH.P.	R>C6	100	120					·				·

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
20.500000000000000000000000000000000000					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	PTFE
Золотой раствор для нанесения покры	шия				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	80			1						1
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	100			1						1
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	60	1		1	1					1
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	120			1						1
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	40	1		1	1					1
Золотой раствор для нанесения													
покрытия			COMM	20	1	3	1	1			1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Изобутиловый спирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
изобутиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	20			1			2	1	1	1
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	100			1						1
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	120			1						1
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	80			1						1
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	40			1				·		1
Изобутиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHCH2OH	100	60			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	РИЯ
Мэлоуман					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDUN	EDIV	DTFF

PISOURIIIUH				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	FLDIAI	I F IVI	FIIL
Изооктан	C8H18	100	120									1
Изооктан	C8H18	100	100			1						1
Изооктан	C8H18	100	80			1						1
Изооктан	C8H18	100	20	1	2	1			1	3	1	1
Изооктан	C8H18	100	40		3	1						1
Изооктан	C8H18	100	60		3	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Manager					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	חדרר
Изопропиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	120				2					1
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	60	2	1	1	1			1	1	1
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	80		1	2	1			2	2	1
Изопропиловый спирт	TECH.P	(CH3)2CHOH	100	100		1		2					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Изопропиловый эфир					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
изопропиловый эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	80			3						
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	120									
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	100									
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	20	2	2	1			3	3	3	1
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	60	3	3	2						1
Изопропиловый эфир	TECH.P	(CH3)2CHOCH(CH3)2	100	40	3	3	2						1

I	НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
	Maagnagugaay ii ahun waxayaa ii waxaan					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	опропиловый эфир уксусной кислоты					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
	Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	40									1

Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	60						1
Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	100						1
Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	20			3	2	3	1
Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	120						1
Изопропиловый эфир уксусной кислоты	TECH.P	CH3COOCH(CH3)2	100	80						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Изопропия удорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Изопропил-хлорид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	80			3						1
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	20			1			2	3	1	1
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	40			2						1
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	60			2						1
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	120				·	·		·		1
Изопропил-хлорид		(CH3)2CHCI	ND	100			_						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Йод в порошке и жидком виде					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
иоо в порошке и жиоком висе					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Йод в порошке и жидком виде		12	3	40	3	1	1	2					1
Йод в порошке и жидком виде		12	3	120									1
Йод в порошке и жидком виде		12	3	100									1
Йод в порошке и жидком виде		12	3	80			1						1
Йод в порошке и жидком виде		12	3	60	3	1	1	3					1
Йод в порошке и жидком виде		12	3	20	2	1	1	2			3	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Йодистоводородная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
иооистовооорооная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE

Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	60			1					1
Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	80			1					1
Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	100			1					1
Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	120			1					1
Йодистоводородная кислота	AQ.SOL	HI	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Йодистый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD M	FPM	PTFE
иооистыи калии					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	60	1	1	1	1		3	1	1	1
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	100			1					1	1
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	80			1	1				1	1
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Йодистый калий	AQ.SOL	KI	SAT	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Йодистый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
иооистыи натрии 					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	60	2		2			2	1	1	1
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	40	1		1			1	1	1	1
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	120									
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	100									
Йодистый натрий	AQ.SOL	Nal	ALL	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Йодная настойка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
иооная настоика					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Йодная настойка		12	3	20	2	1	1	1				1	
Йодная настойка		12	3	40	3	2	1						
Йодная настойка		12	3	80									
Йодная настойка		12	3	100									

Йодная настойка	12	3	120					
Йодная настойка	12	3	60	3	1			

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Кадмиевый раствор для нанесения пок	(D) (D)				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
паомиевый раствор оля нинесения пок	крытия				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кадмиевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	20	1	3	1	1			1	1	1
Кадмиевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	120			1						1
Кадмиевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	60	1		1	1					1
Кадмиевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	80			1	2					1
Кадмиевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	100			1						1
Кадмиевый раствор для нанесения									·				
покрытия			COMM	40	1		1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Varantinas unasas so si do adomini timo					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Калийная кислая соль фосфорной кис	лоты				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	80		1	1				1	1	1
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	100								1	1
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	60	2	1	1			3	1	1	1
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	40	1	1	1			2	1	1	1
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Калийная кислая соль фосфорной													
кислоты	AQ.SOL	K2HPO4 KH2PO4	ALL	120									

_							
	НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения

Vanahanuoo masao			ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Камфарное масло			PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Камфарное масло	COMM	120									
Камфарное масло	СОММ	40		3	1						1
Камфарное масло	COMM	100									
Камфарное масло	COMM	80									
Камфарное масло	СОММ	60			1						1
Камфарное масло	СОММ	20	3	3	1	3	·	1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Varnus acces i i i i coma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Каприловая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	40			1						1
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	20			1						1
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	60			1						1
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	80			1						1
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	100			1						1
Каприловая кислота	TECH.P	CH3(CH2)6COOH	100	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Vanhouam vaar uus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Карбонат кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	120			1						1
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	80		1	1	1				1	1
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	100		1	1	2				1	1
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	60	1	1	1	1		2	1	1	1
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Карбонат кальция	AQ.SOL	CaCO3	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Van Forence soods					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	PTFE
Карбонат меди					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	20	1	1	1	1					1

Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	100		1					1
Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	80		1					1
Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	120		1					1
Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	60		1					1
Карбонат меди	AQ.SOL	CuCO3	SAT	40		1	·	·	·	·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Vacance of the same of the sam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD14	FPM	PTFE
Касторовое масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Касторовое масло			COMM	80									
Касторовое масло			COMM	20	2	3	1	2		1	2	1	1
Касторовое масло			СОММ	60			1						1
Касторовое масло			COMM	100									
Касторовое масло			COMM	120									
Касторовое масло			COMM	40			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Vanasuu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Керосин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Керосин			100	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Керосин			COMM	120			1						1
Керосин			100	60	2	3	1	2					1
Керосин			100	100			1						1
Керосин	TECH.P		100	80			1						1
Керосин	TECH.P		100	60		2	1			1		2	1
Керосин	TECH.P		100	40		2	1			1		1	1
Керосин	TECH.P		100	20	2	1	1	2		1	3	1	1
Керосин			COMM	100			1						1
Керосин			100	80			1						1
Керосин			100	120			1						1
Керосин			COMM	80			1					2	1
Керосин	TECH.P		100	100			1						1
Керосин			100	40	2	2	1	2					1
Керосин			СОММ	60	2	2	1			2		1	1

Керосин		COMM	40	1	1	1		2		1	1
Керосин		COMM	20	1	1	1		1	3	1	1
Керосин	TECH.P	100	120			1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Кислород					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
<i>пислороо</i>					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кислород		O2	ALL	120			2					1	
Кислород		O2	ALL	60	1	2	1	1			1	1	
Кислород		O2	ALL	100			2					1	
Кислород		O2	ALL	40	1		1	1			1	1	
Кислород		O2	ALL	80			1	·	·		1	1	
Кислород		O2	ALL	20	1	1	1	1		3	1	1	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
V					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Кислый сернистый аммоний					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	120									
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	20	1	1	1	1				1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	100									
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	60	2	1	1					1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	120									
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	80									
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	80									
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	DIL	40	2	1	1					1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	60	1	1	1					1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	40	1	1	1	·				1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	20	1	1	1	1				1	1
Кислый сернистый аммоний	AQ.SOL	NH4OH(NH4)2SO4	SAT	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Vonues and Edmond					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Кормовая патока					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кормовая патока			COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1

Кормовая патока	СОММ	40	2	1	1				1
Кормовая патока	СОММ	60	2	1	1				1
Кормовая патока	СОММ	80		2	1				
Кормовая патока	СОММ	100			1	2			
Кормовая патока	СОММ	120							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Vnana					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	EDN4	PTFE
Крезол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPM	PIFE
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	20	3	2	1	3		2	3	2	1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	100									
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	40	3		1			2			1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	60	3		1	3					2
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	60			1						1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	40	3	2	1	3			3		1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	100									1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	80									
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	80			2						1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	>=90	120									
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	20	2	1	1	2		3	3	1	1
Крезол	AQ.SOL	CH3C6H4OH	DIL	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Vnovuuooga vuodoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Кремниевая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	60	1	1	1						1
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	120									
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	40	1	1	1				1		1
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	80			1						
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	100			1						
Кремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiO3	ALL	20	1	1	1	1			1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		l. N	1атериал	уплотнен	ия
ห กอพบเบ้ ดกวสบเนอ <i>เ</i> ขดอ พสเสด					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDIM	DTEE

премнии оргиническое мисло			PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIV	LL DIAI	I F IVI	FIIL
Кремний органическое масло	COMM	20	1	1	1	1		1	2	1	1
Кремний органическое масло	COMM	120			1						1
Кремний органическое масло	COMM	100			1						1
Кремний органическое масло	COMM	80		1	1						1
Кремний органическое масло	COMM	40	2	1	1	1		1		1	1
Кремний органическое масло	COMM	60	3	1	1			1			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Waamayaay X aay daayd					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Кротоновый альдегид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	120									
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	20	3	1	1			1	1	1	1
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	100			3						1
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	40			1						1
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	80			2						1
Кротоновый альдегид	TECH.P	CH3-CH=CH-CHO	100	60			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Ксилол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
הנעווטוו					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	40			1					2	1
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	60			2					3	1
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	80			2						1
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	120			2						1
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	20	3	3	1	3	·	3	3	1	1
Ксилол		C6H4(CH3)2	100	100	·		2		·			·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Лановин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ланолин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ланолин			COMM	40	2	1	1			1	3	1	
Ланолин			COMM	20	1	1	1	_		1	2	1	

Ланолин		COMM	60	2	1		1	1	
Ланолин		COMM	80		1				
Ланолин		COMM	100		1				
Ланолин		COMM	120						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Лиополи					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Лигроин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Лигроин			COMM	100			2						1
Лигроин			COMM	60	2	2	1	2					1
Лигроин			COMM	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Лигроин			COMM	80			2						1
Лигроин			COMM	40	2	2	1	2					1
Лигроин			COMM	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
fluxon .					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ликеры					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Ликеры			COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Ликеры			COMM	120									
Ликеры			COMM	100									1
Ликеры			COMM	80			1						1
Ликеры			COMM	40	1		1				1		1
Ликеры			COMM	60			1				1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Лимонияя инслотя					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Лимонная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	120									
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	80		1	1	2					1
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	60	2	1	1	1	1				1
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	40	1	1	1	1	1				1
Лимонная кислота	AQ.SOL	C3H4(OH)(COOH)3	50	100		1	1	2					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
The regues are seen					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	DTEE
Льняное масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PTFE
Льняное масло			COMM	80					1				
Льняное масло			COMM	100					1				
Льняное масло			COMM	120					1				
Льняное масло			COMM	40	2	1	1		1	1		1	1
Льняное масло			COMM	60	2	1	1		1	1		1	1
Льняное масло			COMM	20	2	1	1	3	1	1	3	1	1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотне⊦	ІИЯ

HA3I	ВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Лярд-масло						ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
ляро-масло						PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Лярд-масло				COMM	100			1						1
Лярд-масло				COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Лярд-масло				COMM	40			1			1	1	1	1
Лярд-масло				COMM	120			1						1
Лярд-масло				COMM	80			1						1
Лярд-масло				COMM	60			1			1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Маисовое масло					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Типисовое мисло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Маисовое масло			COMM	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Маисовое масло			COMM	120			1						1
Маисовое масло			COMM	100			1						1
Маисовое масло			COMM	80			1						1
Маисовое масло			COMM	60		2	1			1		1	1
Маисовое масло			COMM	40		1	1	·		1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал кор	опуса		N	1 атериал	уплотнен	ия
Mageuroega vucgoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDM	DTEE

ічилеиновия кислопіи					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NON	LF DIVI	I F IVI	T I I L
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	100			1	2					1
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	40	1	1	1	1		2	2	1	1
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	120			1						1
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	60	2	1	1	1			2	2	1
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	80		1	1	1				2	1
Малеиновая кислота	AQ.SOL	HOOC-CH=CH-COO	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Management 15 12 215					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR		FPM	חדרר
Марганцовокислый калий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDM	FPIVI	PTFE
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	60	2	2	1	1			1	1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	40	1	1	1	1			1	1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	100			1						1
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	40	1	1	1	1			1	1	1
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	60	1	2	1	1			2	1	1
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	100			1					1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	80			1	1					1
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	80			1	2				1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	SAT	120			1					1	
Марганцовокислый калий	AQ.SOL	KMnO4	10	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Margar des cospositi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	FPM	PTFE
Масла для смазки					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Масла для смазки			СОММ	40	2	2	1	2				1	1
Масла для смазки			COMM	80			1					2	1
Масла для смазки			COMM	60	2	2	1	2				1	1
Масла для смазки			COMM	100									
Масла для смазки			COMM	120									
Масла для смазки			COMM	20	1	1	1	1		1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Masaa daa sugayy yosodonyyayyyo omdi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Масла для смазки, несодержащие отд	ушки				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	40	2	1	1	2		1		1	1
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	60	2	2	1	2		1		1	1
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	120			1						1
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	100			1						1
Масла для смазки, несодержащие													
отдушки			COMM	80			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Macagina					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Масляная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	60			1					3	1
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	40		1	1					2	1
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	80			1						1
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	20	3	1	1	3		3	2	2	1
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	120									1
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	20	1	3	1	1			1	1	1
Масляная кислота	TECH.P	CH3CH2CH2COOH	100	100			1						1
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	120									
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	100		3		3					
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	40		3			·				
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	80		3		_					
Масляная кислота	AQ.SOL	CH3CH2CH2COOH	20	60		3							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса					N	Латериал	уплотнен	ия
Medubiŭ nacmeon dag ugueceulia novne	mua				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDI/I	DTEE

וויובטחסוע אינוווסטף טווא חעתבנבתעא ווטגאסוו	шил			PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIV	LF DIVI	I F IVI	FIIL
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	120									1
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	100			1						1
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	60	1	1	1	1					1
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	20	1	1	1	1			1	1	1
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	40	1	1	1	1					1
Медный раствор для нанесения												
покрытия		COMM	80		1	1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Managuranunggurus					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Метан природный газ					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метан природный газ		CH4	100	40			1						
Метан природный газ		CH4	100	120									
Метан природный газ		CH4	100	100									
Метан природный газ		CH4	100	60			1						
Метан природный газ		CH4	100	20	1	1	1			1	3	1	
Метан природный газ		CH4	100	80									
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	100			2				3	3	
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	120									
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	20	1	3	1	1			1	2	1
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	80			1						1
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	20	1	2	1	1			1	1	1
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	120									
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	80			1						1
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	100							3	3	
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	40	2	2	1						1
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	60	2	3	1						1
Метансульфокислота	TECH.P	CH3SO3H	100	40	2	3	1						1
Метансульфокислота	AQ.SOL	CH3SO3H	50	60	2	3	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Momacuauwam uampua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Метасиликат натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	80		1	1	1			1	1	1
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	100		2		2			2	1	1
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	120									1
Метасиликат натрия	AQ.SOL	Na2SiO3	<5	60	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Метафосфорнокислый аммоний					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	100									
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	60	1	1	1			2			1
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	120									
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	80									
Метафосфорнокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)4P4O12	ALL	40	1	1	1			2			1
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	80		1	1						1
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	100		1	1						
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	120									
Метафосфорнокислый натрий	AQ.SOL	Na3PO4	SAT	20	1	1	1	1	•	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Метиламин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
<i>Тиетилимин</i>					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	20	3	2	2	3		3	1	1	1
Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	40									1
Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	60									1
Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	80									1
Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	100									1

Метиламин	AQ.SOL	CH3NH2	32	120									Ī
	!	! -		-			<u></u>						-4
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ния
0.4					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EDD M	EDN4	DTEE
Метилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDM	FPM	PTFE
Метилацетат	TECH.P	СН3СООСН3	100	40		2	2				2		1
Метилацетат	TECH.P	CH3COOCH3	100	60		2	2						1
Метилацетат	TECH.P	CH3COOCH3	100	80			3						1
Метилацетат	TECH.P	СН3СООСН3	100	100									
Метилацетат	TECH.P	CH3COOCH3	100	120									
Метилацетат	TECH.P	CH3COOCH3	100	20	3	1	1	3		3	2	3	1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Метиленовый йод					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
<i>Метиленовыи иоо</i>					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метиленовый йод		CH2I2	ND	120			1						1
Метиленовый йод		CH2I2	ND	100			1					1	1
Метиленовый йод		CH2I2	ND	80			1					1	1
Метиленовый йод		CH2I2	ND	60			1					1	1
Метиленовый йод		CH2I2	ND	40			1					1	1
Метиленовый йод		CH2I2	ND	20			1					1	1
	•	•	•	•									•
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ния
A4					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	ED1.4	DTEE
Метилизобутилкетон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)	100	60			3						1
метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)		80			3						1
Метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)		120									
Метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)	100	40			2						1
Метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)	100	100									1
Метилизобутилкетон		CH3COCH2CH(CH3)		20			1			3	2	3	1
													-
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
		•		•			ПВДФ	ХПВХ			_		

ινιεπιωπασυπροπαπικεπιοπ				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LT DIVI	I F IVI	FIIL
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	120									
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	100									
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	80			3						1
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	60			3						1
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	40			2						1
Метилизопропилкетон	CH3COCH(CH3)2	100	20			1			3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Momugoouji saunm					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Метиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	100			1					3	1
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	120			1						1
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	80		2	1				2	3	1
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	20	1	1	1	1		2	1	2	1
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	40	2	1	1	2		3	1	3	1
Метиловый спирт	TECH.P	СНЗОН	100	60	2	1	1	2		3	1	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Метиловый эфир акриловой кислоты					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
тиетиловый эфир акриловой кислоты					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	80			3						1
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	100									1
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	60			3						1
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	120									1
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	20			1			3	2	3	1
Метиловый эфир акриловой кислоты	TECH.P	CH2=CHCOOCH3	100	40			2				·		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Метиловыйэфир дихлоруксусной кисло	УПЫ				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метиловыйэфир дихлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	40		1					1		

Метиловыйэфир дихлоруксусной												
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	80								l
Метиловыйэфир дихлоруксусной												
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	60		1				2		l
Метиловыйэфир дихлоруксусной												1
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	120								
Метиловыйэфир дихлоруксусной												
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	20	3	1	2	3	3	1	3	l
Метиловыйэфир дихлоруксусной												
кислоты	TECH.P	CI2CHCOOCH3	100	100								l

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Manusamusuamau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Метилэтилкетон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	60		2	3		3				1
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	40		2	2		3		2		1
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	20	3	1	2	3	3	3	1	3	1
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	120									
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	100									2
Метилэтилкетон		CH3COCH2CH3	100	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Минеральный смазочный материал					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
іминеральный смазочный материал					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Минеральный смазочный материал			COMM	40	2	2	1						1
Минеральный смазочный материал			COMM	60		3	1						1
Минеральный смазочный материал			COMM	80			1						1
Минеральный смазочный материал			COMM	100			1						1
Минеральный смазочный материал			COMM	120			1						1
Минеральный смазочный материал			COMM	20	2	1	1			1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Молоко					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
IVIONORO					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Молоко			100	80		1	1	1					1

Молоко		100	100		1	1	1					1
Молоко		100	60	1	1	1	1	1				1
Молоко		100	120			1						1
Молоко		100	40	1	1	1	1	1				1
Молоко		100	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Mosowas wissoms					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Молочная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	60	3	1	1	1		3	1	1	1
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	80		1	1	1			1	1	1
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	120									1
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	40	2	1	1	1		2	1	1	1
Молочная кислота	AQ.SOL	СНЗСНОНСООН	<=28	100		1	1				1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NIDD		EDN4	DTEE
Монохлоруксусная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	40	2	2	1	2				3	1
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	20	1	2	1	1		3	2	3	1
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	60	2	3	2	2					1
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	80			2						1
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	120			3						
Монохлоруксусная кислота	AQ.SOL	CICH2COOH	50	100			3						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Моторное смазочное масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Моторное смазочное масло			COMM	20			1			1	3	1	1
Моторное смазочное масло			COMM	120			1						1
Моторное смазочное масло			COMM	60			1						1
Моторное смазочное масло			COMM	40			1						1

Моторное смазочное масло		COMM	80		1			1
Моторное смазочное масло		COMM	100		1			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Моча					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
IVIO4a					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Моча			ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Моча			ND	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Моча			ND	80			1	1					1
Моча			ND	120			2						1
Моча			ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Моча			ND	100			2		·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Mouoogawagama					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Мочевая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	20	1			1					
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	120									
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	100									
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	80									
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	60	2			3					
Мочевая кислота	AQ.SOL	C5H4N4O3	10	40	2			2					

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Мочевина					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
тиочевини					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	60	2	1	1	2	1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	80					1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	120					1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	40	1	1	1	1	1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	60	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	<=10	100					1			·	1

Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	80		1	1	1	1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	100			2		1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	120					1				1
Мочевина	AQ.SOL	NH2CONH2	33	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Mungo, mag missoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDM	PTFE
Муравьиная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPM	PIFE
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	60		3	1	3	1		1		1
Муравьиная кислота	AQ.SOL	нсоон	50	120					1				
Муравьиная кислота	AQ.SOL	НСООН	50	100			1	3	1				1
Муравьиная кислота	AQ.SOL	НСООН	50	80			1	3	1			3	1
Муравьиная кислота	AQ.SOL	НСООН	50	60		3	1	3	1	3	2	2	1
Муравьиная кислота	AQ.SOL	НСООН	50	40		2	1	3	1	3	1	1	1
Муравьиная кислота	AQ.SOL	НСООН	50	20	2	1	1	3	1	3	1	1	1
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	100			1	3	1				1
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	120					1				
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	20	2	1	1	3	1	3	1	3	1
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	40		2	1	3	1		1	3	1
Муравьиная кислота	TECH.P	НСООН	100	80			1	3	1		2		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Мыло, водный раствор					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
імыло, вооный раствор					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	60	2	1	1			1	1	1	1
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	80		1	1				1	1	1
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	120			1						1
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	100			1						1
Мыло, водный раствор	AQ.SOL		ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Menneanona viicaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDIM	DTEE

иониолковия кислоппи				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	ווטוז	LF DIVI	I F IVI	FIIL
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	40	2	1	1	2		1	1	1	1
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	80		2	1	3		2	2	2	1
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	100			2			3		2	1
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	60	2	2	1	2		2	2	1	1
Мышьяковая кислота	H3AsO4	SAT	120			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
1123600000000000000000000000000000000000					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDV4	PTFE
Надборнокислый натрий					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	100									
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	120									
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	40	1		1						1
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	80									
Надборнокислый натрий	AQ.SOL	NaBO3	ALL	60	1		1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Hammur augus annum					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	LDD14	EDM4	חדרר
Натрия гипохлорит					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	40	1	3	2	1					1
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	60	2		3	2					1
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	80									
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	120									
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	40	1	2	2	1					1
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	60	2	2	2	2					1
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	20	1	2	2	1		3	2	1	1
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	100									
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	12.5	100									
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	120									
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	20	1	1	1	1					
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	40	1		1						
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	60	1		1	_	_				
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	80									

Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	100								
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	Na2S2O4	ND	120								
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	80								
Натрия гипохлорит	AQ.SOL	NaClO	3	20	1	1	2	1	3	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Hamnua Boncual dam					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	FPM	PTFE
Натрия персульфат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	120									
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	100								1	1
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	80							1	1	1
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	60	2	1	1				1	1	1
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	40	1	1	1				1	1	1
Натрия персульфат	AQ.SOL	Na2S2O8	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Нафталин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
пафталин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	40			1			1		1	1
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	120			3						1
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	20	3	2	1	3		1	3	1	1
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	100			2	3					1
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	60			1			1		1	1
Нафталин	TECH.P	C10H8	100	80			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Huma and in marked and a company and					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDM4	חדרר
Никелевый раствор для нанесения пок	рытия				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Никелевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	40	1	1	1	1					1
Никелевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	80			1						1
Никелевый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	100			1						1

Никелевый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	20	1	1	1	1		1	1	1
Никелевый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	60	1	1	1	1				1
Никелевый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	120			1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Нимоти					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Никотин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Никотин		C10H14N2	ND	40			2						1
Никотин		C10H14N2	ND	60									1
Никотин		C10H14N2	ND	80									1
Никотин		C10H14N2	ND	100									1
Никотин		C10H14N2	ND	120							·		1
Никотин		C10H14N2	ND	20			1		·		·		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Huyomuuooga yusaama					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Никотиновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	20			1				1		1
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	80			1						1
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	100			1						1
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	120			1						1
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	60	_		1						1
Никотиновая кислота		C5H4NCOOH	ND	40	-		1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Humnam Kanua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат бария					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	80		1	1	1			1	1	1
Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	120			1					1	
Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	100	·	·	1	-	·		2	1	1
Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1

Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	60	1	1	1	1	1	1	1	1
Нитрат бария	AQ.SOL	Ba(NO3)2	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Humnam wagaza					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат железа					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	100			1					1	1
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	120			1		_		·		1
Нитрат железа	AQ.SOL	Fe(NO3)2	SAT	40	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Humnam vaar vua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDM	EDM.	PTFE
Нитрат кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	120									
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	80		1	1	1		1	1	1	1
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат кальция	AQ.SOL	Ca(NO3)2	50	100			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Humman seasura					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат магния					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	120			1						1
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	100			1					1	1
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	80		2	1	2		2	1	1	1
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат магния	AQ.SOL	Mg(NO3)2	ND	60	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		Ν	1атериал	уплотнен	ия
Humnam sandu					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат меди					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	60	2	2	1	2		2	1	1	1
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	80			1				1	1	1
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	100			1					1	1
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1
Нитрат меди	AQ.SOL	Cu(NO3)2	ND	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Цитрат солобла					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат серебра					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	100		2	1	1				2	1
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	80		2	1	1				2	1
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	60	2	1	1	1		2	1	1	1
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Нитрат серебра	AQ.SOL	AgNO3	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Humanam uuusa					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрат цинка					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	120			1						1
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	100			1					1	1
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	80		1	1	1			1	1	1
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Нитрат цинка	AQ.SOL	Zn(NO3)2	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитробензол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Нитробензол	C6H5NO2	100	80									1
Нитробензол	C6H5NO2	100	100									1
Нитробензол	C6H5NO2	100	60		2	1		3				1
Нитробензол	C6H5NO2	100	40	3	1	1	3	3				1
Нитробензол	C6H5NO2	100	20	3	1	1	3	3	3	2	2	1
Нитробензол	C6H5NO2	100	120									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Humnossomau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрометан					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	20			1			3	2	3	1
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	40			1						1
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	80									1
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	100									
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	120									
Нитрометан	TECH.P	CH3NO2	100	60									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Humnomoguog					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитротолуол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	20	3	1	1			2	3	2	
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	120									
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	100			2						
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	80			1						
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	60		2	1						
Нитротолуол	TECH.P	CH3C6H4NO2	100	40		1	1			3		3	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Humnoomau					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитроэтан					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	100									
Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	80									1
Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	60									1
Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	40									1

Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	20		1		3	2	3	1
Нитроэтан	TECH.P	CH3CH2NO2	100	120							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD 1.4	5DA 4	DTEE
Нитрующая кислотная смесь (серная,	азотная)				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	20	1	2						1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	48/49/3	60	2	3						1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	100									
Нитрующая кислотная смесь (серная, азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	60	1	2							
Нитрующая кислотная смесь (серная,		H2304/HN03/H20	10/20/70	00	1								
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	48/49/3	100									
Нитрующая кислотная смесь (серная,		11200-4/111100/1120	40/40/0	100									
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	48/49/3	120									
Нитрую́щая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	50/50	60	3	3	1					1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	50/50	80								1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H20	50/50	120									
Нитрующая кислотная смесь (серная,		110004/11000/1100	10/20/70	400									
азотная) Нитрующая кислотная смесь (серная,		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	120									
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	40	1	2							
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	10/20/70	80									
Нитрующая кислотная смесь (серная,													
азотная)		H2SO4/HNO3/H20	50/50	100								1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,			10/10/5	, -									
азотная)		H2SO4/HNO3/H20	48/49/3	40	2	3						1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная, азотная)		H2SO4/HNO3/H2O	50/50	40	3	3	1					1	1
нитрующая кислотная смесь (серная,		112304/11NU3/FIZU	30/30	40	3	3	T					1	Т
азотная)		H2SO4/HNO3/H20	48/49/3	20	1	3						1	1

Нитрующая кислотная смесь (серная,											
азотная)	H2SO4/HNO3/H2O	50/50	20	2	3	1				1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
азотная)	H2SO4/HNO3/H2O	48/49/3	80							1	1
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	100								
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	80			1					
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	120								
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	20		1	1		3	1	1	
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	40		2	1			1	1	
Нитрующая кислотная смесь (серная,											
фосфорная)	H2SO4/H3PO4/H2O	30/60/10	60			1				1	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
	1				ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD M	EDN4	חדרר
Нитрующая кислотная смесь (хромово	ая, серная)				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	80			2						
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	60	2		1					1	1
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	40	1		1				2	1	1
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	20	1	3	1			3	2	1	1
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	100									
Нитрующая кислотная смесь (хромовая,													
серная)		H2CrO4/H2SO4/H2O	50/15/35	120									

	НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Ī	Odupasuaguas vussams vamsdasdanus	ovucacoo uamanuc				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	Одноосновная кислота метафосфорно	экислого натрия				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	40	1	1	1	1				1
Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	60	1	1	1	1				1
Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	100		1	1	1				1
Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	80		1	1	1				1
Одноосновная кислота												
метафосфорнокислого натрия	AQ.SOL	Na2HPO4	SAT	120								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Озон					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Озон					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	60			1				3	3	1
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	120									
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	80			2						
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	40	1	3	1				2	2	1
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	20	1	2	1			3	1	1	1
Озон	AQ.SOL	O3	SAT	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Ower wasanada					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD1/4	EDN4	PTFE
Окись углерода					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Окись углерода	GAS	CO	100	120			1						1
Окись углерода	GAS	CO	100	100			1					1	1
Окись углерода	GAS	CO	100	80		1	1	1		2	1	1	1
Окись углерода	GAS	CO	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Окись углерода	GAS	CO	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Окись углерода	GAS	CO	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Oviice amiliaena					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDM	EDM	DTEE

Описо Энилени					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LF DIVI	I F IVI	FIIL
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	120									
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	40			1						1
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	60			1						1
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	80			2						
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	100									
Окись этилена	TECH.P	C2H4O	100	20	3	2	1	3	·	3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Ousaumanna wusanma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Оксаниловая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	10	120									
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	SAT	60	1	2	2	1			2	2	
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	SAT	80		2	2	1			3	3	
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	нооссоон	SAT	100		3	3						
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	HOOCCOOH	SAT	120									
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	SAT	40	1	1	1	1		3	2	1	1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	SAT	20	1	1	1	1		2	2	1	1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	нооссоон	10	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	10	40	1	1	1	1					1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	10	60		1	1						1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	10	80			1						1
Оксаниловая кислота	AQ.SOL	НООССООН	10	100									
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	HOOCCH2CHOHCO	SAT	100			1						1
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	HOOCCH2CHOHCO	SAT	20	1	1	1	1		1	2	1	1
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	НООССН2СНОНСО	SAT	120									1
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	HOOCCH2CHOHCO	SAT	80			1	1		2			1
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	HOOCCH2CHOHCO	SAT	60	1	1	1	1		1		2	1
Оксиянтарная кислота	AQ.SOL	НООССН2СНОНСО	SAT	40	1	1	1	1		1		1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Osamoosa wasaama					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Олеиновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	100			1						1

Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	80			1						1
Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	40	1	1	1	2				2	1
Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	20	1	1	1	1		3	3	1	1
Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	60	1	2	1	2				3	1
Олеиновая кислота	TECH.P	C17H33COOH	100	120					_				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Osoves					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Олеум					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Олеум		H2SO4+SO3	10	120									
Олеум		H2SO4+SO3	10	20	3	3	3	3		3	3	2	1
Олеум		H2SO4+SO3	10	40									1
Олеум		H2SO4+SO3	10	60									1
Олеум		H2SO4+SO3	10	100									
Олеум		H2SO4+SO3	10	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Оливковое масло					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Оливковое мисло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	LFDIVI	I FIVI	FILL
Оливковое масло			COMM	100			1						1
Оливковое масло			COMM	120			1						1
Оливковое масло			COMM	20	2	1	1	3		1	3	1	1
Оливковое масло			COMM	40		1	1			1		1	1
Оливковое масло			COMM	80	_	1	1						1
Оливковое масло			COMM	60		1	1			1		1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Oneveges was as					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ореховое масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Ореховое масло			COMM	40		1	1						1
Ореховое масло			COMM	60		1	1						1
Ореховое масло			COMM	80			1						1
Ореховое масло			COMM	120			1						1

Ореховое масло		COMM	100			1					1
Ореховое масло		COMM	20	2	1	1	3	1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
0					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NIDD	EDD M	EDN 4	DTEE
Ортофосфорная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	120			1						1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	80		1	1	2			2	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	120			1						1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	100			1				2	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	100			1						1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	40	1	1	1	1		3	1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	80		1	1	2			1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	60	2	1	1	1			1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	40	1	1	1	1			1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	120			1						1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	100			1					2	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	50	60	1	1	1	2			1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	85	80		1	1	1			1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Ортофосфорная кислота	AQ.SOL	H3PO4	25	60	2	1	1	1		3	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Omboguogioway					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	EDM.	PTFE
Отбеливающий щелок					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	80									
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	60	2								
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	40	2		1						
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	20	1	2	1	1		2	2	1	
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	120									
Отбеливающий щелок		NaClO+NaCl	12.5Cl	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Dag Mumuunga vusanma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пальмитиновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	100			1						1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	80			1						1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	60	1	3	1					1	1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	40	1	3	1					1	1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	120			1						1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	20	1	2	1	1		1	2	1	1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	60	1	3	1					3	1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	40	1	3	1			3	3	2	1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	80			1						1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	100			1						1
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	10	120									
Пальмитиновая кислота		CH3(CH2)14COOH	70	20	1	2	1	1		2	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Danahiii					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	PTFE
Парафин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Парафин			СОММ	20			1			3	3	1	1
Парафин			COMM	60	2	1	1						1
Парафин			COMM	100									
Парафин			COMM	80									
Парафин			COMM	40			1						1
Парафин			COMM	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Парафицовор масар					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Парафиновое масло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Парафиновое масло	EMU.AQ		COMM	20	1	3	1	1		1	2	1	1
Парафиновое масло	EMU.AQ		COMM	40	1	3	1			1		1	1
Парафиновое масло	EMU.AQ		COMM	60	1	3	1			2		1	1
Парафиновое масло	EMU.AQ		COMM	80			1						

Парафиновое масло	EMU.AQ	COMM	100		1			
Парафиновое масло	EMU.AQ	COMM	120					

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Donfonem vagua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	FPM	DTEE
Перборат калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PTFE
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	80		1	1	1					1
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	100			1						1
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	60	1	1	1	1					1
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	40	1	1	1	1					1
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	20	1	1	1	1			1	1	1
Перборат калия	AQ.SOL	KBO3	ND	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Garage and and a					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	DTEE
Перекись водорода					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	80			1						
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	20	1	1	1	1		2	1	1	
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	20		3	1			3	2	2	
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	120			1						
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	60	2	1	1	1			3	3	
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	40	1	1	1	1		3	2	2	
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	40									
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	60									
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	100			1						1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	10	100			1						
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	120			2						1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	80									
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	80			1						1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	60			1						1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	40	3	3	1					2	1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	50	20	2	2	1	1		3	3	1	1
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	120									
Перекись водорода	AQ.SOL	H2O2	90	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Flanovick uampua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Перекись натрия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Перекись натрия		Na2O2	DIL	40	1	1	1	1					1
Перекись натрия		Na2O2	DIL	60	2	1	1	1					1
Перекись натрия		Na2O2	DIL	80		2	1	2					1
Перекись натрия		Na2O2	DIL	20	1	1	1	1		1			1
Перекись натрия		Na2O2	DIL	120			1						1
Перекись натрия		Na2O2	DIL	100			1	·	·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Dangua dam assessura					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Персульфат аммония					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	40	1		1						1
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	20	1	1	1	1			1	1	1
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	100									
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	120									
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	60	1		1						1
Персульфат аммония	AQ.SOL	(NH4)2S2O8	ALL	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		Ν	1атериал	уплотнен	ия
Flancyal tham yaqua					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Персульфат калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	120			1						1
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	100			1					1	1
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	80			1				1	1	1
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	40	1	1	1		·		1	1	1
Персульфат калия	AQ.SOL	K2S2O8	SAT	60	2	1	1				1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Пепулопилацислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NRR	EDDI//	EDIV	DTFF

Перлирпиякислони					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIV	LL DIAI	I F IVI	FIIL
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	40	1	1	1	1				1	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	120			1						1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	100			1						1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	20	2	2	1			3	2	1	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	60	2	1	1	2				1	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	80			1					2	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	60	3		1					1	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	40	3	3	1					1	1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	100									
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	80			1	2					1
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	70	120									
Перхлорнаякислота	AQ.SOL	HCIO4	10	20	1	1	1	1		3	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Попусополиски					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Перхлорэтилен					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	120									
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	100			2						1
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	80			2						1
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	60			1					1	1
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	20	3	2	1		·	3	3	1	1
Перхлорэтилен		CI2C=CCI2	100	40	3	3	1		·			1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Петролейный эфир					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
петролеиный эфир					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Петролейный эфир	TECH.P		100	60	1	2	1			3		2	
Петролейный эфир	TECH.P		100	80			1						
Петролейный эфир	TECH.P		100	120			1						
Петролейный эфир	TECH.P		100	20	1	2	1	1		1	3	1	
Петролейный эфир	TECH.P		100	100			1						
Петролейный эфир	TECH.P		100	40	1	2	1			2		1	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Пиво					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
11060					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Пиво			100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Пиво			100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Пиво			100	120			1						1
Пиво			100	100			1						1
Пиво			100	80		1	1	1			1	1	1
Пиво			100	60	1	1	1	1			1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
[]m., 2					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	חדרר
Пиридин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	100									
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	120									
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	80									
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	60		2	3		3				
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	40	3	2	2	3	3			·	
Пиридин	TECH.P	C5H5N	100	20	3	2	2	3	3	2	3	3	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Flunovski sukonga vyksaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пироксилиновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	100			1						1
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	120									
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	80			1					2	1
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	60	1		1				2	1	1
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	40	1		1			3	1	1	1
Пироксилиновая кислота	AQ.SOL	C6H2(OH)(NO2)3	1	20	1	1	1			2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Т атериал	уплотнен	ия
Garayyaaga (aydnadmanysmaa dmanaa						ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
плавиковия (гиорофтористия фторво	овая (гидрофтористая фторводородная кислота)					PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE

Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	20	2	1	1	2	3	2	1	1
Плавиковая (гидрофтористая	710.002	1 "	10			_					-	_
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	40	3	2	1	3				1
Плавиковая (гидрофтористая	7.0.00						_					_
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	60		3	1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	80			1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	20	1	1	1	1	3	1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	120			1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	100			1			1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	80			1			1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	60	2	2	1	2		1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	10	40	1	2	1	2		1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	100			1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	120								
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	100			1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	80			1					1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	60	3	3	1	3		2		1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	40	2	2	1	2		2		1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	40	20	2	1	1	2	3	1	1	1
Плавиковая (гидрофтористая												
фторводородная кислота)	AQ.SOL	HF	70	120								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения
----------	-----------	---------	-------	------	------------------	---------------------

Плодовый сахар					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Плововый сахар					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	80		1	1			2	1	1	1
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	20	1	1	1			1	1	1	1
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	60	1	1	1			1	1	1	1
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	100		1	1					1	1
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	120			1						1
Плодовый сахар	AQ.SOL	C6H12O6	SAT	40	1	1	1			1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Подионинационан					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Поливинилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	80			1						1
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	120			1						1
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	100			1						1
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	60			1						1
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	40			1						1
Поливинилацетат		(CH3COOCHCH2-)n	SAT	20			1			1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Поливиниловый спирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
поливиниловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	120			1						1
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	80		1	1						1
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	100			1						1
Поливиниловый спирт	TECH.P	(-CH2CHOH-)n	ND	60	1	1	1	1	·			1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Природный газ					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
прирооный гиз					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Природный газ			100	40	1		1					1	1

Природный газ		100	60	1	1					1	1
Природный газ		100	80		1					2	1
Природный газ		100	100		1						1
Природный газ		100	120		1						1
Природный газ		100	20	1	1	-	·	1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Продац					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пропан					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Пропан		CH3CH2CH3	100	80									
Пропан		CH3CH2CH3	100	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Пропан		CH3CH2CH3	100	120									1
Пропан		CH3CH2CH3	100	120									
Пропан		CH3CH2CH3	100	100									
Пропан		CH3CH2CH3	100	60			1						1
Пропан		CH3CH2CH3	100	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Пропан		CH3CH2CH3	100	100									1
Пропан		CH3CH2CH3	100	80									1
Пропан		CH3CH2CH3	100	60			1						1
Пропан		CH3CH2CH3	100	40			1	·	·	-	·		1
Пропан		CH3CH2CH3	100	40			1	·	·	-	·		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EDD14	EDN4	DTEE
Пропилацетат					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDM	FPM	PTFE
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	60			2						1
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	40			2						1
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	80			3						
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	100									
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	120									
Пропилацетат	TECH.P	CH3COOCH2CH2CH	100	20			1			3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Попилензациоль					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NIRR	EDUN	EDIV	DTFF

Пропаленеликоло					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LFDIVI	I F IVI	FIIL
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	120									
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	20	1	1	1	2		1	1	1	1
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	40	1	1	1	2		2	1	1	1
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	60	1	1	1	2		3	1	2	1
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	80			1						1
Пропиленгликоль	TECH.P	СН3СНОНСН2ОН	100	100			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Противономана					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	PTFE
Пропиленоксид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Пропиленоксид	TECH.P		100	40			2	3					
Пропиленоксид	TECH.P		100	60									
Пропиленоксид	TECH.P		100	80									
Пропиленоксид	TECH.P		100	100									
Пропиленоксид	TECH.P		100	120									
Пропиленоксид	TECH.P	_	100	20	2	1	1	3		3	2	3	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Пропилосий спирм					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пропиловый спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIX	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	120									1
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	60	2	1	1	1		3	1	1	1
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	100								1	1
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	80		2	2	2		3	1	1	1
Пропиловый спирт	AQ.SOL	С3Н7ОН	97	40	2	1	1	1		2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Прописионалисторя					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Пропионоваякислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	20	2	1	1	2		3	1	1	1
Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	40	2	1	1				1	1	1
Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	60	2	1	1		·		1	2	1

Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	80					
Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	100					
Пропионоваякислота	AQ.SOL	CH3CH2COOH	50	120					

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Раствор олова для нанесения покрыти	ıĭi				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
т истоор олови оли нинесении покрыте	· u				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NDI	LI DIVI	11101	1111
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	100			1						1
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	20	1	1	1	1			1	1	1
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	40	1	1	1	1			1	1	1
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	60	2	2	1	2			2	1	1
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	80			1					2	1
Раствор олова для нанесения покрытий			СОММ	120			2						1
Раствор родия для нанесения покрытий			COMM	20	1	1	1	1			1	1	1
Раствор родия для нанесения покрытий			COMM	40	1	1	1	1					1
Раствор родия для нанесения покрытий			COMM	60	1	1	1						1
Раствор родия для нанесения покрытий			COMM	80			1						1
Раствор родия для нанесения покрытий			СОММ	100			1						1
Раствор родия для нанесения покрытий			СОММ	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Dagman sonofina dag uguasawa					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EPDM	EDN4	PTFE
Раствор серебра для нанесения					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	л уплотнен FPM	PIFE
Раствор серебра для нанесения			COMM	20	1		1	1			1		1
Раствор серебра для нанесения			COMM	80									1

Раствор серебра для нанесения		COMM	40	1	1				1
Раствор серебра для нанесения		COMM	60	1	1				1
Раствор серебра для нанесения		COMM	120						1
Раствор серебра для нанесения		COMM	100	·			_	·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Dacmoon www.a dag wayocowya zowo wy					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Раствор цинка для нанесения покрыти	iu				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Раствор цинка для нанесения покрытий			СОММ	20							1	1	1
Раствор цинка для нанесения покрытий			СОММ	80									1
Раствор цинка для нанесения покрытий			COMM	60									1
Раствор цинка для нанесения покрытий			СОММ	40									1
Раствор цинка для нанесения покрытий			COMM	120									1
Раствор цинка для нанесения покрытий			СОММ	100									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Dacmumo at 111 to Macaa 11 November					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Растительные масла и жиры					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Растительные масла и жиры			COMM	100			1						1
Растительные масла и жиры			COMM	60		2	1			1		1	1
Растительные масла и жиры			COMM	120									
Растительные масла и жиры			COMM	40	2	1	1			1		1	1
Растительные масла и жиры			COMM	20	1	1	1			1	3	1	1
Растительные масла и жиры			COMM	80			1	·					1

	НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Descri						ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDD14	EDN4	חדרר
Pmy	ть					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Ртут	ъ	TECH.P	Hg	100	100			1						1

Ртуть	TECH.P	Hg	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Ртуть	TECH.P	Hg	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Ртуть	TECH.P	Hg	100	120			1						1
Ртуть	TECH.P	Hg	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Ртуть	TECH.P	Hg	100	80	_	1	1	1	_				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Cavanuu iii cunon					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сахарный сироп					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сахарный сироп			SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сахарный сироп			SAT	40	2		1						1
Сахарный сироп			SAT	60	2		1						1
Сахарный сироп			SAT	120									
Сахарный сироп			SAT	100									
Сахарный сироп			SAT	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Светильный газ					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Светильный гиз					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Светильный газ	TECH.P		100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Светильный газ	TECH.P		100	40									
Светильный газ	TECH.P		100	60									
Светильный газ	TECH.P		100	80									
Светильный газ	TECH.P		100	100									
Светильный газ	TECH.P		100	120		·							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Course of pasmoon des navoscours son	n. 1901.G				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
свинцовый раствор оля нинесения пок	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Свинцовый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	120			1						1
Свинцовый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	80			1						1
Свинцовый раствор для нанесения													
покрытия			COMM	100			1						1

Свинцовый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	20	1	1	1	1		1	1	1
Свинцовый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	40	1	1	1	1				1
Свинцовый раствор для нанесения											
покрытия		COMM	60	1	1	1	1				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сера					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сери					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сера		S	100	100			1						1
Сера		S	100	20	1	1	1	1		3	3	1	1
Сера		S	100	40	2	1	1	1				1	1
Сера		S	100	60	2	1	1	1				1	1
Сера		S	100	80		1	1	2				1	1
Сера		S	100	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
C					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDDA4	EDN4	DTEE
Серная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	100			3						2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	80			2						2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	120									
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	120									
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	20	1	3	1	1		3	3	2	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	60	3	3	1	3		3	3	3	2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	96	40	2	3	1	2		3	3	2	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	120			1					1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	100			1					1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	80		1	1	1			1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	60	1	1	1	1		3	1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	20	1	1	1	1		3	1	1	1

			1										
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	10	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	100		2	1				3	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	80		2	1	1			2	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	120			1					2	2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	40	1	1	1	1			1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	20	1	2	1	1		3	2	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	120			2						2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	100		2	2	2				2	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	80		2	1	2		3	2	2	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	40	1	1	1	1		3	1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	120			2					3	2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	100			2					2	2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	80			1	2		3	3	2	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	60	2		1	2		3	3	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	90	40	2		1	1		3	2	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	50	60	2	2	1	1			1	1	1
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	60	3	3	2	3		3	3		2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	80	60	2	2	1	2		3	2	1	1
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	120									
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	100			3						2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	80			2						2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	40	2	3	1	1		3	3		2
Серная кислота	AQ.SOL	H2SO4	98	20	2	3	1	1		3	3	3	2
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	100		3	3				3	3	
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	80		3	3	3		3	3	3	2
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	60	3	3	3	3	_	3	3	3	2
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	40	3	3	3	3		3	3	3	2
Серная кислота	TECH.P	H2SO4	100	20	3	3	3	3		3	3	3	2

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
C					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EDD M	EDN4	חדרר
Сернистая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	40	1	1	1	1			2	1	1

Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	100		2	1	2				1
Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	80		1	1	2			3	1
Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	60	2	1	1	1		3	2	1
Сернистая кислота	AQ.SOL	H2SO3	SAT	120			1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Commence					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Сернистый газ					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	120									
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	20	1	1		1		3	1	1	1
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	40	1	1							
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	60	2	1							
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	80									
Сернистый газ	AQ.SOL	SO2	SAT	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Conversió vaganod					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сернистый углерод					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	20	3	3	1	3		3	3	1	1
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	80									
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	60									1
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	40	3			3				2	1
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	100									
Сернистый углерод	TECH.P	CS2	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Convoluteda modi					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сернокислая медь					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	SAT	40	1	1	1	1			1	1	1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	60	1		1						1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	100									1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	40	1		1					1	1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	120									

Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	80								1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	SAT	80		1	1	1		1	1	1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	DIL	20	1		1	1	1	1	1	1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	SAT	120								
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1
Сернокислая медь	AQ.SOL	CuSO4	SAT	100			1			2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Convoluted in grandowing					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сернокислый аммоний					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	100			1						1
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	80		1	1	1			1	1	1
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	60	2	1	1	1		2	1	1	1
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сернокислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2SO4	ALL	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Cannama					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	EDN4	PTFE
Сернокислый гидроксиламин					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPM	PIFE
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	100									
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	120									
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	60		1							
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	40	1	1				2	1	1	
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	20	1	1				1	1	1	
Сернокислый гидроксиламин	AQ.SOL	(NH2OH)2-H2SO4	ALL	80									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		Λ	1атериал	уплотнен	ия
Сернокислый магний					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сернокислый мигний					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIN	EPDIVI	FFIVI	PIFE
Сернокислый магний		MgSO4	SAT	100			1					1	1
Сернокислый магний		MgSO4	SAT	120			1						1
Сернокислый магний		MgSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сернокислый магний		MgSO4	SAT	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1

Сернокислый магний	IIVIOS ()4	SAT	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Сернокислый магний	MgSO4	SAT	80		1	1	1		1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Canadanad andonaduu iii susu duud					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сероводород водородный сульфид					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	80			1	2				3	1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	40	1	1	1	1		3	2	1	1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	60	2	1	1	2			3	1	1
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	100			1						1
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	120									1
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	40	1	1	1	1			2	1	1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	80			1	2				2	1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	100			1						1
Сероводород водородный сульфид	AQ.SOL	H2S	SAT	120			1						1
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	60	2	1	1	2	·	-	3	2	1
Сероводород водородный сульфид		H2S	100	20	1	1	1	1		3	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса	Материал уплотнения				
Cycamu vi oosduy, codonycayyyii saacao					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сжатый воздух, содержащий масло			PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE		
Сжатый воздух, содержащий масло			100	20	2	2	1	2		1	3	1	1
Сжатый воздух, содержащий масло			100	40			1						1
Сжатый воздух, содержащий масло			100	60			1						1
Сжатый воздух, содержащий масло			100	80									
Сжатый воздух, содержащий масло			100	120									
Сжатый воздух, содержащий масло			100	100				·					

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса	Материал уплотнения				
C					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Соль плавиковой кислоты					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	100			1						1

Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	60	1	1	1	1	2	1	1	1
Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	80		1	1					1
Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Соль плавиковой кислоты	AQ.SOL	NaF	SAT	120			1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса	Материал уплотнения				
6					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EDD14	EDN 4	PTFE
Соляная кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INBK	EPDM	FPM	PIFE
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	120									
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	80		3	1	2					
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	120									
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	40	1	1	1	1		3	1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Соляная кислота	GAS	HCI	100	20	1	1	1			2	1	1	1
Соляная кислота	GAS	HCI	100	40	1	1	1			3	1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	40	1	1	1	1			1	2	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	60	2	2	1	1			2	2	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	100			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	30	80		3	1	1					1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	120			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	100			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	80		2	1				1	1	1
Соляная кислота	GAS	HCI	100	60	2	1	1				1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	40	1	1	1			3	1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	60	2	2	1	2			3	3	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	20	1	1	1	1		2	1	2	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	100			2						
Соляная кислота	GAS	HCI	100	80			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	80		2	1	1			1	1	1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	100			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	120			1						1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	20	1	1	1			2	1	1	1

Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	5	60	2	1	1			1	1	1
Соляная кислота	GAS	HCI	100	120								
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	SAT	40	1	1	1	1	3	2	2	1
Соляная кислота	GAS	HCI	100	100			1					1
Соляная кислота	AQ.SOL	HCI	10	60	2	2	1	1		1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Consum name on sodonus unit von					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	CDD14	EDN4	PTFE
Соляной раствор, содержащий хлор					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PIFE
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	20	1		1	1					
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	120									
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	80									
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	40	1		1	1					
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	60	1		1	1					
Соляной раствор, содержащий хлор			COMM	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Caupm					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Спирт					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDI	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Спирт			40	120									
Спирт			40	80									
Спирт			40	60									
Спирт			40	40									
Спирт			40	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Спирт			40	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Cmoanusoaa uusaoma					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Стеариновая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	120			1						1
Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	20	1	2	1	1		2	3	1	1
Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	40	1	2	1	1		2		1	1
Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	80		2	1	2				2	1
Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	100	·		1	-					1

Стеариновая кислота	TECH.P	C17H35COOH	100	60	2	2	1	1		2		2	1
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		Λ	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Стирол винилбензол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
стирол винилосноол					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NDIX	LI DIVI	11101	1 11 2
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	120									
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	100									1
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	60									1
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	40									1
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	20			1			3	3	2	1
Стирол винилбензол		C6H5CH=CH2	100	80									1
·													
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	1 атериал	уплотнен	ІИЯ
					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС				
Сульфаминовая кислота					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	80									
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	20	3	3	3						
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	60									
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	100									
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	120									
Сульфаминовая кислота	AQ.SOL	HSO3NH2	20	40									
	1		_		T								
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C			гериал ко			Λ	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Сульфат бария					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
сульфин вирия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NUN	LFDIVI	IFIVI	FILL
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	120			1					1	1
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	80		1	1	1			1	1	1
Сульфат бария	AQ.SOL	BaSO4	SAT	100			1					1	1
	1		1							1	<u> </u>		
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
				-	ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС				

сулофині желези					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDIA	LT DIVI	I F IVI	FIIL
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	40	1		1						1
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	100									
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	60	1		1						1
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	120									
Сульфат железа	AQ.SOL	Fe2(SO4)3	SAT	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Cual tham waste					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
Сульфат калия					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	INDK	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	120			1						1
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	80		1	1	1			2	1	1
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	100			1					1	1
Сульфат калия	AQ.SOL	K2SO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Core demonstration					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NDD	EPDM	FPM	PTFE
Сульфат кальция					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDIVI	FPIVI	PIFE
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	100			1					1	1
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат кальция	AQ.SOL	CaSO4	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Cual dram sampaulia					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NDD	EDDM	FPM	PTFE
Сульфат марганца					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS	NBR	EPDM	FPIVI	PIFE
Сульфат марганца		MnSO4	ND	80		1	1	2		2	1	1	1
Сульфат марганца		MnSO4	ND	100			1					1	1
Сульфат марганца		MnSO4	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1

Сульфат марганца	MnSO4	ND	120			1					1
Сульфат марганца	MnSO4	ND	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Сульфат марганца	MnSO4	ND	60		1	1	1	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		Λ	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат натрия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	100			1					2	1
Сульфат натрия	AQ.SOL	Na2SO4	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат никеля					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	40	1	1	1	1					1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	60	1	1	1	1					1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	100			1						1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	80		2	1	2					1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	DIL	120			1						1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	80		2	1	2		1	1	1	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	120			1					·	1
Сульфат никеля	AQ.SOL	NiSO4	SAT	100			1		·	2	2	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат ртути					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				

Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	100			1					1
Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	80		1	1	1				1
Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	60	1	1	1	1				1
Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	120			1					1
Сульфат ртути	AQ.SOL	HgSO4	SAT	40	1	1	1	1				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат свинца					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	100			1					1	1
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	80		1	1	1		1	1	1	1
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат свинца	AQ.SOL	PbSO4	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат серебра					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	80			1	1		2	1	1	1
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	120									1
Сульфат серебра	AQ.SOL	Ag2SO4	SAT	100			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Сульфат титана					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	60	1	1	1	1					1
Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	100			1	2					1
Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	80		1	1	1					1

Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	20	1	1	1	1			1
Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	40	1	1	1	1			1
Сульфат титана	AQ.SOL	Ti(SO4)2	DIL	120			1				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфат цинка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	80		1	1	1			1	1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	100			1					1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	120			1						1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	40	1	1	1	1				1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	60	1	1	1					1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	80			1					1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	100			1						1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	120				·			·		1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфат цинка	AQ.SOL	ZnSO4	DIL	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Сульфатная варочная жидкость					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфатная варочная жидкость			<=60	60									
Сульфатная варочная жидкость			<=60	120									
Сульфатная варочная жидкость			<=60	20	1	1		1		3	1	1	
Сульфатная варочная жидкость			<=60	80									
Сульфатная варочная жидкость			<=60	40	1			1					
Сульфатная варочная жидкость			<=60	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфид аммония					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	60	2	1	1			1	1	3	1

Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	80			1						1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	100									1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	40	1	1	1			1	1	2	1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	120									1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	120									1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	100									1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	80			1						1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	60	2	1	1			1	1	3	1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	40	1	1	1			1	1	2	1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	SAT	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1
Сульфид аммония	AQ.SOL	(NH4)2S	10	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Сульфид бария					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	60	1	1	1	1			1	1	1
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	80		1	1	1				1	1
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	100			1					1	1
Сульфид бария	AQ.SOL	BaS	SAT	120			1					1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Сульфид кальция					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	40	1		1			1	1	1	1
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	60	1		1			1	1	1	1
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	80			1			2	1	1	1
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	100								1	1
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Сульфид кальция	AQ.SOL	CaS	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения

Сульфид натрия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	100			2						1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	80			2	1					1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	20	1	1	2	1		1	1	1	1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	20	1	1	2	1		1	1	1	1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	100									1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	60	2	1	2						1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	120									1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	80			2						1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	60	2	1	2	1		1	1		1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	SAT	40	1	1	2	1		1	1	1	1
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	120									
Сульфид натрия	AQ.SOL	Na2S	DIL	40	1	1	2						1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	120									1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	60	1	1	1	1		3	1	1	1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	80	_	1	1		_		1	1	1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	100	_		1	_	_			2	1
Сульфит натрия	AQ.SOL	Na2SO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Сульфурилхлорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Сульфурилхлорид		S2Cl2	ND	120			1						1
Сульфурилхлорид		S2Cl2	ND	40			1						1
Сульфурилхлорид		S2CI2	ND	100			1						1
Сульфурилхлорид		S2Cl2	ND	80			1						1
Сульфурилхлорид		S2Cl2	ND	60			1						1
Сульфурилхлорид		S2CI2	ND	20		3	1			3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Т атериал	уплотнен	ия
Терпентиновое масло живичный скипи	ıдар				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE

				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS			
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	100								
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	20	2	3				1	1	
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	120								
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	80								
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	60	2							
Терпентиновое масло живичный											
скипидар	TECH.P	100	40	2	3						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Тетрагидронафтилин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	100									
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	120									
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	80									
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	60									
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	40									
Тетрагидронафтилин		C10H12	100	20	3	3	1	3		3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Тетрагидрофуран					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тетрагидрофуран		(CH2)4O	100	20	3	3	2	3		3	2	3	1
Тетрагидрофуран		(CH2)4O	100	80			3						2
Тетрагидрофуран		(CH2)4O	100	60			2						1
Тетрагидрофуран		(CH2)4O	100	120									
Тетрагидрофуран		(CH2)40	100	100			3						
Тетрагидрофуран		(CH2)4O	100	40		3	2				3		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Тетрахлорэтан					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE

				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	120									
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	100									
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	20	3	2	1	3		3	3	2	1
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	60			2						1
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	80									
Тетрахлорэтан	CHCl2CHCl2	100	40		3	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Тетраэтилсвинец					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	100			1						
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	80			1						
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	60	2		1						1
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	40	2		1						1
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	20	1	1	1	2		3	2	1	1
Тетраэтилсвинец	TECH.P	Pb(C2H5)4	100	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Тионилхлорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	20	3	3	1	3		3	3	3	1
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	100									
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	120									
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	40									
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	80									
Тионилхлорид	TECH.P	SOCI2	100	60									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Тиосульфат натрия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	80			1	2					1
Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	60	1	1	1	1		3	1	1	1
Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	100			1					1
Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	120								1
Тиосульфат натрия	AQ.SOL	Na2S2O3	SAT	40	1	1	1	1	2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Тиофен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тиофен		C4H8S	100	20	3	2		3				3	
Тиофен		C4H8S	100	40	3	3		3					
Тиофен		C4H8S	100	120									
Тиофен		C4H8S	100	80									
Тиофен		C4H8S	100	60		3							
Тиофен		C4H8S	100	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Тиоционат натрия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	60	1	1	1	1			1	1	1
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	120			2						1
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	80			1					1	1
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Тиоционат натрия	AQ.SOL	NaSCN	ND	100			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Титановые соли					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	40	1	1	1	1					1
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	80		1	1	1					1
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	60	1	1	1	1					1
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	100			1	2					1
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	120			1	_					1
Титановые соли	AQ.SOL	Ti2(SO4)3	DIL	20	1	1	1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Толуиловая кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	60	3		2			3	2	1	
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	80									
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	100									
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	120									
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	40	3		2					1	
Толуиловая кислота		CH3C6H4COOH	50	20	2		1	1				1	·

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Толуол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Толуол	TECH.P	С6Н5СН3	100	120									2
Толуол	TECH.P	C6H5CH3	100	100			3						2
Толуол	TECH.P	C6H5CH3	100	80			2						1
Толуол	TECH.P	С6Н5СН3	100	60			1						1
Толуол	TECH.P	С6Н5СН3	100	40		3	1					3	1
Толуол	TECH.P	C6H5CH3	100	20	3	2	1	3		3	3	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Топочный мазут					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Топочный мазут			100	40	2	2	1	2					1
Топочный мазут			100	120									
Топочный мазут			100	100									
Топочный мазут			100	60	2	2	1	2					1
Топочный мазут			100	20	1	1	1	1		1	3	1	1
Топочный мазут			100	80									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Трансформаторное масло					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трансформаторное масло			COMM	120									

Трансформаторное масло	COMM	100							
Трансформаторное масло	COMM	80							
Трансформаторное масло	СОММ	60	2	2					1
Трансформаторное масло	СОММ	40	2	2					1
Трансформаторное масло	СОММ	20	1	1			3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Трехокись серы					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трехокись серы		SO3	100	120									
Трехокись серы		SO3	100	20	3	3	3	3		3	2	2	2
Трехокись серы		SO3	100	40									
Трехокись серы		SO3	100	60									
Трехокись серы		SO3	100	80									
Трехокись серы		SO3	100	100		•							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Трибутилфосфат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	60		1	2						1
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	40		1	1	3					1
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	20	3	1	1	3		3	1	3	1
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	80			3						
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	120									
Трибутилфосфат	TECH.P	(C4H9)3PO4	100	100			3						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Трикрезилфосфат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	100									
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	80									
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	60		2							
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	40		2				3			
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	20	3	1				2	3	3	
Трикрезилфосфат	TECH.P	(CH3C6H4O)3PO4	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Триоктилфосфат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	20	3	1				3	1	2	
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	40									
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	60									
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	80									
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	100									
Триоктилфосфат	TECH.P	(C8H17)3PO4	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Трихлорид сурьмы					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	40	1	1	1					1	1
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	120									
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	80		2	3					2	2
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	100			3						2
Трихлорид сурьмы	AQ.SOL	SbCl3	90	60	2	2	2					1	2

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ИЯ
Трихлоруксусная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	20	2	1	2			3	2	3	
Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	40		1							
Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	60		1							
Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	120									
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	100									
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	20	1	1	1			2	2	3	
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	40	2	1	2						
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	60	3	1	2						
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	80									
Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	100									
Трихлоруксусная кислота	AQ.SOL	CCI3COOH	50	120									

Трихлоруксусная кислота	TECH.P	CCI3COOH	100	80									
	•												
НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Трихлорэтан					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трихлорэтан	TECH.P	CH3CCI3	100	60			2						1
Трихлорэтан	TECH.P	CH3CCI3	100	40			1						1
Трихлорэтан	TECH.P	CH3CCI3	100	80			3						

100

120

20

3

3

1

3

3

1

1

100

100

100

TECH.P

TECH.P

TECH.P

Трихлорэтан Трихлорэтан

Трихлорэтан

CH3CCI3

CH3CCI3

CH3CCI3

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Трихлорэтилен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	20	3	3	1	3	3	3	3	1	1
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	40	3	3	1	3	3				1
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	60		3	1		3				1
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	80			2						1
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	120									1
Трихлорэтилен	TECH.P	CICH=CCI2	100	100									1
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	40	3		1		1				1
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	20	2	1	1	2	1	3	2	1	1
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	60	3				1				
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	80									
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	100									
Триэтаноламин	TECH.P	N(CH2CH2OH)3	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Триэтиламин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	40			2						
Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	120									
Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	100									

Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	60		3					
Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	20		2		3	3	2	
Триэтиламин	TECH.P	N(CH2CH3)3	100	80							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Углекислый аммоний					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	120									1
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	100		1	1						1
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	80		1	1				2		1
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	60	2	1	1				1	1	1
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Углекислый аммоний	AQ.SOL	(NH4)2CO3	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Углекислый барий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	120			1					1	1
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	100			1					1	1
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый барий	AQ.SOL	BaCO3	ALL	80			1	1		2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Углекислый газ диоксид углерода					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	120			1						1
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	100			1				2	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1

Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	40	1	1	1	1	1	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	60	2	1	1	1	1	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	80		1	1	1	2	1	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	100			1			2	1	1
Углекислый газ диоксид углерода	AQ.SOL	CO2+H2O	ND	120			1					1
Углекислый газ диоксид углерода	GAS	CO2	100	80		1	1	1	2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Углекислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	120									1
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	60	1	1	2	1					1
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	80		2	2	1					1
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	100		2	2						1
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	20	1	1	2	1		1	1	1	1
Углекислый калий	AQ.SOL	K2CO3	SAT	40	1	1	2	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Углекислый магний					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	100			1					1	1
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	80		1	1	2		2	1	1	1
Углекислый магний	AQ.SOL	MgCO3	ALL	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Углекислый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	120									1
Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	60	1	1	2	1		1	1	1	1
Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	40	1	1	2	1		1	1	1	1

Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	20	1	1	2	1	1	1	1	1
Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	100		2	2					1
Углекислый натрий	AQ.SOL	Na2CO3	SAT	80		1	2	1		1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Углеродистая кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	100		2	1	2		3		2	1
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	80		2	1	2		2	1	1	1
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	120			1						1
Углеродистая кислота	AQ.SOL	H2CO3	SAT	40	1	1	1	1	_	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Удобрительная соль					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	120									
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	60	1	1	1					1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	80			1					1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	80			1					1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	60	2	1	1			1	1	1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	100									
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	40	1	1	1			1	1	1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	120									
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	100									
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		SAT	40	1	1	1			1	1	1	1
Удобрительная соль	AQ.SOL		10	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Уксусная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	80		3	3						1

Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	60		2	1			3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	100		3	2				3	3	1
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	20	3	1	1	3	3	3	3	3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	80		2	2					2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	60		2	1			3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	40		1	1			3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	40		1	1			3	3	2	1
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	40	3	2	2	3	3				1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	80		3	2				3	3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	20	2	1	1	2		3	2	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	40	2	1	1	2	1	3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	60	2	1	1	2	1		3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	80		2	2	2	1			3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	100			2		1				1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	120			2		1				1
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	60	3	2	2	3	3				1
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	120			3						1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	120			2						1
Уксусная кислота	GLACIAL	СН3СООН	100	100		3	3						1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	80	40		2	2			3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	80	20	3	1	1	2		3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	10	20	2	1	1	2	1	2	2	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	120			2						1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	60	20	2	1	1	2		3	3	2	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	80	120									
Уксусная кислота	AQ.SOL	CH3COOH	80	100						3	3	3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	80	80		3	3			3	3	3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	80	60		3	2			3	3	3	1
Уксусная кислота	AQ.SOL	СН3СООН	30	100		1	2					3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Уксуснокислая медь					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксуснокислая медь		Cu(COOCH3)2	SAT	100			1						1

Уксуснокислая медь	C	Cu(COOCH3)2	SAT	40			1					1	1
Уксуснокислая медь	C	Cu(COOCH3)2	SAT	120			1						1
Уксуснокислая медь	C	Cu(COOCH3)2	SAT	80			1						1
Уксуснокислая медь	C	Cu(COOCH3)2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Уксуснокислая медь	C	Cu(COOCH3)2	SAT	60	·		1		·			·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Уксуснокислый алюминий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	40	2	1	1	1		1	1	1	1
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	60			1	1		1	1	1	1
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	80			1	1			1	1	1
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	100			1					1	1
Уксуснокислый алюминий	AQ.SOL	(CH3COO)3AI	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Уксуснокислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	80			1						1
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	100			1						1
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	60			1						1
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	40			1						1
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Уксуснокислый калий	AQ.SOL	CH3COOK	SAT	120			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Уксуснокислый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	20	1	1	1	1		2	1	3	1
Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	40	1	1	1	1			1		1
Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	60	1	1	1	1			1		1
Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	80		1	1	1			1		1

Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	100	1	1			1
Уксуснокислый натрий	AQ.SOL	CH3COONa	SAT	120					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Уксусноэтиловый эфир					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	120									
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	40	3	3	3				2	3	1
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	100									1
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	60		3	3					3	1
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	20	3	2	2	3		3	2	3	1
Уксусноэтиловый эфир	TECH.P	CH3COOCH2CH3	100	80			3						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Уксусный альдегид ацетальдегид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	80		3				3	1	3	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	60	3	2				3	1	2	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	100									1
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	120									1
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	20	2	1	3	3		3	1	1	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P	CH3CHO	100	20	3	1	3	3		3	1	2	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	AQ.SOL	CH3CHO	40	40	3	1				3	1	1	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P.	CH3CHO	100	120									1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P.	CH3CHO	100	100				3					1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P.	CH3CHO	100	80				3					1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P.	СН3СНО	100	60	3	2		3	·		3	3	1
Уксусный альдегид ацетальдегид	TECH.P	СН3СНО	100	40	3	1		3			2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фенилгидразин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	20	3	2	1			3	3	1	1

Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	60	3	2	1			2	1
Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	80							
Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	100							
Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	120							
Фенилгидразин	TECH.P	C6H5NHNH2	100	40	3	2	1		3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фенилгидразин гидрохлорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	80									
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	100									
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	60		3	1				2	2	
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	40	3	2	1			3	1	2	
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	20	3	1	1			2	1	1	
Фенилгидразин гидрохлорид	AQ.SOL	C6H5NHNH2HCI	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фенол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фенол	AQ.SOL	С6Н5ОН	1	100			1						
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	90	20	3	1	1	3		3	2	1	1
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	90	40	3	1	1					2	1
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	90	60		2	2						1
Фенол	AQ.SOL	С6Н5ОН	90	80		3	2						
Фенол	AQ.SOL	С6Н5ОН	90	100									
Фенол	AQ.SOL	С6Н5ОН	90	120									
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	1	20	1	1	1	1	2	3	2	1	1
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	1	40	2	1	1		2			1	1
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	1	120					2				
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	1	80		3	1		2			1	1
Фенол	AQ.SOL	C6H5OH	1	60	2	2	1		2			1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1 атериал	уплотнен	ия
Формальдегид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE

					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	20	3	1	1	3	1	3	1	1	1
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	40		1	1			3	1	1	1
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	60		1	1				1	1	1
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	80			1						1
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	100								3	1
Формальдегид	AQ.SOL	CH2O	37	120			·					·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Формамид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	20	3	1				3	1	2	
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	120									
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	100									
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	80									
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	40		1							
Формамид	TECH.P	HCONH2	100	60		1							

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Фосген					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фосген	TECH.P	COCI2	100	100									
Фосген	TECH.P	COCI2	100	40	3	3		1		1	1		
Фосген	TECH.P	COCI2	100	60				3					
Фосген	TECH.P	COCI2	100	80				3					
Фосген	TECH.P	COCI2	100	120									
Фосген	TECH.P	COCI2	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фосфат аммония					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фосфат аммония			ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Фосфат аммония			ALL	100			1	2					1
Фосфат аммония			ALL	80		1	1	2			1	1	1

Фосфат аммония	ALL	40	1	1	1	2	1	1	1	1
Фосфат аммония	ALL	120			1					1
Фосфат аммония	ALL	60	1	1	1	2	2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Фосфорный пентаоксид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	40	2	1	1			3	1	1	
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	60	2	1	1				1	1	
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	80			1						
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	100			1						
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	120									
Фосфорный пентаоксид	TECH.P	P2O5	100	20	1	1	1	1		2	1	1	·

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фосфорный пента-трихлорид					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	100			2						1
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	120									
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	20	3	1	1	3		3	1	1	1
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	80			2						1
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	40	3	2	1	3					1
Фосфорный пента-трихлорид	TECH.P	PCI5-PCI3	100	60		2	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фотоэмульсии					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фотоэмульсии			СОММ	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Фотоэмульсии			COMM	40	1	1	1	1			1	1	1
Фотоэмульсии			COMM	60	1		1	1					1
Фотоэмульсии			COMM	80									
Фотоэмульсии			COMM	100								·	
Фотоэмульсии			COMM	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фреон 11					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фреон 11	TECH.P	CCI3F	100	20	1		1			2	3	2	1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	40	1		1						1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	60			1						1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	120			1						1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	100			1						1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	80			1						1
Фреон 113	TECH.P	CCIF2-CCI2F	100	20	1		1			2	3	2	1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	120			1						1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	100			1						1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	80			1						1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	60			1						1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	20			1			2	2	2	1
Фреон 114	TECH.P	CCIF2-CCIF2	100	40			1					2	1
Фреон 12	TECH.P	CCI3F	100	40	1		1						1
Фреон 13	TECH.P	CCI3F	100	60	1		1						1
Фреон 14	TECH.P	CCI3F	100	80			1						1
Фреон 15	TECH.P	CCI3F	100	100			1						1
Фреон 16	TECH.P	CCI3F	100	120			1						1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	120			1						1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	20			1			3	3	3	1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	100			1						1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	40			1						1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	80			1						1
Фреон 21	TECH.P	CHCl2F	100	60			1						1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	100			1						1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	20			1			3	2	3	1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	40			1						1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	80			1						1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	120			1						1
Фреон 22	TECH.P	CHCIF2	100	60			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фриген 12 (Фреон 12)					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCI2F2	100	120			1						1
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCI2F2	100	20	1	3	1			2	2	2	1
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCI2F2	100	100			1						1
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCI2F2	100	80			1						1
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCI2F2	100	60	1		1						1
Фриген 12 (Фреон 12)	TECH.P	CCl2F2	100	40	1		1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фруктовая мякоть и сок					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фруктовая мякоть и сок			COMM	40	1	1	1			1	1	1	1
Фруктовая мякоть и сок			COMM	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Фруктовая мякоть и сок			COMM	80			1						1
Фруктовая мякоть и сок			COMM	100			1						1
Фруктовая мякоть и сок			COMM	120									
Фруктовая мякоть и сок			COMM	60	1	1	1			1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фталевая кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	120									1
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	120									
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	100			1						1
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	80			1						1
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	60	3	1	1				2		1
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	20	1	1	1			3	1	1	1
Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	100			2						1
Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	80			1						1
Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	60	·		1	_				·	1

Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	40			1					1
Фталевая кислота	TECH.P	C6H4(COOH)2	100	20	3	3	1	3	1	1	1	1
Фталевая кислота	AQ.SOL	C6H4(COOH)2	50	40	2	1	1			1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фтор					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фтор		F2	100	100									
Фтор		F2	100	80									
Фтор		F2	100	60									
Фтор		F2	100	40									
Фтор		F2	100	20	3	3	2	3		3	3	2	1
Фтор		F2	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Фтористый алюминий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	120			1						1
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	100			1						1
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	80			1						1
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	40	2		1						1
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	60	2		1						1
Фтористый алюминий	AQ.SOL	Na3AlF6	SAT	20	2	1	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фтористый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	40		1	1			1	1	1	1
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	100			1					1	1
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	80			1			2	1	1	1
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	60		1	1			1	1	1	1
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	120			1						1
Фтористый калий	AQ.SOL	KF	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фторкремниевая кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	120									
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	100			1	1					1
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	80		2	1	1					1
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	60	2	1	1	1		3	3	1	1
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	40	2	1	1	1		3	2	1	1
Фторкремниевая кислота	AQ.SOL	H2SiF6	32	20	2	1	1	1	·	2	2	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фурфуриловый спирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	120									
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	100									
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	80			3						
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	60		2	2						
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	20	3	1	1	3		3	2	3	1
Фурфуриловый спирт	TECH.P	C5H6O2	100	40		2	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Фурфурол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Фурфурол	TECH.P		100	60			2				1	3	1
Фурфурол	TECH.P		100	120									
Фурфурол	TECH.P		100	80			3				2		1
Фурфурол	TECH.P		100	40		3	2				1	2	1
Фурфурол	TECH.P		100	20		3	1			3	1	2	1
Фурфурол	TECH.P		100	100							3		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлопковое масло					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлопковое масло			СОММ	40		1	1					1	1

Хлопковое масло	СОММ	60		1	1				1	1
Хлопковое масло	СОММ	80			1					1
Хлопковое масло	СОММ	100								1
Хлопковое масло	COMM	120								
Хлопковое масло	СОММ	20	2	1	1	2	1	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлор					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлор	GAS	CI2	100	100									1
Хлор	GAS	CI2	10	60	2		1						
Хлор	GAS	CI2	10	40	2	3	1	2				1	
Хлор	GAS	CI2	10	20	1	3	1	1		3		1	
Хлор	GAS	CI2	100	120									
Хлор	GAS	CI2	10	100									
Хлор	GAS	CI2	100	20	2	3	1	2		3	3	1	1
Хлор	GAS	CI2	100	40	3		1						1
Хлор	GAS	CI2	10	80									
Хлор	GAS	CI2	100	80									1
Хлор	GAS	CI2	10	120								·	
Хлор	GAS	CI2	100	60	3		1		·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорамин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	60									
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	20	1	1	1	1			1	1	
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	80									
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	100									
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	120									
Хлорамин	AQ.SOL	C6H5SO2NNaCl	DIL	40									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорат калия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				

Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	20	1	1	2	1	3	1	1	1
Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	100			2					1
Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	80		2	2	1		1	1	1
Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	40	1	1	2	1		1	1	1
Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	120			2					1
Хлорат калия	AQ.SOL	KCIO3	SAT	60	2	1	2	1		1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорбензол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорбензол	TECH.P	C6H5CI	100	20	3	2	1	3	3	3	3	1	1
Хлорбензол	TECH.P	C6H5CI	100	40		3	1		3				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хлордифенил					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	40									
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	120									
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	100									
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	80									
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	60									
Хлордифенил	TECH.P	C6H5C6H4CI	100	20	3					3	3	1	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорид аммония					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	60	2	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	80		2	1	2		2	1	1	1
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	100		2	1				2	1	1
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид аммония	AQ.SOL	NH4CI	SAT	120		-	1		·			-	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения

Хлорид железа					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	100									1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	60	2	1	1	1			1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	80		1	1	1			1		1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	100		1	1	1			1		1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	120									1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	80									1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	40	1	1	1			1	1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	60	2	1	1				1	1	1
Хлорид железа	AQ.SOL	FeCl3	10	120									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорид калия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS							
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	80		1	1	1			1	1	1
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	100		2	1				1	1	1
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	120			1						1
Хлорид калия	AQ.SOL	KCI	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорид кальция					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорид кальция	AQ.SOL	CaCl2	ALL	120			1		1				1
Хлорид кальция	AQ.SOL	CaCl2	ALL	20	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлорид кальция	AQ.SOL	CaCl2	ALL	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлорид кальция	AQ.SOL	CaCl2	ALL	60	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлорид кальция	AQ.SOL	CaCl2	ALL	80		1	1	1	1	2	1	1	1

Хлорид кальция AQ.SOL CaCl2 ALL	100	2	1	2	1		2	1	1
---------------------------------	-----	---	---	---	---	--	---	---	---

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорид меди					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	40	1	1	1	1					1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	60	2	2	1	2					1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	80			1						1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	120			1						1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	100			1						1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	20	1	1	1	1			1	1	1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuF2	ALL	120			2						
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	100			1	1		2	2	1	1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	80			1	1		1	1	1	1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	60	1	1	1	1	·	1	1	1	1
Хлорид меди	AQ.SOL	CuCl2	SAT	40	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Man	гериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Хлорид цинка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	100		2	1				2	1	1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	60	1	1	1						1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	40	1	1	1						1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	80		1	1	1			1	1	1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	80			1						1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	100			1						1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	DIL	120									1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	120			1						1
Хлорид цинка	AQ.SOL	ZnCl2	SAT	60	1	1	1	1		3	1	1	1

Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	60			1					1
Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	120								1
Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	40	3	3	1	3			1	1
Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	20	3	3	1	3	2	1	1	1
Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	80			1					1
Хлорид этила	TECH.P	CH3CH2CI	100	100			2					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлоридыфосфора					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлоридыфосфора			COMM	20	1		1	1					
Хлоридыфосфора			COMM	40	1		1	1					
Хлоридыфосфора			COMM	60	1		1	1					
Хлоридыфосфора			COMM	80									
Хлоридыфосфора			COMM	120									
Хлоридыфосфора			COMM	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористое железо					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлористое железо	AQ.SOL	FeCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1		1
Хлористое железо	TECH.P	FeCl2	SAT	120									
Хлористое железо	TECH.P	FeCl2	SAT	40	1		1	1					1
Хлористое железо	TECH.P	FeCl2	SAT	100									
Хлористое железо	TECH.P	FeCl2	SAT	80					·				1
Хлористое железо	TECH.P	FeCl2	SAT	60	1		1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		Λ	1атериал	уплотнен	ия
Хлористое олово					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	40	1	1	1	1			1		1
Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	60	1	1	1	1			1		1
Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	80		2	1	2					1
Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	100			1		·			·	1

Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	120			1				1
Хлористое олово	AQ.SOL	SnCl4	SAT	20	1	1	1	1		1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса ПВХ ПП ПВДФ ХПВХ					N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористый амил	(лористый амил								АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS								
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	20	3	3	1			2	3	2	1
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	40			1						1
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	60			1						1
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	80			2						1
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	100			2						1
Хлористый амил	TECH.P	CH3(CH2)4CI	100	120			3	·	·			·	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	, материал корпуса					N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористый барий	лористый барий								АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS								
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	100			1					1	1
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	120			1					1	1
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	80		1	1				1	1	1
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	40	1	1	1	1	·	1	1	1	1
Хлористый барий	AQ.SOL	BaCl2	ALL	60	1	1	1			1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса					N	Латериал	уплотнен	ия
Хлористый бензин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS							
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	20		1	1						
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	40			1						
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	120			1						
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	60			1						
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	80			1						
Хлористый бензин	TECH.P	C6H5CH2CI	100	100			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хлористый магний					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS							
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	120									1
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	80		2	1	1				1	1
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый магний	AQ.SOL	MgCl2	SAT	100			1	1	·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса					N	Латериал	уплотнен	ия
Хлористый метил					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
		PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS							
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	80			1						
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	100									
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	60			1						1
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	40			1	3					1
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	20	3	3	1	3		3	2	3	1
Хлористый метил	TECH.P	CH3CI	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	, материал корпуса					N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористый метилен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
							PVDF	PVCC	ABS				
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	20	3	2	1	3		3	3	2	1
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	120									
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	100									
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	80									
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	40			2						1
Хлористый метилен		CH2Cl2	100	60			2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса ПВХ ПП ПВДФ ХПВХ АБО					N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористый натрий	лористый натрий							ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	80			1			2	1	1	1

Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	60	2	2	1	1	1			1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	100			1	1				1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	120								1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	120								1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	100			1		3	2	1	1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	40	1	1	1		1			1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	80			1	1				1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	DIL	60	2	2	1		1	1	1	1
Хлористый натрий	AQ.SOL	NaCl	SAT	40	1	1	1	1	1			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса					N	1атериал	уплотнен	ия
Хлористый никель					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
	PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS								
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	120			1						1
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	100			1	2			2	1	1
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	80		1	1	1		1	1	1	1
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый никель	AQ.SOL	NiCl2	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хлористый свинец					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
							PVDF	PVCC	ABS				
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	100			1					1	1
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	60	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	80		1	1	1		2	1	1	1
Хлористый свинец	AQ.SOL	PbCl2	SAT	120		·		·					1

_							
	НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения

Хлористый этилен					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	100			2						
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	40			1					1	1
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	60			1					2	1
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	80			1						1
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	120			3						
Хлористый этилен	TECH.P	CH2CICH2CI	100	20	3	3	1	3		3	3	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорит кальция					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	60	1	1	1				1	1	1
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	40	1	1	1				1	1	1
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	80		1	1						1
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	120									1
Хлорит кальция	AQ.SOL	Ca(ClO3)2	SAT	100		2	1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хлорная вода					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорная вода		Cl2+H2O	SAT	80			1						1
Хлорная вода		Cl2+H2O	SAT	100			1						1
Хлорная вода		Cl2+H2O	SAT	20	2	2	1			3	2	2	1
Хлорная вода		Cl2+H2O	SAT	60			1						1
Хлорная вода		Cl2+H2O	SAT	40	2		1						1
Хлорная вода		CI2+H2O	SAT	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорноватаякислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	100									

Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	120								
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	100								
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	20	1	3	1		3	1	3	1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	60	2		1			2		1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	40	1		1			1		1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	120								
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	20	1	3	1		3	1	3	1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	40	1		1			1		1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	60	2		1					1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	20	80			1					1
Хлорноватаякислота	AQ.SOL	HCIO3	10	80			1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хлорнокислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠΒΧ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	40	1	1	1	1			1	1	1
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	100			1						
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	80		2	1	2				1	1
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	60	2	1	1	1			1	1	1
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	20	1	1	1	1		3	1	1	1
Хлорнокислый калий	AQ.SOL	KCIO4	SAT	120			1						

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Хлорнокислый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	60	2	1	1	1					1
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	120			1						1
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	20	1	1	1	1					1
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	100			1						1
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	40	1	1	1	1					1
Хлорнокислый натрий	AQ.SOL	NaClO4	ND	80		2	1	2					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал ч	уплотнен	ия
Хлороформ					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE

					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	60			2		3				1
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	40		3	1		3				1
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	20	3	2	1	3	3	3	3	2	1
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	80			3		3				1
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	120					3				
Хлороформ	TECH.P	CHCl3	100	100			3		3				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хлорсульфоноваякислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	20	3	3	2	3		3	3	3	1
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	40		3	3						1
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	60		3	3						1
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	80		3	3						1
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	100		3	3						
Хлорсульфоноваякислота	TECH.P	HCISO3	100	120									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хромат цинка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	100									1
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	80									1
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	60	1	1	1						1
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	40	1	1	1						1
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	120									
Хромат цинка	AQ.SOL	ZnCrO4	ND	20	1	1	1	1			1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хромовая кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	120									
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	100			2						1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	120									1

Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	20	1	2	1	1		3	2	1	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	40	1	3	1	1			2	1	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	60	2	3	1	1			3	2	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	80			2	2					1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	100			2						1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	20	1	2	1	1		3	2		1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	20	1	2	1	1		3	2	1	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	10	80			2						1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	40	1	3	1				3	1	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	120			2						3
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	100			2	2					1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	80			1						1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	50	60	2		1					1	1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	40	1	3	1	1					1
Хромовая кислота	AQ.SOL	CrO3+H2O	30	60	2	3	1	1	·				1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	гериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Хромовокислый калий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	120			2						1
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	100			1						1
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	80		2	1	1					1
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	60	2	1	1	1		3	1	1	1
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	20	1	1	1	1		2	1	1	1
Хромовокислый калий	AQ.SOL	K2CrO4	SAT	40	1	1	1	1		2	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Хромовокислый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	120									
Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	40	1	1	1			2	1	1	1
Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	20	1	1	1			1	1	1	1
Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	100			1						1

Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	80		1					1
Хромовокислый натрий	AQ.SOL	Na2CrO4	DIL	60	2	1		3	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хромовые квасцы					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	100								1	1
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	120									
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	40	2	1		1				1	
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	80						2	2	1	1
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	60	1	1				1	1	1	1
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	40	1	1	1	1		1	1	1	1
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	20	1	1		1			1	1	
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	60	2	1		1				1	
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	80		2		1				1	
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	100	_	2	_	1		_		1	
Хромовые квасцы		KCr(SO4)2	ND	120									
Хромовые квасцы	AQ.SOL	KCr(SO4)2	SAT	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хромовый раствр для нанесения покры	ытия				ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	100			1						1
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	120			1						1
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	80			1	2					1
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	40	1		1	1					1
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	60	2		1	1					1
Хромовый раствр для нанесения													
покрытия			COMM	20	1	3	1	1					1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Хторид аммония					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	120									
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	80		2	2						
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	60	3	1	1	1					
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	40	2	1	1	1					
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	20	1	1	1	1		1	1	2	
Хторид аммония	AQ.SOL	NH4F	25	100			3					3	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Царская водка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	80									
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	20	2	3	2	2		3	3	2	1
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	120									
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	40	2	3		2					
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	100									
Царская водка		3HCI+1HNO3	100	60	2	3		2				·	

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Цианид калия					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	40	1	1	1	1		1			1
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	100									1
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	80		2		1					1
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	60	1	1	2	1		1			1
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	120					•				1
Цианид калия	AQ.SOL	KCN	SAT	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Цианид меди					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	100									1

Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	80								1
Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	60		1	1					1
Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	40	3	1	1					1
Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	20	3	1	1	1	1	1	1	1
Цианид меди	AQ.SOL	Cu(CN)2	ALL	120								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Цианид серебра					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	80			1						1
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	60	1	1	1						1
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	120									
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	40	1	1	1				1		1
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Цианид серебра	AQ.SOL	AgCN	ALL	100			1						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Цианид цинка					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	120									
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	100									
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	80									
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	60	1		1						
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	40	1		1						
Цианид цинка	AQ.SOL	Zn(CN)2	ALL	20	1		1	1			1		

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Цианистая ртуть					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Цианистая ртуть	AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Цианистая ртуть	AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	120			1						1
Цианистая ртуть	AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	100			1						1
Цианистая ртуть	AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	80		1	1	1				·	1
Цианистая ртуть	AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	40	1	1	1	1				1	1

AQ.SOL	Hg(CN)2	ALL	60	1	1	1	1				1	1
,	·									•	•	•
СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
				PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
AQ.SOL	NaCN	ALL	120			1						1
AQ.SOL	NaCN	ALL	20	1	1	1	1		1	1	1	1
AQ.SOL	NaCN	ALL	40	1	1	1	1			1	1	1
AQ.SOL	NaCN	ALL	60	1	1	1	1			1	1	1
AQ.SOL	NaCN	ALL	100			1				2	2	1
AQ.SOL	NaCN	ALL	80		2	1	2			1	1	1
	AQ.SOL AQ.SOL AQ.SOL AQ.SOL AQ.SOL AQ.SOL	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА AQ.SOL NaCN AQ.SOL NaCN AQ.SOL NaCN AQ.SOL NaCN AQ.SOL NaCN AQ.SOL NaCN	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. AQ.SOL NaCN ALL	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т°С AQ.SOL NaCN ALL 120 AQ.SOL NaCN ALL 20 AQ.SOL NaCN ALL 40 AQ.SOL NaCN ALL 60 AQ.SOL NaCN ALL 100	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C ———————————————————————————————————	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Мат ПВХ ПП PVCU PP-H AQ.SOL NaCN ALL 120 AQ.SOL NaCN ALL 20 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 40 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 60 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 100 AD.SOL NACN ALL	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал кор ПВХ ПП ПВДФ РVCU РР-Н РVDF AQ.SOL NaCN ALL 120 1 1 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 20 1 1 1 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 40 1 1 1 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 40 1 1 1 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 40 1 1 1 1 1 AQ.SOL NaCN ALL 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал корпуса ———————————————————————————————————	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал корпуса ———————————————————————————————————	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал корпуса N ПВХ ПП ПВДФ ХПВХ АБС NBR PVCU PP-H PVDF PVCC ABS	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал корпуса NBR ЕРDM AQ.SOL NaCN ALL 120 1<	СОСТОЯНИЕ ФОРМУЛА КОНЦ. Т °C Материал корпуса Материал уплотнен ПВХ ПП ПВДФ ХПВХ АБС NBR ЕРDM FPM PVCU PP-H PVDF PVCC ABS FPM AQ.SOL NaCN ALL 120 1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Циановодородная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	20	1	1	1			2	1	1	1
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		80			1						1
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		100			1						1
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		120			1						
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		20	1	1	1	1		2	2	2	1
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	40	1	1	1			2	2		1
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		60	2	1	1	1					1
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	120									
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	80									
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	60	1	1	1			3	3		1
Циановодородная кислота	TECH.P	HCN		40	1	1	1	1		3			1
Циановодородная кислота	AQ.SOL	HCN	DIL	100									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Циклогексан					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	40	3	2	1	3	1		3		1
Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	20	3	1	1	3	1	1	3	1	1
Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	60		2	1		1				1

Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	100		1	1		1
Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	120		2	1		
Циклогексан	TECH.P	C6H12	100	80		1	1		1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Циклогексанол					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	80			1		1				1
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	100			2		1				1
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	20	3	1	1	3	1	2	3	1	1
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	40	3	2	1	3	1			1	1
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	60		3	1		1				1
Циклогексанол	TECH.P	C6H11OH	100	120					1				
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	100					1				1
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	80					1				1
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	60		3	3		1				1
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	40		3	2		1				1
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	120				·	1			·	·
Циклогексанон	TECH.P	C6H10O	100	20	3	2	1	3	1	3	2	3	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ІИЯ
Четырёххлористый углерод					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	20	3	3	1	3		3	3	1	1
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	120									1
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	40	3		1					1	1
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	60			2					1	1
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	80									1
Четырёххлористый углерод	TECH.P	CCI4	100	100									1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кор	опуса		N	Т атериал	уплотнен	ия
Щавелевокислый натрий					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				

Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	40	1		1					1
Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	120								
Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	100								
Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	60	2		2					1
Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	20	1	1	1	1	1	1	1	1
Щавелевокислый натрий	AQ.SOL	Na2C2O4	SAT	80								

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Эпихлоргидрин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	40			3						1
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	120									
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	20		3	3	3		3	3	3	1
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	60									
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	80									
Эпихлоргидрин	TECH.P	C3H5CIO	100	100					·				

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Этилакрилат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	20	3		1			3	2	3	1
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	60			3						1
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	120									
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	100									1
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	80			3						1
Этилакрилат	TECH.P	CH2=CHCOOCH2CH	100	40	3		2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Этилацетоацетат					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	120									
Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	20			1			3	1	3	1
Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	40			2				1		1
Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	60			3						1

Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	100					1
Этилацетоацетат	TECH.P	CH3COCH2COOCH2	100	80		3			1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	опуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Этиленгликоль					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	120									
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	100		1	1						1
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	80		1	1					2	1
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	60	2	1	1			2	1	1	1
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	40	1	1	1			1	1	1	1
Этиленгликоль	TECH.P	HOCH2-CH2OH	100	20	1	1	1	1	·	1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ия
Этилендиамин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	120									
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	100									
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	80									
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	60			3			3	1	3	
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	40			2			2	1	2	1
Этилендиамин	TECH.P	NH2CH2CH2NH2	100	20	2	3	1			2	1	2	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	1атериал	уплотнен	ІИЯ
Этиленхлоргидрин					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	80									
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	120									
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	60	3	2		3					
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	100									
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	40	3	1		3			3		
Этиленхлоргидрин	TECH.P	CICH2CH2OH	100	20	3	1	1	3		3	3		

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C	Материал корпуса	Материал уплотнения

Этиловый эфир монохлоруксусной кис	слоты				ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	100									
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	20	2	1	1			3	1	2	1
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	80									
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	120									
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	60		1							1
Этиловый эфир монохлоруксусной													
кислоты	TECH.P	CICH2COOCH2CH3	100	40		1	2						1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	опуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Этиловыйспирт					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Этиловыйспирт	AQ.SOL	СН3СН2ОН	96	120			1						1
Этиловыйспирт	AQ.SOL	CH3CH2OH	96	100			1						1
Этиловыйспирт	AQ.SOL	CH3CH2OH	96	80		2	1	3		2	1	1	1
Этиловыйспирт	AQ.SOL	CH3CH2OH	96	60	2	2	1	2		2	1	1	1
Этиловыйспирт	AQ.SOL	CH3CH2OH	96	40	1	1	1	2		1	1	1	1
Этиловыйспирт	AQ.SOL	CH3CH2OH	96	20	1	1	1	1		1	1	1	1

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал ко	рпуса		N	Латериал	уплотнен	ия
Эфир этила					ПВХ	ПП	ПВДФ	ΧΠВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				1
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	40	3		1						1
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	120									
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	100									
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	80									
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	20	3	3	1	3		3	3	3	1
Эфир этила	TECH.P	CH3CH2OCH2CH3	100	60									

НАЗВАНИЕ	СОСТОЯНИЕ	ФОРМУЛА	конц.	T °C		Мат	ериал кој	рпуса		Материал уплотнен			ия
Янтарная кислота					ПВХ	ПП	ПВДФ	ХПВХ	АБС	NBR	EPDM	FPM	PTFE
					PVCU	PP-H	PVDF	PVCC	ABS				
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	20	1	1	1	1		1	1	1	1
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	120			2						
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	100			1						1
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	80		2	1	2					1
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	60	1	1	1	1					1
Янтарная кислота		COOH(CH2)2COOH	ND	40	1	1	1	1	·				1