
석면조사 결과보고서



배재대학교아펜젤러관 석면조사

2014. 02.



❤scsc 석면안전관리지원센타 |주|

대전광역시 중구 동서대로1356 201호

TEL: 1661-5404 FAX: 042)524-1789

목 차

- 1. 석면조사 종합결과표
- 2. 석면조사 개요
- 3. 석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표
- 4. 석면건축물 위해성 평가
- 5. 시료분석결과서
- 6. 조사기관 지정서 사본

1.석면조사 종합 결과표

1.조사현황

₩TL	건축물소재지	대전광역시 서구 배재로 155-40				
현장	의뢰처(소유주)	배재대학교			TEL	042-520-5114
조사대상구분	☑ 건축물	<u> </u>	☑ 설비[파이프,보온재,개스킷,패킹재,실링재 등]			l,패킹재,실링재 등]
용도 및 구조	■ 주용도 : 교육인	교육연구및복지시설 💴 🔳 구조 :철근콘크리트조				
조사목적	석면안전관리법에 따른 석면지도용					
조사책임자	박준근 - 대기환경기사 93202130466Z 건물연면			격 7,454.29㎡		7,454.29 m²
조사자	최범규 - k.s13-87-0002호		7 154 00 m²		PRES.	
분석자	안은지 - 분석학사		조사연면적			7,454.29 m²

2.석면조사결과

종류	석면함유의심자재	분석결과	석면종류 및 함유량	시료수	석면함유면적
지붕재	슬레이트	검출	백석면(Chrysotile)10%	1	6.25 m²
∳ scsc	텍스	검출	백석면(Chrysotile)4%	9	3,797.04 m²
천장재	석고보드	불검출	없음	5	_
신경제	흡음재	불검출	없음	2	_
	페인트	불검출	없음	1	_
	타일	불검출	없음	1	_
	페인트	불검출 🗆	없음	1	_
	마감재	불검출	없음	1	_
벽 체	흡음재	불검출	없음	1	-
	밤라이트	검출	백석면(Chrysotile)10%	2	32.88 m²
	수성페인트	불검출	없음	1	SCSC.
	석고보드	불검출	없음	ERI	_
	비닐계타일	불검출	없음	3	_
바닥재	타일	불검출	없음	1	_
	블록	불검출	없음	1	_
	회반죽	불검출	없음	1	
ווד זה ווע	보온재	불검출	SCSC 없음	2	_
배관재	개스킷	검출	백석면(Chrysotile)20%	1	0.04 m²
		3,8	36.21 m²		

- 산업안전보건법 제38조의2 동법 시행령 제30조의4, 석면안전관리법 제22조제1항, 같은 법 시행규칙 제26조제1항 에 의하여 석면조사 결과에 대한 보고서를 제출합니다.

2014년 02월 11일



석면안전관리지원센타 | 주

노동부2012-120004호 석면조사기관



2.석면조사 개요

가. 조사개요

배재대학교아펜젤러관 석면조사는 **산업안전보건법 제 38조의 2, 석면안전관리법 제5장 21조** 에 근거하여 현장 조사와 시료채취 및 분석을 하였습니다.

나. 조사목적

- ①『석면안전관리법』시행으로 공공기관 건축물에 대한 석면조사 및 석면지도 작성이 의무화됨에 따라 공공 건축물에 대하여 석면 사용실태를 조사
- ② 조사된 석면사용 실태 및 관리현황을 근거로 석면지도 작성하고 석면실태 조사결과를 토대로 효율적으로 석면을 관리하고 석면안전 관리체계를 구축하여 석면으로부터 시민 건강보호 및 안전한 생활환경을 조성하기 위함.

다. 조사방법

석면조사는 "산업안전보건법" 시행규칙 제 80조의 4에 따라

- ① 건축도면, 설비제작 도면 또는 사용자재 이력 등을 통하여 석면함유여부에 대한 예비조사를 실시하고 조사대상의 현황을 참고하여 육안조사를 실시하였습니다.
- ② 건축물에 사용된 자재 중에서 석면함유 의심물질에 대하여는 성질과 상태가 다른 부분을 구분하여 "고용 노동부 고시"제2012-9호 [석면조사 및 안정성 평가 등에 관한 고시]에 따라 시료를 채취 및 분석조사를 하였습니다.

[참고]

- ① 기관석면조사 이후 건축물이나 설비의 유지, 보수 등으로 물질이나 자재의 변경이 있는 경우에는 해당부분에 대하여 기관석면조사를 실시하여야 합니다.
- ② 기관석면조사실행 이후 해당 건축물의 공사(해체, 철거, 보수, 등)진행전 또는 진행 중에 석면조사당시 구조적으로 조사자의 접근이 용이하지 않은 구역이나 노출되지 않은 부분(예> 2,3중 덧시공)에서 석면함유가 의심되는 자재가 발견되는 경우 석면안전관리지원센타(주) ☎1661-5404로 통보하여, 재조사가 이루어져야 합니다.

라. 현장사진



5층 복도 (천장재:텍스, 벽체:콘크리트 바닥:비닐계타일)

**천장재-텍스:석면검출



A502호실 (천장재:텍스, 벽체:중공블럭 바닥:비닐계타일) **천장재-텍스:석면검출



A506호실 (천장재:텍스, 벽체:중공블럭 바닥:비닐계타일)

**천장재-텍스:석면검출



A512호실 (천장재:텍스, 벽체:중공블럭 바닥:비닐계타일) **천장재-텍스:석면검출



5층 경사로 계단 (천장재:텍스, 벽체:콘크리트 바닥:비닐계타일)

**천장재-텍스:석면검출



4층 복도





3. 석면함유자재 균질부분 함유면적 집계표

구분	석면함유건축자재	석면종류 (함유율)	균질구분	면적	소계
. 지붕	(슬레이트)	백석면 (10%)	1층 폐지창고 - 2.5 * 2.5	6.25™	
천장	No.非	백석면 (4%)	지하1층 매점 - 5.1 * 3.3 1층 102,104,106108호, 111호~117호 2층 201,201-1,201-2, 201-3,203호 3층 301호~320호, 복도일부 포함 4층 401호~420-1호, 복도일부 포함 5층 501호~522호, 복도 (화장실 제외)	16.83㎡ 714.56㎡ 캐드면적 산출 109.2㎡ 캐드면적 산출 844.99㎡ 캐드면적 산출 844.99㎡ 캐드면적 산출 1,266.47㎡ 캐드면적 산출	3,836.21㎡
벽체	No. 25 이번 사 15 이번 안전 관리제 연변되 (밤라이트)	백석면 (10%)	지하1층 103호실 - 8.2*2.4 1층 102호실 -(6.0*2.5)-(0.9*2.0)	19.68 m² 13.2 m²	
배관	(개人叉)	백석면 (20%)	지하1층 발전기 -(0.125*0.125*3.14)- (0.1*0.1*3.14)] *2개	0.04 m²	
	총 선	석면함유기	다재면적 3,836.21㎡		

- ** 균질지역 구분에 관한 근거 **고용노동부 고시 2012-9호 제4장 2**
- ** 건축물의 석면면적은 조사자의 실측에 의한 것이며 측정위치 및 방법에 따라 다소 차이가 있을수 있습니다.

4.석면건축물 위해성 평가

■ 『석면안전관리법 시행규칙』제28조 제1항, 『환경부고시 제2012-81호』 "석면건축물의 위해성 평가 방법 "에 따라 다음 항목의 석면건축자재의 위해성 평가를 실시합니다.

1.평가

			점수			
석면함유자재	항목	상세항목	슬레	텍스	밤라	개스
			이트		이트	킷
		비산성	1	1	0	0
	물리적 평가	손상상태	0	0	0	0
		석면함유량	1	1	1	1
소개이트(0+)	레이트(St) 진동,기류,누수에 의한 · 텍스(T) 잠재적 손상 가능성 평가 · 라이트(Tb) 버스킷(Gk) 건축물 유지 보수 활동에 기인한 손상 가능성 평가	진동에 의한 손상가능성	0	0	0	0
		기류에 의한 손상가능성	0	0	0	0
		누수에 의한 손상가능성	0	0	0	0
		유지보수형태	1	1	1	1
기스첫(GK)		유지보수빈도	1	1	1	1
		상주인원 또는 거주자 수	1	1	1	1
	인체 노출 가능성 평가	구역의 사용빈도	1	2	2	2
		구역의 1일 평균사용시간	2	2	2	2

2.결론

석면함유자재	점수	위해성등급
슬레이트(St)	8	낭
텍스(T)	9	낮음
밤라이트(Tb)	8	낮음
개스킷(Gk)	8	낮음

■ 관련근거-별첨

5.시료분석결과서

분 석 결 과 서

■고형시료 중 석면 문서발급No : ASC140104-01~35

		9	기뢰처 정보			
의뢰처		배재대학교 ************************************		TEL	042-520-5114	
	용역명	배재대학교 0	h펜젤러관 석면조사			
	시료채취장소	대전광역시 서	H구 배재로 150-44			
	≯scsc	분 석 결 과		분석연구	분석연구원: 안 은 지	
시료 번호	채취위치	자재종류	분석 석면	결과 비석면심	로유	법적기준 (중량대비1%이하)
No.1	5층 복도 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %	00		석면 1% 초과
No.2	5층 복도 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %	50		석면 1% 초과 ◆scsc
No.3	5층 복도 바닥	비닐계타일	불 검 출			<u> </u>
No.4	5층 남자화장실 벽체	타일	불 검 출			-
No.5	5층 여자화장실 바닥	타일	ERO ^{불 검 출}			-
No.6	4층 복도 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %			석면 1% 초과
No.7	4층 복도 벽체	페인트	불 검 출		→ SCSC	-
No.8	5층 (북쪽) 복도 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %			석면 1% 초과
No.9	4층 복도 바닥	비닐계타일	불 검 출			-
No.10	4층 복도 천장	석고보드	불검출			-
No.11	4층 홀 조형벽체	마감재	불 검 출			_
No.12	3층 복도 천장	석고보드	불 검 출			_
No.13	306호 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %			석면 1% 초과
No.14	2층 여자화장실 천장	흡음텍스	불 검 출			-
No.15	2층 복도 천장	석고보드	불 검 출			_

시료	=11=101=1	71777	분석	결과	법적기준
번호	채취위치	자재종류	석면	비석면섬유	(중량대비1%이하)
No.16	208호 벽체	흡음재	불 검 출		-
No.17	208호 천장	흡음재	불 검 출		-
No.18	210호 천장	페인트	불 검 출		-
No.19	201-2호 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %		석면 1% 초과
No.20	202호 바닥	블록	불 검 출		-
No.21	202호 바닥	회반죽	불성출		-
No.22	102호 칸막이	밤라이트	백석면(Chrysotile) 10 %		석면 1% 초과
No.23	102호 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %		석면 1% 초과
No.24	112호 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %	and a second	석면 1% 초과
No.25	지하1층 AV103 칸막이	밤라이트	백석면(Chrysotile) 10 %		석면 1% 초과
No.26	지하1층 매점 천장	석고보드	불검출	90	-
No.27	지하1층 매점 바닥	비닐계타일	불 검 출		∳ scsc
No.28	지하1층 매점 천장	텍스	백석면(Chrysotile) 4 %		석면 1% 초과
No.29	지하1층 기계실 벽체	수성페인트	불 검 출		-
No.30	지하1층 펌프실 배관	보온재	ERO ^{불 검 출}		-
No.31	지하1층 발전기실 발전기	개스킷	백석면(Chrysotile) 20 %		석면 1% 초과
No.32	지하1층 발전기실 배관	보온재	불 검 출	scsc	-
No.33	1층 폐지 창고 지붕	슬레이트	백석면(Chrysotile) 10 %		석면 1% 초과
No.34	102호 벽체	석고보드	불 검 출		-
No.35	1층 복도 천장	석고보드	불건 출		-

분석방법

편광현미경을 이용한 시야 평가법(PLM)

- 『석면조사 및 정도관리규정 제4조 2항 , 고용노동부 고시 제 2012-9호』



석면안전관리지원센타 | 주

노동부2012-120004호 석면조사기관

6.조사기관 지정서 사본

제2012-120004호

석면조사기관 지정서(변경)

기 관 명	석면안전관리지원센타주식회사				
소 재 지	(301-807) 대전 호	(301-807) 대전광역시 중구 동서대로 1356 (목동) 201호 (목동) 201 호			
대표자성명	송영식				
	총 대행(지정) 한 계	사업장(0)개소, 근로자(0)명			
지정사항	관 할 지 역 대행(지정) 한계	사업장(0)개소, 근로자(0)명			
	대행(지정) 지역	석면조사			

※ 준수사항

- 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 고용노동지방관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조하여야 한다.
- 2. 석면조사기관은 지정받은 기관은 산업안전보건법령에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.

『산업안전보건법』제38조의2 규정의 의하여 석면조사기관으로 지정합니다.

2012. 6. 28

대전지방고용노동청장 기기