Испытательная лаборатория «Стройконтроль-Заречье»
Аттестат аккредитации № ИЛ-0417-3Р
ул. Заводская, 17, г. Заречинск, тел. (4852) 55-31-07

Протокол испытаний № 482/26

от 12 октября 2026 г.

1. Общие сведения

Заказчик	ООО «Монолит-Строй Заречье»
Объект	Жилой дом по ул. Речной, 40, корпус 2
Наименование продукции	Бетон тяжёлый класса В25, образцы-кубы 100 × 100 × 100 мм
Дата изготовления образцов	14.09.2026
Даты испытаний	21.09.2026 (серия 1), 12.10.2026 (серия 2)
Метод испытаний	ГОСТ 10180-2012
Условия испытаний	температура 20 ± 2 °С, относительная влажность 62 %

2. Средства измерений

– Пресс гидравлический ПГ-1000, зав. № 3147, поверка до 03.2027
– Штангенциркуль ШЦ-I-250, зав. № 88210, поверка до 11.2026
– Весы лабораторные ВЛ-15, зав. № 5512, поверка до 05.2027

Образцы доставлены в лабораторию представителем заказчика в день изготовления и хранились в камере нормального твердения. Перед испытанием каждый образец осматривали и измеряли с точностью до 0,1 мм.

Отбор проб и изготовление образцов выполнены заказчиком; лаборатория не несёт ответственности за представительность проб.

3. Результаты испытаний

№ образца	Размеры, мм			Масса, г	Разрушающая нагрузка, кН	Прочность, МПа
	a	b	h			
Серия 1 – возраст 7 суток						
1-1	100,2	99,8	100,1	2398	228,4	21,7
1-2	100,0	100,3	99,9	2411	236,9	22,4
1-3	99,7	100,1	100,2	2387	221,6	21,1
Среднее значение по серии						**21,7**
Серия 2 – возраст 28 суток						
2-1	100,1	100,0	99,8	2405	352,8	33,5
2-2	99,9	100,2	100,0	2419	368,1	34,9
2-3	100,3	99,8	100,1	2392	341,5	32,4
Среднее значение по серии						**33,6**

Прочность приведена к базовому образцу размером 150 мм с масштабным коэффициентом 0,95.

4. Заключение

Средняя прочность бетона на сжатие в возрасте 28 суток составила 33,6 МПа. Это значение превышает требуемую прочность для класса В25 при нормативном коэффициенте вариации 13,5 %.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания. Протокол не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения лаборатории.

Испытания провёл: инженер-лаборант Н. С. Голубева

Начальник лаборатории: А. В. Мирошников