



MAYUCSA
MATERIALES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES EN BLOQUERA BESSER

2023-01-05 16:13:18

FOLIO: 16

HOROMETRO INICIAL: 9599.200

HOROMETRO FINAL: 9699.200

DIFERENCIA: 100.000

PRODUCTO
Block – 15 x 20 x 40 – 2

TIPO DE POLVO	2do Turno
N° DE BANDEJAS BRUTAS	Bandejas_p158roducidas
N° DE PIEZAS	632
CONSUMO DE CEMENTO	2970.00
Grs. CEMENTO POR PIEZA	4.714
TIEMPO DE LLENADO	5.00
CONSUMO DE ADITIVO	100.20
HUMEDAD	6.00
PESO PROMEDIO	4.890
PESADAS	2

CAMBIOS DE DOSIFICACIÓN								
LATAS		GRAVILLA		% AGREGS.		KG De Cemento P/ barcada	N° De Barcadas	TOTAL CEMENTO
LATA	SEGS.	LATA	SEGS.	POLVO	GRAVILLA			
24.00	55.00	24.00	55.00	33%	33%	198.00	15	2970.00
		24.00	55.00		33%			

Alfredo Chan
Coordinador de TI