



**MAYUCSA**  
MATERIALES DE YUCATÁN, S.A. DE C.V.

## REPORTE DIARIO DE PRODUCCIÓN Y MOVIMIENTO DE MATERIALES EN BLOQUERA BESSER

2023-01-05 16:13:18

**FOLIO:** 16

**HOROMETRO INICIAL:** 9599.200

**HOROMETRO FINAL:** 9699.200

**DIFERENCIA:** 100.000

PRODUCTO
Block – 15 x 20 x 40 – 2

<b>TIPO DE POLVO</b>	2do Turno
<b>N° DE BANDEJAS BRUTAS</b>	Bandejas_p158roducidas
<b>N° DE PIEZAS</b>	632
<b>CONSUMO DE CEMENTO</b>	2970.00
<b>Grs. CEMENTO POR PIEZA</b>	4.714
<b>TIEMPO DE LLENADO</b>	5.00
<b>CONSUMO DE ADITIVO</b>	100.20
<b>HUMEDAD</b>	6.00
<b>PESO PROMEDIO</b>	4.890
<b>PESADAS</b>	2

CAMBIOS DE DOSIFICACIÓN								
LATAS		GRAVILLA		% AGREGS.		KG De Cemento P/ barcada	N° De Barcadas	TOTAL CEMENTO
LATA	SEGS.	LATA	SEGS.	POLVO	GRAVILLA			
24.00	55.00	24.00	55.00	33%	33%	198.00	15	2970.00
		24.00	55.00		33%			

---

Alfredo Chan  
Coordinador de TI