

RESINA EPOXI

Componente A (resina base)

Líquido viscoso transparente, compuesto principalmente por bisfenol A y grupos epóxidos. Los grupos epóxidos son los responsables de la reacción química que ocurre al mezclarse con el componente B, el endurecedor, lo que da lugar al proceso de curado. En esta reacción, la resina líquida se transforma en un material sólido y resistente.

Normalmente, se maneja a temperaturas de 20°C a 30°C, y a estas temperaturas mantiene su fluidez sin problemas, facilitando el proceso de mezcla y aplicación.

En muchas formulaciones, este componente puede mezclarse con rellenos como fibras de vidrio, cargas minerales o pigmentos para mejorar la resistencia mecánica, modificar su apariencia o mejorar su comportamiento térmico.

40 minutos tiempo de trabajo
Auto nivelante



MCKENNA GROUP®



- Revise que el envase esté en perfectas condiciones antes de abrirlo.
- Se puede almacenarse durante largos períodos de tiempo en condiciones adecuadas (lugar fresco y seco).

Desarrollado por:
MCKENNA GROUP S.A.S
NIT. 901316016-3
BOGOTÁ - COLOMBIA
Descarga ficha técnica en:
www.mckennagroup.co



500 mL/g



MCKENNA GROUP®

RESINA EPOXI

Componente B (endurecedor)

Materia prima grado industrial

Líquido ligeramente viscoso transparente, compuesto principalmente por aminas que actúan como agentes de curado al reaccionar con los grupos epóxidos del componente A. Durante esta reacción, los grupos amino atacan los anillos epóxidos, lo que genera enlaces entre las moléculas de resina y forma una red tridimensional sólida, que es lo que da lugar al endurecimiento o curado de la resina epoxi.

Altamente reactivo con los grupos epoxi de la resina base. Esta reacción es exotérmica (libera calor) y provoca la reticulación o curado de la resina.



- No es comedogénico.
- Revise que el envase esté en perfectas condiciones antes de abrirlo.

- Se puede almacenar durante largos períodos de tiempo

Desarrollado por:
MCKENNA GROUP S.A.S
NIT. 901316016-3
BOGOTÁ – COLOMBIA
Descarga ficha técnica en:
www.mckennagroup.co



7 700165 002330

500 mL/g

Resistente a la decoloración