

FISA TEHNICA

1. DESCRIERE

Eurokraft Gloss

Serie de cerneala flexo și roto pe bază de apă pentru imprimarea pe mai multe tipuri de hârtie pentru pungi și saci.

2. CARACTERISTICI

Seria **Eurokraft Gloss** :

- Luminozitate ridicată; este influențată de gradul de absorbție a suportului.
- Calitate bună de imprimare
- Rezistență bună la frecare
- Printabilitate bună și stabilitate pH chiar și pe perioade lungi de timp;
- Formulare fără filler

3. APLICATII

Seria de cerneluri Eurokraft Gloss a fost concepută în special pentru postprint de înaltă calitate pe hârtie ondulată acoperită; de-a lungul anilor, caracteristicile acestei formulări au condus la extinderea utilizării seriei la toate tipurile de hârtie și tehnici de imprimare (flexo și rotogravură).

- Flexo: seria este potrivită pentru aniloxuri cu volum redus echipate, cu lamă de doctor (sau lamă de doctor cu cameră) și uscătoare de aer.
- Rotogravură: recomandăm gravarea electronică helioclisiografică cu ecrane de 70/80 linii și 25 microni adâncime

4. SUPORTURI

Cernelurile Eurokraft Gloss sunt potrivite pentru următoarele substraturi:

- Hartie kraft
- Hartie lucioasă și semilucioasă

5. MANIPULARE GENERALA

5.1. Depozitare:

- Temperatura de depozitare: de la 5°C la 35°C
- Termen de valabilitate: 12 luni în condițiile de mai sus

5.2. Eliminarea deșeurilor

- Eliminarea deșeurilor de cerneluri flexografice trebuie făcută cu grijă. Acest lucru trebuie efectuat în conformitate cu bunele practici industriale și cu respectarea tuturor reglementărilor corespunzătoare.

Pentru informații privind manipularea, consultați fișa cu datele de securitate

6. CONDITII DE IMPRIMARE

6.1. Viscositate

Cernelurile trebuie sa fie bine agitate si omogenizate inainte de diluarea cu apa.

Viscositatea optima de imprimare depinde de parametri de imprimare (viteza, presiune etc).

Rezultate bune au fost obtinute la urmatoarele viscositati:

- Flexo: 17-20 sec at 20 °C (Din cup N°2) dilutie 15%-20% apa
- Roto: 14-16 sec at 20 °C (Din cup N°2) dilutie 25%-30% apa

6.2. Aditivi

Antispumant

In conditii normale de imprimare nu este nevoie de o cantitate suplimentara de antispumant. In unele cazuri, pentru o imprimare de lunga durata, poate fi necesar sa adaugati cantitati mici de antispumant (0,5-1%) pentru controlul spumei in vasul de cerneala.

Va sugeram sa diluati antispumantul cu apa (1:1) inainte de a-l utiliza.

6.3. Solutii de spalare

Solutii apoase de etanol si detergenti.

6.4 Cilindri / plăci

Seria Eurokraft Gloss este potrivita pentru toate tipurile de anilox și diferite tipuri de plăci.

7. PRECAUTII

Buna folosire a produsului depinde de :

- Controlul greutatii filmului (cerneala sau aditivi)
- Uscarea adecvata in prese (pentru a va asigura ca imprimarea este uscata inainte de conversie).

Alegerea si controlul greutatii, uscarii, substratului si aditivilor sunt cerinte tehnice ale imprimarii pentru care echipa tehnica Euroink Distribution poate oferi asistenta sub forma de sugestii sau suport direct.

8. TERMENI

Lista aplicațiilor, substraturilor și proceselor furnizate în acest document nu este exhaustivă.

Vă rugăm să contactați reprezentantul local Euroink Distribution pentru evaluarea tehnică completă a cererii sau procesului dumneavoastră.

9. ASISTENTA TEHNICA / CONTACT

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati echipa locala Euroink Distribution.

05 Ianuarie 2023

Produsele noastre sunt destinate vanzarii catre utilizatorii profesionisti. Informatiile incluse aici sunt informatii generale concepute pentru a ajuta clientii in determinarea caracterului adecvat al produselor noastre pentru aplicatiile lor. Toate recomandarile sunt facute fara garantie, intrucat aplicarea si conditiile de utilizare sunt in afara controlului nostru. Va recomandam sa va asigurati ca fiecare produs indeplineste cerintele lor in toate privintele inainte de a incepe un tiraj. Nu exista nici o garantie implicita de vandabilitate sau potrivire pentru scopul produsului sau a produselor descrise aici. In nici un caz , Euroink Distribution nu va fi raspunzator pentru daune de orice natura care decurg din utilizarea sau increderea bazata pe aceste informatii. Modificarile aduse produsului din motive de imbunatatiri pot fi facute fara o notificare ulterioara. Acest document este valabil fara semnatura.