

# 中华人民共和国专业标准

**ZBG**51079—87

## W61-34 草绿有机硅耐热漆

Grass Green Silicene Heat Resistant Paint

1987-02-04 发布 1987-05-01 实施

## 中华人民共和国专业标准

**ZB G**51 079—87

## W61-34 草绿有机硅耐热漆

代替 HG 2—637—74

#### 1 产品概述

#### 1.1 组成

该漆是由有机硅树脂、乙基纤维、耐高温颜料及体质颜料,以及混合有机溶剂调制而成。

#### 1.2 特性

具有良好的耐热性、耐油性和耐盐水性。

#### 1.3 用途

用于各种耐高温又要求常温干燥的钢铁设备与零件的涂覆。

#### 2 技术要求

产品应符合下表各项技术要求。

项	目	指	标	
漆膜颜色和外观		草绿色、色调不定、漆膜平整光滑		
粘度(涂-4 粘度计),s		60~	60~120	
细度,µm	不大于	5	0	
遮盖力 <b>,g/m²</b>	不大于	8	0	
干燥时间,h	不大于			
表干		•	3	
实干		1	8	
柔韧性,mm		1		
冲击强度,kg•cm		50		
耐盐水性		不起泡、不生锈		
耐油性(浸于 80±2℃,SY 1502-77 炮用润滑脂中 24h)		不起泡、不脱落		
耐热性(400±10℃,6h)		冲击强度通过 <b>20kg • cm</b>		

#### 3 试验方法

#### 3.1 漆膜制备

按 GB 1727—79《漆膜一般制备法》,厚度为 30±5μm。

#### 3.2 漆膜颜色和外观

按 GB 1729—79(1985 年确认)《漆膜颜色及外观测定法》进行。

#### 3.3 粘度

按 GB 1723—79《涂料粘度测定法》中乙法进行。

3.4 细度

按 GB 1724—79《涂料细度测定法》进行。

3.5 遮盖力

按 GB 1726—79《涂料遮盖力测定法》进行。

3.6 干燥时间

按 GB 1728-79《漆膜、腻子膜干燥时间测定法》,表干按乙法,实干按甲法进行。

3.7 柔韧性

按 GB 1731—79《漆膜柔韧性测定法》进行。

3.8 冲击强度

按 GB 1732—79《漆膜耐冲击测定法》进行。

3.9 耐盐水性

接 3.1 规定制备漆膜,四周与背面以蜡封闭,浸于温度 25±1 $\mathbb{C}$ 的 3%盐水中 7h,取出擦干,再放入温度 25±1 $\mathbb{C}$ ,相对湿度 90±5%的湿热箱中 17h,这样反复处理四个周期,取出观察。

3.10 耐油性

按 HG2-1611-85《漆膜耐油性测定法》中第 2、3 章进行。

3.11 耐热性

按 GB 1735—79《漆膜耐热性测定法》处理后,再按 GB 1732—79《漆膜耐冲击测定法》进行。底材采用符合 GB 699—65 的 10 号或 20 号普通碳素钢喷砂钢板(50mm×120mm×0.45~0.55mm)。

#### 4 验收规则

- **4.1** 产品由生产厂的检验部门按本标准规定进行检验,并保证所有出厂产品都应符合本标准的技术指标,产品应有合格证,必要时另附使用说明及注意事项。
- **4.2** 接收部门有权按本标准的规定,对样品进行检验,如发现产品质量不符合本标准技术指标规定时,供需双方共同按 GB 3186—82《涂料产品的取样》重新取样进行复验。如仍不符合本标准技术指标规定时,产品即为不合格,接收部门有权退货。
- 4.3 产品按 GB 3189—82 进行取样,样品应分两份,一份密封贮存备查,另一份作检验用样品。
- **4.4** 供需双方应对产品包装及数量进行检查核对,如发现包装有损漏,数量有出入等现象时,应即时通知有关部门。
- 4.5 供需双方在产品质量上发生争议时,由产品质量监督检验机构执行仲裁检验。

#### 5 包装、标志、贮存和运输

- 5.1 产品应贮存于清洁、干燥、密封的容器中,容器附有标签,注明产品型号、名称、批号、重量、生产厂名及生产日期。
- **5.2** 产品在存放时应保持通风、干燥,防止日光直接照射,并应隔绝火源,远离热源,夏季温度过高时应设法降温。
- 5.3 产品在运输时,应防止雨淋、日光曝晒,并应符合运输部门有关的规定。
- **5.4** 产品在符合 **5.2、5.3** 条的贮运条件下自生产之日算起有效贮存期为半年。超过贮存期,可按本标准规定的项目进行检验,如果符合技术要求,仍可使用。

## 附录 A 施 工 参 考 (参考件)

- A1 待涂制品应预先除油、除污,最好再经喷砂处理。
- **A2** 一般为常温干燥,如烘干,则效果最好。
- A3 以甲苯作稀释剂,最好采用喷涂方法,也可采用刷涂方法,但不易干燥。
- **A4** 贮存过程中如发现沉淀,使用时应搅匀后再用。
- A5 因耐汽油性较差,施工选料时应注意。

#### 附加说明:

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会提出,由涂料产品标准分技术委员会归口。

本标准复审起草单位:西安油漆总厂。

本标准复审起草人:贺莎草、华天伟。