


FAENAS SECTOR LAS LOAS



SECTOR LAS LOAS
COMUNA DE ANDACOLLO
IV REGION – CHILE

1. INTRODUCCION.

El presente informe corresponde al estudio técnico de las muestras auríferas obtenidas en el sector Las Loas, ubicado aproximadamente a 3 kilómetros al noreste de la comuna de Andacollo y a unos 58 kilómetros al suroeste de la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo. Este sector se emplaza en un ambiente geológico dominado por alteración hidrotermal asociada a unidades del Cretácico (Ki2c y Kiag), donde interactúan cuerpos intrusivos cuarzomonzoníticos y secuencias volcánicas andesíticas ampliamente afectadas por fracturamientos y circulación de fluidos mineralizantes.

2. UBICACIÓN Y ACCESOS.

El Sector Las Loas, perteneciente a la comuna de Andacollo, Provincia de Elqui, Cuarta región de Coquimbo, Chile. Se ubica a aproximadamente 3 kilómetros al sureste de la comuna de Andacollo por una combinación de caminos asfaltados y de no asfaltados de muy buen estado. Andacollo se ubica a 58 kilómetros aproximadamente al suroeste de La Serena conectados por la Ruta 43 y D-51.

Un aspecto importante son las características climáticas de la zona, dominada por un buen clima, muy soleada. El relieve es moderado y quebradas poco profundas, estas características permiten avalar el desarrollo de las faenas.



Ilustración 1: Ubicación espacial SECTOR LAS LOAS.



Ilustración 2: RUTA DESDE LA SERENA A ANDACOLLO POR CARRETERAS.

3. PROPIEDAD MINERA.

La zona de estudio cubre 90 hectáreas amparadas por la concesión explotación constituida denominada LOA 1 AL 18 con rol nacional 04106-0417-5, concesión constituida en el marco del Código de Minería de 1932 inscrita a fojas 0063V número 113 del año 1935 en el Registro de Propiedad del conservador de minas de La Serena. La zona tiene una alta densidad de concesiones antiguas como modernas, todas en el sector de interés de propiedad de Cooperativa de servicios mineros ANTU LTDA.

Las coordenadas de la entrada a la faena de Don Francisco Perez son Norte: 6.656.075,940 Este: 298.389,145 en el sistema de referencia PSAD 56, La Canoa.

4. CONTEXTO GEOLÓGICO

El sector FP se localiza en una zona marcada por alteración hidrotermal intensa dentro del dominio de rocas volcánicas Kiag (color rosado) andesitas, brechas, aglomerados y probablemente en proximidad inmediata al contacto con intrusivos Ki2c.

Las rocas volcánicas, con alta fracturabilidad, favorecen:

- Brechamientos hidrotermales.
- Vetas de cuarzo de mayor apertura.
- Pulsos tardíos con precipitación de oro libre.

Este tipo de ambiente es característico de sistemas mesotermiales tardíos o epitermales de transición.




Ilustración 5: Geología regional.




Ilustración 6: Geología de detalle Sector Las Loas.

a. Resultados Analíticos

Las leyes de oro obtenidas varían entre 1.1 y 18.37 g/t, destacando muestras con altísimas proporciones de oro grueso, especialmente:

- FP-01: 4.54 g/t fino - 13.83 g/t grueso (18.37 g/t total).
- Ley retalla: 139 g/t (extremo nugget effect).
- FP-02: 3.11 fino - 5.73 grueso (8.84 g/t total).
- FP-03: 0.89 fino - 1.54 grueso (2.43 g/t total).

b. Interpretación Geológica

Los resultados indican claramente:

1. Oro libre de alta ley, producto de la precipitación en fracturas abiertas generadas durante los episodios hidrotermales tardíos.
2. Brechas y vetas de cuarzo-carbonato, típicas de zonas de esfuerzo tensional dentro del volcanismo Kiag.
3. Altísima variabilidad entre muestras, atribuible al efecto pepita asociado al oro grueso.

La muestra FB-01 es especialmente diagnóstica, evidenciando un clavo o bolsón aurífero de muy alta ley.

c. Conclusiones y Recomendaciones

1. El sector FB constituye una zona de alto potencial aurífero, dominada por mineralización en vetas y brechas estructuralmente controladas.
2. Se confirma un sistema hidrotermal tardío con oro libre dominante, coherente con las unidades Kiang afectadas por fracturamientos intensos.
3. Se recomienda:
 - Mapeo estructural detallado para delimitar clavos de alta ley.
 - Perforaciones o calicatas en zonas de intersecciones estructurales.
 - Ensayos metalúrgicos orientados a recuperación gravimétrica del oro libre.

5. INFORME LABORATORIO.



N° 81557

RESUMEN RETALLAS

Código	Descripción	Au Fino (g/t)	Au Grueso (g/t)	Promedio (g/t)	Peso Retalla (g)	Peso Total (g)	Ley Retalla (g/t)
871704	FN-01	4.54	13.83	18.37	9.95	100.00	139.00
871705	FN-02	3.11	5.73	8.84	11.06	100.00	51.81
871706	FN-03	0.89	1.54	2.43	10.81	100.00	14.25
871707	FN-04	0.69	0.42	1.11	8.33	100.00	5.04
871708	FN-05	1.08	0.77	1.85	7.39	100.00	10.42

Resultados válidos solamente para las muestras analizadas, las que fueron tomadas por el solicitante.

Fernando Alquinta Segura



INFORME DE ANALISIS

Folio :81557
Razón Social :INVERSIONES Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Sucursal :
Solicitante :-
Muestra :CONTROL
N° Orden :S/ORDEN
E-mail :ventasgalvezspa@gmail.com
Ingreso Laboratorio :2025.10.28
Fecha Informe :2025.11.06
Metodología de análisis :IA_Au-Ag-1,2_EF_GRAV; IA_Au-Ag-3_EF_GRAV
Obs: -

Resultados de análisis para las siguientes muestras


Código	Descripción	Au (g/t)
871704	FN-01	18.4
871705	FN-02	8.8
871706	FN-03	2.4
871707	FN-04	1.1
871708	FN-05	1.9

Resumen de datos de retalla en página siguiente

RESUMEN RETALLAS

Código	Descripción	Au Fino (g/t)	Au Grueso (g/t)	Promedio (g/t)	Peso Retalla (g)	Peso Total (g)	Ley Retalla (g/t)
871704	FN-01	4.54	13.83	18.37	9.95	100.00	139.00
871705	FN-02	3.11	5.73	8.84	11.06	100.00	51.81
871706	FN-03	0.89	1.54	2.43	10.81	100.00	14.25
871707	FN-04	0.69	0.42	1.11	8.33	100.00	5.04
871708	FN-05	1.08	0.77	1.85	7.39	100.00	10.42

Resultados válidos solamente para las muestras analizadas, las que fueron tomadas por el solicitante.



Fernando Alquinta Segura



Jefe de Laboratorio

FGF Análisis Minero

Certificado