



Pega Tudo

Descrição do produto

Pega Tudo é um selante de juntas de alta qualidade, neutro, elástico, mono componente, à base de polímero SMX.

Propriedades

- Boa extrudabilidade
- Permanentemente elástico após a cura
- Excelente aderência em quase todas as superfícies, mesmo ligeiramente húmidas.
- Baixo odor
- Impenetrável ao bolor, contém biocida com ação fungicida
- Cura neutra
- Excelente resistência aos raios UV
- Muito boa resistência ao envelhecimento
- Pode ser pintado com sistemas de base aquosa
- Adequado para pedra natural



Aplicações

- Juntas em instalações sanitárias (banheiras e polibás sintéticos) e em cozinhas.
- Selagem de juntas de pavimento.
- Juntas de expansão e de união entre caixilhos de janela e paredes pintadas.
- Juntas de expansão e de união interior na indústria da construção: vedação de juntas de perímetro entre os quadros de janelas e portas, juntas entre paredes e tetos, ...

Dados técnicos

Base		Polímero Híbrido SMX
Consistência		Pasta estável
Sistema de cura		Cura por humidade
Formação de pele		ca. 10 minutos
Velocidade de cura		ca. 2 -> 3mm/24h
Densidade		ca. 1.67 g/ml
Distorção máxima admitida		± 20%
Módulo de elasticidade	ISO 37	ca. 1.07 N/mm ²
Alongamento na rutura	ISO 37	ca. 440%
Tensão máx.	ISO 37	ca. 1.50 N/mm ²
Dureza		ca. 40 ± 5 Shore A
Temperatura de aplicação		+5°C -> +35°C
Resistência à temperatura		-40°C -> +90°C

Nota de rodapé: formação de pele e velocidade de cura podem variar em função de fatores ambientais, tais como temperatura, humidade e tipo de substratos.

Substratos

- Condição do substrato
A superfície deve estar: rígida, limpo, seco ou ligeiramente húmido, livre de pó e gordura.

Pega Tudo

■ Preparação do substrato

Pega Tudo tem uma boa adesão à maioria dos substratos. No entanto, para uma adesão ideal e em aplicações críticas, como juntas expostas a condições climáticas extremas, juntas carregadas com água ou alta, recomendamos seguir um procedimento de pré-tratamento. O produto de limpeza Soudal Surface Cleaner pode ser usado para limpar e desengordurar um substrato não poroso. Aplique o Primer 150 em substratos porosos. Preparar superfícies não porosas com um Soudal ativador ou limpador (ver ficha técnica). Todos os suportes devem ser previamente testados de modo a assegurar perfeita adesão e compatibilidade.

■ Tipo de substrato

O Pega Tudo tem uma boa aderência aos seguintes substratos: todos os substratos comuns em construção, banheiras acrílicas, alumínio, telhas cerâmicas, madeira lacada, metálico, betão, tijolo, pedra natural, plásticos, PVC. A colagem de plásticos como PMMA (p.ex. vidro acrílico Plexi®), policarbonato (p.ex. Makrolon® ou Lexan®), em aplicações sujeitas a tensão, pode originar a quebra e fissuras nos substratos. O uso de Pega Tudo não é recomendado nestas aplicações. Pega Tudo não tem boa adesão ou não é adequado para PE, PP, PTFE (Teflon®), substratos betuminosos, cobre ou materiais contendo cobre como bronze e latão.

Método de aplicação

■ Método de aplicação

Aplique o produto por meio de uma pistola de calafetagem manual, de bateria ou pneumática. Aplique Pega Tudo uniformemente, sem inclusões de ar na junta. Alise a junta com uma espátula à ajuda da solução à base de água e sabão. Evite a permanência de soluções à base de água e sabão entre as extremidades das juntas e o selante (para prevenir a perda de aderência). É importante ventilar bem os locais onde o produto é aplicado. Continue a ventilar durante todo o tempo de cura.

■ Ferramentas do aplicativo

Com pistola manual, pneumática ou de bateria.

■ Método de limpeza

Limpe com Soudal Surface Cleaner ou com Soudal Swipex, imediatamente após o uso. Eliminar mecanicamente os restantes solidificados.

■ Método de acabamento

Com uma solução à base de água e sabão ou com Soudal Solução de Acabamento antes da formação de pele.

■ Método de reparação

Reparar com: mesmo material

Recomendações de Saúde e de Segurança

Respeite as normas habituais de higiene no trabalho. Consulte a etiqueta e a ficha de dados de segurança para mais informação.

Mantenha a área bem ventilada durante o uso e cura do produto.

Perigoso. Respeite as precauções de uso.

Embalagem/Logística

Cor: Várias cores disponíveis. Consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.

Embalagem: Por favor consulte o catálogo de produtos, o site da Soudal ou um representante da Soudal.

Prazo de validade: 12 meses na embalagem fechada, conservada em local fresco e seco, com temperaturas entre +5°C e +25°C, Uma vez aberto, o produto tem um prazo de validade limitado.

Dimensões da junta

■ Mín. largura para juntas: 5 mm

Máx. largura para juntas: 30 mm

Mín. profundidade para juntas: 5 mm

Recomendação para trabalhos de vedação: largura da junta = 2 x profundidade da junta

Pega Tudo

Cláusulas ambientais

- Leed regulation: o produto conforme os requisitos de LEED. Materiais de baixa emissão: Adesivos e Selantes. SCAQMD regra 1168. Atende aos requisitos USGBC LEED v4.1 IEQ Credit 4.1: Materiais de baixa emissão - Adesivos e Selantes em relação ao conteúdo de VOC.

Observações

- Pega Tudo pode ser pintado com tintas de base aquosa. Contudo, devido à enorme quantidade de tintas e vernizes disponíveis, recomendamos vivamente a realização de um teste de compatibilidade antes da aplicação.
- A total ausência de UV pode causar uma mudança na cor do selante.
- Pode ocorrer descoloração do produto devido a produtos químicos, temperaturas elevadas e radiação UV.
- Recomenda-se vivamente não aplicar o produto Finishing Liquid com total incidência da luz solar direta, uma vez que irá secar muito depressa. Pode causar manchas em algumas superfícies. É sempre recomendado um teste preliminar. Uma vez acabado com uma solução à base de água e sabão ou com uma solução de acabamento, certifique-se de que as superfícies não são tocadas por essa solução. Isso irá provocar a não aderência do selante a essa superfície. Assim, recomenda-se que apenas se mergulhe a ferramenta de acabamento nesta solução.
- Pega Tudo não pode ser usado como selante de vidros.
- Não usar em policarbonato.
- O uso em plásticos como PMMA (e.g. vidro Plexi®) ou policarbonato (e.g. Makrolon® ou Lexan®) em aplicações carregadas de tensão pode dar origem a fissuras por tensão e fissuras dentro do substrato. O uso de Pega Tudo não é recomendado nestas aplicações.
- Não é adequado para a montagem de aquários.
- Ao usar diferentes selantes de junta reactivos, o primeiro selante tem de estar completamente endurecido antes de aplicar o próximo.
- Ao aplicar, não derrame nenhum selante na superfície dos materiais. Proteger a superfície com fita em torno da junta pode prevenir isto.
- Deve ser evitado o contacto com betume, alcatrão ou outros materiais de libertação de plastificante, como EPDM, neoprene, butilo, etc., uma vez que, pode originar descoloração e perda de aderência.
- Não utilizar em aplicações em que seja possível a imersão contínua em água.
- A fórmula sanitária não substitui a limpeza regular da junta. Contaminação excessiva, depósitos ou resíduos de sabão irão estimular o desenvolvimento de fungos.

Esta ficha de dados técnicos substitui as versões anteriores. As diretivas presentes nesta documentação são o resultado dos nossos ensaios e da nossa experiência, e são submetidas de boa-fé. Possui um caráter geral e não constitui nenhum tipo de responsabilidade. Dada a diversidade de materiais e substratos existentes, e ao grande número de possíveis aplicações, que estão fora do nosso controle, não podemos aceitar qualquer responsabilidade pelos resultados obtidos. Uma vez que o projeto, a qualidade do substrato e as condições de aplicação estão fora do nosso controle, não são aceites quaisquer obrigações sob esta publicação. Em qualquer situação, recomendamos a realização de experiências preliminares. O fabricante reserva-se o direito de modificar os produtos sem aviso prévio.