

Three Bond International, Inc.

## Hoja de Datos Técnicos

### **TB1401 – RETENEDOR DE ROSCAS**

#### **Información**

TB1401 es un retenedor de roscas base solvente que puede ser utilizado también como retenedor de tornillos, pernos y sujetadores roscados. El producto TB1401 es resistente a vibraciones e impactos, sin dañar partes plásticas e impresas. TB1401 puede ser usado para prevenir el aflojamiento, fugas y oxidación de los tornillos.

#### **Propiedades Típicas**

##### **1.- Propiedades generales**

Propiedades	Unidades	Valor
Apariencia	-	Transparente
Viscosidad @ 40°C	mPa s (cP)	350 (350)
Gravedad específica	-	0.88

##### **2.- Tiempo de curado**

Propiedades	Unidades	Valor
Curado M10, perno/ tuerca de hierro Fuera de sujeción inicial = 0	1 día	0.8 {8}
	2 días	1.5 {15}
	3 días	3.0 {31}
	4 días	10.5 {107}
Rompimiento de torque suelto a varias temperaturas M10, perno/ tuerca de hierro Fuera de sujeción inicial = 0	25°C	10.5 {107}
	50°C	6.0 {61}
	70°C	4.0 {41}
Tamaño del perno y torque suelto a punto de quiebre Perno / tuerca de hierro Fuerza de sujeción inicial = 0 M10	M3	0.3 {3}
	M4	0.6 {6}
	M6	3.5 {36}
	M8	5.5 {56}
	M10	10.5 {107}

## Three Bond International, Inc. Hoja de Datos Técnicos

### 3.- Porcentaje de No Volátiles

$\% \text{ N/V} = 31$
-----------------------

*Estas son propiedades típicas y no especificaciones de producto.*

*Esta información En español es una copia fiel de la original en ingles.*