BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10335:2014

RỌ ĐÁ, THẢM ĐÁ VÀ CÁC SẢN PHẨM MẮT LƯỚI LỤC GIÁC XOẮN KÉP PHỤC VỤ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY — YÊU CẦU KỸ THUẬT

Gabions, Revet Mattresses and double-twisted hexagonal mesh products used for waterway constructions — Specifications

Cơ quan biên soạn: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan thẩm định: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ (Quyết định số 3749/QĐ-BKHCN)
Ứng dụng: Kè bảo vệ bờ sông, chân kè chống xói lở luồng tàu, đê chắn sóng, mỏ hàn

TCVN 10335:2014 — RỌ ĐÁ, THẢM ĐÁ CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

1. YÊU CẦU VẬT LIỆU MẮT LƯỚI VÀ DÂY THÉP

• Dây thép dệt lưới phải là dây thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao, bọc thêm lớp nhựa PVC nguyên sinh chống ăn mòn nước ngọt/nước mặn.

• Cường độ chịu kéo của dây thép: $380 \div 550$ N/mm^2, độ giãn dài khi đứt $\ge 12\%$. Mắt lưới lục giác xoắn kép 3 vòng (8×10 cm hoặc 10×12 cm) đảm bảo không bị bung rách khi có 1 tao đứt.

2. YÊU CẦU ĐÁ XẾP VÀ TẦNG LỌC NGƯỢC VẢI ĐỊA KỸ THUẬT

• Đá nhồi trong rọ: Đá hộc đặc chắc, không phong hóa, khối lượng riêng ≥ 2.5 T/m^3. Kích thước đá từ $1.5 \div 2.0$ lần kích thước mắt lưới ($10 \div 25$ cm).

• Bắt buộc lót lớp vải địa kỹ thuật không dệt (TCVN 9844:2013) làm tầng lọc ngược dưới đáy thảm đá/rọ đá ngăn xói ngầm rút cát bờ sông.