

XXXXXXX有限公司					文件编号	QA-SIPI-XXXX-01-1-1	表单编号	XXX-XXX-051-01	
					文件版本	03	发行日期	2025-04-11	
注塑制程检验标准书					产品穴号	详见注意事项	产品单重	20.45±1.05 g	
					附件编号	/	销钉规格	Ø1.18*10MM(320度加强型)	
产品型号	XXXX	部件名称	盖塑胶件		抽样计划	ANSI/ASQ Z1.4 II	巡检频率	2H/次	
模具编号	MO25XXXX0100/MO25XXXX0110	部件材质	PETG		允收水准	CR: 0 MA:1.0 MI: 2.0			
检验条件		检验光源角度:45° -90° ,检验距离30cm,光照900~1200lux							
项目	检验工具	巡检内容							
结构	目视、图纸、PPS	1、首件样品整模结构符合图纸设计、同PPS结构一致； 2、制程巡检整模产品结构需同首件结构一致。							
颜色	目视、限度样	1、首件样品颜色需无限接近限度样中的标准样； 2、制程巡检产品颜色需同首件颜色一致。							
外观	目视、限度样	1、注塑成型外观缺陷大小不可超出限度样板； 2、其它外观缺陷无限度样的按常规通用标准判定。							
包装	目视	参照注塑作业指导书 (SOP)							
尺寸	仪器	项目	管控标准(mm)	测量位置	频率				
	卡尺	A	68.16 +0.05/-0.17	外形最长距离	1次/班				
	卡尺	B	62.03 +0.05/-0.20	外形最宽距离	1次/班				
	卡尺	C	27.9 +0.03/-0.05	顶部装饰片槽长度	首件				
	卡尺	D	18.87 +0.00/-0.10	后钮侧面装饰片槽长度	首件				
	卡尺	E	6.70+0.00/-0.05	后钮侧面大卡槽宽度	首件				
	卡尺	F	5.36 +0.00/-0.05	后钮侧面小卡槽顶部宽度	首件				
	针规	G	1.20±0.02	针孔内径	6H				
	投影仪	H	58.69+0.02/-0.12	针孔中心至外形最宽距离	6H				
	卡尺	I	8.35+0.10/-0.05	口部平面至顶部高度	首件				
	投影仪	J	53.93+0.04/-0.03	后钮针孔中分线中心点至前扣弧线中心点距离	6H				
	卡尺	K	18.61±0.05	后钮针孔左右间距	1次/班				
	高度规	L*2	4.65+0.00/-0.10	后钮针孔中心至口部平面间距	1次/班				
产品后钮装饰片槽缺口竖边同卡尺贴紧 68.16mm 产品口部平面同卡尺上平面平行 产品后钮装饰片槽缺口竖边同卡尺贴紧 62.03mm 产品口部平面同卡尺上平面平行 0.00 ~ 300mm卡尺									
组合	参考资料/项目		代码	取样数量	频率	代码	取样数量	频率	注意事项及品质履历
	组装制程检验标准书 XXXX-00组装成品	尺寸							1.MO25XXXX0100: 1#~4#/MO25XXXX0110: 5#~12#
		功能	1#	一模	1次/班	2#	一模	1次/班	
			3#	一模	1次/班	5#	一模	1次/班	
			6#	一模	1次/班				
日期	版本	工程担当	品质担当	修 订 内 容					
2025/4/11	00	AAAA	AAA	初版发行					

修订记录	2025/5/12	01	BBBB	BBB	A: 68.16 + 0.05/-0.13改为68.16 + 0.05/-0.17; B: 62.03 + 0.05/-0.10改为62.03 + 0.05/-0.20; D: 18.87 + 0.00/-0.05改为18.87 + 0.00/-0.10; I: 8.35 + 0.00/-0.16改为8.35 + 0.10/-0.05; J: 53.93 + 0.00/-0.10改为53.93 + 0.05/-0.10; L*2: 4.65 ± 0.05改成4.65 + 0.00/-0.10; 更新检验频率
	2025/8/6	02	CCCC	CCCC	新增模具编号: MO25XXXX0110
	2025/11/25	03	DDDD	DDDD	J: 53.93 + 0.05/-0.10改为53.93 + 0.04/-0.03
研发 审核 工程 制造 审核 工程 制造 审核 部 品保 审核 部 制作					

[illegible]

审核 制作刘伟鹏			