

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} は合金の体積偏差を定量化する基本概念であるが、従来は実験値に依拠し、構造依存性も考慮されていなかった。本研究は Ω_{sf} の導出を DFT 計算に置換し（純元素体積 V_i は実験値を保持）、B2（BCC 参照）と L1₂（FCC 参照）で構造特異的に再定義する。5,152 件の二元系 DFT 計算から 465 B2 + 441 L1₂ ペアの Ω_{sf} を取得し、HEA 予測に必要な全ペアをカバーした。これにより校正定数 q の物理的起源を解明した：SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照により $q_{\text{BCC}} \approx 1$ （補正因子がほぼ不要）となる示唆が得られ、 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合であることを示した。FCC 側では $q_{\text{FCC}} = 0.13 \approx 0$ であり、Vegard 則自体が十分な近似となる。独立テスト 28 HEA で全体 RMSE = 0.0154 Å（Vegard 比 12.4%改善）。改善効果は BCC 系に集中し（BCC 15 合金: 15.6%, SQS 参照で 21%）、FCC 系では Vegard 則の精度が高く Ω_{sf} 補正の寄与は限定的である。加法分解 $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮し、スプレッドシートで任意組成 HEA の即座スクリーニングを可能にした。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分 + 微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数 a は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 N 元素から 5 元系合金を選ぶ組み合わせは $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は純元素原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数（BCC: 2, FCC: 4）である。

1.1. 体積サイズファクター研究の系譜

King (1966): サイズファクターの提唱。King [6] は体積サイズファクター Ω_{sf} を導入し、溶質原子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、電荷移動や d - d 軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。King の Ω_{sf} は実験値に基づき、対象は希薄固溶体に限られていた。

Coreño-Alonso (2004): 化合物での検証。Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [7] は King の Ω_{sf} を二元系金属間化合物（B2 および L1₂ 構造）に拡張した。しかし化合物の体積も実験値に依拠しており、Miedema モデル [8] による半経験的推算との相関は $r = 0.711$ に留まった。BCC 型（B2）と FCC 型（L1₂）で異なる Ω_{sf} が得られることは示されたが、多成分合金への体系的な適用には至らなかった。

Alonso (2021): 多成分 HEA への拡張。Alonso ら [9] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張する予測式を提案した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}, j/i} \right]. \quad (3)$$

式 (3) は Ω_{sf} 補正をスケーリングなしで適用しており、64 HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成した。しかし以下の限界がある：(1) King の実験 Ω_{sf} を使用するためデータが不足（ ~ 200 ペア）、(2) BCC・FCC 間で同一 Ω_{sf} を使用（構造依存性を無視）、(3) 欠損ペアでは Vegard 則に縮退。加えて、 Ω_{sf} 補正の寄与をどの程度反映すべきかというスケーリングの問題が未解決であった。

δr の限界。原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [10, 11, 12]。しかし δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含まない。この限界は本研究で 441 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

DFTによる HEA 格子定数研究。 DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 Ω_{sf} の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMT-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

1.2. 本研究の新規性

King 以来の体積サイズファクター研究は一貫して実験値 (King 体積、実験格子定数) に基づいてきた。本研究はこの枠組みを根本的に変え、 Ω_{sf} の導出を **DFT** 計算に置換する (純元素体積 V_i は King 実験値を保持するハイブリッド手法)。これにより以下の 3 つの進展が得られる。

1. 構造特異的 Ω_{sf} の完全カバレッジ: MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 5,152 件の二元系化合物から Ω_{sf} を導出。B2→BCC、L1₂→FCC の構造分離により、King/Alonso では不可能だった構造依存的な体積偏差を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。
2. $q_{\text{BCC}} \approx 1$ への近接と q の起源解明: 過去の全研究で $q \neq 0$ (BCC/FCC 共に補正が必要) であったが、SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{\text{BCC}} = 1$ 固定がテスト最良精度を与える。ただし訓練最適値は $q_{\text{opt}} = 1.96$ であり、16 原子 SQS のサイズ効果が残存する。 $q \neq 1$ の主因が DFT-実験間の体積不整合 (GGA 系統誤差) にあることを示した。BCC 独立テスト RMSE = 0.0147 Å (Vegard 比 21%改善)。
3. $q_{\text{FCC}} \approx 0$ (Vegard 則の十分性) の実証: $q_{\text{FCC}} = 0.13$ (ほぼゼロ) は、FCC HEA では Vegard 則自体が十分な近似であり Ω_{sf} 補正がほぼ不要であることを示す。最密充填 (配位数 12) では原子サイズの環境依存性が小さく、体積の加法性が高い精度で成り立つためである。

すなわち、実験値を DFT に置換し構造別にサイズファクターを評価することで、BCC では $q \approx 1$ (補正因子がほぼ不要)、FCC では $q \approx 0$ (そもそも補正が不要) という描像が得られる。HEA 格子定数の予測精度自体は推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å に近接しており、モデルの改善余地は限られる。したがって本研究の貢献は精度の飛躍ではなく、従来経験的であった q パラメータの物理的起源の解明と、それに基づく校正不要な予測体系の構築にある。

加えて以下の補助的貢献を行った：

4. 元素別加法分解: $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 906 ペアを 31 元素パラメータに圧縮。Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
5. δr の限界の証明: 441 二元系ペアで δr が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
6. 独立テスト: 28 HEA (BCC 15、FCC 13) で検証。全体 RMSE = 0.0154 Å (Vegard 比 12.4%改善)。

本手法の全体像を図 1 に示す。DFT データベースから Ω_{sf} を導出し、加法分解で元素パラメータに圧縮、最終的に任意組成 HEA の格子定数を予測する一貫した流れである。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した：

- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
- **OQMD** [14]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
- **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE、ENCUT = 520 eV、 k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$ 、EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得し、4f 希土類+Y 除外後 5,152 件を使用した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため $a_{\text{cubic}} = V^{1/3}$ (等価立方体格子定数) を採用した。

Table 1: DFT データソースの概要 (二元系 B2・L1₂ 計算)。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521

収束後のユニークペア数: B2 465、L1₂ 441。31 ターゲット元素間で完全カバレッジ。Si・Ge・B は安定構造が BCC/FCC でなく King 体積との乖離が 15–29% に達するため除外。4f 希土類 14 元素 (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) および Y は、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えず格子定数が非物理的に膨張・未収束となるため除外 (付録 Appendix G.1 参照)。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 465・L1₂ で 441 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (B2 $r = 0.990$ 、L1₂ $r = 0.990$)、統合前後の平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [9] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29、FCC 35、 $a = 2.883$ – 3.856 Å、22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 28 HEA (BCC 15、FCC 13) を 12 文献 [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24] から収集した。18 元素をカバーし、耐火金属系 BCC (Tseng 2019、Reget 2020)、貴金属系 FCC (Freudenberger 2017) を含む。ただし BCC 15 合金は Hf-Mo-Nb-Ta-Ti-Zr の系統的サブセットが主体であり、FCC 13 合金も Au-Cu-Ni-Pd-Pt 系と CoCrFeMnNi 派生に偏る。実効的な化学多様性は合金数より限定的である点に留意が必要である。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [10, 11, 12, 25, 26] から収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。




Figure 1: 本手法のパイプライン概要。DFT 計算で得た二元系化合物の体積偏差を構造特異的 Ω_{sf} として導出し、加法分解で 31 元素パラメータに圧縮後、任意組成 HEA の格子定数を予測する。

2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3/n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1₂ の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は秩序構造の Ω_{sf} をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ を得た。SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.9 節で詳述)。

2.4. 元素別加法分解

元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素固有の寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

各構造で独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

31 元素の全 $\binom{31}{2} = 465$ ペアを 31 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、L1₂ A_3B から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心)・少数派サイト (頂点) の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$ に 7 種の ML モデルを LOO-CV (Leave-One-Out 交差検証： N 点のうち 1 点を抜いて $N - 1$ 点で学習し、抜いた 1 点を予測する操作を全点で繰り返し、過学習を排除した汎化誤差を推定する手法) で評価した：

- **Ridge** 回帰: 線形回帰に L2 正則化を加え過学習を抑制する最も単純な ML モデル。
- **XGBoost** [27]: 勾配ブースティング決定木。残差を逐次学習する非線形モデルで、表形式データにおいて最高精度を示すことが多い。
- **GPR** (ガウス過程回帰): データ点間のカーネル関数で相関を仮定し、予測値と不確かさを同時に出力するベイズ的手法。RBF・Matérn32・Matérn52 の 3 種のカーネルを評価。
- **SVR**: サポートベクター回帰。高次元特徴空間での ε -不感帯最適化。

- **Random Forest:** 多数の決定木のバギング平均。過学習しにくい表現力は XGBoost に劣る。
- **Cubist:** ルールベースの区分線形モデル (Quinlan, 1993)。
- **アンサンブル:** 上記全モデルの重み付き平均。最適重みを LOO-CV で決定。

23 次元特徴量 (Vegard 予測値、DFT モデル予測値、組成統計、 δr 、VEC、 Ω_{sf} 統計) を使用。転移学習 (1,062 二元系で事前学習後 HEA 残差で微調整) も評価した。

2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値 $E[\text{range}] = 1.128\sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$ を得た。この値は XRD 機器精度 ($\pm 0.001 \text{ \AA}$) より 1 桁大きく、合金作製条件 (焼鈍温度、冷却速度) に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのみの推定のため σ 自体の不確かさは大きい。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。各手法の定義は以下の通りである。

ベースライン。

- **Alonso Vegard:** Alonso [9] Table 2 記載の純元素原子体積 V_i による Vegard 予測 $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_i)^{1/3}$ 。 Ω_{sf} 補正なし。
- **Alonso モデル:** Alonso [9] の Eq.10 (式 3) に King 実験値 Ω_{sf} を適用。データ欠損ペアは $\Omega_{\text{sf}} = 0$ (Vegard 縮退)。

本研究: 物理モデル。

- **King Vegard:** King [6] の原子体積 (本研究で 41 元素に拡張) による Vegard 予測。Alonso の体積セットとわずかに異なる。
- **DFT- Ω_{sf} :** 式 3 に DFT 由来の構造別 Ω_{sf} を適用し、構造依存スケーリング q_s (BCC: $q_{\text{BCC}} = 0.49$, FCC: $q_{\text{FCC}} = 0.13$) で校正。B2: 465 ペア、L1₂: 441 ペアの完全カバレッジ。
- **加法 $\delta^{(s)}$:** ペアワイズ Ω_{sf} を加法分解 $\Omega_{\text{sf}}(i, j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で 31 元素パラメータに圧縮したモデル。

ML 残差補正 (LOO-CV). 物理モデル (DFT- Ω_{sf}) の残差 $\Delta a = a^{\text{exp}} - a^{\text{pred}}$ を 23 次元特徴量 (§2.7 参照) で学習。全モデルを LOO-CV (64 HEA から 1 点を抜いて予測を繰り返す) で評価。アンサンブルは全モデルの重み付き平均 (最適重みを LOO-CV で決定)。

Table 2: 訓練 64 HEA (BCC 29 + FCC 35) の格子定数予測精度。DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ で Vegard 比 5.8% 改善。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	MAE ($\text{\AA}$)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 物理モデル				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT- Ω_{sf}	0.0214	0.0128	0.39	0.991
加法 $\delta^{(s)}$	0.0219	—	—	—
ML 残差補正 (LOO-CV)				
+ Ridge ($\alpha=100$)	0.0218	0.0128	0.38	0.991
+ XGBoost	0.0221	0.0129	0.39	0.990
+ GPR (Matérn32)	0.0218	0.0132	0.39	0.991
+ RF (100, $d=5$)	0.0231	0.0128	0.38	0.990
+ Cubist	0.0214	0.0126	0.38	0.991
Ensemble ($w=1.00$)	0.0214	0.0128	0.39	0.991
ノイズフロア (σ)	$\approx 0.016 \text{ \AA}$			

DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ を達成し、Vegard 則 (0.0227 $\text{\AA}$) に対し 5.8%、Alonso モデル (0.0229 $\text{\AA}$) に対し 6.6%の改善を示す。ML 残差補正はいずれも 0.002 $\text{\AA}$ 未満の追加改善しか与えず、最適アンサンブルは DFT- Ω_{sf} に重み 100%を割り当てた。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。材料的観点では、これは現モデルの残差がもはや組成の体系的関数ではなく、合金作製条件 (焼鈍温度・冷却速度・均質化度) に起因する実験間の再現性ばらつき ($\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$) に相当することを意味する。すなわち、現在のデータ・モデルの範囲では組成依存の体系的改善が見えず、さらなる精度向上には合金作製プロセスの明示的制御または高品質実験データの拡充が必要と考えられる。

図 2 にパリティプロットを示す。




Figure 2: 全 87 HEA のパリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。灰色: Vegard 則による予測 (64 HEA 訓練セット)、青色: DFT- Ω_{sf} モデルによる予測 (同 64 HEA, RMSE = 0.0214 Å)、赤色三角: 独立テストセット (28 HEA, RMSE = 0.0154 Å)。対角線は $a_{pred} = a_{exp}$ を表す。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

Table 3: 訓練 64 HEA の BCC/FCC 別 RMSE (Å)。BCC 29 合金 + FCC 35 合金。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0317	0.0104	0.0227
DFT- Ω_{sf}	0.0299	0.0096	0.0214

FCC HEA は RMSE = 0.0095 Å と推定 σ 以下の精度を示す。構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属) の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、 L_{12} が FCC 配位の良い近似であり $q_{FCC} = 0.13$ が示すように Ω_{sf} 補正がほぼ不要であること ($q = 0$ が Vegard 則に相当し、 $q = 0.13$ は Vegard 体積の 13%のみを補正に配分) が要因である。BCC HEA 予測は SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) でテスト RMSE 0.0147 Å (21%改善) に達する (4.9 節)。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

3.3. 独立テスト検証

従来の 20 点テストセット (実質 10 種の合金組成、 $HfNbTaTiZr_{x3}$ 重複) の組成多様性の問題を解消するため、12 文献から 28 個の HEA (BCC 15, FCC 13) を新たに収集した (表 4)。18 元素をカバーし、Tseng (2019) の耐火金属系 BCC バリエーション ($HfMoNbTaTiZr$ の系統的要素除去)、Reget (2020) の Mo-Nb-V-W-Ti 系 BCC、Freudenberger (2017) の貴金属系 FCC (Au-Cu-Ni-Pd-Pt 四元・五元素) を含む。

Table 4: 独立テスト 28 HEA (BCC 15 + FCC 13) の予測精度 (RMSE / Å)。訓練と非重複の 12 文献 18 元素。

手法	全体 (28)	BCC (15)	FCC (13)
Vegard (単純平均)	0.0176	0.0186	0.0164
Alonso 体積ズレ補正 (King 実験値)	0.0185	0.0178	0.0190
DFT- Ω_{sf} (構造別, 最適 q_s)	0.0154	0.0157	0.0151

DFT- Ω_{sf} モデルが全カテゴリで最良である。全体 RMSE = 0.0154 Å で Vegard (0.0176 Å) から **12.4%**改善した。BCC 15 合金では RMSE = 0.0157 Å (Vegard 比 **15.6%**改善)、FCC 13 合金では RMSE = 0.0151 Å (Vegard 比 **7.8%**改善)。B2 参照構造の Ω_{sf} データを 473 ペアに拡充し、耐火金属 28 ペアを全カバーしたことで、BCC 予測精度が大幅に改善された。全体 RMSE は推定ノイズフロア ($\sigma \approx 0.016$ Å) と同程度であり、現在のデータの範囲ではさらなる改善余地は限られる。

ただし $N = 28$ (BCC 15, FCC 13) という小標本での RMSE 差の統計的有意性には注意が必要である。10,000 回ブートストラップリサンプリングによる 95%信頼区間を評価した結果、全 28 合金での $\Delta RMSE$ (Vegard - DFT- Ω_{sf}) = +0.0022 Å (95% CI: [-0.0001, +0.0045]) であり、信頼区間がゼロを含むため統計的に有意とは言えない。BCC 15 合金でも $\Delta = +0.0029$ Å (CI: [-0.0012, +0.0068]) で有意でない。FCC 13 合金のみ $\Delta = +0.0013$ Å (CI: [+0.0002, +0.0027]) で有意な改善が確認された。すなわち、RMSE 改善の傾向は一貫しているが、現在のテストセットサイズでは改善幅の統計的確認は限定的である。図 4 に合金別誤差・構造別 RMSE・パリティプロットを示す。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 56% ($R^2 = 0.56$, RMSE = 0.052)、 L_{12} 分散の 66% ($R^2 = 0.66$, RMSE = 0.036) を説明する。 R^2 が 1 に達しないことは加法分解の本質的限界を示しており、残余の 34–44%にはペア固有の電荷移動・ d - d 混成・ L_{12} の配位非対称性など、 $\delta_i + \delta_j$ では表現できない物理が含まれる。特に L_{12} の低 R^2 の一因は、加法モデルが対称 ($\delta_i + \delta_j = \delta_j + \delta_i$) であり A_3B と B_3A の非対称性を原理的に表現できないことにある。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0221 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0007 Å (3.3%) にとどまる (表 5)。

Table 5: 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較 (訓練 64 HEA)。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	906 対	441	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	31 元素	465	0.0221

加法近似の R^2 が 0.56–0.66 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は: (a) Ω_{sf} 補正は全体体積の $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b) n 元素で $n(n-1)/2$ ペアの残差がランダムに相殺されること、(c) q_s がバイアス成分を吸収すること、による。

図 5 に元素別 δ パラメータを、図 6 にフィット品質を示す。





Figure 3: BCC/FCC 構造別の誤差分布 (64 HEA: BCC 29 合金 + FCC 35 合金)。各手法 (Vegard, Alonso, DFT- Ω_{sf}) の合金別絶対誤差を構造で分離して比較。

3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

Vegard 則の成立を構造ファミリーごとに検証するため、B2 (BCC 型) と L1₂ (FCC 型) を分離してプロットする。各図の実線は DFT 同種体積 (B2: $V_X^{BCC} = a_{B2}(X-X)^3/2$; L1₂: $V_X^{FCC} = a_{L1_2}(X-X)^3/4$) を端点とした構造整合 Vegard 線であり、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物を揃えることで GGA 系統誤差が相殺され、残る偏差が純粋な Ω_{sf} となる。破線は比較用の King 実験値ベース Vegard 線である。

B2 プロット (図 7) では、DFT 点が構造整合 Vegard 線から系統的に偏位しており、 Ω_{sf} の存在を明示する。L1₂ プロット (図 8) でも同様の偏位が確認されるが、A₃B と B₃A で偏差の方向・大きさが非対称であり、 Ω_{sf} が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。

全元素ペアについて Vegard 則の成立度を系統的に検証した結果を付録 Appendix H に示す。B2 では $R^2 = 0.81$ と Vegard 則が比較的良好に成立するのに対し、L1₂ では $R^2 = 0.51$ と散乱が大きい。また半径差との相関は B2 で $r = -0.45$ 、L1₂ で $r = -0.17$ であり、 Ω_{sf} がサイズ差だけでは説明できないことを示す。

3.6. δr の構造不変性

$\delta r = f(c_i, r_i)$ は定義上、結晶構造の引数を持たないため L1₂ ($c_A = 0.25$) と B2 ($c_A = 0.50$) に同一値を割り当てる。一方 Ω_{sf} は構造依存であり、435 ペアの検証で δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.71$ を確認した。格子定数の構造依存性の予測には Ω_{sf} が必要であり、 δr の有用性は相安定性指標に限られる。詳細は付録 Appendix I に示す。

3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット (r_A, r_B) の全構造同時フィットは全体 RMSE = 0.162 Å であり、Vegard 則の 5 倍以上である。

根本原因は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であり $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制すること。実際の DFT データは $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.286$ Å を示す (図 9)。

Table 6: 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE (Å)。二元系 DFT 格子定数からのフィット。

手法	RMSE (Å)	L1 ₂ 非対称性
剛体球 (単一セット)	0.162	不可
剛体球 (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可

$\max$ 制約を HEA 予測に適用した場合、剛体球モデルでは $a = \max(2(r_A + r_B)/\sqrt{3}, 2r_A, 2r_B)$ の $\max$ 制約が接触条件から生じる。多成分 HEA への拡張では $a \geq 2r_{\max}$ (最大元素半径) が下界制約として働く。しかし構造別フィット ($\max$ 制約込み) でも RMSE = 0.045 Å であり、体積由来モデル (0.038 Å) の 1.2 倍である (表 6)。多成分系では Vegard 平均が最大元素の影響を自然に含むため $\max$ 制約が拘束的となるケースは少なく、精度改善は限定的である。

3.8. L1₂ 非対称性と有効半径

754 ペアの L1₂ 格子定数差の絶対値 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ は平均 0.286 Å、標準偏差 0.24 Å であり、FCC HEA 格子定数範囲の約 10% に相当する。少数派サイトの半径偏差 $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.109$ Å は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.039$ Å) より約 179% 大きく、完全異種配位殻における化学環境の影響を反映する (図 10)。

3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解 $\delta^{(s)}$ から構造別 q_s を再最適化し、 $q_{BCC}^{\text{add}} = 0.347$ 、 $q_{FCC}^{\text{add}} = 0.076$ を得た。加法モデルは RMSE = 0.0221 Å を




Figure 4: 独立テストセット (28 HEA、12 文献 18 元素) の予測性能。(a) 合金別絶対誤差。(b) 構造別 RMSE (灰: Vegard、青: DFT- Ω_{sf})。 (c) パリティプロット ($q_{\text{BCC}} = 0.49, q_{\text{FCC}} = 0.13$)。BCC 15 合金 (青四角) と FCC 13 合金 (赤丸)。




Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ 。B2 (BCC 参照、 $R^2 = 0.56$) と L12 (FCC 参照、 $R^2 = 0.66$) のグループバーチャート。赤: 負 (収縮傾向)、青: 正 (膨張傾向)。元素は $\delta^{(s)}$ の昇順にソート。




Figure 6: 加法分解のフィット品質。左: B2 ($R^2 = 0.56$)、右: L1₂ ($R^2 = 0.66$)。横軸: DFT ペア Ω_{sf} 、縦軸: 加法予測 $\delta_A + \delta_B$ 。破線は完全一致線。




Figure 7: 代表 6 元素ペアの B2 (BCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値)、点線: Materials Project (MP) BCC 体積、実線: VASP BCC (明示的 MAGMOM 付き) 体積を端点とした Vegard 則。全計算は ISPIN=2 で実行。磁性元素を含むペア (Al-Ni, Fe-Ti, Co-Cr) では灰色丸が MAGMOM デフォルト (VASP 初期値 $1.0 \mu_B$ /原子)、橙ダイヤが元素別に明示的 MAGMOM を設定した B2 計算値。VASP-BCC 端点は同一汎関数・同一 MAGMOM 設定で B2 と整合しており、GGA 系統誤差の相殺に加え、磁気体積効果も正しく反映される。

達成し、元素対モデルとの差は $0.0007 \text{ \AA}$ (3.3%) である (図 11)。

図 12 に CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の組成依存有効半径 r_{eff} を示す。元素の配位環境が組成に応じて

変化し、 r_{eff} が非自明な組成依存性を持つことがわかる。

構造依存有効体積 V_{eff} の効果を二元系レベルで検証した結果を図 13 に示す。二元系ペア (B2: 465, L1₂: 441) に対する RMSE 改善は $0.222 \text{ \AA} \rightarrow 0.209 \text{ \AA}$ (5.9%) にとどま




Figure 8: 代表 6 元素ペアの L_{12} (FCC 型) Vegard プロット。破線: King 原子体積 (実験値) から算出した Vegard 則、実線: Materials Project (MP) の FCC 原子体積を端点とした Vegard 則。赤三角: DFT L_{12} 計算値 ($c = 0, 25, 75, 100\%$)。構造整合の MP 端点を用いることで、BCC/FCC 間の構造体積差アーティファクトを排除し、 Ω_{sf} をクリーンに評価できる。




Figure 9: 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは L_{12} 非対称性を表現できず $RMSE = 0.162 \text{ \AA}$ 。

る。これは組成が $c = 25\%, 50\%, 75\%$ に限定されるため、Vegard 則からの偏差の大部分が線形補間の精度内に収まることによる。一方、多成分 HEA では $n(n-1)/2$ ペアの Ω_{sf} が非線形に寄与するため、構造情報の価値が顕在化する: 独立テスト 28 HEA では 7.8%改善 ($0.0176 \text{ \AA} \rightarrow 0.0162 \text{ \AA}$) を達成した。すなわち V_{eff} の有用性は成分数の増加に伴い増

大し、二元系での限定的改善は HEA への適用を否定するものではない。

3.10. 多相 HEA 分類

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} と従来の δr による固溶体 (SS) 分類を比較した。 δr が δ_{sf} より相分類に優れ (AUC




Figure 10: (左) L1₂ 格子定数非対称性 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ (754 ペア、平均 = 0.286 Å、std = 0.24 Å)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 179%大きい。




Figure 11: 加法 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。 (a) RMSE 比較。 (b) パリティプロット。 (c) 独立テスト (q_{BCC} , q_{FCC} は各構造の最適校正定数)。

0.869 vs 0.710)、固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。 δ_{sf} は格子定数予測に有用だが、相安定性予測には δ_r が適切である。定義・ROC 曲線・相安定性マップの詳細は付録 [Appendix J](#) に示す。

3.11. 機械学習残差解析

Ridge 回帰 (6 組成記述子) による LOO-CV 残差補正は $\text{RMSE} = 0.0220 \text{ Å}$ と物理モデル単体 (0.0214 Å) よりわずかに劣化した。GradientBoosting (100 本、深さ 3) は訓練 $\text{RMSE} = 0.0051 \text{ Å}$ だが LOO-CV $\text{RMSE} = 0.170 \text{ Å}$ と

破滅的過学習を示した。いずれの ML モデルも 64 HEA の残差を改善できず、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

4. 考察

4.1. δ_r が構造情報を含まない理由

δ_r が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結であり、 $\delta_r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため A_3B と B_3A に同一値を割り当てる。435 ペアの解析は δ_r 間偏差ゼロ、




Figure 12: 組成依存有効半径 r_{eff} . CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。




Figure 13: 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (全二元系ペア)。左: King 純元素体積による Vegard 予測 (RMSE = 0.222 Å)。右: 構造依存有効体積 V_{eff} による予測 (RMSE = 0.209 Å)。改善幅は 5.9%にとどまり、二元系レベルでは大部分の分散が組成効果で説明されることを示す。ただし多成分 HEA では 10.3%改善に拡大する (本文参照)。

Ω_{sf} 間相関 $r = 0.71$ を示した。この結果は δr と Ω_{sf} の構造感度の差を定量的に対比するものであり、 δr の意義を否定するものではない。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標 (相安定性予測: AUC 0.869) にあり、格子定数の構造依存性の予測には Ω_{sf} が必要である。

4.2. 構造依存体積の物理的起源

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、 $L1_2$ の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個

の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$ の主因となる。第三に、 d 軌道間の方向性結合が FCC ($L1_2$) と BCC ($B2$) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

4.3. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ は達成可能精度の目安を与える。ただしこの推定は文献中の重複測定 3 組のみに基づいており、統計的には脆弱である。したがって σ は「現在の実験データで達成可能な精度の下限目標」と位置づけるべきであり、モデルが飽和したことの確定的証拠とは見なせない。最良 RMSE ($0.0214 \text{ \AA}$) は σ の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE ($0.0095 \text{ \AA}$) は σ 以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を反映する。BCC RMSE ($0.0299 \text{ \AA}$) は σ の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

4.4. 校正定数 q の位置づけ

q_s は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、L1₂ 構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ (L1₂ は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を q パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} が 86% 負に偏り、体積収縮を過大評価することに起因する。SQS ($\alpha \approx 0$) 参照では $q \approx 1$ が達成される (4.9 節)。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は L1₂ が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での q 感度が低いことを反映する。

4.5. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [28] の ab initio 体積、465 ペア直接予測) のいずれも HEA 予測精度 (RMSE) で King 実験値を上回れないことを確認した (付録 Appendix E 参照)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 V_i は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

4.6. 構造整合 Vegard 検証の意義

図 7・8 で構造ファミリーごとに Vegard 則の成立を検証した。この分離には本質的な理由がある。純元素の平衡体積は構造依存であり ($V_X^{\text{BCC}} \neq V_X^{\text{FCC}}$)、King 原子体積のような構造非依存の単一値を B2 と L1₂ の両方に当てると、Vegard からの偏差 ($= \Omega_{\text{sf}}$) の中に合金化由来ではない純元素の構造体積差というアーティファクトが混入する。

構造整合の端点 (B2 同種体積 V^{BCC} 、L1₂ 同種体積 V^{FCC}) を用いることで、同一汎関数・同一セルタイプで端点と化合物が揃い、GGA 系統誤差が偏差比の中でキャンセルする。残る偏差が構造体積差を含まない純粋な Ω_{sf} となり、Vegard 則がどこまで成立し、どこから Ω_{sf} が効くかをクリーンに判定できる。

ここで 4.5 節の「DFT 体積は King に劣る」との整合性を確認しておく。目的が異なる。Vegard 成立の検証は相対量であり DFT 内で完結するため構造整合 DFT 端点が正しい。一方、実合金の格子定数の絶対予測では元素依存 GGA

誤差が直接影響するため King 実験値が優る。両者は相補的であり矛盾しない。

なお、この検証は体積空間で行うべきである。半径に変換すると、同じ原子体積でも BCC と FCC で最近接距離が異なるという別の構造ジオメトリが入り込む。剛体球接触モデルの単一半径セットが RMSE = $0.162 \text{ \AA}$ と破綻したこと (3.7 節) はこの問題を裏付ける。

4.7. DFT 自己整合 Ω_{sf} による $q_{\text{BCC}} \approx 1$ への近接

Ω_{sf} の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも $q_{\text{BCC}} = 1.19$ と $q \approx 1$ に近づく (表 7)。 $q_{\text{FCC}} = 0.28$ は King 参照の 0.13 から増加するが依然として小さく、FCC 系では Ω_{sf} 補正自体が微小であることと整合する。

Table 7: Ω_{sf} 参照体積の影響。訓練 64 HEA (BCC 29 + FCC 35) での q 最適化。

参照体積	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE	vs Vegard
King 実験 (opt q)	0.49	0.13	0.0214	+5.8%
VASP DFT (opt q)	1.19	0.28	0.0197	+12.9%

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{\text{sf}} = (V_{\text{DFT}}(A, B) - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ において V_{Vegard} にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため BCC 系の DFT 系統誤差がキャンセルし、 $q_{\text{BCC}} \approx 1$ となる。 $q \approx 1$ は Ω_{sf} のスケールが物理的に正しいことを意味する。

従来 $q \neq 1$ は Warren-Cowley 秩序度 α の差 (B2: $\alpha = -1$ vs HEA: $\alpha \approx 0$) に帰着されると考えられていたが、B2 参照でも DFT 自己整合により $q_{\text{BCC}} \approx 1$ が達成された。BCC 系における $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の DFT-実験間不整合によるアーティファクトであったと結論される。この知見は 4.9 節の SQS 解析でさらに定量的に確認される。

4.8. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、7 種の ML モデルが DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来 δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.710 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 Ω_{sf} の価値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合参照により BCC で $q \approx 1$ が達成されるが RMSE 改善は 12.9% に留まることは、 q パラメータの主要部分が DFT-実験間不整合に起因するアーティファクトであることを示す。

4.9. SQS 構造による Ω_{sf} の検証

4.9.1. DFT 自己整合 Vegard 参照による SQS 解析

B2 ($\alpha = -1$) の完全秩序配位は HEA のランダム配位と異なるため、 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ のスケールが必要であった。SQS (Special Quasi-random Structure) [29, 30] は $\alpha \approx 0$ のランダム配置を近似し、 $q \approx 1$ (補正がほぼ不要) となることが期待される。

$2 \times 2 \times 2$ BCC 超格子 (16 原子、A₈B₈ 組成) の SQS [29, 31] を構築し、38 元素・414 ペアについて VASP [32] による全緩

和計算を実施した (PAW 法 [33]、GGA-PBE [34]、ENCUT = 520 eV、 $12 \times 12 \times 12$ Γ 中心 k メッシュ [35]、ISIF = 3、ISPIN = 2)。SQS Ω_{sf} は DFT 自己整合 Vegard 参照 (SQS 純元素体積を端点に使用) で定義する：

$$\Omega_{sf}^{SQS}(A-B) = \frac{V_{SQS}(A_8B_8) - V_{Vegard}^{DFT}}{V_{Vegard}^{DFT}}, \quad (17)$$

$$V_{Vegard}^{DFT} = \frac{1}{2}(V_{SQS}(A_8A_8) + V_{SQS}(B_8B_8)). \quad (18)$$

分子・分母が同一の GGA-PBE 設定から導出されるため、DFT 系統誤差 (hcp 安定元素の BCC 格子定数過小評価等) が相殺される。

4.9.2. BCC HEA 予測の改善

SQS + DFT Vegard 参照で全 44 BCC HEA に対する q 最適化を行うと $q_{opt} = 1.96$ が得られる。しかし q_{opt} は訓練データへの過適合を含み、独立テスト 15 合金では $q = 1$ 固定の方が良い精度を示す (表 8)。 $q = 1$ は式 (8) において Ω_{sf}^{SQS} をスケーリングなしでそのまま HEA に適用することを意味する。すなわち、SQS ($\alpha \approx 0$) の二元系体積偏差が多元素 HEA の体積偏差を直接近似でき、B2 参照のような秩序-無秩序間のスケーリング校正 $q_{BCC} = 0.49$ が不要となる。この結果は、4.7 節で示した DFT 自己整合 Vegard 参照による $q_{BCC} \approx 1$ の知見と整合する： $q \neq 1$ の主因は DFT-実験間の体積不整合であり、参照体積を統一すれば二元系 $\rightarrow$ 多元系の外挿に追加パラメータは不要である。

Table 8: 参照構造別の予測精度。独立テスト BCC 15 合金。

参照	q	RMSE ($\text{\AA}$)	改善
Vegard	0	0.0186	—
B2+King (本手法)	0.49	0.0157	15.6%
SQS+King	0.62	0.0163	12.5%
SQS+DFT ($q=1$)	1.00	0.0147	21.0%
SQS+DFT (q_{opt})	1.96	0.0162	13.0%

SQS + DFT Vegard 参照 ($q = 1$) により BCC 独立テスト RMSE: 0.0186 (Vegard) $\rightarrow$ 0.0147 $\text{\AA}$ (21.0%改善)。これは B2 参照 (0.0157、15.6%改善) を上回る最良精度である。 q 感度解析 (表 9) はテスト RMSE が $q = 1.0$ – 1.4 で最小値付近にあることを示す。

Table 9: q_{BCC} 感度解析 (BCC SQS + DFT Vegard 参照)。独立テスト BCC 15 合金での RMSE。

q_{BCC}	テスト RMSE ($\text{\AA}$)
0 (Vegard)	0.0186
0.6	0.0157
0.8	0.0151
1.0 (採用)	0.0147
1.2	0.0146
1.4	0.0147
2.0 ($\approx q_{opt}$)	0.0164

$q_{opt} = 1.96$ は訓練データへの過学習を起こしテスト精度が低下する。 $q = 1.0$ はバイアス-バリエーションの最適バランスを与え、物理的解釈とも整合する。

4.9.3. Ω_{sf} 分布の比較

図 14 に B2 と SQS の Ω_{sf} 分布を比較する。B2 (King Vegard 参照) は負側 (体積収縮) に偏り (465 ペア、平均 -0.037)、秩序化による異種原子間結合が体積を系統的に収縮させることを反映する。SQS 1:1 (King Vegard 参照) はゼロ近傍に分布し (414 ペア、平均 -0.014)、ランダム配位では秩序化による収縮が緩和される。SQS 1:1 (DFT Vegard 参照) は平均 -0.023 を示し、DFT 純元素体積を参照にすることで系統誤差が部分的に相殺される。B2 と SQS (DFT Vegard) の相関 ($r = 0.82$ 、傾き 0.76) は SQS の Ω_{sf} が B2 の約 76% に収まることを示す。

4.9.4. 秩序構造と SQS の Ω_{sf} 相関

秩序構造と SQS の Ω_{sf} の定量的相関を表 10 に示す。King 実験体積を共通 Vegard 参照とした比較である。

Table 10: 秩序構造 vs SQS の Ω_{sf} 相関 (King 体積参照)。二元系ペアの比較。

指標	BCC: B2 vs SQS 1:1	FCC: L1 ₂ vs SQS 1:1
共通ペア数	414	176
Pearson r	0.89	0.85
傾き (SQS/秩序)	0.88	0.93

BCC では傾き 0.88 であり、SQS の Ω_{sf} は B2 の約 88% に収まる。B2 の 100% 異種最近接配位が BCC 無秩序 (ランダム配位) より体積収縮を増幅しており、 $q_{BCC} = 0.49$ の物理的起源を示す。一方 FCC では傾き 0.93 とほぼ 1:1 であり、L1₂ と FCC SQS 1:1 で Ω_{sf} の大きさが保存される。 $q_{FCC} = 0.13$ (ほぼ Vegard) と整合する。

4.9.5. $q \approx 1$ の物理的意味

DFT Vegard 参照で $q = 1$ 固定がテスト最良となる物理的理由は、GGA-PBE 系統誤差の相殺にある。hcp 安定元素 (Ti, V, Zr 等) は BCC 格子定数を 0.7–0.9% 過小評価するが、分子 (合金 SQS 体積) と分母 (純元素 SQS 体積) が同一バイアスを持つため Ω_{sf} の定義式で系統誤差がキャンセルされる。結果としてスケーリング補正 $q \neq 1$ が不要となる。

FCC 系では $q_{FCC} = 0.13$ (ほぼ Vegard) であり、 Ω_{sf} 補正自体が小さいため参照構造 (L1₂ vs SQS) や参照体積 (King vs DFT) の選択は予測精度に実質的影響を与えない (テスト RMSE 差 < 0.002 $\text{\AA}$)。

4.9.6. SQS Ω_{sf} の加法分解

B2/L1₂ と同様に、SQS Ω_{sf} に対しても元素別加法分解 $\Omega_{sf}^{SQS}(i-j) \approx \delta_i^{SQS} + \delta_j^{SQS}$ を適用した (DFT Vegard 参照、414 ペア $\rightarrow$ 31 元素)。分解の $R^2 = 0.61$ は B2 (0.56) と同程度であり、ペア固有の非加法的成分が約 40% 残存する。

BCC 独立テスト 15 合金に対し $q = 1$ 固定で加法 SQS δ を用いると RMSE = 0.0183 $\text{\AA}$ であり、ペアワイズ SQS (0.0147 $\text{\AA}$) に比べ精度が低下する。加法近似で失われるペア固有情報が $q = 1$ の利点を相殺するためである。

したがって、SQS 参照での最良予測にはペアワイズ Ω_{sf}^{SQS} が必要であり、B2/L1₂ 参照の加法 $\delta^{(s)}$ パラメータ (表 A2) が実用上の最良選択肢である。




Figure 14: Ω_{sf} 分布の比較。(左) B2 vs SQS 1:1 (King Vegard 参照)。B2 は負側に偏る。(中) B2 vs SQS 1:1 (DFT Vegard 参照)。DFT 参照でゼロ近傍に集中。(右) B2–SQS 散布図 (DFT Vegard 参照、414 共通ペア)。傾き 0.76。

4.10. データソース間の一貫性

MP・OQMD・VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、L1₂ ($r = 0.990$) と高く、平均変化量 $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

4.11. 先行研究との比較

Vegard 則 (1921). Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見捨てても比較的良好な近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso [7] の Miedema モデル [8] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種、L1₂: 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- Ω_{sf} モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%)・Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

Alonso モデル (2022). Alonso [9] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1$ ・構造共通 Ω_{sf} であった。本研究は構造特異的 Ω_{sf} と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

5. 結論

King (1966) 以来、実験値に基づいてきた体積サイズファクター Ω_{sf} を DFT 計算に置換し (純元素体積 V_i は King 実験値を保持)、構造特異的 (B2/L1₂) に再定義することで、校正定数 q の物理的起源を解明した。定量的成果と主要知見を以下にまとめる。

Table 11: 本手法の予測精度の全体像。訓練 64 HEA と独立テスト 28 HEA の両方を掲載。

データ	モデル	RMSE (Å)	vs Vegard
訓練 64	B2/L1 ₂ ($q_{\text{BCC}} = 0.49$)	0.0214	+5.8%
	DFT 自己整合 ($q_{\text{BCC}} = 1.19$)	0.0197	+12.9%
独立 28	B2/L1 ₂ 全体	0.0154	+12.4%
	B2/L1 ₂ BCC 15	0.0157	+15.6%
	B2/L1 ₂ FCC 13	0.0151	+7.8%
	SQS+DFT Vegard BCC ($q = 1$)	0.0147	+21.0%
ノイズ	σ	0.016	—

定量的成果.

- 実験値 → **DFT** 置換と構造分離: King 以来、実験値に依拠してきた Ω_{sf} を 5,152 件の二元系 DFT 計算で置換 (純元素 V_i は実験値保持)。B2→BCC、L1₂→FCC の構造分離により HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59、FCC 42/42)。
- $q_{\text{BCC}} \approx 1$ への近接と q の起源解明: SQS + DFT 自己整合 Vegard 参照で $q_{\text{BCC}} = 1$ 固定がテスト最良精度を与える (訓練最適 $q_{\text{opt}} = 1.96$)。 $q \neq 1$ の主因は秩序-無秩序間の差ではなく、**DFT**-実験間の体積不整合 (GGA 系統誤差) にあることを解明。参照体積を DFT 内で統一すれば二元系 → 多元系の外挿に追加パラメータは不要。BCC 独立テスト RMSE = 0.0147 Å (Vegard 比 21% 改善)。
- $q_{\text{FCC}} \approx 0$ (**Vegard** 則の十分性): $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は FCC HEA で Vegard 則自体が十分な近似であることを示す。最密充填構造では原子サイズの環境依存性が小さく、 Ω_{sf} 補正がほぼ不要。
- パラメータ圧縮: 906 ペアを 31 元素 $\delta^{(s)}$ に圧縮 (97% 削減)。RMSE = 0.0221 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。
- δr の限界の証明: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、435 ペアで構造間偏差ゼロを実証。DFT 体積記述子の必要性を確立。
- 予測精度の限界: 推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å に対し最良 RMSE = 0.0214 Å は σ の 1.3 倍以内。7 種の ML モデルがいずれも RMSE 改善 0.002 Å 未満であり、モ

デル改善余地は限られる。さらなる改善には焼鈍条件・短距離秩序の明示的制御が必要。

Appendix A. 記号一覧

Table A1: 本論文で用いる主要記号。

記号	定義	単位
α	格子定数	$\text{\AA}$
V_i	元素 i の King 原子体積	$\text{\AA}^3$
c_i	元素 i の原子分率	—
n_{cell}	単位胞あたり原子数 (BCC: 2, FCC: 4)	—
$\Omega_{\text{sf}}(s)$	構造 s での体積サイズファクター	—
$\Omega_{\text{sf}}^{\text{DFT}}$	元素 i の加法分解パラメータ (構造 s)	—
q	構造依存校正定数	—
$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$	組成依存有効原子体積	$\text{\AA}^3$
δr	原子サイズミスマッチパラメータ	%
α	Warren-Cowley 短距離秩序パラメータ	—
略語		
HEA	高エントロピー合金 (High-Entropy Alloy)	
DFT	密度汎関数理論 (Density Functional Theory)	
VASP	Vienna Ab initio Simulation Package	
GGA-PBE	一般化勾配近似 (Perdew-Burke-Ernzerhof)	
SQS	Special Quasi-random Structure	
LOO-CV	Leave-One-Out 交差検証	
RMSE	二乗平均平方根誤差	$\text{\AA}$
MAE	平均絶対誤差	$\text{\AA}$
GPR	ガウス過程回帰 (Gaussian Process Regression)	
XGBoost	eXtreme Gradient Boosting	

Table 12: 体積サイズファクター Ω_{sf} 研究の系譜と本研究の位置づけ。

研究	Ω_{sf} 源	構造分離	対象	q	備考
King [6]	実験	なし	希薄固溶体	—	サイズファクター提案
Coreño-Alonso [7]	実験	B2/L1 ₂	二元系化合物	—	合金の拡張
Alonso [9]	実験	なし	多成分 HEA	$\neq 0$	HEA の測定提案
本手法 (B2/L1 ₂)	DFT	BCC/FCC	任意 HEA	0.49/0.13	構造別の DFT 置換
本手法 (SQS)	DFT	BCC	任意 HEA	1.0	q 不要を実証

独立テスト RMSE: B2/L1₂ 参照 = 0.0154 $\text{\AA}$ (28 HEA)、SQS 参照 = 0.0147 $\text{\AA}$ (BCC 15 合金)。Vegard ベースライン = 0.0176 $\text{\AA}$ 。

サイズファクター研究の系譜における位置づけ。

実用的意義. 図 5 の 31 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$ は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題. (a) q が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が Ω_{sf} 分散の 34–44% を失うこと (B2: $R^2 = 0.56$, L1₂: $R^2 = 0.66$)、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS + DFT Vegard の $q_{\text{opt}} = 1.96$ と $q = 1$ の乖離が 16 原子 SQS のサイズ効果を示唆すること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、大セル SQS (32 原子以上) による $q_{\text{opt}} \rightarrow 1$ の検証、FCC-SQS 全ペア拡張の検討が挙げられる。

Data and Models Availability

本研究の HEA 格子定数予測コードおよびデータは GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。

Appendix B. 格子定数予測の計算例

本付録では、本文の手法を用いて実際の HEA の格子定数を手計算で予測する手順を示す。読者はスプレッドシート等で追試可能である。

Appendix B.1. 例題 1: CoCrFeNi (FCC HEA) — L1₂ 参照等モル 4 元系 FCC HEA CoCrFeNi の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積の取得. 表 A2 または文献 [6] より:

$$\begin{aligned} V_{\text{Co}} &= 11.073 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Cr}} &= 12.008 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Fe}} &= 11.776 \text{ \AA}^3, & V_{\text{Ni}} &= 10.941 \text{ \AA}^3. \end{aligned}$$

Step 2: Vegard 則による計算. 等モル ($c_i = 0.25$)、FCC ($n_{\text{auc}} = 4$):

$$\begin{aligned} V_{\text{Vegard}} &= \sum_i c_i V_i = 0.25(11.073 + 12.008 + 11.776 + 10.941) \\ &= 11.450 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{Vegard}} &= (4 \times 11.450)^{1/3} = 3.578 \text{ \AA}. \end{aligned} \quad (\text{A1})$$

Step 3: L1₂ Ω_{sf} の取得. $\binom{4}{2} = 6$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$:

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Co–Cr	−0.047	Cr–Ni	−0.032
Co–Fe	−0.017	Fe–Ni	−0.004
Co–Ni	−0.014	Cr–Fe	−0.057

Step 4: 式 (8) による補正. $q_{\text{FCC}} = 0.13$ で二重和を計算する:

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{L12}}(i, j) = -0.247 \text{ \AA}^3. \quad (\text{A2})$$

全体の体積と格子定数:

$$V = 4 \times (11.450 + 0.13 \times (-0.247)) = 45.67 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}} = V^{1/3} = 3.574 \text{ \AA}. \quad (\text{A3})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.575 \text{ \AA}$ (Alonso Table 2). 誤差 $= |3.574 - 3.575| = 0.001 \text{ \AA}$. Vegard ($a = 3.578 \text{ \AA}$, 誤差 $0.003 \text{ \AA}$) よりも実験値に近い。

全 Ω_{sf} が負 (収縮方向) であることは、3d 遷移金属間の強い $d-d$ 結合が単純体積加算 (Vegard) よりも密なパッキングを生むことを反映している。

Appendix B.2. 例題 2: HfNbTaTiZr (BCC HEA) — B2 参照

等モル 5 元素 BCC HEA HfNbTaTiZr (Senkov 合金) の格子定数を予測する。

Step 1: King 原子体積.

$$V_{\text{Hf}} = 22.312 \text{ \AA}^3, \quad V_{\text{Nb}} = 17.978 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Ta}} = 18.014 \text{ \AA}^3, \quad V_{\text{Ti}} = 17.649 \text{ \AA}^3, \\ V_{\text{Zr}} = 23.279 \text{ \AA}^3.$$

Step 2: Vegard 則. 等モル ($c_i = 0.20$)、BCC ($n_{\text{auc}} = 2$):

$$V_{\text{Vegard}} = 0.20 \times (22.312 + 17.978 + 18.014 + 17.649 + 23.279) \\ = 19.846 \text{ \AA}^3,$$

$$a_{\text{Vegard}} = (2 \times 19.846)^{1/3} = 3.411 \text{ \AA}. \quad (\text{A4})$$

Step 3: B2 Ω_{sf} . $\binom{5}{2} = 10$ ペアの DFT $\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$:

ペア	Ω_{sf}	ペア	Ω_{sf}
Hf-Nb	-0.013	Nb-Ti	-0.028
Hf-Ta	-0.015	Nb-Zr	-0.018
Hf-Ti	-0.023	Ta-Ti	-0.028
Hf-Zr	-0.016	Ta-Zr	-0.020
Nb-Ta	+0.017	Ti-Zr	-0.030

Step 4: B2 参照での予測 ($q_{\text{BCC}} = 0.49$).

$$\text{補正項} = \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(i, j) = -0.280 \text{ \AA}^3, \\ V = 2 \times (19.846 + 0.49 \times (-0.280)) = 39.42 \text{ \AA}^3, \\ a_{\text{pred}}^{\text{B2}} = 39.42^{1/3} = 3.403 \text{ \AA}. \quad (\text{A5})$$

Step 5: 実験値との比較. $a_{\text{exp}} = 3.410 \text{ \AA}$ (Senkov 2012). 誤差 $= |3.403 - 3.410| = 0.007 \text{ \AA}$. Vegard ($a = 3.411 \text{ \AA}$, 誤差 $0.001 \text{ \AA}$) と比較すると本例では Vegard が偶然よい。この合金は Ω_{sf} のほとんどが負 (収縮方向) であり $q < 1$ の補正が Vegard 側に引き戻す効果が不十分な例である。

補足: SQS 参照 ($q = 1$) の場合. SQS Ω_{sf} を用いると補正量が小さくなり $a_{\text{pred}}^{\text{SQS}} \approx 3.41 \text{ \AA}$ となる。B2 の秩序効果 ($\alpha = -1$) による Ω_{sf} の過大評価が SQS ($\alpha \approx 0$) で解消されるためである。

Appendix C. $\delta^{(s)}$ パラメーター一覧

表 A2 に 31 元素の加法分解パラメーター $\delta_i^{(s)}$ を示す。任意の N 元 HEA (BCC/FCC) について、本表の δ 値と King 原子体積 V_i のみで本文式 (9) により格子定数を予測できる。使用法: 任意の HEA (元素 $\{i\}$ 、組成 $\{c_i\}$ 、構造 s) の格子定数を以下で予測する。

1. 構造 s を選択 (BCC: δ^{B2} 使用、FCC: δ^{L12} 使用)。
 2. 各元素の有効体積を計算: $V_{\text{eff}}(i) = V_i [1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)})]$ 。
 3. 格子定数を求める: $a = (n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i))^{1/3}$ 。
- 校正定数: $q_{\text{BCC}} = 0.49$ (B2 参照) または 1.0 (SQS 参照)、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ 。

Appendix D. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L12 A_3B では

$$a^{\text{L12}} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{A1})$$

B2 では

$$a^{\text{B2}} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{A2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = $0.162 \text{ \AA}$ と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

Appendix E. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも HEA 格子定数の予測精度 (RMSE) は King 値使用時を上回れなかった。

Appendix E.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積 $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$ を取得。31 元素中 $|\Delta| > 3\%$ は 11 元素に及ぶ (Mn: -11% , Ag: $+5.4\%$ 等)。GGA 系統誤差が原因 (Si · Ge · B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が 15–29% に達するため全体から除外済)。Vegard RMSE: $0.0231 \rightarrow 0.0348 \text{ \AA}$ (51%悪化)。

Table A3: 31 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

元素	安定構造	King ($\text{\AA}^3$)	VASP BCC ($\text{\AA}^3$)	Δ (%)
Si*	diamond	20.02	14.81	-26.0
Mn	α -Mn	12.21	10.84	-11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	+5.4
Cr	BCC	12.01	11.41	-5.0
Fe	BCC	11.78	11.29	-4.1
Al	FCC	16.60	16.78	+1.1
Ni	FCC	10.94	10.90	-0.3
Mo	BCC	15.58	15.61	+0.2

*Si · Ge · B は安定構造が BCC/FCC でなく乖離が極端なため全体から除外済。参考として掲載。

Table A2: 31 元素の加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ および King 原子体積。 δ^{B2} は BCC HEA 予測に、 δ^{L1_2} は FCC HEA 予測に使用する。

元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}	元素	V_i ($\text{\AA}^3$)	δ^{B2}	δ^{L1_2}
Ag	17.061	+0.041	+0.030	Os	13.977	-0.011	-0.005
Al	16.602	-0.041	-0.027	Pb	30.321	-0.045	-0.033
Au	16.966	+0.038	+0.034	Pd	14.716	+0.024	+0.012
Be	8.111	+0.003	+0.000	Pt	15.095	+0.018	+0.008
Ca	43.630	-0.180	-0.175	Re	14.712	-0.016	-0.020
Co	11.073	-0.032	-0.031	Rh	13.754	+0.003	-0.009
Cr	12.008	+0.031	-0.001	Ru	13.571	-0.012	-0.008
Cu	11.810	+0.007	+0.009	Sc	24.987	-0.071	-0.049
Fe	11.776	-0.035	-0.029	Sn	27.053	-0.076	-0.050
Hf	22.312	-0.027	-0.016	Ta	18.014	-0.006	+0.003
Ir	14.155	+0.003	-0.006	Ti	17.649	-0.037	-0.027
Mg	23.240	-0.084	-0.066	V	13.824	-0.003	-0.009
Mn	12.210	-0.004	-0.013	W	15.850	-0.012	-0.001
Mo	15.583	-0.007	+0.000	Zn	15.207	-0.019	-0.019
Nb	17.978	+0.006	+0.016	Zr	23.279	-0.019	-0.018
Ni	10.941	-0.014	-0.016				

Appendix E.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [28] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = 0.0338 $\text{\AA}$ (King: 0.0227 $\text{\AA}$)、最適 q でも RMSE = 0.0320 $\text{\AA}$ 。 $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示す。

Table A4: V_i ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値	0.0227	0.0214	0.49	0.13
Wang 安定構造 [28]	0.0338	0.0320	0.75	-0.47
Wang BCC	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種	0.0348	0.0258	0.56	-0.62

Appendix E.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。 Ω_{sf} は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、 V_i は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King $V_i + \text{DFT } \Omega_{\text{sf}} + q$ の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

Appendix F. VASP B2/L1₂ データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束) $\cdot$ L1₂ (2,810 計算、2,169 収束) の統合によりカバレッジは B2: 152 $\rightarrow$ 465 ペア、L1₂: 95 $\rightarrow$ 441 ペアに拡大 (4f 希土類+Y 除外後)。HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC 10/59 $\rightarrow$ 59/59、FCC 4/42 $\rightarrow$ 42/42)。

Appendix G. その他の留意事項

Appendix G.1. 4f 希土類+Y 除外の理由

4f 希土類 14 元素 (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) および Y は、GGA-PBE が 4f 局在電子を正しく扱えず、格子定数が非物理的に膨張 ($a \approx 4.000 \text{ \AA}$ で停止) または発散 ($a > 5.5 \text{ \AA}$) するため全解析から除外した。 Ω_{sf} に最大 +3.4 の異常値が混入し、L1₂ 非対称性相

関を $r = 0.02$ に希釈していた。除外後は $r = 0.71$ に回復し、B2 R^2 は 0.43 $\rightarrow$ 0.56、L1₂ R^2 は 0.20 $\rightarrow$ 0.66 と大幅に改善した。HEA 予測に使用する 21 元素には 4f 元素を含まないため、予測精度への影響はない。DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が今後の課題である。

Appendix G.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

Appendix G.3. 加法分解の精度上限

加法 $\delta_i + \delta_j$ 分解で全分散の 34–44% が失われるが (B2: $R^2 = 0.56$, L1₂: $R^2 = 0.66$)、HEA 予測では RMSE = 0.0221 $\text{\AA}$ (元素対: 0.0214 $\text{\AA}$) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法性仮定の本質的限界を反映する。

Appendix H. 全元素ペアにおける Vegard 則の成立度

本文 §3.5 では代表 6 ペアで構造整合 Vegard 検証を行った。ここでは全元素ペアに対する系統的検証の結果を示す。すべての図において DFT 同種体積 (B2: $V_X^{\text{BCC}} = a_{\text{B2}}(X-X)^3/2$, L1₂: $V_X^{\text{FCC}} = a_{\text{L1}_2}(X-X)^3/4$) を構造整合端点として使用している。

Appendix H.1. Ω_{sf} ヒートマップ

図 A1 $\cdot$ A2 に全ペアの Ω_{sf} を元素 $\times$ 元素の行列として示す。B2 (図 A1) では大半のペアが負の Ω_{sf} (体積収縮) を示し、B2 秩序構造における系統的な Vegard 過大評価が確認される。L1₂ (図 A2) では B2 より元素数が多く (39 元素)、A₃B/B₃A の非対称性が偏差の分散を広げる。なお 4f 希土類元素および Y は本解析から除外している。




Figure A1: 全元素ペアの B2 (BCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (595 ペア、35 元素、DFT 端点)。DFT B2 同種体積を端点とした Vegard 偏差。青: 体積収縮 ($\Omega_{sf} < 0$)、赤: 体積膨張 ($\Omega_{sf} > 0$)。大半のペアが負の偏差を示し、B2 秩序構造における体積収縮傾向を反映する。

Appendix H.2. Vegard パリティプロット (体積空間)

図 A3・A4 に DFT 原子体積 V_{DFT} と構造整合 Vegard 予測体積 V_{Vegard} のパリティプロットを示す。B2 では $R^2 = 0.754$ (RMSE = $2.641 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 1854 点) と Vegard 則が比較的良好に成立する。一方、 $L1_2$ では $R^2 = 0.849$ (RMSE = $2.407 \text{ \AA}^3/\text{atom}$, 1827 点) と B2 と同程度の精度を示す。4f 希土類+Y 除外後は両構造で Vegard 則が良好に成立する。 $L1_2$ で R^2 が B2 より高いのは、 A_3B/B_3A 両組成のデータが含まれるため体積のダイナミックレンジが広く、Vegard 則が第一近似として有効であることを示す。

Appendix H.3. Ω_{sf} と原子半径差の関係

図 A5・A6 に Ω_{sf} を純元素の DFT 半径差 $|\Delta r_{DFT}| = |r_A - r_B|$ ($r = (3V/4\pi)^{1/3}$ で体積から変換) に対してプロットした。B2 では負の相関 ($r = -0.48$, 595 ペア) があり、サイズ差が大きいほど体積収縮 (負の Ω_{sf}) が増大する傾向を示す。これは異種原子間の電荷移動や d 軌道結合がサイズ差の大きいペアでより顕著であることと整合する。 $L1_2$ ではさらに強い負の相関 ($r = -0.61$, 741 ペア) を示す。ただし $r^2 \approx 0.37$ であり、 Ω_{sf} はサイズ差だけでは完全には説明できず、電子構造の寄与が残存している。

以上の結果は、 Ω_{sf} が単純なサイズ効果を超えた電子構造由来の体積変化を含むことを示しており、DFT 計算による構造依存有効体積の導出が Vegard 則の補正に不可欠であ




Figure A2: 全元素ペアの $L1_2$ (FCC 型) Ω_{sf} ヒートマップ (741 ペア、39 元素、DFT 端点)。DFT $L1_2$ 同種体積を端点とした Vegard 偏差。B2 より元素数が多く、 A_3B/B_3A 非対称性が偏差の分散を広げる。

ることを裏付ける。

Appendix I. δr の構造不変性の詳細

式 (4) より $\delta r = f(c_i, r_i)$ は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 $A-B$ では：

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (A1)$$

$L1_2$ ($c_A = 0.25/0.75$) か B2 ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 A7(a)(b))。一方 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ は全 435 ペア

アで $r = 0.71$ の中程度の正相関を示す (図 A7(c))。これは「同一ペアでも多数派/少数派サイトの入れ替えで Ω_{sf} が変化する (完全には一致しない) が、系統的な傾向がある」ことを意味する。 $L1_2$ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は $0.286 \text{ \AA}$ 、最大 $1.73 \text{ \AA}$ に達し (754 ペア)、 δr ではこの構造非対称性は不可視である。加法モデル $\delta_i + \delta_j$ は対称であるため A_3B と B_3A の区別はできず、非対称性が $L1_2$ 加法分解の R^2 (0.66) を 1.0 から引き下げる一因となっている。さらに図 A8 に $L1_2$ 非対称性の分布と B2- $L1_2$ 間の Ω_{sf} 相関を示す。構造間相関は $r = 0.83$ であり、 Ω_{sf} が構造依存であることを裏付ける。




Figure A3: 全 B2 ペアの Vegard パリティプロット (1854 点、 $R^2 = 0.754$ 、 $\text{RMSE} = 2.641 \text{ \AA}^3/\text{atom}$)。横軸: 構造整合 DFT 端点による Vegard 予測体積、縦軸: DFT 計算体積。破線は $y = x$ (Vegard 完全成立)。

Appendix J. 多相 HEA 分類の詳細

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} を以下のように定義する：

$$\delta_{\text{sf}} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (\text{A1})$$

$$\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j).$$

Table A5: 相分類性能 (SS vs 非 SS)。訓練 64 + 独立 28 = 全 92 HEA のうち SS 54 合金を対象。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.73%)	0.869	0.815	0.833
δ_{sf} (閾値 0.017)	0.710	0.722	0.795
Yang-Zhang	—	0.648	0.725




Figure A9: SS vs 非 SS 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (AUC = 0.869) が δ_{sf} (AUC = 0.710) を上回る。




Figure A4: 全 $L1_2$ ペアの Vegard パリティプロット (1827 点、 $R^2 = 0.849$ 、 $RMSE = 2.407 \text{ Å}^3/\text{atom}$)。4f 希土類+Y 除外後は、B2 と同程度の Vegard 則成立精度を示す。

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, *Adv. Eng. Mater.* 6 (2004) 299–303. [doi:10.1002/adem.200300567](#).
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, *Mater. Sci. Eng. A* 375–377 (2004) 213–218. [doi:10.1016/j.msea.2003.10.257](#).
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, *Acta Mater.* 122 (2017) 448–511. [doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081](#).
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Nat. Commun.* 6 (2015) 6529. [doi:10.1038/ncomms7529](#).
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, *Z. Phys.* 5 (1921) 17–26. [doi:10.1007/BF01349680](#).
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, *J. Mater. Sci.* 1 (1966) 79–90. [doi:10.1007/BF00549722](#).
- [7] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with $L1_2$ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, *Intermetallics* 12 (2004) 117–122. [doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001](#).
- [8] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, *Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys*, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [9] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, *J. Phase Equilib. Diffus.* 43 (2022) 555–566. [doi:10.1007/s11669-022-00988-z](#).
- [10] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, *Adv. Eng. Mater.* 10 (2008) 534–538. [doi:10.1002/adem.200700240](#).
- [11] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, *Prog. Nat. Sci.* 21 (2011) 433–446. [doi:10.1016/S1002-0071\(12\)60080-X](#).
- [12] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, *Mater. Chem. Phys.* 132 (2012) 233–238. [doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021](#).
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, *APL Mater.* 1 (2013) 011002. [doi:10.1063/1.4812323](#).
- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), *JOM* 65 (2013) 1501–1509. [doi:10.1007/s11837-013-0755-4](#).
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, *Phys. Rev. B* 88 (2013) 085128. [doi:10.1103/PhysRevB.88.085128](#).
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-




Figure A5: B2 Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (595 ペア、 $r = -0.48$)。半径差が大きいほど体積収縮 (負の Ω_{sf}) が増大する傾向。




Figure A6: L1₂ Ω_{sf} と純元素 DFT 半径差の関係 (741 ペア、 $r = -0.61$)。B2 よりも強い負の相関を示し、サイズ差が大きいほど体積収縮が増大する。

- entropy alloy from ab initio theory, *Sci. Rep.* 5 (2015) 12334. [doi:10.1038/srep12334](https://doi.org/10.1038/srep12334).
- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. [doi:10.1016/j.intermet.2011.01.004](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2011.01.004).
- [18] O. N. Senkov, S. V. Senkova, C. Woodward, D. B. Miracle, Low-density, refractory multi-principal element alloys of the Cr–Nb–Ti–V–Zr system: Microstructure and phase analysis, *Acta Materialia* 61 (2013) 1545–1557. [doi:10.1016/j.actamat.2012.11.032](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2012.11.032).
- [19] H. W. Yao, et al., NbTaV–(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. [doi:10.3390/e18050189](https://doi.org/10.3390/e18050189).
- [20] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. [doi:10.1016/j.actamat.2013.06.018](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2013.06.018).
- [21] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. [doi:10.1038/s41598-017-06018-9](https://doi.org/10.1038/s41598-017-06018-9).




Figure A7: δr の構造不変性の検証 (435 ペア、4f 希土類+Y 除外後)。(a) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_3A)$: 完全一致 (構造情報ゼロ)。(b) $\delta r(A_3B)$ vs $\delta r(B_2)$: 滑らかな曲線 (組成のみの関数)。(c) $\Omega_{sf}(A_3B)$ vs $\Omega_{sf}(B_3A)$: $r = 0.71$ (435 ペア)。対称でない散布は L_{12} の構造依存性を反映。




Figure A8: L_{12} 構造の非対称性と構造間相関。(d) L_{12} 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の分布 (754 ペア、平均 0.286 Å)。(e) L_{12} Ω_{sf} vs B2 Ω_{sf} (435 ペア、 $r = 0.83$) : 構造間で Ω_{sf} は強い相関を持つが完全には一致しない。




Figure A10: δr - Ω 空間の相安定性マップ (54 HEA)。

- [10.1038/srep39803](https://doi.org/10.1038/srep39803).
- [22] K.-K. Tseng, C.-C. Juan, S. Tso, H.-C. Chen, C.-W. Tsai, J.-W. Yeh, Effects of Mo, Nb, Ta, Ti, and Zr on mechanical properties of equiatomic Hf-Mo-Nb-Ta-Ti-Zr alloys, *Entropy* 21 (2019) 15, table 2: HfMoNbTaTiZr and 5 equiatomic BCC subsets with XRD lattice parameters. [doi:10.3390/e21010015](https://doi.org/10.3390/e21010015).
 - [23] J. Freudenberger, D. Rafaja, D. Geissler, L. Giebeler, C. L. H. de Oliveira, J. Eckert, Face-centred cubic multi-component equiatomic solid solutions in the Au-Cu-Ni-Pd-Pt system, *Metals* 7 (2017) 135, table A1: Rietveld-refined lattice parameters for 5 quaternary + 1 quinary FCC alloys. [doi:10.3390/met7040135](https://doi.org/10.3390/met7040135).
 - [24] F. Reget, M. Maaß, J. Haas, J. Fiehn, N. Seifried, T. G. Bley, L. Pichl, B. Kieback, T. Weissgaerber, Microstructure evolution and mechanical properties of refractory Mo-Nb-V-W-Ti high-entropy alloys, *Metals* 10 (2020) 1530. [doi:10.3390/met10111530](https://doi.org/10.3390/met10111530).
 - [25] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. [doi:10.1016/j.intermet.2015.12.011](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2015.12.011).
 - [26] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. [doi:10.1016/j.actamat.2015.04.051](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.04.051).
 - [27] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794. [doi:10.1145/2939672.2939785](https://doi.org/10.1145/2939672.2939785).
 - [28] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, *Calphad* 28 (2004) 79–90. [doi:10.1016/j.calphad.2004.05.002](https://doi.org/10.1016/j.calphad.2004.05.002).
 - [29] A. Zunger, S.-H. Wei, L. G. Ferreira, J. E. Bernard, Special quasirandom structures, *Phys. Rev. Lett.* 65 (1990) 353–356. [doi:10.1103/PhysRevLett.65.353](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.65.353).
 - [30] C. Jiang, C. Wolverton, J. Sofo, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, First-principles study of binary bcc alloys using special quasirandom structures, *Phys. Rev. B* 69 (2004) 214202. [doi:10.1103/PhysRevB.69.214202](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.69.214202).
 - [31] A. van de Walle, P. Tiwary, M. de Jong, D. L. Olmsted, M. Asta, A. Dick, D. Shin, Y. Wang, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Efficient stochastic generation of special quasirandom structures, *Calphad* 42 (2013) 13–18. [doi:10.1016/j.calphad.2013.06.006](https://doi.org/10.1016/j.calphad.2013.06.006).
 - [32] G. Kresse, J. Furthmüller, Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set, *Phys. Rev. B* 54 (1996) 11169–11186. [doi:10.1103/PhysRevB.54.11169](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.54.11169).
 - [33] P. E. Blöchl, Projector augmented-wave method, *Phys. Rev. B* 50 (1994) 17953–17979. [doi:10.1103/PhysRevB.50.17953](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.50.17953).
 - [34] J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized gradient approximation made simple, *Phys. Rev. Lett.* 77 (1996) 3865–3868. [doi:10.1103/PhysRevLett.77.3865](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.77.3865).
 - [35] H. J. Monkhorst, J. D. Pack, Special points for brillouin-zone integrations, *Phys. Rev. B* 13 (1976) 5188–5192. [doi:10.1103/PhysRevB.13.5188](https://doi.org/10.1103/PhysRevB.13.5188).