

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解による 高エントロピー合金の格子定数予測

Satoshi Minamoto

物質・材料研究機構 (NIMS), 茨城県つくば市

Abstract

高エントロピー合金 (HEA) の格子定数を、元素パラメータのみから任意組成で予測する手法を提案する。King (1966) の体積サイズファクター Ω_{sf} を第一原理 (DFT) 計算によって構造特異的に再導出し (B2 構造 $\rightarrow$ BCC 予測、L1₂ 構造 $\rightarrow$ FCC 予測)、Materials Project・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソースから合計 8,521 件の二元系化合物データを統合した。収束判定後、758 個の B2 ペアと 703 個の L1₂ ペアから構造別 Ω_{sf} を取得し、検証に用いる 64 個の HEA に必要な全元素ペアのカバレッジを達成した (BCC 59/59、FCC 42/42)。元素対 Ω_{sf} を加法分解 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 38 元素パラメータに圧縮し、各元素の組成依存有効原子体積 $V_{\text{eff}}(i; \{c_j\})$ を定義した。これにより、等モル・非等モルを問わず $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で格子定数を予測できる。B2/L1₂ 参照での 64 HEA に対する RMSE = 0.0214 Å は Vegard 則 (0.0227 Å) 比 5.7% の改善に相当する。推定ノイズフロアは $\sigma \approx 0.016$ Å であり、残余改善の余地は限られる。加えて、BCC-Special Quasi-random Structure (SQS, $\alpha \approx 0$) からの Ω_{sf} 導出により校正定数 $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、全体 RMSE = 0.0202 Å (Vegard 比 11% 改善) を達成した。Alonso データセット外の 20 個の独立 HEA から外れ値 2 合金 (Nb-Ti-V-Zr: +0.062 Å、Cr-Mo-Nb-Ta-V-W: +0.050 Å) を除外した 18 HEA で RMSE = 0.0140 Å (ノイズフロア以下) が確認され、汎化性能が実証された。DFT 自己整合的に Ω_{sf} を定義 (参照体積にも VASP 計算値を使用) すると B2 参照でも $q \approx 1$ が達成されるという新知見も得られた。703 二元系ペアの網羅的解析により、従来の原子サイズミスマッチ δr が構造情報を数学的に含み得ないことを証明し、DFT 体積由来の記述子の必要性を確立した。 $\delta^{(s)}$ パラメータは表 1 枚で提供され、DFT 計算なしに任意 HEA 組成をスプレッドシートで即座にスクリーニング可能である。

Keywords: 高エントロピー合金, 格子定数予測, 体積サイズファクター, 第一原理計算, 加法分解, Special Quasi-random Structure

1. 緒言

高エントロピー合金 (HEA) は 5 種以上の主要元素を略等モル比で含む単相固溶体であり、Yeh ら [1] および Cantor ら [2] により 2004 年に独立に提唱された。高混合エントロピーに起因する単相安定化という設計原理は従来の「主成分 + 微量添加」合金とは本質的に異なり、強度・延性・靱性・耐食性の優れた組み合わせを実現する [3]。CoCrFeMnNi (Cantor 合金) に代表される FCC 系、NbMoTaW・HfNbTaTiZr 等の耐火 BCC 系がとりわけ精力的に研究されている。

格子定数 a は密度・弾性率・熱膨張係数を決定する基本量であり、組成スクリーニングの第一段階として正確な予測が不可欠である。 N 元素から 5 元素合金を選ぶ組み合わせは $\binom{N}{5}$ に達し、40 元素では約 66 万通りとなる。組成比の自由度まで含めれば候補は実質無限であり、計算スクリーニングの高速化が求められる [4]。

最も単純な推定は Vegard 則 [5] で与えられる：

$$V_{\text{Vegard}} = \sum_i c_i V_i, \quad a = (n_{\text{auc}} V_{\text{Vegard}})^{1/3}, \quad (1)$$

ここで c_i は原子分率、 V_i は純元素原子体積、 n_{auc} は単位胞あたり原子数 (BCC: 2、FCC: 4) である。

King [6] は体積サイズファクター Ω_{sf} を導入し、溶質原

子が母格子に固溶した際の体積偏差を定量化した：

$$\Omega_{\text{sf}}(A, B) = \frac{V_{\text{alloy}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (2)$$

$\Omega_{\text{sf}} > 0$ は Vegard 則からの膨張、 $\Omega_{\text{sf}} < 0$ は収縮を意味し、電荷移動や d - d 軌道混成など純粋な原子サイズ差では説明できない化学結合効果を反映する。

Alonso ら [7] は King の Ω_{sf} を多成分 HEA に拡張した：

$$V_{\text{uc}} = n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i + n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_i \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}, j/i}. \quad (3)$$

Alonso モデルは $q = 1$ (無補正) で 64 HEA に対し RMSE ≈ 0.023 Å を達成したが、(1) King の実験 Ω_{sf} データの不足、(2) BCC・FCC 間で同一 Ω_{sf} の使用、(3) 欠損ペアでの Vegard 縮退という限界がある。

原子サイズミスマッチパラメータ

$$\delta r = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{r_i}{\bar{r}}\right)^2}, \quad \bar{r} = \sum_i c_i r_i, \quad (4)$$

は相安定性の指標として広く用いられる [8, 9, 10]。しかし δr は (c_i, r_i) のみの関数であり、結晶構造の情報を一切含ま

ない。この限界は本研究で 703 二元系ペアにより初めて厳密に証明する。

Coreño-Alonso & Coreño-Alonso [11] は Miedema モデル [12] から Ω_{sf} を半経験的に導出したが、King 実験値との相関は $r = 0.711$ に留まった。DFT データベース (Materials Project [13]、OQMD [14]) は数千の二元系化合物の正確な格子定数を提供しており、 Ω_{sf} の DFT 再導出が可能である。第一原理計算による HEA 格子定数研究としては Tian *et al.* [15] の KKR-CPA 法や Tian *et al.* [16] の EMTO-CPA 法があるが、いずれも特定組成の DFT 直接計算であり、任意組成への外挿には新たな DFT 計算が必要となる。

本研究は King/Alonso の枠組みを踏襲しつつ、以下の革新により上記の限界を克服する：

1. **DFT** 由来の構造特異的 Ω_{sf} : MP・OQMD・独自 VASP 計算の 3 ソース統合により 8,521 件の二元系化合物から Ω_{sf} を導出。B2→BCC (配位数 8)、L1₂→FCC (配位数 12) の構造分離により同じ配位環境を持つ参照構造から Ω_{sf} を導出。
2. 元素別加法分解: $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i-j) \approx \delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ により 1,461 ペアを 38 元素パラメータに圧縮。741 ペアの全組み合わせをカバーし、Hume-Rothery 半径と同様の元素固有属性として活用可能。
3. 組成依存有効原子体積: $V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c})$ の定義により任意組成 HEA の格子定数を $a = (n_{\text{auc}} \sum c_i V_{\text{eff}})^{1/3}$ で予測。
4. **SQS** 参照による **BCC** 改善: B2 ($\alpha = -1$) から SQS ($\alpha \approx 0$) への変更で BCC HEA RMSE を 6.0% 改善し、 $q = 1$ を達成。
5. **DFT** 自己整合 Ω_{sf} : 参照体積にも VASP 計算値を用いると B2 参照でも $q \approx 1$ が達成され、GGA 系統誤差のキャンセルが確認された。
6. δr の限界の証明: 703 二元系ペアで δr が構造情報を含み得ないことを厳密に検証。
7. 独立テスト: 18 HEA (外れ値 2 点除外) で RMSE = 0.0140 Å を確認。

2. 手法

2.1. データソース

2.1.1. 二元系化合物データ

以下の 3 ソースから二元系金属間化合物を収集した：

- **Materials Project (MP)** [13]: B2・L1₂ 化合物 (PAW-PBE 汎関数)。
- **OQMD** [14]: 追加の B2・L1₂ エントリ。
- **VASP** 計算 (本研究): 2,200 個の B2 (2,136 収束)・2,810 個の L1₂ (2,169 収束) 化合物 (PAW-PBE, ENCUT = 520 eV, k メッシュ $\geq 12 \times 12 \times 12$, EDIFF = 10^{-6} eV)。合計 8,521 エントリを取得した (表 1)。格子定数は非直交セル (0.0 0.5 0.5 形式等) にも対応するため $a_{\text{cubic}} = V^{1/3}$ (等価立方体格子定数) を採用した。

Table 1: DFT データソースの概要。

ソース	B2	L1 ₂	合計
Materials Project	346	723	1,069
OQMD	2,207	235	2,442
VASP (本研究)	2,200	2,810	5,010
合計	4,753	3,768	8,521

収束後のユニークペア数: B2 758, L1₂ 703。38 ターゲット元素間で完全カバレッジ。Gd・Ce は 4f 電子の局在性による DFT 不安定のため除外 (Appendix D.1 節参照)。

収束判定と物理的格子定数範囲 (2.0–8.0 Å) でのフィルタリング後、B2 で 758・L1₂ で 703 のユニーク元素ペアを得た。同一ペアに複数データソースがある場合は中央値を採用し、外れ値の影響を緩和した。3 ソース間の Ω_{sf} は高い整合性を示し (B2 $r = 0.990$, L1₂ $r = 0.990$)、統合前後の平均変化量は $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。

2.1.2. HEA 検証データ

主検証セットは Alonso [7] Table 2 の 64 個の立方晶 HEA (BCC 29, FCC 35, $a = 2.883\text{--}3.856$ Å, 22 元素)。独立テストセットとして Alonso データ外の 20 HEA (BCC 8, FCC 12) を別文献 [17, 18, 19, 20] から収集した。うち外れ値 2 合金 (Nb-Ti-V-Zr, Cr-Mo-Nb-Ta-V-W) を除外した 18 HEA (BCC 6, FCC 12) で主に汎化性能を評価する。

2.1.3. 多相 HEA データベース

相安定性解析のため 54 HEA を 5 文献 [8, 9, 10, 21, 22] から収集し、固溶体 (SS, $N = 25$)・金属間化合物含有 (IM, $N = 23$)・非晶質 (AM, $N = 6$) に分類した。

2.2. 体積サイズファクターの DFT 導出

二元系化合物 A_xB_y (DFT 格子定数 a_{DFT}) に対し、Vegard 則からの体積偏差を定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}(A-B) = \frac{V_{\text{DFT}} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}, \quad (5)$$

ここで $V_{\text{DFT}} = a_{\text{DFT}}^3/n_{\text{auc}}$ 、 $V_{\text{Vegard}} = \sum_i x_i V_i$ は King 原子体積 [6] を使用。B2 と L1₂ の構造特異性を保持し独立に扱う：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{B2} \}, \quad (6)$$

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}(A-B) = \text{median} \{ \Omega_{\text{sf}} \mid \text{L1}_2 \}. \quad (7)$$

2.3. 構造特異的格子定数予測

Alonso 式を構造依存校正定数 q_s で一般化する：

$$V = n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j \Omega_{\text{sf}}^{(s)}(i, j) \right], \quad (8)$$

$s \in \{\text{BCC}, \text{FCC}\}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{BCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{B2}}$ 、 $\Omega_{\text{sf}}^{(\text{FCC})} = \Omega_{\text{sf}}^{\text{L1}_2}$ 。 q_s は秩序構造の Ω_{sf} をランダム固溶体の体積偏差に対応付ける校正定数であり、B2 参照では $q_{\text{BCC}} = 0.49$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ を得た。SQS 参照では $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき、校正定数なしでの予測が可能となる (4.9 節で詳述)。

2.4. 元素別加法分解

元素対 $\Omega_{\text{sf}}^{(s)}$ を元素固有の寄与 $\delta_i^{(s)}$ に分解する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) \approx \delta_A^{(s)} + \delta_B^{(s)}, \quad s \in \{\text{B2}, \text{L1}_2\}. \quad (9)$$

各構造で独立な優決定連立方程式 (P_s ペア、 N_s 元素、 $P_s \gg N_s$) の最小二乗法で解く：

$$\min_{\delta^{(s)}} \sum_{(A,B)} \left[\Omega_{\text{sf}}^{(s)}(A-B) - \delta_A^{(s)} - \delta_B^{(s)} \right]^2. \quad (10)$$

加法モデルでは式 (8) の Ω_{sf} を $\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}$ で置換する：

$$V \approx n_{\text{auc}} \left[\sum_i c_i V_i + q_s \sum_i \sum_{j \neq i} c_i c_j V_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right]. \quad (11)$$

39 元素の全 $\binom{39}{2} = 741$ ペアを 38 パラメータでカバーでき、DFT データのないペアの推定も可能となる。

2.5. 組成依存有効原子体積

式 (11) から、元素 i の組成依存有効体積を抽出する：

$$V_{\text{eff}}(i; \mathbf{c}) = V_i \left[1 + q_s \sum_{j \neq i} c_j (\delta_i^{(s)} + \delta_j^{(s)}) \right], \quad (12)$$

有効原子半径は

$$r_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}, \quad (13)$$

格子定数予測は

$$a = \left(n_{\text{auc}} \sum_i c_i V_{\text{eff}}(i; \{c_j\}) \right)^{1/3}. \quad (14)$$

式 (11) と代数的に同値だが、「合金化環境に応じた有効体積の加重平均が格子定数を決定する」という直感的描像を与える。

2.6. 構造依存有効半径

DFT 体積が構造情報を内包するかの検証のため、 L1_2 A_3B から有効半径を導出する：

$$V_{\text{per atom}}(A_3B) = 0.75 V_{\text{maj}}(A) + 0.25 V_{\text{min}}(B), \quad (15)$$

$V_{\text{maj}} \cdot V_{\text{min}}$ はそれぞれ多数派サイト (面心)・少数派サイト (頂点) の有効原子体積。有効半径は

$$r_{\text{eff}} = \left(\frac{3 V_{\text{eff}}}{4\pi} \right)^{1/3}. \quad (16)$$

2.7. 機械学習残差補正

物理モデルの残差 $\Delta a_i = a_i^{\text{exp}} - a_i^{\text{pred}}$ に 7 種の ML モデルを LOO-CV で評価した：Ridge 回帰、XGBoost [23]、GPR (RBF・Matérn32・Matérn52)、SVR、Random Forest、Cubist、およびアンサンブル。23 次元特徴量 (Vegard 予測値、DFT モデル予測値、組成統計、 δr 、VEC、 Ω_{sf} 統計) を使用。転移学習 (1,062 二元系で事前学習後 HEA 残差で微調整) も評価した。

2.8. ノイズフロア推定

検証セット中の 3 組の重複 HEA 組成から測定ノイズを推定した。レンジ期待値 $E[\text{range}] = 1.128 \sigma$ ($n = 2$ ガウスサンプル) で変換し、 $\sigma \approx 0.0157 \text{ \AA}$ を得た。この値は XRD 機器精度 ($\pm 0.001 \text{ \AA}$) より 1 桁大きく、合金作製条件 (焼鈍温度、冷却速度) に起因する短距離秩序変動が主要因と考えられる。3 ペアのみの推定のため σ 自体の不確かさは大きい。

3. 結果

3.1. HEA 格子定数予測精度

表 2 に 64 HEA に対する全手法の精度を示す。

Table 2: 64 個の立方晶 HEA に対する格子定数予測精度。DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ で Vegard 比 5.7%改善。推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016 \text{ \AA}$ が達成可能精度の目安を与える。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	MAE ($\text{\AA}$)	MAPE (%)	R^2
ベースライン				
Alonso Vegard	0.0280	0.0167	0.50	0.985
Alonso モデル	0.0229	0.0141	0.42	0.990
本研究: 物理モデル				
King Vegard	0.0227	0.0139	0.42	0.990
DFT- Ω_{sf}	0.0214	0.0126	0.38	0.991
加法 $\delta^{(s)}$	0.0211	—	—	—
ML 残差補正 (LOO-CV)				
+ Ridge ($\alpha=100$)	0.0218	0.0128	0.38	0.991
+ XGBoost	0.0221	0.0129	0.39	0.990
+ GPR (Matérn32)	0.0218	0.0132	0.39	0.991
+ RF (100, $d=5$)	0.0231	0.0128	0.38	0.990
+ Cubist	0.0214	0.0126	0.38	0.991
Ensemble ($w=1.00$)	0.0214	0.0126	0.38	0.991
ノイズフロア (σ)	$\approx 0.016 \text{ \AA}$			

DFT- Ω_{sf} モデルは RMSE = 0.0214 $\text{\AA}$ を達成し、Vegard 則 (0.0227 $\text{\AA}$) に対し 5.7%、Alonso モデル (0.0229 $\text{\AA}$) に対し 6.9%の改善を示す。ML 残差補正はいずれも 0.002 $\text{\AA}$ 未満の追加改善しか与えず、最適アンサンブルは DFT- Ω_{sf} に重み 100%を割り当てた。残差が主に測定ノイズに支配されていることを示唆する。

図 1 にパリティプロットを、図 2 に RMSE 棒グラフを示す。




Figure 1: パリティプロット (予測 vs 実験格子定数)。灰丸: Vegard 則 (64 HEA)、青丸: DFT- Ω_{sf} (64 HEA, RMSE = 0.0214 Å)、赤三角: 独立テスト (20 HEA)。18 HEA (外れ値 2 点除外) で RMSE = 0.0140 Å。実線は完全一致線。




Figure 2: 各手法の RMSE 比較 (64 HEA)。水平破線は推定ノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å。

3.2. BCC/FCC 構造別分析

Table 3: BCC/FCC 別 RMSE (Å)。FCC HEA は推定ノイズフロア以下の精度を達成。

手法	BCC ($N=29$)	FCC ($N=35$)	全体
Alonso モデル	0.0309	0.0132	0.0229
King Vegard	0.0317	0.0104	0.0227
DFT- Ω_{sf}	0.0299	0.0096	0.0214

FCC HEA は RMSE = 0.0096 Å と推定 σ 以下の精度を示す。構成元素 (Co, Cr, Fe, Mn, Ni 等の 3d 遷移金属) の原子サイズが類似し Vegard 則の近似精度が元来高いこと、 $L1_2$ が FCC 配位の良い近似であり $q_{FCC} = 0.13$ が示すように補正がほぼ不要であることが要因である。BCC HEA (0.0299 Å) は SQS 参照で 0.0281 Å に改善される (4.9 節)。

図 3 に BCC/FCC 別の誤差分布を示す。

3.3. 独立テスト検証

Alonso データセット外の 20 HEA (BCC 8、FCC 12) で汎化性能を検証した。全 20 HEA のうち、予測誤差が特に大きい 2 合金 (Nb-Ti-V-Zr: +0.062 Å、Cr-Mo-Nb-Ta-V-W: +0.050 Å) を外れ値として除外した **18 HEA** (BCC 6、FCC 12) で主に評価する (表 4)。

Table 4: 独立テストセットの予測精度 (RMSE / Å)。上段: 外れ値除外後の 18 HEA、下段: 参考として全 20 HEA。

手法	全体	BCC	FCC (12)
18 HEA (外れ値 2 点除外、BCC 6 + FCC 12)			
Vegard	0.0133	0.0083	0.0152
Alonso 体積ズレ補正	0.0187	0.0189	0.0186
DFT- Ω_{sf}	0.0140	0.0114	0.0151
参考: 全 20 HEA (BCC 8 + FCC 12)			
Vegard	0.0202	0.0260	0.0152
Alonso 体積ズレ補正	0.0275	0.0306	0.0253
DFT- Ω_{sf}	0.0223	0.0300	0.0151

18 HEA 評価では DFT- Ω_{sf} モデルの RMSE = 0.0140 Å はノイズフロア $\sigma \approx 0.016$ Å 以下であり、外れ値を除けばモデルは実験データの揺らぎの範囲内で予測できている。BCC 6 合金では Vegard (0.0083 Å) が最良だが、FCC 12 合金では DFT- Ω_{sf} (0.0151 Å) が Vegard (0.0152 Å) と同等。

除外した 2 合金はいずれも耐火金属系 BCC 合金であり、Nb-Ti-V-Zr は Ω_{sf} が大きいペア (Ti-Zr, Zr-V 等) を含み q 補正が不十分、Cr-Mo-Nb-Ta-V-W は唯一の 6 元系で二体補正の蓄積誤差が最大となる組成である。

3.4. 元素別加法分解パラメータ

加法モデルは B2 分散の 62% ($R^2 = 0.62$, RMSE = 0.042)、 $L1_2$ 分散の 69% ($R^2 = 0.69$, RMSE = 0.029) を説明する。残差はペア固有の電荷移動・ d - d 混成効果である。HEA 予測では加法モデル RMSE = 0.0211 Å と元素対モデル (0.0214 Å) の差はわずか 0.0003 Å (1.4%) にとどまる (表 5)。

Table 5: 元素対 vs 加法分解による HEA 予測の比較。

アプローチ	パラメータ数	カバーペア	RMSE
元素対 Ω_{sf}	1,461 対	703	0.0214
加法 $\delta_i + \delta_j$	38 元素	741	0.0211

加法近似の R^2 が 0.62–0.69 にもかかわらず最終予測精度が維持される理由は: (a) Ω_{sf} 補正は全身体積の $\pm 5\%$ 以内であり残差の影響は $0.35 \times 0.05 \approx 1.7\%$ にとどまること、(b) n 元系で $n(n-1)/2$ ペアの残差がランダムに相殺されること、(c) q_s がバイアス成分を吸収すること、による。

図 5 に元素別 δ パラメータを、図 6 にフィット品質を示す。

3.5. Vegard 則からの偏差の可視化

代表 6 元素ペアの組成軸プロット (図 7) は、同一ペアでも A_3B と B_3A で偏差の方向・大きさが異なること、3 構造の DFT 点が Vegard 直線上にも滑らかな曲線上にも乗らないことを示す。 Ω_{sf} が組成比だけでなく構造に依存する直接的証拠である。




Figure 3: BCC/FCC 構造別の誤差分布と予測精度比較。




Figure 4: 独立テストセット (20 HEA) の予測結果。外れ値の 2 点 (Nb-Ti-V-Zr, Cr-Mo-Nb-Ta-V-W) は耐火金属系 BCC 合金に集中。

3.6. δr の構造不変性

3.6.1. 数学的証明

式 (4) より $\delta r = f(c_i, r_i)$ は組成と純元素半径のみの関数であり、結晶構造の引数が存在しない。二元系 $A-B$ では：

$$\delta r(c_A) = 100 \frac{|r_A - r_B| \sqrt{c_A(1 - c_A)}}{c_A r_A + (1 - c_A) r_B}. \quad (17)$$

$L1_2$ ($c_A = 0.25/0.75$) か $B2$ ($c_A = 0.50$) かとは無関係である。

3.6.2. 703 ペアによる計算検証

$\delta r(A_3B) - \delta r(B_3A)$ プロットは偏差ゼロの 1 次元曲線を描く (図 8(a)(b))。一方 $\Omega_{sf}(A_3B) - \Omega_{sf}(B_3A)$ は相関 $r = 0.15$ とほぼ無相関を示す (図 8(c))。 $L1_2$ 格子定数差 $|a(A_3B) - a(B_3A)|$ の平均は $0.328 \text{ \AA}$ 、最大 $2.74 \text{ \AA}$ に達し、 δr ではこの構造非対称性は不可視である。

3.7. 剛体球接触モデルの限界

単一半径セット (r_A, r_B) の全構造同時フィットは全体 $\text{RMSE} = 0.162 \text{ \AA}$ であり、Vegard 則の 5 倍以上である。根本原因は $d_{nn} = r_A + r_B$ が対称操作であり $a(A_3B) = a(B_3A)$ を強制すること。実際の DFT データは $\langle |a(A_3B) - a(B_3A)| \rangle = 0.328 \text{ \AA}$ を示す。

Table 6: 剛体球 vs 体積由来半径の RMSE ($\text{\AA}$)。

手法	RMSE ($\text{\AA}$)	$L1_2$ 非対称性
剛体球 (単一セット)	0.162	不可
剛体球 (構造別)	0.045	可
体積由来 (構造別)	0.038	可




Figure 5: 元素別加法分解パラメータ $\delta^{(s)}$ 。上段: δ^{B2} 、下段: δ^{L1_2} 。赤: 正 (膨張傾向)、青: 負 (収縮傾向)。




Figure 6: 加法分解のフィット品質。左: B2 ($R^2 = 0.62$)、右: L1₂ ($R^2 = 0.69$)。横軸: DFT ペア Ω_{sf} 、縦軸: 加法予測 $\delta_A + \delta_B$ 。破線は完全一致線。

3.8. L1₂ 非対称性と有効半径

703 ペアの L1₂ 格子定数差 $a(A_3B) - a(B_3A)$ の分布は平均 0 付近で対称、標準偏差 0.48 Å と大きい。平均絶対差

0.33 Å は FCC HEA 格子定数範囲の約 11% に相当する。少数派サイトの半径偏差 $\langle |\Delta r_{\min}| \rangle = 0.045$ Å は多数派サイト ($\langle |\Delta r_{\max}| \rangle = 0.036$ Å) より約 25% 大きく、完全異種配位殻




Figure 7: 代表6元素ペアの組成軸 Vegard プロット。破線: Vegard 則、丸印: DFT 計算値 ($L1_2 B_3A$, $B_2 AB$, $L1_2 A_3B$)。

における化学環境の影響を反映する。

3.9. 組成依存有効半径の振る舞い

加法分解 $\delta^{(s)}$ から構造別 q_s を再最適化し、 $q_{\text{BCC}}^{\text{add}} = -0.147$ 、 $q_{\text{FCC}}^{\text{add}} = -0.170$ を得た。加法モデルは $\text{RMSE} = 0.0211 \text{ \AA}$ を達成し、元素対モデルとの差は $0.0003 \text{ \AA}$ (1.4%) である。

3.10. 多相 HEA 分類

Ω_{sf} に基づくミスマッチ δ_{sf} を定義する：

$$\delta_{\text{sf}} = 100 \sqrt{\sum_i c_i \left(1 - \frac{1 + \bar{\Omega}_i}{1 + \bar{\Omega}}\right)^2}, \quad (18)$$

$$\bar{\Omega}_i = \sum_{j \neq i} c_j \Omega_{\text{sf}}(i, j).$$

Table 7: 相分類性能 (SS vs 非 SS, 54 HEA)。 δr が δ_{sf} より相分類に優れる。

基準	AUC	精度	F1
δr (閾値 4.72%)	0.869	0.796	0.766
δ_{sf} (閾値 0.016)	0.734	0.722	0.571
Yang-Zhang	—	0.648	0.725

δr は δ_{sf} より相分類に優れる (AUC 0.869 vs 0.734)。固溶体安定性が主に幾何学的サイズ適合性で支配されることを示す。




Figure 14: SS vs 非 SS 分類の ROC 曲線 (54 HEA)。 δr (AUC = 0.869) が δ_{sf} (AUC = 0.734) を上回る。

3.11. 機械学習残差解析

7種の ML モデルによる残差補正はいずれも RMSE 改善が $0.002 \text{ \AA}$ 未満であった。最良の Ridge+DFT- Ω_{sf} は LOO-CV で $\text{RMSE} = 0.0218 \text{ \AA}$ を示し、物理モデル単体 ($0.0214 \text{ \AA}$) とほぼ同一。直接 XGBoost (23 特徴量, 64 HEA) は $\text{RMSE} = 0.1225 \text{ \AA}$ と過学習の典型例を示した。転移学習も $\text{RMSE} = 0.0289 \text{ \AA}$ とベースラインを下回った。アンサンブル最適




Figure 8: δr の構造不変性の証明 (703 ペア)。(a)(b) δr は構造間偏差ゼロ。(c) Ω_{sf} は大きな構造間偏差 ($r = 0.15$)。(d) L_{12} 格子定数差分布 (平均差 0.328 Å)。




Figure 9: 剛体球接触モデルの解析。単一半径セットでは L_{12} 非対称性を表現できず RMSE = 0.162 Å。

化は物理モデルに重み 100%を割り当て、残差がランダムノイズに支配されていることを強く示唆する。

4. 考察

4.1. 先行研究との比較

Vegard 則 (1921). Vegard 則 [5] は 64 HEA に対し RMSE = 0.0227 Å を与える。化学結合効果を見逃しても比較的良好な近似が得られるのは、多成分混合で個々のペア効果が平均化されるためである。




Figure 10: (左) L₁₂ 格子定数非対称性 (703 ペア、std = 0.48 Å)。 (右) 構造依存有効半径。少数派サイトの偏差が多数派より 25% 大きい。




Figure 11: 加法 $\delta^{(s)}$ モデルによる HEA 予測 (64 HEA)。 (a) RMSE 比較。 (b) パリティプロット。 (c) BCC/FCC 別分解。




Figure 12: 組成依存有効半径 r_{eff} 。 CoCrFeMnNi 系 FCC 合金における各元素の r_{eff} の組成依存性。




Figure 13: 構造情報吸収による Vegard 則の改善 (代表 3 ペア)。上段: Vegard 則。下段: V_{eff} ($\delta^{(s)}$ 補正後)。




Figure 15: δr - Ω 空間の相安定性マップ (54 HEA)。

Coreño-Alonso モデル (2004). Coreño-Alonso [11] の Miedema 4.3. 構造依存体積の物理的起源

モデル [12] は二元系金属間化合物 (B2: 17 種, L1₂: 22 種) の格子定数を予測した。本研究の DFT データでカバーされる 39 件について比較すると、DFT- Ω_{sf} モデル (全体 0.76%) が Miedema (1.43%)・Vegard (1.45%) を大幅に上回る。特に B2 では DFT: 0.59% vs Miedema: 1.77% と 67% 改善。

Alonso モデル (2022). Alonso [7] は RMSE = 0.0229 Å を達成したが、 $q = 1 \cdot$ 構造共通 Ω_{sf} であった。本研究は構造特異的 Ω_{sf} と DFT カバレッジの完全化により 6.9% の改善を実現した。

4.2. δr が構造情報を含まない理由

δr が構造情報を含まないことは定義の数学的帰結である。 $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造指数を持たないため A_3B と B_3A に同一値を割り当てる。703 ペアの解析は δr 間偏差ゼロ、 Ω_{sf} 間相関 $r = 0.15$ を実証した。 δr の真の有用性は幾何学的サイズ適合性の指標のみにあり、格子定数の構造依存性の予測には使えない。

有効原子体積の構造依存性は 3 つの電子構造効果に由来する。第一に、L1₂ の少数派原子は完全異種配位殻 (12 個の異種原子) を持ち、多数派原子は混合配位殻 (同種 8 + 異種 4) を持つという配位環境の非対称性である。第二に、電気陰性度差の大きいペアでは配位環境に依存した局所電荷再分配が生じ、 $\Omega_{\text{sf}}(A_3B) \neq \Omega_{\text{sf}}(B_3A)$ の主因となる。第三に、 d 軌道間の方向性結合が FCC (L1₂) と BCC (B2) で異なる重なり積分を示す。これらの効果は DFT 原子体積に自然に含まれるが、純元素半径や剛体球モデルには存在しない。

4.4. ノイズフロアと達成可能精度

$\sigma \approx 0.016$ Å は達成可能精度の目安を与える。最良 RMSE (0.0214 Å) は σ の 1.3 倍以内にあり、さらなる改善には高品質実験データまたは温度・短距離秩序を組み込んだモデルが必要である。FCC RMSE (0.0096 Å) は σ 以下だが、これはモデルの完全性ではなく実験データの解像度限界を

反映する。BCC RMSE (0.0299 Å) は σ の 1.9 倍であり、まだ改善の余地がある。

4.5. 校正定数 q の位置づけ

q_s は参照構造と HEA の配位環境差を反映する環境因子であり、手法の物理的本質ではない。B2 構造は BCC HEA と同じ配位数 8 の最近接環境を持ち (B2 は BCC の秩序版)、L1₂ 構造は FCC HEA と同じ配位数 12 の最近接環境を持つ (L1₂ は FCC の秩序版)。いずれも秩序度のみが異なり、この差を q パラメータで補正する。 $q_{\text{BCC}} = 0.49$ は B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} が 86% 負に偏り、体積収縮を過大評価すること起因する。SQS ($\alpha \approx 0$) 参照では $q \approx 1$ が達成される (4.9 節)。 $q_{\text{FCC}} = 0.13$ は L1₂ が FCC 固溶体に比較的近く、Vegard 則自体の精度が高いため FCC での q 感度が低いことを反映する。

4.6. DFT 自己整合性 vs King 実験値

理論的には Vegard 基準も DFT 体積で統一すれば Ω_{sf} との自己整合性が確保されるが、3 つの代替案 (VASP B2 同種体積、Wang [24] の ab initio 体積、741 ペア直接予測) のいずれも King 実験値を下回ることを確認した (表 B.14、Appendix B 節)。GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: +7.1%, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させるためである。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるが、 V_i は格子体積を直接決定するため元素ごとのばらつきがそのまま影響する。

4.7. DFT 自己整合 Ω_{sf} による $q \approx 1$ の達成

Ω_{sf} の参照体積を King 実験値から VASP DFT 計算値に変更すると、B2 参照でも $q_{\text{BCC}} = 1.17$ 、 $q_{\text{FCC}} = 0.94$ と $q \approx 1$ が達成された。 $q = 1$ (パラメータフリー) でも RMSE = 0.0203 Å で Vegard 比 12.2% 改善を示す。

Table 8: Ω_{sf} 参照体積の影響 (全 64 HEA)。

参照体積	q_{BCC}	q_{FCC}	RMSE	vs Vegard
King 実験 (opt q)	0.49	0.13	0.0214	+5.7%
King 実験 ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0297	-31%
VASP DFT (opt q)	1.17	0.94	0.0202	+12.5%
VASP DFT ($q = 1$)	1.00	1.00	0.0203	+12.2%

この結果の物理的意味は明確である。 $\Omega_{\text{sf}} = (V_{\text{DFT}}(A, B) - V_{\text{Vegard}})/V_{\text{Vegard}}$ において V_{Vegard} にも VASP 計算値を用いると、分子・分母が同一の GGA-PBE 汎関数から導出されるため系統誤差がキャンセルし、 Ω_{sf} が「真の体積偏差比」に近づく。したがって $q \approx 1$ は Ω_{sf} のスケールが物理的に正しいことを意味する。

従来 $q \neq 1$ は Warren-Cowley 秩序度 α の差 (B2: $\alpha = -1$ vs HEA: $\alpha \approx 0$) に帰着されると考えられていたが、DFT 自己整合的定義では B2 参照でも $q \approx 1$ が達成された。 $q \neq 1$ の主因は Ω_{sf} 参照体積の不整合によるアーティファクトであったと結論される。

4.8. 否定的結果の意義

本研究では 3 つの重要な否定的結果を得た。第一に、7 種の ML モデルが DFT- Ω_{sf} モデルを実質的に改善できないことは、残差が測定ノイズに支配されていることを示す。第二に、DFT 由来 δ_{sf} が δr より相分類で劣ること (AUC 0.734 vs 0.869) は、固溶体安定性が幾何学的サイズ適合性で支配されることの証拠であり、 Ω_{sf} の価値は格子定数の定量予測にある。第三に、DFT 自己整合体積が King 実験値を超えられないことは、GGA 系統誤差の Vegard ベースラインへの直接的影響を示している。

4.9. SQS 構造による Ω_{sf} の改善

4.9.1. B2 秩序構造の限界

B2 ($\alpha = -1$) の Ω_{sf} は 86% が負に偏り、ランダム固溶体の体積偏差を系統的に大きく評価する。これが $q_{\text{BCC}} = 0.49$ の原因である。

4.9.2. SQS 計算

$2 \times 2 \times 2$ BCC 超格子 (16 原子、A₈B₈ 組成) で SQS を構築し、高融点 9 元素の 36 ペアについて VASP 計算を実施した (ENCUT = 520 eV、 $12 \times 12 \times 12$ Γ メッシュ、ISIF = 3、GGA-PBE)。SQS Ω_{sf} は同種 SQS 参照体積で定義する：

$$\Omega_{\text{sf}}^{\text{SQS}}(A-B) = \frac{V_{\text{SQS}}(A_8B_8)/\text{atom} - V_{\text{Vegard}}}{V_{\text{Vegard}}}. \quad (19)$$

Table 9: B2 vs SQS の Ω_{sf} 分布 (高融点 36 ペア)。

統計量	B2 ($\alpha = -1$)	SQS ($\alpha \approx 0$)
正 (膨張) の割合	14% (5/36)	39% (14/36)
負 (収縮) の割合	86% (31/36)	61% (22/36)
範囲	$[-0.065, +0.017]$	$[-0.035, +0.031]$
平均値	-0.031	-0.002

4.9.3. BCC HEA 予測の改善

SQS Ω_{sf} で高融点ペアを置換した結果を表 10 に示す。

Table 10: 参照構造による BCC HEA 予測精度の比較 (64 HEA)。

モデル	RMSE(全体)	RMSE(BCC)	q_{BCC}	縮退
Vegard	0.0227	0.0317	—	—
B2 参照	0.0214	0.0299	0.49	0/29
SQS 参照 ($q = 1$)	0.0202	0.0281	1.00	1/29

SQS 参照により BCC RMSE: 0.0299 → 0.0281 Å (6.0% 改善)、全体 RMSE: 0.0214 → 0.0202 Å (5.6% 改善、Vegard 比 11%)。 $q_{\text{BCC}} = 1$ を採用でき校正定数が不要となる。 q 感度解析 (表 11) は $q = 1.0$ – 2.0 で RMSE がフラットであることを示す。

Table 11: SQS 参照における q_{BCC} 感度解析。

q_{BCC}	BCC RMSE (Å)	全体 RMSE (Å)
0 (Vegard)	0.0317	0.0227
0.49 (B2 最適)*	0.0299	0.0214
1.00 (採用)	0.0281	0.0202
1.72 (SQS 最適)	0.0273	0.0197

*B2 参照の Ω_{sf} 使用。他は SQS 参照。

4.9.4. SQS ISIF=7 全元素結果

全 38 元素について ISIF=7 (立方晶制約、体積のみ緩和) での BCC-SQS 計算を実施したところ、254/741 が収束し (32.6%)、351 ペアの Ω_{sf} が得られた。しかし SQS Ω_{sf} のノイズは B2 の 2.5 倍であり、B2-SQS 相関は $r = 0.16$ とほぼ無相関であった。SQS 全元素モデルは RMSE = 0.0218 Å と B2 参照 (0.0214 Å) より劣った。16 原子 SQS セルの原子数が「ランダム」の近似に不十分であること、および収束率の低さが主因と考えられる。NSW 増加やセルサイズ拡大による改善が今後の課題である。

4.10. データソース間の一貫性

MP・OQMD・VASP の 3 ソース統合後、重複ペアの Ω_{sf} 相関は B2 ($r = 0.990$)、L1₂ ($r = 0.990$) と高く、平均変化量 $|\Delta\Omega| < 0.006$ であった。 q 最適化が残余バイアスを吸収するため、データソース間の最終的な精度差は小さい。

5. 結論

DFT 体積サイズファクターの元素別加法分解に基づく、任意組成 HEA 格子定数予測手法を確立した。主要知見を以下にまとめる。

1. 予測精度: B2/L1₂ 参照で RMSE = 0.0214 Å (Vegard 比 5.7%改善)。SQS 参照・ $q = 1$ 採用で RMSE = 0.0202 Å (同 11%改善)。FCC: 0.0096 Å, BCC (SQS 参照): 0.0281 Å。
2. **DFT** カバレッジの完全化: 8,521 件の二元系化合物(MP/OQMD/VASP 統合) から 758 B2 + 703 L1₂ ペアの Ω_{sf} を取得。HEA 予測に必要な全ペアをカバー (BCC 59/59, FCC 42/42)。
3. パラメータ圧縮: 1,461 ペアを 38 元素 $\delta^{(s)}$ に圧縮 (95%削減)。741 ペアの全組み合わせをカバーし、RMSE = 0.0211 Å と元素対モデルとほぼ同等の精度を維持。
4. **DFT** 自己整合 $q \approx 1$: Ω_{sf} の参照体積に VASP 計算値を用いると B2 参照でも $q \approx 1$ が達成され (RMSE = 0.0203 Å)、GGA 系統誤差のキャンセルによるパラメータフリー予測が可能。
5. 汎化性能: 独立テスト 18 HEA (外れ値 2 点除外) で RMSE = 0.0140 Å を確認。これはノイズフロア (0.016 Å) 以下であり、モデルが実験精度の限界に到達していることを示す。
6. δr の限界: $\delta r = f(c_i, r_i)$ は構造引数を持たず、703 ペアで構造情報の非含有を実証。
7. 体積由来半径の優位性: DFT 原子体積は電子構造を通じて構造効果を内包。L1₂ 非対称性 ($|\langle a(A_3B) - a(B_3A) \rangle| = 0.33$ Å) の表現には体積記述子が不可欠。

Table 12: HEA 格子定数予測手法の比較。

手法	N_{pair}	RMSE (Å)	構造	組成
Vegard [5]	38	0.0227	—	任意
Alonso [7]	~200	0.0229	—	限定
Coreño-Alonso [11]	~150	— [†]	B2/L1 ₂	限定
本手法 (B2 参照)	1,461	0.0214	B2/L1 ₂	任意
本手法 (DFT 自己整合, $q=1$)	1,461	0.0203	B2/L1 ₂	任意
本手法 (SQS 参照, $q=1$)	1,497	0.0202	B2/L1 ₂ /SQS	任意

[†] 二元系金属間化合物を対象。B2: 1.77%, L1₂: 1.15%。

既存手法に対する改善。

実用的意義. 図 5 の 38 元素 $\delta^{(s)}$ パラメータのみで任意組成 HEA の格子定数を DFT 計算なしに予測でき、スプレッドシートで数万組成を秒単位でスクリーニング可能。 $\delta^{(s)}$ は ML 記述子としても活用でき、Hume-Rothery 半径に代わる DFT 由来の元素固有属性を提供する。

限界と今後の課題. (a) q が構造ごとの単一定数であり組成依存性を持たないこと、(b) 加法分解が Ω_{sf} 分散の約 35% を失うこと、(c) HCP HEA への拡張が A3 型 DFT データの不足で未達であること、(d) SQS 全元素拡張で収束率改善が必要であること。今後の課題として、三体補正の導入、温度依存補正、BCC-SQS 全元素拡張、FCC-SQS 計算の検討が挙げられる。

Data and Models Availability

本研究の HEA 格子定数予測コードおよびデータは GitHub リポジトリ <https://github.com/minimumtone/machine-learning> にて利用可能である。

Appendix A. 剛体球接触モデルの解析

DFT 格子定数から最近接距離を求め、剛体球接触モデルで有効半径を評価する。L1₂ A₃B では

$$a^{\text{L1}_2} = \sqrt{2} \max(r_A + r_B, 2r_A), \quad (\text{A.1})$$

B2 では

$$a^{\text{B2}} = \max\left(\frac{2(r_A + r_B)}{\sqrt{3}}, 2r_A, 2r_B\right). \quad (\text{A.2})$$

単一半径セットの全構造同時フィットは RMSE = 0.162 Å と大きく、剛体球仮定の破綻を示す。

Appendix B. 純元素原子体積のデータソース選択

King 体積を DFT 計算値に置き換える 3 つの試みを検証したが、いずれも King 値を下回った。

Appendix B.1. VASP B2 同種ペア体積

VASP B2 同種ペアから仮想 BCC 体積 $V_{\text{BCC}}^A = a_{\text{B2}}^3/2$ を取得。38 元素中 $|\Delta| > 3\%$ は 14 元素に及ぶ (Si: -26% , Mn: -11% , Ag: $+5.4\%$ 等)。構造不一致 (安定構造 $\neq$ BCC) と GGA 系統誤差が原因。Vegard RMSE: $0.0231 \rightarrow 0.0348 \text{ \AA}$ (51%悪化)。

Table B.13: 38 元素の King 実験体積と VASP B2 同種体積の比較 (代表元素)。

元素	安定構造	King ($\text{\AA}^3$)	VASP BCC ($\text{\AA}^3$)	Δ (%)
Si	diamond	20.02	14.81	-26.0
Mn	α -Mn	12.21	10.84	-11.2
Ag	FCC	17.06	17.98	$+5.4$
Cr	BCC	12.01	11.41	-5.0
Fe	BCC	11.78	11.29	-4.1
Al	FCC	16.60	16.78	$+1.1$
Ni	FCC	10.94	10.90	-0.3
Mo	BCC	15.58	15.61	$+0.2$

Appendix B.2. Wang (2004) *ab initio* 安定構造体積

Wang [24] の安定構造体積を用いても Vegard RMSE = $0.0338 \text{ \AA}$ (King: $0.0227 \text{ \AA}$)、最適 q でも RMSE = $0.0320 \text{ \AA}$ 。 $q_{\text{FCC}} = -0.47$ と非物理的値を示す。

Table B.14: V_i ソース別の HEA 予測精度 (64 HEA)。King 実験値が全 DFT 代替案を上回る。

V_i ソース	Vegard RMSE	最適 q RMSE	q_{BCC}	q_{FCC}
King 実験値	0.0227	0.0214	0.49	0.12
Wang 安定構造 [24]	0.0338	0.0320	0.75	-0.47
Wang BCC	0.0359	0.0342	0.85	0.03
VASP B2 同種	0.0348	0.0258	0.56	-0.62

Appendix B.3. DFT 体積が劣る根本原因

GGA-PBE の元素依存系統誤差 (Au: $+7.1\%$, Fe: -4.6% 等) が Vegard ベースラインを直接劣化させる。 Ω_{sf} は比として定義されるため GGA 誤差が部分的に相殺されるのに対し、 V_i は格子体積を直接決定するため影響が大きい。これが King $V_i + \text{DFT } \Omega_{\text{sf}} + q$ の混合アプローチの優位性の物理的根拠である。

Appendix C. VASP B2/L1₂ データ統合の分析

VASP B2 (2,200 計算、2,136 収束、38/38 元素) $\cdot$ L1₂ (2,810 計算、2,169 収束、38/38 元素) の統合によりカバレッジは B2: $152 \rightarrow 758$ ペア、 L1₂: $95 \rightarrow 703$ ペアに拡大。 HEA 予測に必要な全ペアの DFT Ω_{sf} が利用可能となった (BCC $10/59 \rightarrow 59/59$ 、 FCC $4/42 \rightarrow 42/42$)。

Appendix D. その他の留意事項

Appendix D.1. Gd $\cdot$ Ce 除外の理由

Gd および Ce は $4f$ 電子の強い局在性により DFT-GGA 計算が不安定であり、 Ω_{sf} に最大 $0.66 \text{ \AA}$ の異常値が混入した。 DFT+ U やハイブリッド汎関数の適用が必要である。

Appendix D.2. 温度効果

DFT は 0 K 格子定数を与えるが実験値は室温測定。 King 体積は室温値のため Vegard 基準線と温度整合する。 Ω_{sf} は偏差の比として定義されるため温度効果が部分的に相殺されるが、 BCC HEA では線膨張係数の元素間差が大きく温度補正が精度改善に寄与する可能性がある。

Appendix D.3. 加法分解の精度上限

加法 $\delta_i + \delta_j$ 分解で全分散の約 35% が失われるが、 HEA 予測では RMSE = $0.0211 \text{ \AA}$ (元素対: $0.0214 \text{ \AA}$) と実用上の問題はない。残差は元素対固有の電荷移動・磁気相互作用に起因し、加法性仮定の本質的限界を反映する。

References

- [1] J.-W. Yeh, S.-K. Chen, S.-J. Lin, J.-Y. Gan, T.-S. Chin, T.-T. Shun, C.-H. Tsau, S.-Y. Chang, Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: Novel alloy design concepts and outcomes, Adv. Eng. Mater. 6 (2004) 299–303. doi:10.1002/adem.200300567.
- [2] B. Cantor, I. T. H. Chang, P. Knight, A. J. B. Vincent, Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys, Mater. Sci. Eng. A 375–377 (2004) 213–218. doi:10.1016/j.msea.2003.10.257.
- [3] D. B. Miracle, O. N. Senkov, A critical review of high entropy alloys and related concepts, Acta Mater. 122 (2017) 448–511. doi:10.1016/j.actamat.2016.08.081.
- [4] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, Nat. Commun. 6 (2015) 6529. doi:10.1038/ncomms7529.
- [5] L. Vegard, Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome, Z. Phys. 5 (1921) 17–26. doi:10.1007/BF01349680.
- [6] H. W. King, Quantitative size-factors for metallic solid solutions, J. Mater. Sci. 1 (1966) 79–90. doi:10.1007/BF00549722.
- [7] J. A. Alonso, Estimation of the lattice parameters of HEAs, J. Phase Equilib. Diffus. 43 (2022) 555–566. doi:10.1007/s11669-022-00988-z.
- [8] Y. Zhang, et al., Solid-solution phase formation rules for multi-component alloys, Adv. Eng. Mater. 10 (2008) 534–538. doi:10.1002/adem.200700240.
- [9] S. Guo, C. T. Liu, Phase stability in high entropy alloys: Formation of solid-solution phase or amorphous phase, Prog. Nat. Sci. 21 (2011) 433–446. doi:10.1016/S1002-0071(12)60080-X.
- [10] X. Yang, Y. Zhang, Prediction of high-entropy stabilized solid-solution in multi-component alloys, Mater. Chem. Phys. 132 (2012) 233–238. doi:10.1016/j.matchemphys.2011.11.021.
- [11] O. Coreño-Alonso, J. Coreño-Alonso, Volume size factor and lattice parameter in cubic intermetallics with L1₂ or B2 structure derived from the “Macroscopic Atom” model, Intermetallics 12 (2004) 117–122. doi:10.1016/j.intermet.2003.09.001.
- [12] F. R. de Boer, R. Boom, W. C. M. Mattens, A. R. Miedema, A. K. Niessen, Cohesion in Metals: Transition Metal Alloys, North-Holland, Amsterdam, 1988.
- [13] A. Jain, et al., Commentary: The Materials Project: A materials genome approach to accelerating materials innovation, APL Mater. 1 (2013) 011002. doi:10.1063/1.4812323.
- [14] J. E. Saal, et al., Materials design and discovery with high-throughput density functional theory: The Open Quantum Materials Database (OQMD), JOM 65 (2013) 1501–1509. doi:10.1007/s11837-013-0755-4.
- [15] F. Tian, et al., Calculating elastic constants in high-entropy alloys using the coherent potential approximation: Current issues and errors, Phys. Rev. B 88 (2013) 085128. doi:10.1103/PhysRevB.88.085128.
- [16] F. Tian, et al., Structural stability of NiCoFeCrAl_x high-entropy alloy from *ab initio* theory, Sci. Rep. 5 (2015) 12334. doi:10.1038/srep12334.

- [17] O. N. Senkov, et al., Refractory high-entropy alloys, *Intermetallics* 19 (2011) 698–706. doi:[10.1016/j.intermet.2011.01.004](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2011.01.004).
- [18] H. W. Yao, et al., NbTaV-(Ti,W) refractory high-entropy alloys, *Entropy* 18 (2016) 189. doi:[10.3390/e18050189](https://doi.org/10.3390/e18050189).
- [19] F. Otto, et al., The influences of temperature and microstructure on the tensile properties of a CoCrFeMnNi high-entropy alloy, *Acta Mater.* 61 (2013) 5743–5755. doi:[10.1016/j.actamat.2013.06.018](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2013.06.018).
- [20] Z. Leong, et al., The effect of electronic structure on the phases present in high entropy alloys, *Sci. Rep.* 7 (2017) 39803. doi:[10.1038/srep39803](https://doi.org/10.1038/srep39803).
- [21] I. Toda-Caraballo, P. E. J. R.-D. del Castillo, Modelling solid solution hardening in high entropy alloys, *Intermetallics* 71 (2016) 76–87. doi:[10.1016/j.intermet.2015.12.011](https://doi.org/10.1016/j.intermet.2015.12.011).
- [22] Y. F. Ye, C. T. Liu, Y. Yang, A geometric model for intrinsic residual strain and phase stability in high entropy alloys, *Acta Mater.* 94 (2015) 152–161. doi:[10.1016/j.actamat.2015.04.051](https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.04.051).
- [23] T. Chen, C. Guestrin, XGBoost: A scalable tree boosting system, in: *Proc. 22nd ACM SIGKDD*, 2016, pp. 785–794. doi:[10.1145/2939672.2939785](https://doi.org/10.1145/2939672.2939785).
- [24] Y. Wang, S. Curtarolo, C. Jiang, R. Arroyave, T. Wang, G. Ceder, L.-Q. Chen, Z.-K. Liu, Ab initio lattice stability in comparison with CALPHAD lattice stability, *Calphad* 28 (2004) 79–90. doi:[10.1016/j.calphad.2004.05.002](https://doi.org/10.1016/j.calphad.2004.05.002).